

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK, JEDLE, BOROVICE, MODŘÍN, DOUGLASKA				
K V A L I T A		B / C	D	KPZ (vláknina k pořezu)
CHARAKTERISTIKA		Dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvěné, bez zabarvení. Dovoleny jsou vady , které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva. Kulatina 4m, min. 20cm na čepu a max. 60cm čelo bez kůry.	Dříví dobře odvětvěné, bez výušných trhlín znemožňujících pilařské zpracování. Tolerance zabarvení a tvdé hniloby. Kulatina 4m, min. 20cm na čepu a max. 60cm čelo bez kůry.	Dříví dobře odvětvěné , s mělkými výsušnými trhlínami umožňující pilařské zpracování Výběr z vlákniny 2,4m, min. 12cm na čepu a max. 60cm čelo bez kůry.
Suky	zdravé,srostlé	do 6 cm, max. 1ks na 1bm	do 7 cm, max. 1ks na 1bm	do 8 cm, max. 3ks na 1bm
	nesrostlé	do 5 cm	do 6 cm	do 7 cm
	nezdravý	do 3 cm	do 5 cm	do 6 cm
Trhliny	dřeňové, hvězdčité	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	bez omezení
	odlupčivé,výsušné	nedovoluje se	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	bez omezení
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	bez omezení
	přecházející	mělká výsušná se povoluje do 2 cm	mělká výsušná se povoluje do 2 cm	mělká výsušná se povoluje do 2 cm
Vady růstu	křivost jednoduchá	do 20% STP	průhyb od 21% do 25% STP	průhyb od 21% do 25% STP
	točitost (cm/bm)	do 29cm STP: méně než 5 cm/bm	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování)	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování)
		dovoluje se		
		od 30cm STP: méně než 10 cm/bm		
	sbíhavost (cm/bm)	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm	do 19cm STP: > 2,00 cm/bm	do 19cm STP: > 2,00 cm/bm
		dovoluje se	dovoluje se	dovoluje se
		od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm
		dovoluje se	dovoluje se	dovoluje se
	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm	
dovoluje se	dovoluje se	dovoluje se		
od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm		
dovoluje se	dovoluje se	dovoluje se		
křemenitost (%)	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	dovoluje se	dovoluje se	
excentrická dřeň (%)	bez omezení	bez omezení	bez omezení	
Vady způsob. houbami	zbarvení ¹⁾	nedovoluje se	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
	tvrdá hniloba	nedovoluje se	max. do 1/3 plochy čela nebo čepu	max. do 1/3 plochy čela nebo čepu
	měkká hniloba	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Napadení hmyzem	mělké	nedovoluje se	do 2 cm	do 2 cm
	hluboké	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu		Min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela 60 cm b.k., požadovaná délka 4 m a 5 m s nadměrkem 2%. U délek 2,4m s nadměrkem min. 6cm.		
Výřezy délky 4 m (5 m) s nadměrkem menším než 2% budou převzaty jako výřezy 3 m (4 m). Kratší délky jak 2,46cm budou klasifikovány jako výhoz.				
Dodávky kulatiny v celých délkách		Nejsou dovoleny		
Příměsy		Povolena příměs pouze jehličnatých dřevin, druhově dle KS.		
Definice přesíleného dříví		Oddenkové dříví s průměrem čela ≥ 61 cm bez kůry,		
NE (nestandard)		Dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám / kvalitě a dále dříví s obsahem plastových štítků a kamene.		
Kov		Dříví s obsahem kovu.		
Ostatní informace		Dříví musí být dodána ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvality, v opačném případě bude zaříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy.		

¹⁾ plísňé, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra

Podpis: