

## **MANUÁL OPOTŘEBENÍ A ZNEHODNOCENÍ PRÁDLA**

Objednatel považuje za výchozí dokument definující kvalitativní kritéria pronajímaného prádla **Oborovou specifikací Textilního zkušebního ústavu OS 80-04 Vliv praní na textilie**. Specifikovaná kritéria jsou dále rozpracována tímto manuálem a jsou stanovena jako kritéria pro reklamování pronajímaného prádla v rámci komplexního servisu s prádlem ve zdravotnictví.

Oborová specifikace TZÚ OS 80-04 - odkaz níže:

[https://www.tzu.cz/pdf/OS/OS\\_80-04\\_Prani-Hodnoceni\\_kvality\\_prani.pdf](https://www.tzu.cz/pdf/OS/OS_80-04_Prani-Hodnoceni_kvality_prani.pdf)

Tímto manuálem jsou stanovena kritéria pro reklamování pronajímaného prádla v rámci komplexního servisu s prádlem ve zdravotnictví. Jsou zde stanoveny základní předpoklady u jednotlivých druhů prádla v oběhu komplexního servisu - dále jen pronájem, které vedou k vyřazení prádla z oběhu a jeho další neakceptaci objednatelem.

Prádlo bude objednatelem reklamováno a vyřazeno z oběhu při dosažení tohoto stavu a těchto podmínek, a podmínek horších (více skvrn, větší vysrážení, více oprav, více otvorů, skvrny o větším průměru atd.) než níže uvedené.

### **1. Ložní prádlo:**

- a) Vysrážení materiálu o více než 10% oproti rozměrům uvedeným ve smlouvě.
- b) Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez - lze roztrhnout mezi prsty.
- c) Neodepratelné skvrny v krajích (do 20cm od kraje) prostěradel a podložek v počtu větším než 5ks a do průměru 2,5cm jedné skvrny. Případně překročení jednoho z parametrů.
- d) Neodepratelné skvrny v krajích (do 20cm od kraje) povlaků v počtu větším než 5ks a do průměru 1,5cm jedné skvrny. Případně překročení jednoho z parametrů.
- e) Neodepratelné skvrny v ploše v počtu větším než 3ks a do průměru 1cm. Případně překročení jednoho z parametrů.
- f) Poškození materiálu v krajích (do 20cm od kraje) prostěradel a podložek v počtu větším než 5ks a do průměru 0,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů.
- g) Poškození materiálu v krajích (do 20cm od kraje) povlaků v počtu větším než 2ks a do průměru 0,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů.
- h) Poškození materiálu v ploše prostěradel a podložek v počtu větším než 3ks a do průměru 0,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů.
- i) Poškození materiálu v ploše povlaků v počtu větším než 2ks a do průměru 0,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů.
- j) Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu.
- k) Opravy materiálu jsou přípustné pouze v oblasti oprav spojů a v ploše jednotlivých sortimentů do průměru 4,5cm, resp. do 8cm<sup>2</sup>.

### **2. Pacientské prádlo:**

- a) Vysrážení materiálu o více než 10% oproti velikostem uvedeným v ZD.
- b) Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez – lze roztrhnout mezi prsty.
- c) Neodepratelné skvrny v ploše v počtu větším než 3ks a do průměru 3cm. Případně překročení jednoho z parametrů.
- d) Poškození materiálu v ploše v počtu větším než 3ks a do průměru 1cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů.
- e) Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně překračují délku poškození – max. 2cm.
- f) Opravy materiálu jsou přípustné pouze v oblasti oprav spojů a v ploše jednotlivých sortimentů do průměru 1,5cm, resp. do 3cm<sup>2</sup>.

### **3. Personální prádlo a operační oděvy**

- a) Vysrážení materiálu o více než 10% oproti velikostem uvedeným v ZD.

- b) Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez – lze roztrhnout mezi prsty.
- c) Neodepratelne skvrny v ploše zdravotnického oděvu v počtu větším než 2ks a do průměru 1,5cm (netýká se kapes). Případně překročení jednoho z parametrů.
- d) Neodepratelne skvrny v ploše operačního oděvu v počtu větším než 2ks a do průměru 2,5cm (netýká se kapes). Případně překročení jednoho z parametrů.
- e) Neodepratelne skvrny na kapsách a v bezprostředním okolí kapsy (do 3cm) zdravotnického nebo operačního oděvu v počtu větším než 20ks (např. čára od propisky) a do 20% plochy kapsy. Případně překročení jednoho z parametrů.
- f) Neodepratelne skvrny na kapsách a v bezprostředním okolí kapsy (do 3cm) nezdravotnického oděvu v počtu větším než 20ks (např. čára od propisky) a do 40% plochy kapsy. Případně překročení jednoho z parametrů.
- g) Zašlapané nohavice zdravotnických kalhot, zešednutí či jiný neodepratelny pigment, ve výšce do 15cm od kraje nohavice a v množství větším než 30% plochy.
- h) Zašlapané nohavice nezdravotnických kalhot, zešednutí či jiný neodepratelny pigment, ve výšce do 30cm od kraje nohavice a v množství větším než 30% plochy.
- i) Změna vybarvení (původní barvy) definovaného sortimentu v pronájmu o více než 2 stupně (měřeno spektrometrem nebo definováno etalony, přičemž platí, že změna vybarvení o 5 stupňů definuje zcela jinou barvu a její barevný základ než u původního vybarvení).
- j) Poškození materiálu v krajích (do 2cm od kraje) nebo v ploše zdravotnických oděvů do průměru 0,5cm jednoho poškození (díry).
- k) Poškození materiálu nezdravotnických oděvů v ploše do průměru 0,5cm jednoho poškození (díry).
- l) Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně překračují délku poškození – max. 2cm.
- m) Opravy materiálu jsou přípustné pouze v oblasti oprav spojů (šití) a v ploše jednotlivých sortimentů do průměru 0,5cm, resp. do 1,5cm<sup>2</sup>.

#### **4. Operační prádlo - rovné**

- a) Vysrážení materiálu o více než 10% oproti rozměrům uvedeným v ZD.
- b) Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez – lze roztrhnout mezi prsty.
- c) Neodepratelne skvrny v krajích (do 10cm od kraje) roušek do průměru 2,5cm jedné skvrny.
- d) Neodepratelne skvrny v ploše v počtu větším než 3 a do průměru 1cm. Případně překročení jednoho z parametrů.
- e) Poškození materiálu v krajích (do 10cm od kraje) roušek v počtu větším než 5ks a do průměru 0,3cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů.
- f) Poškození materiálu v ploše v počtu větším než 2ks a do průměru 0,3cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů.
- g) Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně zvyšují riziko užívání (volné nitě, necelistvost hran).
- h) Opravy materiálu jsou přípustné pouze v oblasti oprav spojů a v ploše jednotlivých sortimentů do průměru 0,3cm, resp. do 0,5cm<sup>2</sup>.

#### **5. Ostatní prádlo – drobné**

- a) Vysrážení materiálu o více než 15% u ručníků a utěrek.
- b) Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez – lze roztrhnout mezi prsty.
- c) Neodepratelne skvrny v ploše v počtu větším než 5ks a do průměru 1cm. Případně překročení jednoho z parametrů.
- d) Poškození materiálu v krajích (do 5cm od kraje) rovného prádla (utěrky, ručníky, pleny) v počtu větším než 5ks a do průměru 0,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů.
- e) Poškození materiálu v ploše rovného prádla v počtu větším než 3ks a do průměru 0,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů.
- f) Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně zvyšují riziko dalšího užívání.

- g) Opravy materiálu jsou přípustné pouze v oblasti oprav spojů a v ploše jednotlivých sortimentů do průměru 1,5cm, resp. do 3cm<sup>2</sup>.

## **6. Další společné definice**

- a) Veškeré opravy musí být na jednotlivých sortimentech provedeny šitím při zaručení nesnížení funkčních a estetických vlastností daného sortimentu. Přičemž platí, že na oděvy personálu je v této oblasti kladen důraz nejvyšší a na drobné prádlo nejnižší.
- b) Neodepratelné skvrny jsou skvrny takového charakteru, kdy na vlákně látky trvale ulpí
- c) pigment (barvivo) z použitého prostředku při užívání daného sortimentu, avšak všechny ostatní látky jsou během praní odstraněny a oděv, příp. prádlo je i nadále i v místě skvrny biologicky čisté (do 10CFU/cm<sup>2</sup>).
- d) U všeho prádla a oděvů platí obecné podmínky o
- vhodnosti užití tohoto prádla pro danou profesi
  - minimalizaci dehonestace uživatele
  - vizuální a funkční vhodnosti daného sortimentu pro účel užívání.
- e) U některých sortimentů nebo konkrétních neodepratelných skvrn (do 10% z celkového objemu) lze dohodnout výjimky z výše uvedených pravidel, pouze však za účelem snížení nákladů objednatele spojených s finančním plněním za poškozené prádlo během užívání, způsobeným zaměstnanci objednatele.