

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace

Signatura 3409 **Inv. Číslo** 65/9537
Autor, název: Besler, Basilius, Hortus Eystaettensis
Místo, datum: [S.I.], [1613-1713]
Rozsah: [402] l. zachováno
Rozměry: 53,5 x 47 x 11 cm

Popis předmětu:

Tisk a rukopis na ručním papíru,
Vazba: celokožená, materiál pokryvu – bílá useň, výzdoba - slepotisk,
dřevěné desky, zavírání na kožené řemínky,
šití na šest motouzů, šité kapitálky

Popis poškození:

Plíseň, pH 4,5 - 5,0
blok – mechanické poškození papíru, velké znečištění, zatekliny, druhotné opravy – nyní již znovu poškozené, mechanicky poškozené předsádky a první/ poslední složka
šití kompaktní
desky: vazba – zlomená deska, červotoč,
pokryv: ztráty pokryvu, poškozená useň – drážky, hřbet, ztráta řemínků

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, doplnění poškozených míst papíru, oprava desek, oprava pokryvu

Signatura 3226- 1 **Inv. Číslo** 57/15919
Autor, název: Biblia latina cum glossa ordinaria ... Svazek 1
Místo, datum: Argentinae, 1481
Rozsah: [384] l.
Rozměry: 51 x 35,5 x 12,5 cm
Klausnerová 67

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, ručně malované iniciály
vazba celokožená (hřbet přetřepený bílou barvou), výzdoba: slepotisková linka,
dřevěné desky, kování – háčkové spony,
šití na pět kožených vazů, kapitálky usňové

Popis poškození:

Plíseň, pH 5,0- 5,5
blok – mechanické poškození papíru předsádek a úvodu bloku, velké zatekliny skvrny a prach
šití kompaktní, vazy přetržené v přední drážce
desky: oddělená přední deska, ztráta kování - jedna spona
pokryv: menší ztráta pokryvu, poškozená useň odřením, opravované hřebíky,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a opravy mechanicky poškozených partií papíru, nasazení oddělené desky, doplnění ztrát pokryvu, zhotovení spony

Signatura 3442

Inv. Číslo I:18347

Autor, název: Honoré de Sante Marie, *Animadversiones in regulas et usum Critices. Tomus tertius.*

Místo, datum: Venetiis, 1768

Rozsah: [5] l., v-xv, 256 sloupců, [3] příl. Chybí titulní list. Nečíslované strany 1-10 nejsou součástí digitální kopie

Rozměry: 37,5 x 24 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celopapírová, stříkaný papír

Lepenkové desky,

Šití na tři vazy z motouzu

Popis poškození:

Plíseň, pH 4,5, červotoč

blok – mechanické poškození papíru v úvodu, vatovitý papír, skvrny, zatekliny, prach

šití: narušené,

desky: zlomená lepenka

pokryv: poškozený pokryv, ztráty na hřbetu, odřené desky

Doporučené ošetření:

Komplexní restaurování včetně odkyselení

Signatura 3414

Inv. Číslo 65:9720

Autor, název: Biblij Česká

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1570

Rozsah: [12], 558, [4], 559-637, [16] l., z toho chybí nečíslované listy 6-8 před listem 1

Rozměry: 38 x 26,5 x 11,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorovaný titulní list

Vazba: původně celokožená – bílá useň s historickou opravou na hřbetu, výzdoba: slepotisk dřevěné desky, původně zavírání na spony

šití na šest vazů – původně motouzy nyní opravené koženými proužky,

Popis poškození:

plíseň, rez, foxing, pH 4

blok – zažloutlý papír, zatekliny, skvrny, mechanické poškození papíru, trhliny, malé ztráty, lomy, deformace, místy historické opravy papíru, nepůvodní předsádky,

šití uvolněné – na hranici funkčnosti

vazba: při opravě přehozené dřevěné desky, ztráta pokryvu hřbetu, na hranách i v rozích poškozená useň odřením, ztráta kování

Doporučené ošetření:

Komplexní restaurování včetně odkyselení

Signatura 3379 - 4

Inv. Číslo 65:905

Autor, název: Biblia Latina cum postillis Hugonis de Santo Charo. Quarta pars

Místo, datum: [Basileae, non post 1501]

Rozsah: [320] l., z toho poslední list chybí (prázdný)

Rozměry: 35 x 25 x 8,5 cm

Klausnerová 72

Popis předmětu:

Tisk - na ručním papíru,

Vazba – celokožená, bílá jircha, hřbet přetřený bílou barvou, výzdoba slepotisk

dřevěné desky, háčkové spony,

šití na tři dvojité usňové řemínky,

Popis poškození:

pH 5,5, masivní červotoč

blok – mechanické poškození papíru červotočem, lokální trhliny

šití částečně poškozeno – prasklé drážky

vazba: v havarijním stavu, desky – poškození červotočem, ulámané kusy, ztráta funkce,

Pokryv: poškozený pokryv červotočem

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: oprava poškozených partií papíru včetně předsádek, oprava desek, oprava šití, oprava usně

Signatura 3376

Inv. Číslo 65:912

Autor, název: Biblia

Místo, datum: Venetiis, 1572

Rozsah: [8], 300, [4], 54 l.

Rozměry: 36 x 25,5 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk - na ručním papíru,

Vazba – celopergamenová, šitý kapitálek,

Lepenkové desky,

šití na tři masivní kožené řemínky,

Popis poškození:

pH 5,0

blok – silně mechanicky znečištěný papír, skvrny, zatekliny, lokální trhliny, poškozené předsádky v drážce,

šití částečně poškozeno – prasklé drážky, historické opravy vazů

vazba: deformované desky, menší ztráty pokryvu, chybí kapitálek u paty,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: odkyselení v bloku, očištění papíru, oprava poškozených partií papíru, oprava vazů, doplnění a podložení ztrát pokryvu

Signatura 3380

Inv. Číslo 65:892

Autor, název: Segovia, Juan de, Concordantiae maiores, cum declinabilium, utriusque instrumenti, ...

Místo, datum: Basileae, 1521

Rozsah: [428] l.

Rozměry: 35 x 22 x 9,5 cm

Popis předmětu:

Tisk - na ručním papíru,

Vazba: celokožená, tmavá useň a bílá jircha, výzdoba slepotisk

dřevěné desky, háčkové spony, středové kování a nárožnice

šití na čtyři dvojité a dva jednoduché vazy z usně,

Popis poškození:

pH 4,5 -5,0,

blok – mechanické poškození papíru – trhliny a ztráty v úvodu i závěru bloku, ztráta celé přední předsádky a části zadní, skvrny a zatekliny v bloku,

šití částečně poškozeno – prasklé vazy v drážce, prasklé pg přelepy - vypadávají některé listy

vazba: téměř vytržený blok z desek, oprava hřbetu historickým materiálem – zachovat! (množství dalších historických oprav)

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění a odkyselení papíru v bloku, zachování původních oprav, rehabilitace funkce vazby

Signatura 3396a

Inv. Číslo 66:11069

Autor, název: Biblj česká

Místo, datum: W starém Městě Pražském, 1715

Rozsah: [22], 1263 [správně 1221], [27] s. Mezi úvodní nečíslované strany 12-13 navíc vevázáno 10 stran obsahujících List Swatého Jeronýma, patřících do druhé části Starého zákona, vydané roku 1712

Rozměry: 34,5 x 23 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk - na ručním papíru,

Vazba – celokožená, tmavá useň, výzdoba slepotisk,

dřevěné desky, trnové spony,

šití na pět motouzů, šitý dvoubarevný kapitálek

Popis poškození:

pH 5,0, červotoč, foxing,

blok – mechanické poškození papíru na úvodních cca 200 stranách - lokální trhliny, deformace v ploše, malé ztráty, historické opravy, skvrny, zatekliny, zahnědlý papír

šití částečně poškozeno – prasklá drážka, ztráta kapitálku u paty?

vazba – poškozený pokryv trhlinami a ztrátami, oprava pokryvu hřbetu historickým materiálem, uvolněná useň na deskách, chybí jedna spona

Doporučené ošetření:

Komplexní restaurátorský zásah včetně mokrého čištění a odkyselení papíru, doplnění kování

Signatura 3396

Inv. Číslo 65:4172

Autor, název: Biblj česká

Místo, datum: W starém Městě Pražském, 1715

Rozsah: [22], 1263, [správně 1221], [27] s.

Rozměry: 34,5 x 23,5 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba – celokožená, bílá useň, výzdoba slepotisk

dřevěné desky, trnové spony,

šití na pět dvojíých vazů,

Popis poškození:

pH 4,9, červotoč

blok – mechanické poškození papíru v úvodu a závěru bloku včetně předsádek, (chybí lítačky), lokální trhliny, zahnědlá pole, foxing,

šití: částečně poškozeno,

vazba – poškození přední desky – spodní roh, ztráta pokryvu ve stejném místě, ztráta těl spon,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování včetně očištění a odkyselení v bloku, oprava šití, oprava desek, oprava poškozených míst pokryvu, doplnění spon

Signatura 3252

Inv. Číslo 57/14465

Autor, název: Antonius Florentinus, Summa theologia. Tabula Joannis Molitoris

Místo, datum: Norimbergae, 1486

Rozsah: [100] l., z toho chybí 3 prázdné listy (a1, q7, q8)

Rozměry: 42 x 29,5 x 4 cm

Klausnerová 23

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, malované iniciály

Vazba polokožená – světlá useň, hřbet přetřen barvou, výzdoba slepotisk

dřevěné desky, háčkové spony,

šití na čtyři dvojité motouzy,

Popis poškození:

pH 5,5,

blok – papír mechanicky nepoškozen, ale silně znečištěn

šití v pořádku

vazba – uvolněný povrch hřbetu, ztráta usně a prasklina u spodní hlavice

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování, očištění papíru, upevnění a oprava usně,

Signatura 3238

Inv. číslo 57/14084

Autor, název: Magini, Ant., Italia data in luce ...

Místo, datum: Bologna, 1620

Rozsah: [8], 24 s., 61 map číslovaných perem, z toho číslo 48 chybí, z toho č. 21, 28, 45 tištěné na jednom listu, ostatní na dvoulistech

Rozměry: 42,5 x 32 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba – atlasová, celopergamenová vazba, výzdoba slepotisk

Lepenkové desky,

šití na šest usňových proužků, svěšováno na křidélka

Popis poškození:

pH 5,5

blok – mechanické poškození papíru předsádek a titulního listu, zaprášený papír bloku

šití částečně poškozeno – prasklé vazy v přední drážce

vazba – deformace desek!, menší ztráta pergamenu ve spodním rohu, trhliny na hranách a v rozích, povrch odlepený od desek a zvlněný

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění papíru bloku, oprava – vyrovnání desek, doplnění, vyrovnání a podložení pergamenu, oprava předsádek,

Signatura: 3368

Inv. Číslo 64/13055

Autor, název: Doppelmeyr, Johann Gabriel – Homann, Johann, Neuer Atlas uber die Gantze Welt

Místo, datum: Nürnberg, 1714

Rozsah: [6], 42 s., [2] obr. příl., [126] map číslovaných tužkou 3-128, [4] s.

Rozměry: 54 x 35,5 x 9 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, bohatě kolorované mapy

Vazba – atlasová, celokožená, výzdoba slepotisk

Lepenkové desky,

šití na pět řemínků, ruční kapitálek, pergamenové záložky

Popis poškození:

pH 5,0 masivní červotoč

blok – větší mechanické poškození papíru úvodních cca 20 a posledních dvou listů včetně předsádek, v bloku lokální ztráty papíru, silně mechanicky znečištěno, foxing při okrajích,

šití částečně poškozeno, uvolněno, vytržené vazy z desek, uvolněné některé složky z bloku, kapitálek u hlavy poškozený a u paty chybí

vazba – mírně rozvrstvené lepenky desek, zalomené rohy, poškozený povrch – ztráta u hlavy a paty,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: vyčištění papíru, oprava šití, oprava poškozených listů, doplnění ztrát pokryvu, vyčištění pergamenových záložek, oprava desek, oprava usně

Signatura 3362

Inv. Číslo I:22733

Autor, název: Oratio de Justitia et Aequitate Oraculi Vaticani ...**Místo, datum: Praga, [1779]****Rozsah: 32 s.****Rozměry: 37,5 x 24 x 0,5 cm****Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru,

Vazba – celopapírová, novodobý strojní papír, škrobové předsádky s dekorem,

Lepenkové desky,

šití nelze stanovit - pravděpodobně lepeno, zlatá ořízka,

Popis poškození:

pH 5,5,

blok – mechanicky nepoškozen, znečištěn prachem,

vazba: zcela rozpadlá, šití nefunkční, blok rozlomen na dvě části, potahový papír zkrabacený, chybí většina hřbetní části, pokryv uvolněn od desek,

Doporučené ošetření:

Rekonstrukce původní vazby, vyčištění papíru

Signatura 3353

Inv. Číslo 64/6816

Autor, název: Schmidt, Gregorius Andreas, Sculptura Historiarum et Temporum Memoratrix ...**Místo, datum: [Nürnberg], 1698****Rozsah: [50], 152, [2], 259, [21] s., [48] obr. příl. Z toho chybí frontispis a 3 přílohy****Rozměry: 37 x 26 x 6,5 cm****Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru

Vazba – celokožená, tmavá useň, výzdoba zlacení na hřbetě

Lepenkové desky,

šití na pět motouzů, ruční kapitálek,

Popis poškození:

pH 5,0

blok – větší mechanické poškození papíru, papír má vatový charakter, poškozené okraje trhlinami a ztrátami, viditelné opravy papíru, deformace, lomy, znečištění skvrnami, zateklinami, foxing,

šití uvolněné, částečně poškozeno, poškozené předsádky v drážkách,

lepenkové desky zteřelé, ubroušené rohy,

pokryv silně poškozen, ztráty usně, trhliny na hranách, v drážkách i u hlavy a paty, kapitálek u paty chybí

Doporučené ošetření:

Komplexní restaurování včetně odkyselení

Signatura 26726 **Inv. Číslo** 57/14396
Autor, název: Ferrerius, Vincetius, *Sermones de tempore et de sanctis*
Místo, datum: Norimbergae, 1492
Rozsah: [258], [256], [136] l.
Rozměry: 32 x 23 x 11 cm
Klausnerová 136

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, malované iniciály, jedna se zlacením
Vazba – celokožená, tmavá useň na deskách, rohy a hřbet potaženy bíle – historická oprava, typ
výzdoby: slepotisk
Dřevěné desky, kování - chybí
šití na tři dvojité vazy

Popis poškození:

pH 5,5, červotoč
blok – minimální mechanické poškození listů (pouze úvod, závěr a předsádky), mechanicky
znečištěno prachem, zateklina ve spodní partii bloku
šití funkční, prasklé vazy v drážce,
desky: dřevo poškozeno na přední desce červotočem,
pokryv silně poškozen u hlavic, na hranách i v rozích, četné zatrženiny a odření

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: opravy pokryvu a poškozených listů, oprava dřevěné desky

Signatura 26144 **Inv. Číslo** 57/14308
Autor, název: Busti, Bernardino, *Secunda pars Rosarii*
Místo, datum: Hagenaw, 1503
Rozsah: [16], cccxliii listů
Rozměry: 30 x 20 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: celokožená, tmavá useň, výzdoba slepotisk
Dřevěné desky, kování: háčkové spony
šití na tři dvojité vazy

Popis poškození:

pH 5,5
blok – minimální mechanické poškození listů (pouze úvod, závěr a předsádky), mechanicky
znečištěno prachem, zateklina v úvodu a závěru bloku
šití funkční, prasklé vazy v zadní drážce,

pokryv silně poškozen na hřbetu ztrátami, obroušené rohy, prodřené hrany, četné zatrženiny a odření, ztráta volných částí spon

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění papíru, nastavení vazů, opravy pokryvu a poškozených listů, doplnění kování

Signatura 25977 **Inv. Číslo** 57/14459

Autor, název: Bernardus Claravallensis, Flores

Místo, datum: [Norimbergae, non post 1470]

Rozsah: [160] l., z toho 9 listů chybí

Rozměry: 34,5 x 24,5 x 5 cm

Klausnerová 52

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, tmavá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, kování háčkové spony

šití na dva dvojité vazy, dva kapitáلكové vazy

Popis poškození:

pH 5,5

blok – minimální mechanické poškození listů (pouze úvod, závěr a předsádky), mechanicky znečištěno prachem, zatekliny

šití: funkční, prasklé vazy v drážkách – desky téměř odpadají od bloku,

pokryv silně poškozen na hřbetu prasklinami, v drážkách a u hlavic ztrátami, ztráta volných částí spon

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění papíru, opravy mechanicky poškozených partií, nastavení vazů v drážkách, opravy pokryvu, doplnění kování

Signatura 2775 **Inv. Číslo** 57/14450

Autor, název: Paratus, Sermones de tempore et de sanctis

Místo, datum: Norimbergae, 1496

Rozsah: [166] l.

Rozměry: 30 x 21,5 x 5 cm

Klausnerová 266

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, malované iniciály

Vazba – celokožená, tmavá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, háčkové spony, nárožnice a středové kování

šití na tři dvojité vazy,

Popis poškození:

pH 5,5

blok – minimální mechanické poškození listů (pouze úvod, závěr a předsádky), mechanicky znečištěno prachem, zatekliny

šití funkční,

pokryv silně poškozen na hřbetu prasklinami v drážkách a ztrátami u hlavic, ztráta volných částí spon (jedna spona přiložena)

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění a opravy a poškozených listů, oprava usně, doplnění kování

Signatura 2779 **Inv. Číslo** 57/14452

Autor, název: Wann, Paulus, Sermones de tempore

Místo, datum: Hagenoae, 1499

Rozsah: [268] l.

Rozměry: 29,5 x 21 x 6,5 cm

Klausnerová 356

Popis předmětu:

Tisk - na ručním papíru,

Druh vazby – celokožená, tmavá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, háčkové spony, nárožnice a středové kování

šití na tři dvojitě vazy (useň),

Popis poškození:

pH 5,5, červotoč

blok – minimální mechanické poškození listů (pouze úvod, závěr a předsádky), mechanicky znečištěno prachem, zatekliny

šití funkční,

pokryv silně poškozen na hřbetu – zachován pouze fragment, ztráta volných částí spon

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění papíru, opravy mechanicky poškozených partií papíru, opravy pokryvu – doplnění hřbetu, doplnění kování

Signatura 25952 **Inv. Číslo** 57/14390

Autor, název: OBSEQVIALE SIVE BENEDITIONALE, QVOD AGENDAM APPELLANT
SEcundum ritum & consuetudinem S. Metropolitanae Pragensis Ecclesiae

Místo, datum: Praga, 1585

Rozsah: [4], clx [1] list, z toho chybí 2. nečíslovaný list s ilustracemi

Rozměry: 28,4 x 21 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba - slepotisk

Lepenkové desky,
šití na čtyři dvojité vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,0

blok – listy v bloku mírně mechanicky poškozeny trhlinami a ztrátami, mechanicky silně znečištěno prachem a zateklinami, zahnědlý papír v ploše, špatný stav předsádek

šití: poškozené, blok rozlámaný, vazy přetržené v drážce,

pokryv poškozen na hřbetu i v rozích, zvlnění v ploše odlepení od podkladu, zvlněné a zteřelé lepenkové desky

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: odkyselení, očištění a opravy poškozených listů, oprava šití, oprava desek, opravy pokryvu – doplnění hřbetu, doplnění kování

Signatura 25978

Inv. Číslo 57/14077

Autor, název: Pico de Mirandola, Giovanni, Opera

Místo, datum: Bononiae, 1495-1496

Rozsah: [176], [142] l., z toho chybí poslední list ve 2. části [L4]

Rozměry: 26,3 x 22 x 7 cm

Klausnerová 299

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, malované iniciály

Druh vazby – polokožená, hnědá useň, výzdoba - slepotisk na hřbetu

Lepenkové desky, ruční kapitálky

šití na čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 5,0, plíseň !!

blok – listy v bloku mechanicky poškozeny působením plísně ve spodní části – poškození prochází celým blokem, papír se láme a rozbíjí, místy historické nevhodné opravy, předsádky poškozeny v drážkách,

šití funkční, pokryv poškozen na hřbetu - zcela oddělen hřbet v obou drážkách, mírně poškozené rohy,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění a odkyselení, lokální opravy partií poškozených plísní, oprava pokryvu v místě hřbetu,

Signatura 25952 b

Inv. Číslo Arc:345

Autor, název: OBSEQVIALE SIVE BENEDICTIONALE, QVOD AGENDAM APPELLANT
SEcundum ritum & consuetudinem S. Metropolitanae Pragensis Ecclesiae

Místo, datum: Pragae, 1585.

Rozsah: [iii], clx l.

Rozměry: 26 x 26,5 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby – celokožená, bílá useň, výzdoba - slepotisk
Dřevěné desky, ruční kapitálky, původně spony
šití na čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,5 -5,0
blok – listy v bloku mechanicky poškozeny na více složkách – roztřepené okraje, drobné ztráty
zvlnění, předsádky poškozeny – odlepeny, uříznutá složka v bloku
šití rozvolněné, přetržené nitě, utržený spodní vaz v drážce, složky vysunuté z bloku,
pokryv poškozen u hlavy, ztráta usně na zadní desce podél kraje, mírně poškozené rohy,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění a odkyselení, lokální opravy poškozených partií, oprava a fixace šití,
oprava pokryvu v místě hřbetu a na rozích

Signatura 2768

Inv. Číslo 57/14434

Autor, název: Biblia sacra

Místo, datum: Lugduni, 1562

Rozsah: [12], 538, [98] s.

Rozměry: 34,5 x 23,5 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba - slepotisk, zlacení
Lepenkové desky, ruční kapitálky, pergamenové záložky, zavírání původně na zelené tkanice
šití na čtyři vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,5, červotoč
blok – listy v bloku mechanicky poškozeny na předsádkách a prvních listech bloku, mechanické
znečištění papíru
šití funkční, přetržené předsádky v drážce,
pokryv poškozen na hranách a v rozích, ztráta materiálu u rohu přední desky, poškození u paty a
hlavy ztrátami,
poškozená přední lepenková deska, ztráta kapitálku u paty,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění a odkyselení papíru, lokální opravy poškozených partií papíru včetně
předsádek, oprava pokryvu, oprava lepenkové desky

Signatura 25990-1 a

Inv. Číslo 66/11067

Autor, název: Balbín, Bohuslav, *Miscellanea Historica Regni Bohemiae Decadis I. Liber IV. Hagiographicus, Seu Bohemia Sancta, ...*
Místo, datum: Pragmae, 1682
Rozsah: [14], 220, [4], 173, [41] s.
Rozměry: 30,5 x 20,5 x 6 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby – novodobá převazba, polokožená, plátno na deskách, výzdoba - slepotisk,
Lepenkové desky, nové předsádky
šití pravděpodobně původní, za plátěné přelopy nasazené nové desky

Popis poškození:

pH 4,5, velký foxing, zatekliny,
blok – titulní list vytržen a poškozen, zahnědlý papír, ztráta u skládané přílohy

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: vyjmout z převazby, očistit, odkyselit, opravit poškození papíru a zhotovit novou dobovou vazbu, nebo konzervační vazbu

Signatura 26142 **Inv. Číslo** 57/ 14316
Autor, název: Adam z Veleslavína, Daniel, *Kalendař Hystorycky*
Místo, datum: Wytlačeno w Starém městě Pražském, 1590
Rozsah: [62], 636, [43] s., z toho chybí s. [1-12, 21-24, 27-28] před stranou 1
Rozměry: 28,5 x 21 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby: celopapírová, pokryv barvený papír, bez výzdoby
Lepenkové desky,
šití na tři motouzy

Popis poškození:

pH 4,5, červotoč, foxing
blok – mechanicky poškozené předsádky v drážkách, menší poškození v průběhu v bloku, zahnědlý papír, zatekliny
vazba: mírně poškozené lepenky rozvrstvením, ztráta materiálu v rozích,
pokryv: mechanicky poškozený papírový pokryv, ztráty na deskách i hřbetu, v rozích a na hranách, silné znečištění papíru

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění a odkyselení v bloku, oprava poškozeného šití – vsazení uvolněných složek, oprava mechanicky poškozených částí papíru, oprava lepenkových desek, oprava pokryvu – doplnění chybějících částí

Signatura 25987 **Inv. Číslo** 57/ 14416

Autor, název: Euclides, Elementorum libri XV

Místo, datum: Coloniae, 1591

Rozsah: [16], 359, [1] s.

Přívazek: Euclidis posteriores libri IX

Místo, datum: Coloniae, 1591.

Rozsah: 355, [41] s.

Rozměry: 32,5 x 21 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby: celopergamenová, bez výzdoby

Lepenkové desky, původně tkanice

šití na čtyři vazy

Popis poškození:

pH 4, foxing

blok – mechanicky poškozené předsádky a listy v úvodu a závěru bloku, menší poškození v průběhu bloku, zahnědlý papír, zatekliny

vazba: první dvě a poslední dvě složky spolu s předsádkami odtrženy od bloku, (blok téměř vytržen z vazby)

desky: lepenky deformované zvlněním,

pokryv: mechanicky znečištěný a silně zvlněný pergamenový pokryv, znečištění

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: vyjmutí bloku z vazby, přišití oddělených složek, odkyselení, a očištění papíru, oprava mechanicky poškozených částí papíru, oprava lepenkových desek, oprava pokryvu – vyrovnání

Signatura 27511 **Inv. Číslo** 62/26151

Autor, název: Lauterbeck, Georg, Politia historica

Místo, datum: Wytissteno w Starém Městě Pražském, 1584

Rozsah: [14], 732, [31] s., z toho chybí s. [13-14] před s. 1, s. [31] za s. 732

Rozměry: 32,5 x 21 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby: celokožená, světlá useň, výzdoba - slepotisk

Dřevěné desky, háčkové spony

šití na čtyři dvojité vazy

Popis poškození:

pH 4, foxing

blok – mechanicky poškozené předsádky a listy v úvodu a závěru bloku, (historické opravy), zahnědlý papír, zatekliny

vazba: prasklá předsádka v drážce, useň poškozena ztrátami ve všech rozích, roztržená na většině hran desek, ztráta hlavic, uvolnění potahu od desek,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: vyčištění a odkyselení papíru v bloku, oprava mechanicky poškozených listů včetně předsádek, (odstranění oprav), oprava pokryvu – doplnění ztrát, podložení trhlin, přilepení na podložku

Signatura **27510** **Inv. Číslo 61/26147**
Autor, název: Kniha Gezusa Syracha, ginak Ecclesiasticus ...
Místo, datum: [Praha], 1575
Rozsah: [22], cccxiii listů
Rozměry: 32,7 x 21 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby : celokožená, světlá useň, výzdoba - slepotisk
Dřevěné desky, háčkové spony, původně komplet kování
šití na čtyři dvojité vazy

Popis poškození:

pH 4, foxing
blok – mechanicky poškozené předsádky v drážce a listy v úvodu a závěru bloku, silně zahnědlý papír, zatekliny, skvrny, masivní znečištění
šití: funkční

vazba: prasklá předsádka v drážce, useň poškozena ztrátami u hlavic, ztráty tří nárožnic a volných částí spon, (jedna spona zlomená)

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: vyčištění a odkyselení papíru v bloku, oprava mechanicky poškozených listů včetně předsádek, oprava pokryvu -doplnění ztrát, podložení trhlin, doplnění spony

Signatura **26730-2b** **Inv. Číslo 66/11070**
Autor, název: Druhý djl Biblj, totižto Nowý Zákon
Místo, datum: W Starem Městě Pražském, 1677
Rozsah: [12], 512, [12] s., [6] obr. příl., z toho chybí 1 příl.
Rozměry: 34 x 21 x 6 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby – celokožená, tmavá useň, výzdoba - slepotisk
Dřevěné desky, trnové spony,
šití na pět dvojitých vazů

Popis poškození:

pH 4, foxing
blok – mechanicky poškozené předsádky v drážce, papír zažloutlý, skvrny, prach,

Šití: funkční

vazba: prasklé předsádky v drážce, useň poškozena ztrátami u hlavic – později opraveno přelepením textilu a papíru, probroušené rohy a některé hrany desek, prasklá useň v drážkách - v ploše přesušená a odřená, ztráta volné částí spony

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: vyčištění a odkyselení papíru v bloku, oprava mechanicky poškozených listů včetně předsádek, oprava pokryvu – doplnění ztrát, podložení trhlin, doplnění chybějící spony

Signatura 26730 -2 **Inv. Číslo** ?/14433

Autor, název: Druhý djl Biblj, totižto Nowý Zákon

Místo, datum: W Starem Městě Pražském, 1677

Rozsah: [12], 512, [12] s., [6] obr. příl.

Rozměry: 3121 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – celokožená, tmavá useň, výzdoba – slepotisk, zlacený štítek na hřbetu

Lepenkové desky,

šití na šest jednoduchých vazů, ruční kapitálky

Popis poškození:

pH 4, foxing

blok – mechanicky poškozené předsádky v drážce, papír zažloutlý – foxing, skvrny, prach, mechanicky poškozené listy v úvodu a závěru bloku, vysunutý list s dřevořezem,

šití: funkční

vazba: useň poškozena ztrátami u hlavic – počínající poškození kapitálek, později opraveno přelepením textilu a papíru, probroušené rohy a některé hrany desek, prasklá useň v drážkách - v ploše přesušená a odřená, ztráta volné částí spony

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: vyčištění a odkyselení papíru v bloku, oprava mechanicky poškozených listů včetně předsádek, oprava pokryvu – doplnění ztrát, podložení trhlin

Signatura 26722 - 5

Inv. Číslo 57/14186

Autor, název: Das Panorama des Universums zur erheiternden Belehrung für Jedermann und alle Länder

Místo, datum: Prag, 1838

Rozsah: 384 s.

Rozměry: 26,5 x 22,5 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na strojním papíru,

Druh vazby – poloplátěná, pokryv desek papír s tiskem, zlacený titul na hřbetu
Lepenkové desky,
šití na tři zařezávané jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,5

blok – listy v bloku mírně mechanicky poškozeny, zateklina ve středu knihy, zažloutlý papír, zadní deska oddělena od bloku,

šití poškozené,

desky: lepenkové desky zteřelé, obroušené a rozvrstvené na rozích,

pokryv: plátěný pokryv poškozen na hřbetu trhlinami a prasknutím v drážkách, papírový pokryv prodřen na hranách a v rozích se ztrátami, odřen v ploše

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: odkyselení a očištění papíru, částečná demontáž, nastavení motouzů, oprava desek, rekonstrukce šití, oprava desek – podložení plátěného i papírového pokryvu v poškozených místech,

Signatura **27561**

Inv. Číslo 61/27360

Autor, název: Hugon, Alexander, Rhetorica und Formulare ...

Místo, datum: Tübingen, 1548

Rozsah: [14], ccxxv l.

Rozměry: 32 x 22,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – celokožená, bílá useň, výzdoba - slepotisk,

Dřevěné desky, ruční kapitálky, háčkové spony

šití na čtyři dvojité vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 5,5, červotoč

blok – poškozené listy v úvodu/závěru bloku včetně předsádek, (ztráty v rozích, lomy, trhliny, zkrchlý papír), chybí obě lítačky, znečištění papíru

šití funkční, přetržená zadní předsádka v drážce – blok v zadní části odtržen od desek – přetržené pg přelepy, přetržené všechny vazy,

pokryv poškozen na hranách a v rozích, ztráta materiálu rohů, useň uvolněna v záložkách a na hranách, trhliny u hlavic,

přední deska našťipnuta, ztráta jedné spony a deformace druhé, ztráta kapitálku u paty,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění papíru, lokální opravy poškozených partií papíru včetně předsádek, oprava pg přelepů, nastavení vazů – obnovení spoje bloku s deskami, oprava poškozené dřevěné desky, oprava pokryvu – podložení trhlín, doplnění ztrát, doplnění a oprava spon

Signatura **27620 – 1**

Inv. Číslo 62/ 221

Autor, název: Busti, Bernardino, Rosarium sermonum

Místo, datum: Hagenaw, 1500

Rozsah: [26], ccxxiiii listů

Rozměry: 29 x 21 x 5,5 cm

Klausnerová 96

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba - slepotisk, useň v minulosti opravována,

Dřevěné desky, ruční kapitálky, háčkové spony

šití na tři dvojitě vazy (useň),

Popis poškození:

pH 5,5 červotoč

blok – poškozené listy v úvodu/závěru bloku (ztráta předsádek?) malé ztráty v rozích, lomy, trhliny, historické opravy, znečištění papíru

šití funkční – mírně poškozeno vypadnutím několika složek, přetržené pg přelepy, přetržené některé vazy,

pokryv: poškozen na hranách a v rozích, ztráta materiálu rohů, useň uvolněna v záložkách a na hranách, odtržena v ploše zadní desky, trhliny u obou hlavíc, poškozena hlava, useň poškrábána, odřena a pořezána

zadní deska rozlomena, ztráta jedné spony,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění papíru, lokální opravy poškozených partií papíru včetně předsádek, oprava pg přelepů, nastavení vazů, oprava poškozené dřevěné desky, oprava pokryvu – podložení trhlín, doplnění ztrát, doplnění spony

Signatura 27621

Inv. Číslo 62/ 222

Autor, název: Pseudo-Bonaventura, Sermones de tempore et de sanctis

Místo, datum: Reutlingae, 1485

Rozsah: [288] l., z toho chybí 28 listů

Rozměry: 30,5 x 22 x 7 cm

Klausnerová 89

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, malované iniciály a titulní list

Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba - slepotisk, useň v minulosti opravována,

Dřevěné desky, háčkové spony, nárožnice, středové kování

šití na tři dvojitě vazy (useň),

Popis poškození:

pH 5,5, červotoč

blok – poškozené listy v úvodu/závěru bloku včetně předsádek, malé ztráty v rozích, lomy, trhliny, historické opravy, znečištění papíru, zatekliny

šití funkční – mírně uvolněné – některé složky vysunuty z bloku, poškozené předsádky v drážce,

pokryv poškozen na hranách a u hlavy, trhliny u obou hlavíc, useň poškrábána, odřena

dřevěné desky masivně poškozeny červotočem, ztráta obou spon a čtyř nárožnic

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění papíru, lokální opravy poškozených partií papíru včetně předsádek, oprava uvolněného šití, oprava poškozených desek, oprava pokryvu – podložení trhlín, doplnění ztrát, doplnění spon

Signatura 27622

Inv. Číslo 62/ 223

Autor, název: Busti, Bernardino, Mariale

Místo, datum: Argentinae, 1496

Rozsah: [378] l., z toho chybí 3 listy

Rozměry: 29,5 x 19,5 x 7 cm

Klausnerová 94

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, malované iniciály

Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba - slepotisk, useň v minulosti opravována,

Dřevěné desky, háčková spona, středové kování

šití na tři dvojité vazy (useň), kapitáلكové vazy (?)

Popis poškození:

Plíseň, pH 5,0 červotoč

blok – poškozené listy mírně v úvodu více v závěru bloku, poslední list s většími ztrátami, stejně jako
předsádky, malé ztráty v rozích, lomy, trhliny, znečištění papíru, zatekliny, skvrny, zadní předsádka
chybí, přední zachována ve fragmentu s četnými přešlepy na předešlé,

šití funkční, prohnutý blok, přetržené všechny vazy

desky: ztráta zadní desky včetně pokryvu, pokryv mírně poškozen ztrátami v rozích, trhlínami na
hřbetu, u paty i hlavy, useň poškrábána, odřena

dřevěné desky masivně poškozeny červotočem, ztráta obou spon a čtyřech nárožnic

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění papíru, lokální opravy poškozených partií papíru včetně předsádek,
vyrovnání hřbetu, oprava nasazení přední desky, doplnění nové zadní desky včetně pokryvu, oprava
pokryvu – podložení trhlín, doplnění ztrát, doplnění spon

Signatura 28346 a

Inv. Číslo 65/ 14401

Autor, název: Hartung, Philipp, Philippicae sive Invectivae LX in notorios Peccatores

Místo, datum: Egrae, 1687

Rozsah: [4], 329, [10] s.

Rozměry: 32 x 21 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – celopergamenová,

Lepenkové desky,

šití na čtyři pg řemínky, šité kapitálky

Popis poškození:

pH 4,0

blok – poškozené předsádky ztráta lítaček, ztráta horního a poškození spodního kapitálku,

lepenkové desky deformované, rozvrstvené,

šití: rozvolněné

pokryv: výrazně poškozené pergamenové desky – pokryv odtržen na obou deskách od podkladu, chybí zcela pokryv hřbetu, pergamen zvlněný, na hranách desek protržený, poškozená zadní holandská kanta, pokryv silně znečištěný se skvrnami,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: očištění a odkyselení v bloku, lokální opravy poškozených předsádek, oprava lepenkových desek, oprava pg pokryvu – podložení trhlín, doplnění ztráty hřbetu, zpětné nalepení pergamenu na desky, oprava holandské kanty,

Signatura **29011**

Inv. Číslo 65/ 822

Autor, název: Le Puy, Francois, Catena aurea super Psalmos

Místo, datum: Parisiis, 1520

Rozsah: [342] l.

Rozměry: 26 x 19,5 x 5,7cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, háčkové spony

Šití na tři dvojité vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození:

pH 4,0, foxing

blok – poškozené větší množství listů v úvodu/závěru bloku včetně předsádek,(trhlíny, ztráty červotoč), předsádky ztráta lítaček, ztráta horního a poškození spodního kapitálku, mechanické znečištění papíru prachem a skvrnami

šití funkční ale rozvolněné, řada složek vyčnívá mimo blok – nárůst mechanického poškození podél přední ořízky, několik složek zcela oddělených od bloku, přetržené pergamenové přelepy,

pokryv: useň silně znečištěna, malé ztráty materiálu v rozích, trhlíny na hřbetu, v drážkách a u obou hlavíc, horní pole u hlavice odtrženo od hřbetu, ztráta štítku zadního řemínku

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: odkyselení v bloku, mechanické očištění papíru, lokální opravy poškozených předsádek a všech poškozených listů bloku, upevnění šití, přišití oddělených a uvolněných složek, oprava přelepů, podložení trhlín, oprava hlavíc

Signatura **29013**

Inv. Číslo

Autor, název: Lapide, Cornelius Cornelii a, Commentarius in quatuor Evangelia. Tomus 1-2

Místo, datum: Antverpiae, 1639

Rozsah: [8], 620, [68], [4], 557, [55] s.

Rozměry: 34,5 x 23 x 9,5cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, háčkové spony

Šití na pět dvojitých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození:

pH 4,0 foxing , červotoč

blok – poškozené předsádkové listy spolu s prvními a posledními listy bloku, znečištění papíru prachem a skvrnami, zažloutlý papír v ploše, ztráta horního a poškození spodního kapitálku, šití funkční ale rozvolněné, několik listů vytržených z bloku, všechny pg přelepy přetržené, pokryv: useň silně znečištěna, malé ztráty materiálu v rozích, pokryv hřbetu uvolněný od bloku, přetržený v obou drážkách, poškozen u hlavy a paty s menšími ztrátami, chybí jedna spona

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: odkyselení v bloku, mechanické očištění papíru, opravy poškozených předsádek a všech poškozených listů bloku, upevnění šití, fixace oddělených a uvolněných listů, oprava přelepů, oprava a doplnění kapitálků, podložení hřbetu novým materiálem v drážkách a u hlavic, podložení trhlin, oprava hlavic, doplnění spony

Signatura 29004

Inv. Číslo 65/944

Autor, název: Novum Testamentum Harmonicum Evraice, Graece, Latine, et Germanice

Místo, datum: Norimbergae, 1602

Rozsah: [12], 189, [3], 123, [1], 211, [1], 163, [1], 199, [1], 681 s.

Rozměry: 25 x 20 x 9,5cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk

Lepenkové desky,

Šití na tři dvojitě vazy (useň), textilní kapitálky

Popis poškození:

pH 4,0 , foxing , červotoč

blok – poškozené předsádkové listy spolu s prvními a posledními listy bloku, znečištění papíru prachem zateklinami a skvrnami, zažloutlý papír v ploše,

šití funkční, několik listů vytržených z bloku, kapitálky uvolněné, lepenkové desky ubroušené v rozích a rozvrstvené,

useň silně znečištěna a odřena, ztráty materiálu v rozích a na hranách, pokryv hřbetu uvolněný od bloku, poškozený v drážce, poškození u hlavy a paty

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: odkyselení v bloku, mechanické očištění papíru, opravy poškozených předsádek a všech poškozených listů bloku, upevnění šití, přišití oddělených listů, oprava kapitálků, podložení hřbetu novým materiálem v celé ploše, podložení trhlin na hranách a doplnění ztrát v rozích,

Signatura 28650

Inv. Číslo 64/6841

Autor, název: Paraldus, Guillelmus, Summa de virtutibus et vitiis

Místo, datum: [Basileae, cca 1474]

Rozsah: [352] l., z toho chybí 56 listů

Rozměry: 31 x 22,5 x 8cm
Klausnerová 262

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, malované iniciály
Druh vazby – celokožená, hnědá useň, bíle natřený hřbet, výzdoba slepotisk
Dřevěné desky, trnové spony, původně nárožnice a středové kování
Šití na tři dvojitě a dva kapitálové vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 5,5, červotoč
blok – chybí výlepy předešlé, úvodní složky vyříznuty – fragment zachován, znečištění papíru prachem, zateklinami a skvrnami,
šití funkční, blok silně deformovaný, některé složky mírně vysunutě,
pokryv: useň poškozena červotočem, pokryv hřbetu částečně uvolněný od bloku, poškozený v drážce, velké poškození u hlavy a paty, useň zatvrdlá popraskaná, ztráta spon

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: důkladné mechanické očištění papíru, opravy poškozených partií papíru, vyrovnání deformovaného hřbetu, oprava poškozených míst na pokryvu hřbetu, doplnění ztrát

Signatura **28646 - 1**

Inv. Číslo 64/6797

Autor, název: Aristotelis Stagiritae omnia quae extant opera. [Volumen primus]

Místo, datum: Venetiae, 1552

Rozsah: 383 s.

Rozměry: 32 x 23,5 x 5,5cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba zlacením na hřbetě
Lepenkové desky,
Šití na sedm dvojitých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození:

Plíseň, pH 5,5, červotoč
blok – poškozená přední předsádka červotočem a přerušením v drážce, zadní předsádka silně poškozena spolu se zadní deskou plísní, - větší ztráty materiálu, skvrny, mírné znečištění úvodu a závěru knihy prachem, uvolněné kapitálky od bloku
šití funkční,
desky: lepenka desek zteřelá a u hran rozvrstvená, useň poškozena červotočem, pokryv hřbetu částečně uvolněný od bloku, poškozený v obou drážkách, větší poškození u hlavy a paty, ztráta a uvolnění usně v rozích,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: mechanické očištění papíru, opravy poškozených partií papíru především obou předsádek, oprava poškozených desek, oprava poškozených míst na pokryvu hřbetu, doplnění ztrát v rozích a u hlavic

Signatura 28646 - 4 **Inv. Číslo** 64/6794
Autor, název: 6. Volumen. Aristotelis Stagirites Libri omnes ...
Místo, datum: Venetiae, 1550
Rozsah: 262 s.
Rozměry: 32 x 23,5 x 4cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba zlacením na hřbetě
Lepenkové desky,
Šití na sedm dvojitých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození:

pH 5,5 červotoč
blok – poškozená přední i zadní předsádka červotočem a přerušením v drážce, zatekliny, skvrny, mírné znečištění úvodu a závěru knihy prachem, druhotné opravy papíru
šití funkční, přetržené některé vazy v drážce,
desky: větší poškození desek - lepenka desek zteřelá, u hran rozvrstvená se ztrátami,
pokryv: useň poškozena červotočem, pokryv hřbetu poškozený v obou drážkách, větší poškození u hlavy a paty, ztráta a uvolnění usně v rozích i v ploše zadní desky

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: mechanické očištění papíru, opravy poškozených partií papíru především obou předsádek, oprava poškozených desek, oprava poškozených míst na pokryvu hřbetu, doplnění ztrát v rozích a u hlavic

Signatura 28648 **Inv. Číslo** 64/6806
Autor, název: Domus Pietatis, & Literarum Lapide Fundamentali, ... sive Seminarium S. Wenceslai Juventutis Studiosae ...
Místo, datum: Praegae, 1680
Rozsah: [60] l., [17] obr. příl., z toho 2 obr. přílohy chybí
Rozměry: 30 x 19,5 x 1,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby: polokožená, hnědá useň, desky stříkaný papír, výzdoba slepotisk, natřený hřbet
Lepenkové desky,
Šití na tři vazy (motouz),

Popis poškození:

Plíseň, pH 4,6, červotoč, foxing
blok – mechanicky poškozený titulní list a několik následujících, totožné poškození v závěru knihy, ztráty na zadní předsádce, množství historických oprav, papír bloku je extrémně kyselý a zteřelý, výrazně zahnědlý v tiskových zrcadlech se ztrátou pevnosti, prach, zatekliny, skvrny
vazba funkční s menšími mechanickými poškozeními – jedná se o pozdější převazbu

Doporučené ošetření:

Vzhledem k výrazné degradaci papíru návrh na komplexní restaurování s důrazem na rehabilitaci papíru a jeho odkyselení

Signatura 28649 **Inv. Číslo** 64/6808
Autor, název: Boethius, Hector, Scottorum Historiae
Místo, datum: Parisiis, [1574-1575]
Rozsah: [6], 13, [9], 402 l., z toho chybí počáteční nečíslované listy 1-6 a listy 398-402
Rozměry: 31,5 x 20,5 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk
Lepenkové desky,
Šití na tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,8
blok: zcela vytržený z desek, přetržené předsádky i vazy v drážce, mechanicky poškozená přední i zadní předsádka a několik navazujících listů, zatekliny, skvrny, mírné znečištění prachem v úvodu a závěru knihy

šití funkční, přetržené vazy v drážce

pokryv: useň poškozena především na hřbetu - ztráta u horní hlavice, poškozené rohy, trhlina u spodního mezivazního pole, malé ztráty v ploše hřbetu,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: mechanické očištění papíru, odkyselení, opravy poškozených partií papíru především obou předsádek, oprava poškozených desek, oprava poškozených míst na pokryvu hřbetu, doplnění ztrát v rozích a u hlavic

Signatura 29023 **Inv. Číslo** Arc:340
Autor, název: Veselý, Fabian, Conciones ... Kazani na Swátky přes celý Rok ...
Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1724
Rozsah: [18], 591, [39] s.
Rozměry: 32,5 x 21 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Druh vazby – polokožená, hřbet, rohy: hnědá useň, desky: dvě vrstvy papíru,
Dřevěné desky,
Šití na čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,0 foxing,

blok – přetržená přední předsádka v drážce, zatekliny ve hřbetu, skvrny, znečištění prachem v průběhu bloku,

šití: funkční, mírně rozvolněné, přetržené vazy v drážce, přední deska téměř oddělena od bloku, pokryv: useň na hřbetu i v rozích zachována pouze ve fragmentech,

Doporučené ošetření:

Částečné restaurování: mechanické očištění papíru, odkyselení, opravy poškozených partií papíru především obou předsádek, oprava desek, oprava poškozených míst pokryvu - podložení hřbetu i rohů v celé ploše, oprava potahových papírů z desek,

Signatura 29062

Inv. Číslo 65/1890

Autor, název: Erber, Bernardinus, Notitia illustris Regni Bohemiae scriptorum Geographica et Chorographica, ...

Místo, datum: Vindobonae, 1760

Rozsah: [8], 146, [2] s., přílohy: [1] slož. plán, [1] složená tab., [13] slož. map.

Rozměry: 32 x 21 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, vlepované skládané přílohy

Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba zlacení na hřbetu,

Lepenkové desky, zavazování na usňové tkanice

Šití na pět jednoduchých vazů (motouz),

Popis poškození:

pH 4,0, foxing,

blok – mechanické poškození listů v průběhu bloku, trhliny, ztráty, deformace, poškození příloh, papír silně znečištěný prachem a skvrnami,

šití funkční, mírně rozvolněné,

pokryv: useň poškozena velkou ztrátou v ploše hřbetu a menší u paty knihy, ztráta materiálu v pravém horním rohu přední desky, prodření na hranách a v rozích, lepenka na hranách a v rozích rozlepená, vatovitý charakter, tkanice ve fragmentech,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 29069

Inv. Číslo 65/1844

Autor, název: Balbín, Bohuslav, Epitomes Rerum Bohemicarum, seu: Historiae Boleslaviensis Libri Duo: VI. & VII. ...

Místo, datum: Praegae, 1673

Rozsah: [12], 61, [5], 118 s., [1] l. obr. příl., z toho chybí s. [4-5] za s. 61, s.1-46 za s. [5] za s. 61, [1] obr. příl.

Přívazek:

Autor, název: Tanner, Jan Bartoloměj, Trophea sancti Venceslai ...

Místo, datum: Praegae, 1661

Rozsah: A2 - S2 [= 36] l., [1] obr. příl. ;

Rozměry: 30,5 x 20,5 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, konvolut ze dvou formátů papíru

Druh vazby – polokožená, hnědá useň, desky papír, hřbet přetřen barvou, (převazba)

Lepenkové desky,

Šití na tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,0, foxing,

blok – silné mechanické poškození listů bloku červotočem, zateklinami a skvrnami, viditelné druhotné opravy, přední i zadní lítačka chybí, místy trhliny v úvodní části bloku,

šití částečně poškozené, přetržené vazy, uvolněné přední a zadní složky, přední deska oddělena od bloku, deformované rohy,

useň poškozena v rozích se ztrátami, ve hřbetu uvolněna rovněž se ztrátami u hlavy a paty, potahový papír je odřený a vybledlý,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: opravy předsádek a mechanicky poškozených míst papíru, očištění papíru a odkyselení, nastavení vazů, nasazení přední desky, podložení ztrát usňového pokryvu, opravy papírového potahu

Signatura 29201

Inv. Číslo 65/5795

Autor, název: Autor, název: Reuchlin, Johann, Vocabulari[us] breuiloqu[us] ...

Místo, datum: Argentinae, 1501

Rozsah: [321] l.

Rozměry: 30 x 22 x 7,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, hřbet přetřený barvou, oprava hnědou usní

Dřevěné desky, háčkové spony

Šití na tři dvojité vazy (motouz),

Popis poškození:

plíseň, pH 4,5, červotoč, foxing,

blok – mechanické poškození listů v úvodu bloku včetně výlepů přideští, znečištění bloku prachem, zateklinami, papír bloku výrazně zvlněný,

šití funkční, mírně uvolněné v úvodní části bloku, uvolněné přední složky,

useň odřená, poškozená v ploše červotočem, ztráty na deskách, v rozích i u horní hlavice, uvolněný pokryv, chybí spony

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru a odkyselení, opravy výlepů přideští a mechanicky poškozených míst papíru, podložení ztrát usňového pokryvu, přilepení pokryvu zpět na hřbet, doplnění spon (?)

Signatura 29297 a

Inv. Číslo 65/9698

Autor, název: Nitsch, Daniel Ignatius, Berla kralovská Gezu Krysta ...

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1709

Rozsah: [4], 294, 256, [4] s.

Rozměry: 30,5 x 20 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk,

Dřevěné desky, trnové spony

Šití na tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození:

plíseň, pH 4,5, červotoč, foxing,

blok – výraznější mechanické poškození listů v průběhu bloku včetně obou předsádek, znečištění bloku prachem, zateklinami, skvrnami,

šití zcela nefunkční, vazy odtržené od hřbetu, přetřhané nitě, složky vysunuté mimo blok dřevěné desky poškozené červotočem, vylomené v rozích, useň poškozená v ploše červotočem, ztráty na deskách i v rozích, výrazně poškozený celý hřbet, odtržený od bloku, chybí spony

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 29301

Inv. Číslo 65/9705

Autor, název: Krystián z Koldína, Pavel, Práva Městská Království Czieského

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1579

Rozsah: [9], ccxxvi, [57] l., z toho chybí listy [1-5] před listem i, poslední list [57]

Rozměry: 30 x 19,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Druh vazby – dochované torzo původní vazby bez potahu

Lepenkové desky,

Šití na čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,5 foxing,

blok – výrazný stupeň degradace papíru, silné zhnědnutí v ploše, skvrny, zatekliny, papír především v první čtvrtině bloku více mechanicky poškozen - ubroušené rohy, ztráty, trhliny,

šití funkční, hřbet prohnutý dovnitř

desky soudržné s blokem, dodatečně fixované nově vlepenými předsádkami z odlišného papíru,

lepenka ohnutá v rozích a roztřepená, plocha hřbetu dodatečně přelepená plátnem

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení s důrazem na rehabilitaci papíru

Signatura 29306 **Inv. Číslo** 65/9715
Autor, název: Ambrož, svatý, *Operum Tomus quartus*
Místo, datum: Basileae, 1527
Rozsah: 1015, [17] s., z toho chybí s. 1-2, s. [2-3] za s. 1015
Rozměry: 34,5 x 23,5 x 9,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v tisku
Druh vazby celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk
Dřevěné desky, háčkové spony, nárožnice,
Šití na čtyři dvojité vazy (useň) šité kapitálky

Popis poškození:

Plíseň, pH 4,5 foxing, červotoč
blok – výrazné poškození listů v blízkosti obou desek červotočem – vypadávání papíru, trhliny, ztráty v úvodu a závěru, mechanické znečištění v ploše, skvrny, zatekliny, přední předsádka prasklá drážka, šití funkční, mírně uvolněné, prasklé vazy u přední desky, prasklé pg přelepy, poškozený kapitálek u hlavy a chybějící u paty,
desky silně poškozeny červotočem, ztráta pevnosti, ztráta dřevní hmoty na zadní desce u hlavy, zadní deska naprasklá,
useň odřená, zašpiněná, mechanicky poškozena u hlavy i paty, ztráty menšího rozsahu na hranách desek a u hlavic, spony a nárožnice chybí,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru od prachu, odkyselení, oprava mechanicky poškozených listů v úvodu a závěru bloku včetně předsádek, nastavení vazů, konzervace desek a doplnění ztrát, doplnění ztrát a podložení trhlín pokryvu, doplnění spon

Signatura 29305 **Inv. Číslo** 65/9709
Autor, název: Hugo de Sancto Caro, *Postilla super quattuor Evangelistas*
Místo, datum: [S.l., post 1500]
Rozsah: 361, [1] l., z toho chybí listy 1-2
Rozměry: 34 x 25 x 6,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v tisku, zlacení
Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk
Dřevěné desky, trnové spony,
Šití na pět vazů, šité kapitálky

Popis poškození:

Plíseň, pH 4,5 foxing, červotoč
blok – výrazné poškození listů zateklinami, prach, druhotné opravy, prasklá drážka zadní předsádky, v blízkosti obou desek poškození listů červotočem, poškození papíru plísní v úvodní části bloku, šití funkční, první složka uvolněna, poškozené kapitálky,
desky poškozeny červotočem, chybějící trny spon,
useň odřená, drobné ztráty na hranách, větší v rozích, poškozena drážka u hlavy

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru od prachu, odkyselení, oprava mechanicky poškozených listů v úvodu a závěru bloku včetně předsádek, upevnění první složky, oprava kapitálků, doplnění ztrát a podložení trhlín pokryvu, doplnění trnů spon, konzervace spon

desky poškozeny červotočem, u zadní desky v rohu vylomený materiál, chybí volná část spony, useň odřená, poškozená červotočem u obou hlavic, ztráty u hlavic, trhlina v drážce, drobné ztráty na hranách,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru od prachu, odkyselení, oprava mechanicky poškozených listů v úvodu a závěru bloku včetně předsádek, doplnění ztrát a podložení trhlín pokryvu, doplnění spony (?)

Signatura 29753

Inv. Číslo 66/4411

Autor, název Das buch der Himlischen offenbarung der Heiligen wittiben Birgitte von dem königreich Sweden

Místo, datum: Nürnberg, 1505

Rozsah: [347] l.

Rozměry: 32,5 x 23 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, háčkové spony,

Šití na tři dvojité a dva kapitálové vazy (motouz),

Popis poškození:

Plíseň pH 5,5 foxing, červotoč

blok – mechanické poškození listů v úvodu a závěru bloku, (ztráty trhliny) skvrny, zatekliny – v rozích má papír vatovitý charakter, přední předsádka chybí, u zadní zachován pouze výlep předešlé,

šití funkční, chybí volné části spon,

useň má zcela sedřenou vrchní vrstvu včetně výzdoby, chybí materiál spodního a horního pole u

hlavic, v místě vazů je useň prodřená, probroušené hrany, ztráty usně v rozích, chybí volné části spon

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru od prachu, oprava mechanicky poškozených listů v úvodu a závěru bloku včetně předsádek, doplnění ztrát a podložení trhlín pokryvu, doplnění spon

Signatura 29752

Inv. Číslo 66/4413

Autor, název: Angelus de Clavasio, Summa angelica de casibus conscientiae

Místo, datum: Norimbergae, 1492

Rozsah: [312] l., z toho chybí poslední list (prázdný)

Rozměry: 31,5 x 22,5 x 7 cm

Klausnerová 15

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorované iniciály, zlacení

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, oprava druhotně použitou usní s výzdobou

Dřevěné desky, háčkové spony, nárožnice, středové kování
Šití na tři dvojité vazy (motouz),

Popis poškození:

Plíseň pH 4,5 foxing, červotoč

blok – mechanické poškození listů v úvodu a závěru bloku včetně výlepů přideští, prasklá drážka, (ztráty trhliny) skvrny zatekliny, dobrý stav papíru ve středu bloku, zatekliny i ve hřbetní části, šití funkční, uvolněné první a poslední listy, chybí volné části spon a čtyři nárožnice useň je odřená, poškozena červotočem, ztráty u hlavy, paty, na hranách, na zadní desce v ploše, původní oprava hřbetu,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru od prachu, odkyselení, oprava mechanicky poškozených listů v úvodu a závěru bloku včetně předsádek, fixace uvolněných listů, doplnění ztrát a podložení trhlín pokryvu, doplnění spon

Signatura 29749

Inv. Číslo 66/4421

Autor, název: Jacobus de Voragine, Legenda aurea

Místo, datum: Norimbergae, 1481

Rozsah: [1], 183 l., z toho chybí nečíslovaný list a list 182

Rozměry: 32,5 x 22,5 x 5 cm

Klausnerová, 194

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorované iniciály, glosy železitoduběnkový inkoustem

Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk,

Dřevěné desky, háčkové spony, pukly

Šití na čtyři dvojité vazy (useň), šité kapitálky

Popis poškození:

Plíseň pH 4,5 foxing, červotoč

blok – mechanické poškození listů v úvodu a závěru bloku včetně výlepů přideští, prasklá přední drážka, ztráta obou předsádek, trhliny a ztráty, papír pokrytý prachem, skvrnami, zateklinami, dobrý stav papíru ve středu bloku,

šití nefunkční, přetržené vazy, přerušené nitě, vypadnuté složky z bloku, ztráta kapitálku u paty

chybí celá zadní deska včetně kování, přední deska zlomená, poškozená silně červotočem, useň je zachovaná v několika větších fragmentech, odřená, poškozená červotočem,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 29511

Inv. Číslo 65/14285

Autor, název: Weingarten, Jan Jakub, Fürsten-Spiegel, oder, Monarchia deß höchlöblichen Ertz-Hauses Oesterreich

Místo, datum: Prag, 1673

Rozsah: [8], 444, [12] s., [56] obr. příl.; [4], 166, [10] s., [3] obr. příl.

Poznámka: v 1. dílu chybí 12 obr. příl.

Rozměry: 31,5 x 20,5 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba celopergamenová, holandské kanty,
Lepenkové desky,
Šití na čtyři pg proužky, šité kapitálky

Popis poškození:

Plíseň pH 4,5 foxing, červotoč
blok – mechanické poškození obou předsádek i v drážkách, papír pokrytý prachem, skvrnami, silně
zahnědlý v ploše,
šití funkční, povrch odřený se skvrnami, ztráta na hraně zadní desky, uvolněné kapitálky, mírně
zdeformované desky

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení, oprava poškozených předsádek, upevnění kapitálek,
doplnění pg na povrch vyrovnání desek,

Signatura 29400

Inv. číslo I:18348

Autor, název: Kazy, Franciscus, Historia Regni Hungarie

Místo, datum: Tyrnaviae, 1737

Rozsah: [4], 336, [4], 287, [3], 279, [21] s.

Rozměry: 31,5 x 22 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba polokožená, hnědá useň na hřbetu přelepena později rovněž hnědou usní, desky pokryty
škrobovým papírem, výzdoba: slepotisk a zlacení na hřbetě
Lepenkové desky,
Šití na pět vazů,

Popis poškození:

pH 4,5 červotoč
blok – mechanické poškození obou předsádek, první a poslední složky, papír pokrytý prachem,
skvrnami a zateklinami,
šití funkční,
povrch: usňový povrch odřený, poškození u hlavy i paty, chybí povrch rohů přední desky, papírový
potah odřený se ztrátami na hranách a zadní desce, papír potrháný, se skvrnami,
poškozené lepenkové desky deformací a rozvrstvením v rozích a na hranách

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení, oprava poškozených předsádek a poškozených listů,
oprava lepenkových desek, oprava povrchu hřbetu, doplnění rohů, oprava papírového potahu

Signatura 29309

Inv. číslo 65/9714

Autor, název: Balbus, Joannes, Catholicon
Místo, datum: Venetiis, 1487
Rozsah: [354] l., z toho chybí první list (a1)
Rozměry: 33,5 x 22 x 8,5 cm
Klausnerová 37

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, duběnkový inkoust
Vazba celokožená, hnědá useň na hřbetu přelepena později rovněž hnědou usní, výzdoba: slepotisk
Dřevěné desky, háčkové spony
Šití na čtyři dvojité vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,5 červotoč
blok – silně poškozené předsádky a úvodní a závěrečné listy bloku červotočem, praskliny v drážkách,
papír v bloku poškozen rovněž mírně červotočem, ohnutými rohy a trhlinami, pokrytý prachem,
skvrnami a zateklinami,
šití funkční, pouze první listy díky poškození červotočem ve hřbetu jsou uvolněné,
ušňový povrch odřený, se stopami po červotoči, povrch hřbetu mírně poškozen u obou hlavic, menší
ztráty v rozích, trhlina v drážce,
poškozené desky červotočem, malá ztráta rohu přední desky, ztráta volných částí spon

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení, oprava poškozených předsádek a poškozených listů,
oprava dřevěných desek, oprava povrchu hřbetu, doplnění rohů, doplnění spon

Signatura **29757** **Inv. číslo 66:4418**
Autor, název: Calderinus, Joannes, Concordantiae sive Ambidexterium
Místo, datum: Spira, 1481
Rozsah: [78] l., z toho chybí list [78] (prázdný)
Přívazek: Speculum exemplorum
Místo, datum: Argentinae, 1490
Rozsah: [284] l.
Rozměry: 29,5 x 22 x 8 cm
Klausnerová 99 + 322

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v textu
Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba: slepotisk
Dřevěné desky, trnové spony
Šití na čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,5 červotoč!!!
blok – celý blok silně poškozen červotočem, v extrémně špatném stavu předsádky (přední pouze ve
fragmentu) a první složky bloku, poškozena (méně) i zadní partie knihy, papír znečištěn prachem,
skvrnami, praskliny v drážkách,
šití funkční, přerušené vazy v přední drážce, první složky mírně uvolněné,
ušňový povrch odřený, se stopami po červotoči, v přední drážce velká trhlina do poloviny výšky knihy,
menší trhliny u horní hlavičky, useň odlepena od přední desky,
přední deska havarijní stav, zachována pouze ve fragmentu v potahu (červotoč!), odpojena od bloku,
ztráta volných částí spon

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení, oprava poškozených předsádek a poškozených listů,
výměna přední desky, podložení trhlin usňového povrchu,

Signatura 29759 **Inv. číslo** 66/4425
Autor, název: Martinus Polonus, Margarita decreti seu Tabula Martiniana
Místo, datum: Argentinae, 1493
Rozsah: [106] l., z toho chybí 2 listy (a1, r8)
Rozměry: 29 x 20 x 3 cm
Klausnerová 235

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v textu, tmavý inkoust
Vazba polokožená, hnědá useň, výzdoba: slepotisk
Dřevěné desky,
Šití na čtyři dvojité vazy (motouz),

Popis poškození:

pH 4,5 červotoč!!!
blok – úvod bloku poškozen červotočem, první listy historické opravy, menší trhliny a ztráty, zadní
předsádka chybí, papír znečištěn prachem a skvrnami
šití funkční, na dvou místech rozlomený blok,
ušňový pokryv odřený, poškozený v kloubech vazů
přední deska rozlomená na dvě části, ztráta volných částí spon,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení, oprava poškozených předsádek a poškozených listů,
oprava přední desky, podložení poškozených míst usně,

Signatura 29758 **Inv. číslo** 66/4419
Autor, název: Biblia latina
Místo, datum: [Basileae], 1482
Rozsah: [572] l., z toho chybí 15 listů (a1, S5, S6, celá složka 13)
Rozměry: 30,5 x 21,5 x 12 cm
Klausnerová 61

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v textu, tmavý inkoust
Vazba opravovaná nyní polokožená, hnědá useň, výzdoba: slepotisk
Dřevěné desky, háčkové spony
Šití na tři dvojité vazy (useň),

Popis poškození:

pH 5,5 červotoč!!!
blok – první list bloku vytržen, výlep obou přídeští poškozen červotočem a s velkými ztrátami podél
hřbetu, úvod bloku poškozen červotočem, první listy s trhlinami a menšími ztrátami, papír znečištěn
prachem a skvrnami
šití funkční, řemínky uvolněné z přední desky,
ušňový pokryv na deskách zaříznutý, odřený, poškozený červotočem, prodření v kloubech vazů,
poškozené hlavice trhlinami a ztrátami, useň odlepena místy od hřbetu,

přední deska poškozena červotočem, se ztrátou materiálu podél hřbetu, ztráta volných částí spon,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, oprava poškozených předsádek a poškozených listů, vlepení prvního listu bloku, oprava přední desky, petrifikace a doplnění ztráty, podložení poškozených míst usně (trhliny, ztráty)

Signatura **29761** **Inv. číslo 66/4435**
Autor, název: Landora, Berengarius de, Lumen animae seu Liber moralitatum
Místo, datum: [Reutlingae], 1479
Rozsah: [270] l., z toho chybí 1 list (y3)
Rozměry: 30 x 21,5 x 7,5 cm
Klausnerová 215

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v textu,
Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba: slepotisk
Dřevěné desky, spony, kruh po libri catenati
Šití na čtyři dvojité vazy (useň), kožené kapitálky

Popis poškození:

pH 4,5 - 5,0
blok – první listy bloku mechanicky poškozeny v důsledku ztráty části desky, ohnuté rohy, drobné ztráty, trhliny, v průběhu bloku rovněž místy trhliny a zalomené listy, jeden list přetržený, pergamenové křídélko odlepené od přední desky, papír znečištěn prachem a skvrnami, v ploše zažloutlý
šití funkční,
usňový povrch poškozen četnými zatrženými, místy odtržen od desek, na hranách, kloubech vazů a některých rozích prodřen, na hřbetu praskliny v drážkách,
přední deska zlomena na výšku – ulomená část nezachována, poškozena červotočem, se ztrátou materiálu podél hřbetu, ztráta volných částí spon,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, oprava poškozených předsádek a poškozených listů, vlepení prvního listu bloku, oprava přední desky, - petrifikace a doplnění ztráty, podložení poškozených míst usně (trhliny, ztráty)

Signatura **29763** **Inv. číslo 66/4417**
Autor, název: Bonaventura, sanctus, Elucidatio in tertium librum Sententiarum
Místo, datum: [S.l, s.a]
Rozsah: [129] l. Začátek tisku chybí
Přívazek:
Autor, název: Bonaventura, sanctus, Elucidatio in quartum librum Sententiarum
Místo, datum: [S.l, s.a]
Rozsah: [224] l.
Rozměry: 32,5 x 24 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v textu, inkoust
Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba: slepotisk
Dřevěné desky háčkové spony,
Šití na čtyři dvojité vazy (useň), šité kapitálky

Popis poškození:

pH 4,5 - 5

blok – první složky bloku vyříznuty – zachován fragment, extrémně poškozeny předsádky – zahnědlý papír, mechanické poškození, listy bloku mechanicky poškozeny pouze v úvodu, papír znečištěný prachem pokrytý skvrnami,
šití funkční, problém při otevírání knihy následkem vyříznutých složek
usňový pokryv poškozen červotočem, menší ztráty v rozích, výrazně poškozené spodní pole u paty – ztráta a trhlina, trhlina u horní hlavice,
přední deska poškozena červotočem, ztráta volných částí spon,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava poškozených předsádek a poškozených listů v úvodu a závěru bloku, podložení poškozených míst usně (trhliny, ztráty), doplnění ztráty desky, oprava poškozeného kapitálku, vyřešení chybějících složek bloku – problém s otevíráním

Signatura 29765 **Inv. číslo** 66/4429
Autor, název: Gritsch. Joannes, Quadragesimale
Místo, datum: [Argentinae] 1484
Rozsah: [266] l.
Rozměry: 31,5 x 24 x 7 cm
Klausnerová 170

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v textu, inkoust
Vazba celokožená, bílá useň, výzdoba: slepotisk
Dřevěné desky háčková spona,
Šití na tři dvojité a dva kapitálové vazy (useň),

Popis poškození:

pH 5,0 červotoč!!!
blok – první listy bloku mírně mechanicky poškozeny, trhliny, lomy drobné ztráty, kniha bez předsádek i výlepů, dochované pouze vylepené pg přelepy na předešlé, drobná mechanická poškození v průběhu bloku, papír znečištěný prachem a pokrytý skvrnami,
šití funkční, řemínky vytržené z desky, pg přelepy částečně odlepené, deformace tvaru bloku
usňový pokryv poškozen červotočem, mírně uvolněn na hřbetu, trhlina u horní hlavice,
přední deska poškozena červotočem, část u hřbetu zcela zničena, chybí volná část spony,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, oprava poškozených listů v úvodu a závěru bloku, doplnění předsádek, oprava přelepů, výměna nebo oprava přední desky, nové ukotvení řemínků a fixace vazů,

Signatura 29766 **Inv. číslo** 66/4436
Autor, název: Nicolau Gorranus, Postilla elucidatiua et magistralis super Epistolas Pauli
Místo, datum: [Parisiis, 1531]
Rozsah: [6], cclxxxviii listů, z toho chybí titulní list [1], listy ccvi-vii, ccxl, cclviii, cclxxv-vi, cclxxxi, cclxxxvii-viii
Rozměry: 31,5 x 21 x 3,7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v textu, inkoust
Vazba celopergamenová,
Lepenkové desky, zavírání původně na tkanice

Šití na tři jednoduché vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození:

pH 5,0

Přední deska oddělena od bloku – pergamenový povrch odlepený od desek. Z předsádek zachovány pouze některé listy. Papír bloku je zaprášený, pokrytý skvrnami, a zažloutlý v ploše.

Mechanicky jsou poškozeny zejména předsádky a úvodní a závěrečné listy bloku.

Šití bloku je funkční, motouzy jsou však odlepeny od lepenky a přelepy téměř uvolněny od hřbetu i lepenky. Oba kapitálky jsou odlepeny. Zadní lepenková deska je rozštěpena na dva díly. Výlep pergamenu je uvolněn v celé ploše.

Pergamenový povrch je zaprášený, ohmataný poškozený červotočem. Chybí partie spodní hlavice, horní hlavice je poškozena trhlinou a ztrátou materiálu. Chybí tkanice.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava poškozených listů v úvodu a závěru bloku, fixace uvolněných listů k bloku, nové přelepení hřbetu původními přelepy, fixace kapitálků. Připevnění přední desky k bloku. Potažení desek pergamenem včetně doplnění ztrát a podložení trhlín.

Podlepení předsádek.

Signatura 29990

Inv. číslo 66/12075

Autor, název: Biblij česká

Místo, datum: Wytisštěn gest w Menssým Měšťě Pražském, 1549

Rozsah: [629] I., z toho chybí 2 listy Ffff6 a Gggg9

Rozměry: 32 x 25 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorované některé ilustrace

Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk, historické opravy na hřbetě

Lepenkové desky,

Šití na pět jednoduchých vazů (motouz),

Popis poškození:

pH 5,0

Knih v minulosti opravována jak na hřbetě, tak vlepáním nových předsádkových listů z balicího papíru s plátěnými proužky v drážce. Papír bloku je zaprášený, pokrytý skvrnami, mušinci a zateklinami. Listy mají otrhané kraje u přední ořízky, řada je jich vysunuta mimo blok. V bloku trhlíny a menší ztráty.

šití je poškozené, řada složek vyčnívá mimo blok, který je na mnoha místech rozlomený usňový povrch poškozen v rozích a na ploše přední desky. Pravděpodobně chybí horní pole u hlavy.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 29941

Inv. číslo 66/11058

Autor, název: Balbín, Bohuslav, *Miscellanea historica. Decadis I. Liber VI.; Decadis I. Liber VII.; Decas II. Liber I.; Decadis II. Liber II.; Tabularium Stemmatographicum*,
Místo, datum: Pragae, 1684-1687
Rozsah: [2], 114, [2] s.; [8], 278, [8] s., [11] slož. příl.; [4], 120, [4] s; [12] s., [39] slož. tab.; [6] s., [49] slož. tab.
Rozměry: 31 x 21,5 x 7,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, v bloku skládané přílohy
Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk,
Lepenkové desky,
Šití na čtyři vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození:

pH 4,5
Blok: mechanicky poškozené obě předsádky, praskliny v drážkách, červotoč. Papír znečištěný, pokrytý skvrnami, zateklinami, v ploše silně zahnědlý, napadený foxingem.
Šití bloku je funkční, Oba kapitálky jsou poškozené.
Desky deformované, rozvrstvená lepenka
Pokryv: odřený, ztráty na hranách a v rozích. Částečně prasklé drážky, poškozené obě hlavice.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava poškozených listů, fixace kapitálků. Oprava desek, oprava pokryvu – položení partie hřbetu.

Signatura 29511 a

Inv. číslo 68/479

Autor, název: Weingarten, Jan Jakub, *Fürsten-Spiegel, oder, Monarchia deß höchlöblichen Ertz-Hauses Oesterreich*

Místo, datum: In der königl. Rezidentz Kleinern Stadt Prag, 1673

Rozsah: [8], 444, [12] s., [3] obr. příl.; [4], 166, [12] s. - **Poznámka:** chybí většina obr. příloh

Rozměry: 30,5 x 20 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, skládané přílohy
Vazba celopapírová, škrabový papír, převazba
Lepenkové desky
Šití na zapuštěné motouzy

Popis poškození

Blok: papír poškozen u obou předsádek, přední odtržena od bloku – deska drží pouze za motouzy, v bloku drobná mechanická poškození. Papír zaprášený, s četnými skvrnami
Šití: nefunkční, silná vrstva klišu na hřbetu, utržené motouzy v přední drážce až na jeden kus.
Zborcený tvar bloku.
Desky: mírně prohnuté, odřený potahový papír, poškozený potah u hřbetu – utržený kus u hlavy, vložený do bloku

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, zhotovení nové konzervační vazby.

Signatura 29995

Inv. číslo 66/12019

Autor, název: Práva a Zřijzenij zemská Králowstwj Českého

Místo, datum: [Praha], 1594

Rozsah: [4], ccxlvii, [28] l., z toho chybí nečíslované listy 2-4 před listem i, 4 nečíslované listy za listem ccxlvii (Xx2-Xx5). Za tiskem přivázáno 10 listů, z toho listy 9-10 na líci popsány perem

Rozměry: 32 x 21 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, rukopis na přidešti

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, bíle natřený hřbet

Dřevěné desky, háčkové spony

Šití na čtyři vazy, pergamenové záložky, šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5, plíseň, foxing

Blok: papír poškozen u obou předsádek – praskliny v drážce, zadní částečně odtržena od přidešti, papír zbytku bloku běžně poškozen. Papír zaprášený, s četnými skvrnami, zahnědlá pole.

Šití: funkční,

Desky: nepoškozeny

Pokryv: odřená useň, potrhání v rozích a na hranách, poškozená spodní hlavice

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru včetně odkyselení, oprava poškozených partií papíru včetně předsádek, oprava pokryvu, doplnění spon

Signatura 210284

Inv. číslo 67:7918

Autor, název: Marchesinus, Joannes, Mammotrectus super Bibliam

Místo, datum: [Argentinae, cca 1485]

Rozsah: [16], clv listů

Rozměry: 30,5 x 22 x 5 cm

Klausnerová 229

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba polokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk,

Dřevěné desky, háčkové spony

Šití na tři vazy,

Popis poškození

pH 5,0, plíseň, foxing

Blok: kniha bez předsádek, papír bloku poškozený červotočem, místy malé trhliny, papír bloku zvlhčený. Listy pokryté prachem, skvrnami, zateklinami.

Šití: funkční,

Desky: masivní poškození červotočem, ztráta materiálu, naprasknutí

Pokryv: odřená useň, poškozená pata, useň odlepena částečně od dřeva v místě poškození desky.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru včetně odkyselení, oprava poškozených partií papíru včetně předsádek zejména partie poškozené červotočem, oprava desek, oprava usně

Signatura 210283 **Inv. číslo** 67/7917
Autor, název: Nider, Joannes, *Sermones totius anni de tempore et de sanctis cum quadragesimale*
Místo, datum: [Ezelingae, 1477]
Rozsah: [210] l.
Rozměry: 30,5 x 21,5 x 6,5 cm
Klausnerová 258

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, barevné iniciály
Vazba celokožená, bílá useň, výzdoba slepotisk,
Dřevěné desky, háčkové spony, pukly,
Šití na čtyři vazy a dva kapitálové (useň)

Popis poškození

pH 5,0, plíseň, foxing

Blok: první čtvrtina papírového bloku v havarijním stavu následkem působení červotoče. Papír na hranici manipulovatelnosti. Poškození červotočem v menší míře prochází celým blokem. Předsádky chybí. Blok mírně zaprášený se skvrnami.

Šití: funkční, přelepové pg proužky následkem působení červotoče u přední desky odlepeny. Velká deformace bloku svezení k jedné straně.

Desky: masivní poškození červotočem, ztráta materiálu, naprasknutí

Pokryv: odřená useň, poškození červotočem, z kování zachované dvě dřevěné pukly a obě spony

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, oprava poškozených partií papíru červotočem, výměna přední desky, oprava usně

Signatura 210282 **Inv. číslo** 67/7915
Autor, název: Joannes Friburgensis, *Summa confessorum. Germanice*
Místo, datum: Augustae Vindelicorum, 1489
Rozsah: [2], clxv l., z toho chybí listy [1-2], listy i-iii, vii-vii, xxi-xxii
Rozměry: 27 X 20,5 x 5,5 cm
Klausnerová 199

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, barevné iniciály
Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, historická oprava hřbetu hnědou zdobenou usní
Dřevěné desky, háčkové spony, kování (?)
Šití na tři vazy (useň)

Popis poškození

pH 5,0, plíseň!!!

Blok: první čtvrtina papírového bloku poškozena červotočem. Zbývající část bloku poškozena silně plísní. Papír má vatovitý charakter se ztrátou pevnosti a drolí se. Papír na hranici manipulovatelnosti. V zadní části vznikly větší ztráty papíru. Poškození soustředěno v oblasti pravého spodního rohu. Chybí přední lítačka.

Šití: nefunkční, blok částečně vytržený z vazby, poškozené vazy

Desky: masivní poškození červotočem, ztráta materiálu,

Pokryv: v havarijním stavu. Červotoč, ztráty, praskliny, ztráta kování i spon

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 210281

Inv. číslo 67/7920

Autor, název: Bonaventura, sanctus, Perlustratio in libros quattuor Sententiarum. Pars 2

Místo, datum: Norimbergae, 1500

Rozsah: [260] l., z toho chybí 4 listy

Rozměry: 32 x 22 x 6,5 cm

Klausnerová 86

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, barevné iniciály

Vazba celokožená, bílá useň, výzdoba slepotisk,

Dřevěné desky, háčkové spony

Šití na tři dvojité a dva kapitálové vazy (motouz)

Popis poškození

pH 5,0, červotoč!!!

Blok: první čtvrtina a závěr papírového bloku masivně poškozeny červotočem. Zbývající část bloku poškozena červotočem v menší míře. Papír se rozpadá a je na hranici manipulovatelnosti. Úvodní část bloku chybí. Papír pokryt prachem, skvrnami a zateklinami.

Šití: funkční, blok zcela vytržený z vazby následkem poškození desek, zborcení tvaru bloku k jedné straně

Desky: masivní poškození červotočem, ztráta materiálu,

Pokryv: poškozen červotočem, drobné ztráty v rozích, velká ztráta honí hlavice a prvního mezivazového pole. Ztráta spon

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, oprava poškozených složek červotočem v úvodní části knihy – (možné vyjmutí z bloku), doplnění předsádek, opravy ostatních listů, oprava tvaru bloku, oprava nebo výměna dřevěných desek, podložení poškozených míst pokryvu novou usní, doplnění spon

Signatura 3A23

Inv. číslo R:3612

Autor, název: Hájek z Libočan, Václav, Böhmische Chronik

Místo, datum: Nürnberg, 1697

Rozsah: [32], 882, [45] s.

Rozměry: 34,5 x 22 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk,

Dřevěné desky, trnové spony

Šití na pět dvojitých vazů (motouz)

Popis poškození

pH 5,0,

Blok: poškozen papír v úvodu a závěru bloku jak mechanickým znečištěním, tak skvrnami. Místy trhliny a ztráty materiálu. Papír pokryt prachem, skvrnami a zateklinami.

Šití: funkční, místy však vytržené listy volně vložené v bloku. Vytržené úvodní listy, chybí přední lítačka.

Desky: nepoškozeny, ztráta spon

Pokryv: poškozen ztrátami materiálu v rozích, prasklinami na hranách. Chybí horní i spodní hlavice.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru. Opravy mechanicky poškozených míst, vpracování vytržených listů zpět do bloku. Doplnění předsádky. Oprava koženého pokryvu. Doplnění spon.

Signatura

3A22

Inv. číslo R:3611

Autor, název: Hammerschmidt, Jan Florián, Prodromus Glorae Pragenae

Místo, datum: Vetero-Pragae, 1723

Rozsah: [18], 816, [14] s., [1] obr. příl., z toho chybí frontispis na příloze

Rozměry: 34 x 23 x 7,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk,

Lepenkové desky,

Šití na čtyři dvojitě vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5 plíseň!!!

Blok: blok extrémně poškozen plísní, která zasáhla především vnitřní horní roh bloku. Papír na hranici manipulovatelnosti, vatovitý charakter, ztráta pevnosti, velké ztráty papírové hmoty. Všechny listy hnědé, pokryté skvrnami a zateklinami. Mechanické poškození koncentrováno v úvodu a závěru bloku.

Šití: částečně funkční, přetržené vazy, poškozený zapošivací steh. Chybí horní kapitálek. Místy vytržené listy volně vložené v bloku. Vytržené úvodní listy, chybí přední lítačka.

Desky: rozvrstvená lepenka v rozích

Pokryv: poškozen v rozích a na hranách ztrátami, chybí horní i spodní hlavice.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení.

Signatura

3A25

Inv. číslo R:3614

Autor, název: Pešina z Čechorodu, Tomáš, Mars Moravicus

Místo, datum: Pragae, 1677

Rozsah: [24], 958, [16] s., [3] obr. příl., z toho chybí 2 obr. příl.

Rozměry: 33 x 22 x 7,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba zlacení,
Lepenkové desky,
Šití na pět jednoduchých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír mechanicky poškozen pouze na předsádkách a prvních a posledních listech bloku.

Mechanické znečištění prachem, skvrny, zahnědnutí v ploše.

Šití: funkční

Desky: rozvrstvená lepenka v rozích

Pokryv: poškozen v rozích a na hranách ztrátami. Výrazně poškozen hřbet – praskliny v celých obou drážkách, ztráta horní i spodní hlavice, chybí horní kapitálek

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru od prachu, odkyselení. Opravy mechanicky poškozených listů.

Oprava desek. Oprava koženého pokryvu.

Signatura **3A29**

Inv. číslo R:3618

Autor, název: Nucleus Minoriticus seu vera, & sincera relatio originis, & progressus Provinciae Bohemiae...

Místo, datum: Vetero-Pragae, 1746

Rozsah: [10], 471, [9] s., 1 mapa na příl. ručně kolorovaná

Rozměry: 32 x 21 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, vlepená barevná skládaná příloha
Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk,
Lepenkové desky,
Šití na pět jednoduchých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5 plíseň!!!!

Blok: papír mechanicky poškozen pouze na předsádkách. Výraznější poškození v zadní části bloku způsobené plísní. Ztráta papíru části předsádky, degradace ostatních sousedících listů. Papír znečištěn prachem, skvrnami, zahnědnutí v ploše.

Šití: funkční

Desky: zadní deska silně poškozena plísní, ztráta pevnosti, rozvrstvená lepenka v rozích

Pokryv: poškozen v rozích a na hranách ztrátami. Výrazně poškozen hřbet – praskliny v celých obou drážkách, ztráta horní i spodní hlavice, chybí horní kapitálek

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru od prachu, odkyselení. Opravy mechanicky poškozených listů plísní.

Oprava zadní desky. Oprava koženého pokryvu.

Signatura

3A33

Inv. číslo R:3622

Autor, název: Hájek z Libočan, Václav, Böhmische Chronik

Místo, datum: Nürnberg, 1697

Rozsah: [32], 882, [45] s., z toho chybí titulní list, s. 881-882, [15-45] za s. 882

Rozměry: 31 x 21,5 x 8 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, některé listy psané rukopisně - duběnka

Vazba celopapírová, stříkaný papír

Lepenkové desky,

Šití na pět jednoduchých vazů (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: velké mechanické poškození papíru v průběhu celého bloku. Trhliny, ztráty, pomačkané listy,

Velké mechanické znečištění, skvrny, zatekliny prach, zahnědnutí v ploše.

Šití: poškozené, řada listů uvolněných z bloku., blok prolomený v půli

Desky: ztráta pevnosti, rozvrstvená lepenka v rozích a na hranách

Pokryv: poškozen v rozích u hlavic a na hranách ztrátami. Papír ošoupaný, znečištěný, poškrábaný.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení. Podle dohody se zadavatelem zhotovit dobovou vazbu nebo vazbu konzervační.

Signatura

3A34

Inv. číslo R:3623

Autor, název: Hájek z Libočan, Václav, Böhmische Chronik

Místo, datum: Leipzig, 1718

Rozsah: [34], 880, [28] s., [1] obr. příl., z toho chybí strany [1-34], 1-48, [27-28] za s. 880, [1] obr. příl.

Rozměry: 31,5 x 25 x 6,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba polokožená hnědá useň, desky mramorovaný papír

Lepenkové desky,

Šití na pět jednoduchých vazů (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mechanické poškození papíru v průběhu celého bloku. Horší stav v zadní části. Trhliny, ztráty, pomačkané listy velké mechanické znečištění, skvrny, zatekliny prach, zahnědnutí v ploše. Chybí přední předsádka, zadní se ztrátou.

Šití: poškozené, řada listů uvolněných z bloku, vazy přetržené oddělené od desek.

Desky: degradace lepenkových desek, ztráta pevnosti, rozvrstvená lepenka v rozích a na hranách

Pokryv: useň degradovaná a se ztrátami materiálu, papír poškozený se ztrátami, odřený, poškozen v rozích u hlavic a na hranách ztrátami. Papír ošoupaný, znečištěný, poškrábaný.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení.

Signatura 3A41 **Inv. číslo R:3635**
Autor, název: Hammerschmidt, Jan Florián, Prodromus Gloriam Pragenam
Místo, datum: Vetero-Pragae, [1723]
Rozsah: [18], 816, [14] s., [1] obr. příl., z toho chybí frontispis na příl.
Rozměry: 34 x 22,5 x 6,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba celokožená, hnědá useň,
Lepenkové desky, tkanice
Šití na pět jednoduchých vazů (motouz), textilní kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mechanické poškození papíru na předsádkách a sousedících listech. Červotoč, praskliny v drážce. Mechanické znečištění prachem, skvrnami, zateklinami. Zažloutlý papír.

Šití: funkční, chybí tkanice, poškozené kapitálky

Desky: mechanicky poškozené, prasklá přední deska, roztržené rohy, deformované v ploše

Pokryv: useň mechanicky poškozena v rozích a na hranách, se ztrátami. Hřbet poškozen v drážkách, se ztrátami u hlavy a paty.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení. Oprava poškozených listů, oprava lepenek, oprava koženého pokryvu. Oprava kapitálků. Doplnění tkanic.

Signatura 5A24 **Inv. číslo R:10201**
Autor, název: Guevara, Antonio de, Horologium principum, Sive de vita M. Aurelii imp. libri III.
Místo, datum: [Lipsiae], 1611
Rozsah: [76], 695, [33] s.
Rozměry: 32 x 21 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba celopergamenová
Lepenkové desky, usňové tkanice
Šití na pět pg proužků, šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír bloku poškozen více v úvodu a závěru bloku včetně předsádek. – Trhliny, ztráty, deformace mechanické znečištění. V průběhu bloku papír zvlněný, výrazně mechanicky poškozený, se skvrnami a zateklinami. Zahněnutí v ploše, foxing.

Šití: funkční, částečně uvolněné a mírně poškozené, poškozené vazy, chybí kapitálek u hlavy, u paty poškozený

Desky: zcela degradované

Pokryv: pergamen zvlněný, silně znečištěný. Ztráty v rozích a na hranách, v ploše zadní desky smršťený.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení. Oprava poškozených listů, výměna lepenek, oprava pergamenového pokryvu. Oprava kapitálků. Doplnění tkanic.

Signatura

5A31

Inv. číslo R:10208

Autor, název: Nitsch, Daniel Ignatius, Berla kralovská Gezu Krysta

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1709

Rozsah: [4], 294, 256, [4] s., z toho chybí 4 nečíslované strany za stranou 256

Rozměry: 32 x 20,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, zlacení na hřbetu

Lepenkové desky,

Šití na čtyři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír bloku mírně mechanicky poškozen (drobné trhliny, lomy, ztráty). Silně znečištěn prachem, skvrnami, zateklinami a foxingem. V ploše jsou listy zahnědlé. Chybí výlep předního předeštlí a celá zadní předsádka.

Šití: zcela nefunkční, poškozené vazy, rozpadlý blok

Desky: zcela degradované, se ztrátami, poškozené plísni

Pokryv: mechanicky poškozená useň se ztrátami v rozích a na hranách, větší ztráta ve hřbetní části u hlavy a paty

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení.

Signatura

5A12

Inv. číslo R:10187

Autor, název: Hammerschmidt, Jan Florián, Prodromus Glorae Pragenae

Místo, datum: Vetero-Pragae, [1723]

Rozsah: [18], 816, [14] s., [1] obr. příl.

Rozměry: 34 x 23 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk,

Lepenkové desky,

Šití na pět vazů (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír bloku mírně mechanicky poškozen pouze na předsádkách. Silně znečištěn prachem, skvrnami, zateklinami a foxingem. V ploše jsou listy zahnědlé. Na více místech patrné stopy po plísni. V bloku místy poškození červotočem.

Šití: funkční,

Desky: přední deska výrazně poškozena plísní – chybí celý spodní okraj. Hrany a rohy desek roztřepené.

Pokryv: mechanicky poškozená useň s velkou ztrátou na přední desce a s menšími ztrátami u hlavy, paty a v rozích. Praskliny v obou drážkách.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení, opravy poškozených listů. Oprava nebo výměna přední desky, oprava koženého pokryvu.

Signatura

3A78

Inv. číslo R:3685

Autor, název: Calepino, Ambrogio, Dictionarium undecim linguarum

Místo, datum: Basileae, 1616 [?]

Rozsah: [8], 1582, [2], 302, [2] s., z toho poslední dvě nečíslované strany chybí

Rozměry: 38 x 24 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk,

Dřevěné desky háčkové spony, původně kompletní kování

Šití na pět dvojitých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír bloku mírně mechanicky poškozen na předsádkách a titulním listu. Listy v bloku lehce znečištěny, papír zažloutlý, místy skvrny.

Šití: funkční. Pouze dvě složky v bloku uvolněny – přesahují mimo blok. Chybí spodní kapitálek.

Desky: nepoškozeny, chybí volné části spon a všechny prvky kování

Pokryv: mechanicky poškozená useň na hřbetu – trhliny v drážce, ztráty u hlavy a paty. Prodřené hrany a rohy.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení, opravy poškozených listů. Oprava koženého pokryvu, doplnění volných částí spon.

Signatura

3A66

Inv. číslo R:3674

Autor, název: Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, Historia Cýrkewnj

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1594

Rozsah: [12], 624, [19] s., z toho chybí nečíslované strany 1-12 před stranou 1 a nečíslované strany 9-10 za stranou 624

Rozměry: 29,5 x 21,5 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, kolorování v textu
Vazba polokožená, černá useň, desky olejový papír (převazba)
Lepenkové desky,
Šití nezřetelné, na motouzy

Popis poškození

pH 4,5

Blok: vytržený první a poslední list, oba se ztrátami. Papír bloku mechanicky znečištěn prachem, skvrnami, zateklinami, zahnědlý v ploše. V průběhu bloku pouze menší poškození – ubroušené a zalomené rohy, drobné trhliny

Šití: funkční. Mírně poškozeno v úvodní části.

Desky: deformace rohů

Pokryv: ztráty usně u hlavy poškození prodřením v rozích, trhliny u paty knihy. Potahový papír odřený se ztrátou materiálu na zadní desce.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení, opravy poškozených listů. Přišití vytržených listů.
Doplnění ztrát pokryvu. Oprava usně.

Signatura **3A68** **Inv. číslo R:3676**

Autor, název: Hájek z Libočan, Václav, Kronyka Česká

Místo, datum: [Praha], 1819

Rozsah: [12], cccclxxiiii, [42] l.

Rozměry: 28,5 x 22,5 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: celokožená, světle oříšková useň,
Desky lepenkové (převazba novodobá)
Šití tři zapuštěné motouzy, falešné vazy

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papírový blok mechanicky minimálně poškozen, pouze první a poslední list a předsádky ze strojního papíru s tištěným dekorem, znečištění, skvrny, zahnědnutí v ploše

Šití: funkční, přetržené vazy,

Desky: ztráta přední desky

Pokryv: chybí pokryv přední desky, větší ztráta na hřbetu, prasklá drážka u zadní desky

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, odkyselení, opravy poškozených listů. Zhotovení nové vazby včetně předsádek podle dohody se zasavatelem.

Signatura 5A40 **Inv. číslo R:10217**

Autor, název: Die Neu-eröffnete Ottomannische Pforte, ...

Místo, datum: Augsburg, 1694

Rozsah: [20], 150, [4], 569, [72] s., z toho chybí strany [1-8] před s. 1, s. [62-72] za s. 569

Rozměry: 34,5 x 21,5 x 9,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světle oříšková useň,

Desky lepenkové (převazba novodobá), trnové spony

Šití tři zapuštěné motouzy, falešné vazy

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papírový blok mechanicky velmi poškozen. Z neznámých důvodů došlo k narušení spodní části ořížky – v bloku veden ostrý řez od spodního k hornímu kraji v délce cca deseti centimetrů. Papír v okolí poškozen silně degradací, velké plochy vypadané, zachované části se rozpadají. Ostatní plocha vykazuje běžnou míru poškození. Přední předsádka chybí a zadní je zachována v torzu.

Blok je silně mechanicky znečištěn – prach, skvrny, zatekliny, foxing.

Šití: částečně poškozené, vazy funkční, přetržené pg výlepy

Desky: chybí volné části spon

Pokryv: useň v ploše smršťena, odlepena místy od desek, prodřena na hranách, se ztrátami v rozích, obě hlavice poškozeny.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení.

Signatura 5A38/2

Inv. číslo I:17448

Autor, název: Prorokové a knihy machabejský

Místo, datum: W Praze, 1771

Rozsah: 470, 59, [21] s.

Přívazek: Druhý díl Biblí, totižto, Nowý zákon

Místo, datum: W Starem Měště Pražskem, 1769

Rozsah: [12], 512, [8] s., [6] obr. příl., z toho 5 obr. příloh chybí

Rozměry: 35 x 23,5 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, zlacení na hřbetu, desky škrabový papír

Desky lepenkové

Šití na pět dvojitých vazů (motouzy), textilní kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mechanicky poškozeny pouze předsádka a sousedící listy. Mechanicky znečištěn úvod a závěr bloku. Ostatní listy vykazují běžnou míru poškození.

Šití: funkční, chybí horní kapitálek

Desky: silně degradovaná lepenka obou desek, poškození plísní, ztráta pevnosti, naprosto roztřepeně okraje

Pokryv: useň mechanicky poškozena na hřbetu ve všech drážkách prasknutím, chybí část horní hlavice, poškozena i spodní hlavice. Partie na desce odlepena a částečně stržena. Probroušený materiál na vazech.

Potahový papír zachován ve fragmentech.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: mechanické čištění a odkyselení papíru. Oprava poškozených částí papíru. Výměna desek, oprava koženého pokryvu, oprava – doplnění papírového pokryvu.

Signatura

5A38/1

Inv. číslo R:10215

Autor, název: Bjbly česká

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1771

Rozsah: [22], 1221, [25] s.

Rozměry: 37 x 24 x 12 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk, hřbet opraven přelepením pruhu jiné usně

Desky dřevěné, trnové spony

Šití na pět dvojitých vazů (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír celého bloku výrazně mechanicky poškozen v důsledku rozpadu šití. Listy mají narušené okraje, se ztrátami, trhlinami a lomy. Přední předsádka roztržena na dvě části, zadní zachována pouze na příděstí. Poškození v úvodu bloku je havarijní. Část listů je extrémně znečištěna prachem a skvrnami.

Šití: zcela nefunkční, blok rozpadlý

Desky: silně prohnuté vně od bloku

Pokryv: useň v přední drážce oddělena, potah na přední i zadní desce vykazuje ztráty v rozích a prodření na hranách. U opravy hřbetu chybí spodní hlavice.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru

Signatura

5A33

Inv. číslo R:10210

Autor, název: Missale secundum chorum Archiepiscopatus Pragensis

Místo, datum: Venetijs, 1507

Rozsah: [8], clxxx, [8], clxxxj-cccxx listů; přivázáno 5 listů rukopisu

Rozměry: 32 x 22 x 6 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, v bloku vevázáno 8 pergamenových listů včetně kánonového listu se zlacením, zadní složka rukopis

Vazba: celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk, hřbet opraven přelepením pruhu jiné usně

Desky dřevěné, háčkové spony

Šití na šest dvojitých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír celého bloku výrazně mechanicky poškozen v důsledku působení plísň. Na řadě listů ztráty papírové hmoty, plísňové skvrny a ztráta pevnosti. Některé listy vytržené resp. vypadlé z bloku.

Pergamenová složka silně zvlněná a znečištěná. Papírové listy mechanicky znečištěny, pokryty zateklinami. U přední i zadní předsádky chybívolný list.

Šití: funkční, blok prolomený ve středu, kapitálek u hlavy chybí.

Desky: silně prohnuté vně od bloku, knihu není možné vůbec zavřít.

Pokryv: useň poškozena po celé délce horního okraje na obou deskách i hřbetu – ztráta materiálu.

Potah silně zašpiněn. Místy useň odlepena od desek. Chybí spony.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru

Signatura 5A32

Inv. číslo R:10209

Autor, název: Biblij česka

Místo, datum: W starem miestije Prazskem wytisstiena, 1529

Rozsah: [619] l., z toho 542 listů zachováno

Rozměry: 32 x 23 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, poslední list rukopisné poznámky

Vazba: celokožená, tmavá useň, výzdoba slepotisk, (převazba)

Desky lepenkové, původně tkanice

Šití na pět zařezávaných motouzů

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír mechanicky poškozen v úvodní a závěrečné části bloku. Větší ztráty na titulním listu.

V bloku listy poškozeny běžným způsobem. Celý blok znečištěn prachem, místy zatekliny, skvrny.

Rukopis koroze inkoustu. Přední i zadní předsádka zachovány ve fragmentu, chybí lítačky.

Šití: funkční, ale nevhodné pro masivní blok. Dodatečně zřejmě přišita úvodní část.

Desky: roztržené v krajích,

Pokryv: useň poškozena ztrátami v rozích, mírně červotočem v ploše. Poškrábaná, ošoupaná. Chybí tkanice.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru, použití prvků převazby

Signatura 5A44

Inv. číslo R:10221

Autor, název: Meteren, Emanuel von, Niderlendischer Historien

Místo, datum: [S. I.], 1611

Rozsah: [4], 1128 [i.e. 1102], [10] s., [22] obr. příl.; [2], [4], 420, 178, [10] s.

Chyby ve stránkování. Chyba ve vazbě, s. [3-4] vevázány za s. 2 první části

Rozměry: 31 x 21 x 12 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, lokálně kolorovány ilustrace
Vazba: celopergamenová, výzdoba slepotisk
Desky lepenkové, původně tkanice, holandské kanty
Šití na pět pg proužků

Popis poškození

pH 4,5

Blok: chybí části obou předsádek, blok mechanicky poškozen v úvodu a závěru. U předních listů druhotné opravy. Celý blok znečištěn prachem, místy skvrny, zatekliny, foxing.

Šití: funkční – mírně poškozené u přední desky, přetržené vazy i pg výlepy

Desky: deformované,

Pokryv: silně znečištěný a zvlněný pergamen, mechanicky poškozený prasklinou v přední drážce a ztrátami v rozích a u paty. Chybí tkanice.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru včetně odkyselení, oprava předsádek a poškozených listů, oprava šití, vyrovnání a oprava desek, podložení poškozených míst pergamenu. Doplnění tkanic.

Signatura 5A48

Inv. číslo R:10225

Autor, název: Mare philosophicum thalassophilis ad perscrutandum propositum

Místo, datum: Pragae, [1724]

Rozsah: [20], 564, [1] s., [1] mapa na příl., [1] slož. mapa na příl.

Rozměry: 30,5 x 23 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, vlepované skládané přílohy

Vazba: celopergamenová,

Desky dřevěné,

Šití na čtyři jednoduché vazy (motouz), textilní kapitálky,

Popis poškození

pH 4,5

Blok: prasklé obě drážky mramorovaných předsádek, první složky poškozeny okusem hlodavců.

Papír mimořádně znečištěn prachem, zateklinami, foxingem, zažloutnutím v ploše.

Šití: funkční

Desky: deformované, poškozené okusem i jinak

Pokryv: silně znečištěný, pokrytý rzí, uvolněný místy od desek. Velké ztráty u přední desky a ve hřbetní části. Poškozená hlava i pata.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru včetně odkyselení, oprava předsádek. Oprava kapitálku. Očištění pokryvu. Doplnění poškozených míst pokryvu.

Signatura 5A50

Inv. číslo R:10227

Autor, název: Lauterbeck, Georg, Politia historica

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1584

Rozsah: [14], 732, [31] s., z toho chybí s. [1-14] před s. [1], s. [1]-4, 9-10, 23-24, 205-208, 349-352, 357-358, 383-384, 605-606 (část), 695-698, 705-710, 721-732, s. [1-31] za s. 732

Rozměry: 33 x 22 x 6,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk

Desky dřevěné, háčkové spony

Šití na čtyři dvojité vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír celého bloku mechanicky poškozen a znečištěn v důsledku rozpadu šití a následně i bloku. Listy jsou pokryty prachem, skvrnami, a zateklinami, papír je v ploše zažloutlý. Vyčnívající listy mají mechanicky poškozeny okraje trhlinami a ztrátami papírové hmoty. Z přední předsádky zachováno torzo, zadní chybí.

Šití: nefunkční, některé vazy přetržené,

Desky: přední deska rozlomena na dvě části a svázána šňůrkou, zadní má ulomený spodní vnější roh

Pokryv: silně znečištěný, odlepený na mnoha místech od desek, rozsáhlé ztráty na rozích, hranách desek, u hlavy i paty. Ztráta volných částí spon

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru

Signatura

5A51

Inv. číslo R:10228

Autor, název: Tanner, Jan Bartoloměj, *Geschichte Derer Helden Von STERNEN*

Místo, datum: Zu Prag, 1732

Rozsah: [18], 86, [2], 87-433, [17] s., [1] slož. příl.

Rozměry: 32,5 x 21,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň,

Desky lepenkové

Šití na pět jednoduchých vazů (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok papír celého bloku mechanicky poškozen a znečištěn v důsledku rozpadu šití. Listy jsou pokryty prachem, skvrnami, a zateklinami, papír je v ploše zažloutlý. Listy v úvodu a závěru poškozeny trhlinami. Papír bloku zvlíněný. Ue zadní předsádky chybí volný list, přední předsádka je přetržena v drážce.

Šití: nefunkční, některé vazy přetržené,

Desky: obě desky odděleny od bloku, deformovány, lepenka roztřepena

Pokryv: useň odřena, mechanicky poškozena ztrátami na hranách a v rozích, chybí celý pokryv hřbetu.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru

Signatura 5A116

Inv. číslo R:10305

Autor, název: Damhouder, Joost de, Practica. Gerichtlicher Handlung in Bürgerliche[n] Sachen

Místo, datum: Franckfurt am Mayn, 1591

Rozsah: [8], 636, [8], [6], 228, [2] s.

Rozměry: 31,5 x 21,5 x 6 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: původně pergamenová, později nalepen škrobový papír, hřbet natřený bílou barvou, původní oprava

Desky lepenkové

Šití na čtyři pergamenové řemínky – původní z pergamenové vazby

Popis poškození

pH 4,5

Blok: poškozeny pouze předsádky a titulní list ztrátami a trhlinami. Zbývající listy v bloku znečištěny. U přední předsádky chybí lítačka. Zadní částečně přetržena v drážce.

Šití: funkční, některé vazy přetržené, přetržené pg přelepy

Desky: lepenka prohnutá, ošoupané rohy, rozvrstvené okraje

Pokryv: pod papírem zachován částečně pergamen, škrobový papír zachován ve fragmentu, pokryv hřbetu je z větší části odtržen od bloku.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava předsádek a titulního list, vyrovnání desek, nastavení vazů, obnovení přelepů, nasazení desek, doplnění pg potahu - sejmutí škrobového papíru

Signatura 5A130

Inv. číslo R:10319

Autor, název: My Karel Ssestý , ... [Soubor tří vyhlášek upravující vztahy v oblasti cechů a řemeslné výroby] + přívazek Generalnj Cechownj Artykulowé

Místo, datum: W Praze, [1732], přívazek [1761-1771]

Rozsah: [17] listů + přívazek [14] listů

Rozměry: 33,5 x 20,5 x 1,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová, hnědý škrobový papír

Desky lepenkové

Šití na dva vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mechanicky znečištěný i poškozený celý papírový blok. Titulní list extrémně znečištěn a poškozen ztrátami – historické opravy, list zachován pouze ve fragmentu. Předsádky odtrženy od bloku. Silné znečištění.

Šití: funkční, ale rozvolněné, některé vazy přetržené, přetržené pg přelepy

Desky: lepenka ošoupaná, roztržená při okrajích, rozvrstvená,

Pokryv: z pokryvu zachován pouze fragment na přední i zadní desce, oprava papírovou páskou

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení s důrazem na očištění papíru, rekonstrukce původní vazby s využitím všech prvků

Signatura 5A144

Inv. číslo R:10333

Autor, název: Span, Sebastian, Speculum Juris Metallici, Oder: Berg-Rechts-Spiegel, ...

Místo, datum: Dresden, 1698

Rozsah: [16], 422, [20] s.

Rozměry: 33 x 21 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, zlacení na hřbetu

Desky dřevěné, trnové spony

Šití na pět jednoduchých vazů (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mechanicky poškozené předsádky a titulní list, praskliny v drážce. Papír bloku znečištěný, pokrytý zateklinami, zažloutlý. Zahnědlá pole v tisku.

Šití: funkční, přetržené přelepy

Desky: mírně mechanicky poškozené oba vnější horní rohy

Pokryv: výrazně poškozen pokryv hřbetu prasklinami v drážkách a odtržením materiálu od hřbetu,

Probroušené rohy se ztrátami, poškození červotočem v ploše desek.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 5A142

Inv. číslo R:10331

Autor, název: Sorbait, Paulus de, Praxios medicae, auctae, et a plurimis typi mendis, ab ipso auctore, castigate

Místo, datum: Viennae Austriae, 1680

Rozsah: [20], 621, [43] s., 1 obr. příl.

Rozměry: 37 x 26 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, bílá useň, výzdoba slepotisk,

Desky dřevěné, trnové spony

Šití na pět dvojitých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5 plíseň!!!

Blok: v důsledku působení vody je papír poškozený ve hřbetu plísní (papírová hmota odpadá) a došlo k poškození horního vazy. Poškozeny a uvolněny jsou složky A až H. Šití je narušené. Zbývající část papíru bloku je minimálně mechanicky poškozena, papír je znečištěn skvrnami a zateklinami.

Mechanicky poškozené je poškozena přední předsádka.

Šití: v části hřbetu nefunkční, přeplepy odlepené, přerušené, poškozené kapitálky

Desky: prohnuté od bloku,

Pokryv: výrazně poškozen pokryv hřbetu s přesahem do desek v důsledku působení vlhkosti, useň je sražená, ztráta materiálu, velká trhlina v drážce u přední desky.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 5A165

Inv. číslo I:2330

Autor, název: Scipio Berlička, Vojtěch Šebastián, Yak Kostelnj tak Domácý Postilla ...

Místo, datum: W Praze, 1667

Rozsah: [8], 517, [4], 186, [2] s.

Rozměry: 31 x 20 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň s opravou hřbetu, výzdoba slepotisk,

Desky dřevěné, trnové spony

Šití nelze stanovit – přeplepeno mnoha vrstvami papíru

Popis poškození

pH 4,5

Blok: prvních šest složek bloku odtrženo a více mechanicky poškozeno trhlinami a ztrátami. Místy novodobé opravy provedené v době opravy vazby. Na knize předsádky z balicího strojního papíru.

Zadní část bloku rovněž odtržena. Blok mechanicky znečištěný, papír zažloutlý, pokrytý skvrnami.

Šití: nekvalitní, znehodnoceno navíc silným nánosem lepidla použitým při zhotovení dutinky a nalepením mnoha vrstev papíru – naprostá ztráta flexibility. Vazy utrženy.

Desky: nepoškozeny,

Pokryv: pokryv na deskách znečištěný, slepotisk nezřetelný, mnohé partie desek včetně hřbetu opravovány novou usní. Ztráta celé plochy původního pokryvu hřbetu. Ztráta spon

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 5A244

Inv. číslo R:10374

Autor, název: Buchholzer, Abraham, Regstřjk hystorjcky

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1596

Rozsah: [199] l., z toho chybí titulní list a poslední tři listy Xx1-2, Yy1

Rozměry: 32 x 20 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: dochováno bez vazby, (pravděpodobně pergamenová)

Šití: na čtyři pg řemínky, přelepy pg

Popis poškození

pH 4,5

Blok: knižní blok zachován bez vazby, stav papíru odpovídá této skutečnosti. Listy v úvodu a závěru mechanicky výrazně poškozeny, potrhány, se ztrátami materiálu, některé odděleny od bloku. V bloku mechanicky znečištěný papír – prach, množství skvrn a zateklin, ohnuté rohy. Deformace obou vnějších rohů v zadní části hluboko do bloku.

Šití: zachované původní šití na pg řemínky, blok extrémně deformovaný prohnutím do vnitřní strany.

Vazy na přední straně všechny utrženy

Desky a pokryv: nezachovány

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, zhotovení nové ochranné vazby

Signatura

5A241

Inv. číslo R:8415

Autor, název: Ferdinand II., Obnovené právo a zřízení zemské dějčného Královstwj Českého

Místo, datum: [V Starém Městě Pražském], 1627

Rozsah: [4], cxxxv s.

Rozměry: 36,5 x 19 x 4 cm

Popis předmětu:

1/3 bloku tisk na ručním papíru, zbývající část rukopis duběnkovým inkoustem

Vazba: celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk,

Desky lepenkové,

Šití na čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír bloku poškozen v pravém spodním vnějším rohu hluboko do bloku (plíseň?) Výrazně mechanicky poškozeny předsádky a titulní list – ztráta lítačky zadní předsádky. Papír znečištěný, pokrytý skvrnami, extrémně zahnědlý, pokročilá koroze železitoduběnkového inkoustu.

Šití: funkční, přetržené některé vazy, poškozené přelepy, deformovaný tvar bloku

Desky: silně poškozeny ztrátou rohů, lepenka rozlepena, štěpí se, prohnutí od bloku,

Pokryv: výrazně poškozen ztrátami v rozích, chybí horní okraj včetně záložky a hlavice, trhliny v drážkách, poškozená spodní hlavice.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení – zastavení koroze inkoustu. Nezničit slepotisk na usni! Je možné uvažovat i o in situ způsobu

Signatura 5A240

Inv. číslo R:10373

Autor, název: Holan, Václav Karel, Capella Regia Musicalis

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1693

Rozsah zachovaný: [44], 408 [správně 438], [10] s., v nečíslované části 2 titulní listy s různými obsahem rubové strany

Rozměry: 30,5 x 20 x 4 cm

Popis předmětu:

tisk na ručním papíru

Vazba: polokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, desky ruční papír

Desky lepenkové, původně tkanice

Šití na pět jednoduchých vazů (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír bloku následkem rozpadu šití a poškození desek ve velmi špatném stavu. Listy znečištěné, ohmatané, zaprášené, pokryté skvrnami a zateklinami. Většina listů má poškozené okraje. Obě předsádky zachovány pouze ve fragmentu na předeštlí, lítačky chybí. Mechanické poškození ve formě ztrát papírové hmoty probíhá celým blokem. Některé listy jsou vytržené. Úvod bloku poškozen plísňí.

Šití: nefunkční, přetržené vazy, přetržené nitě, chybějící přelepy, ztráta tvaru bloku.

Desky: silně poškozeny ztrátami materiálu lepenka silně degradovaná, ztráta pevnosti

Pokryv: výrazně poškozen ztrátami, zachován pouze proužek podél hřbetu na přední desce a potah tří rohů

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení. Rekonstrukce původní vazby s využitím maxima původních materiálů.

Signatura 5A239

Inv. číslo

Autor, název: Beckovský, Jan František, Poselkyně Starých Příběhůw Českých, Aneb Kronyka Česka

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1700

Rozsah: [24], 1040, [48] s., [1] plán na příl. Z toho chybí nečíslované strany 47-48 za stranou 1040, části stran 44 a 466 s mědirytinami, plán na příloze

Rozměry: 31 x 21 x 11,5 cm

Popis předmětu:

tisk na ručním papíru

Vazba: polokožená, (pg?) světlá useň,

Desky dřevěné, trnové spony, pukly – různé velikosti

Šití na čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír bloku následkem stavu šití i vazby je ve velmi špatném stavu. Listy jsou silně znečištěné, ohmatané, zaprášené, pokryté skvrnami a zateklinami. Papír je zažloutlý. Většina listů má poškozené okraje. Obě předsádky nahrazeny strojním modrým papírem. Mechanické poškození trhlinami a ztrátami probíhá celým blokem. Některé listy jsou vytržené.

Šití: silně narušené, nesoudržné, některé vazy jsou přetržené, nitě poškozené. Tvar bloku je zborcený.

Desky: poškozeny prohnutím, nasazeny na blok opačně. Poškození červotočem. Puklice pravděpodobně doplněny až dodatečně na zadní desku. Jedna chybí.

Pokryv: výrazně poškozen ztrátami, zachován pouze na deskách – pokryv hřbetu zcela chybí. Ztráty v rozích, na hranách.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení. Rekonstrukce původní vazby s využitím maxima původních materiálů.

Signatura **5A245**

Inv. číslo R:10370

Autor, název: Span, Sebastian, Speculum Juris Metallici, Oder: Berg-Rechts-Spiegel

Místo, datum: Dresden, 1698

Rozsah: [16], 422 [to je 426], [20] s., z toho chybí vše před stranou 1 kromě listů se signaturami b1-b2, c1-c2

Rozměry: 31,5 x 21 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: dochováno bez vazby,

Šití: na čtyři vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: extrémně mechanicky poškozený a znečištěný blok v důsledku ztráty vazby. Listy jsou znečištěny, prachem, ohmatáním, skvrnami, zateklinami. Papír je zažloutlý.

Šití je zcela nefunkční, složky vůbec nedrží pohromadě. Na hřbetu je zachováno pouze několik šicích nití a fragment jednoho vazy.

Desky a pokryv: nezachovány

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, zhotovení nové ochranné vazby

Signatura **5A221**

Inv. číslo I:9849

Autor, název: Prorokové a Knihy Machabejský

Místo, datum: W Praze, 1712

Rozsah: 470, 59, [22] s., z toho chybí s. 1-59 za s. 470, nečíslované s. 1-11 za s. 59 za s. 470

Přívazek: Druhý díl Biblí, totižto, Nowý Zákon

Místo, datum: W Praze, 1677

Rozsah: [14], 512, [8] s. – Variantní tisk. Mědirytové přílohy kromě titulní strany neobsahuje [chybí?]

Rozměry: 33 x 21 x 10 cm

Popis předmětu:

tisk na ručním papíru

Vazba: celokožená, tmavá useň, výzdoba slepotisk

Desky lepenkové,

Šití na pět jednoduchých vazů

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír bloku následkem stavu šití i vazby je ve špatném stavu. Listy jsou na okrajích silně znečištěné, některé ohmatané, zaprášené, pokryté skvrnami a zateklinami. Řada listů, které vyčnívají z bloku, má poškozené okraje. Obě předsádky jsou nahrazeny strojním růžovým papírem. Mechanické poškození trhlinami a ztrátami probíhá celým blokem. Některé listy a složky jsou vypadlé.

Šití: silně narušené, nesoudržné, některé vazy jsou přetržené, nitě poškozené. Tvar bloku je zborcený.

Desky: obě i s potahem odděleny od bloku (přetržení vazů).

Pokryv je poškozený ztrátami u obou hlavíc, probroušený na rozích.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení. Rekonstrukce původní vazby s využitím původních materiálů.

Signatura

5A220

Inv. Číslo I:6856

Autor, název: Rassler, Maximilian, Der Triumphierenden Tugend Dritter Theil, ...

Místo, datum: [Augsburg und Dillingen, 1717]

Rozsah: [24], 1238, [80] s., z toho chybí 8 nečíslovaných stran před s. 1, strany 1237-1238, posledních 8 nečíslovaných stran za s. 1238

Rozměry: 33 x 20,5 x 11,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk,

Lepenkové desky,

Šití na pět dvojitých vazů, (motouz) šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5, foxing

Blok: papír poškozen u obou předsádek – chybí obě lítačky, část z předního předeštlí stržena, mechanicky výrazněji poškozené první a poslední listy bloku, zbytek bloku poškozen běžným způsobem, papír zaprášený, s četnými skvrnami, zahnědlá pole, výrazná skvrna prostupující do bloku od zadní desky, historické opravy,

Šití: funkční, mírné poškození zalomením složek ve hřbetu, chybí spodní kapitálek,

Desky: lepenka zteřelá na okrajích – rozvrstvue se, rohy ubroušené, přední deska rozlepena do poloviny formátu

Pokryv: odřená useň, potrhání v rozích se ztrátami materiálu, odlepená záložka na přední desce, horní hlavice poškozena, spodní chybí s větší částí pole, poškození červotočem v ploše desek, pokryv na přední desce sražený v rohu působením vlhkosti

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru včetně odkyselení, oprava poškozených partií listů včetně doplnění předsádek, oprava lepenkových desek, oprava pokryvu,

Signatura

5A234

Inv. Číslo R:10370

Autor, název: Bavorovský, Tomáš, Postylla Česka ...

Místo, datum: W Holomúcy, 1557

Rozsah: [xx], ccclxxix, [i] l., z toho chybí neočíslované listy i-ix před listem i a list i za listem ccclxxix

Rozměry: 32 x 21,5 x 8 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk, (v minulosti ošetřeno tukováním)
Dřevěné desky, spony, původně komplet nárožnice
Šití na čtyři dvojité vazy, (motouz)

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: papír celého bloku výrazně mechanicky poškozen trhlinami a ztrátami, řada listů uvolněna z bloku, zmuchlána. Všechny listy znečištěny prachem a velkým množstvím skvrn a zateklin. Papír poškozen u obou předsádek – chybí obě lítačky, část z předního předeštlí stržena, mechanicky více poškozené první a poslední listy bloku, zbytek bloku poškozen běžným způsobem, papír zaprášený, s četnými skvrnami, zahnědlá pole. Řada listů včetně předsádek zachována v torzech.

Šití: blok soudržný, šití poškozené, více vazů přetržených, řada složek uvolněných, přední deska téměř utržena od bloku, ztráta tvaru bloku

Desky: prohnuté od bloku, poškozené mírně v rozích, zadní deska našťípnutá a chybí větší část horního vnějšího rohu

Pokryv: odřená useň poškozena přetukováním, odlepena z větší části z desek a zcela od hřbetu, velmi poškozený hřbet s velkými ztrátami a trhlinami, ztráty v rozích a na hranách, chybí spony, zachována pouze jedna nárožnice

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura

5A235

Inv. Číslo R:10371

Autor, název: Hammerschmidt, Jan Florián, Prodromus Glorae Pragenae

Místo, datum: Vetero-Pragae, 1723

Rozsah: [18], 816, [14] s., 1 obr. příl., z toho chybí nečíslované strany 1-18 před stranou 1, strany 1-18, 771-816, nečíslované strany 1-14 za stranou 816, 1 obrazová příloha

Rozměry: 35 x 22,5 x 6,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba celokožená, tmavá useň, výzdoba slepotisk
Lepenkové desky,
Šití na pět jednoduchých vazů, (motouz)

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: papír poškozen především v úvodu a závěru trhlinami a menšími ztrátami, zadní předsádka chybí, z přední chybí lítačka. Papír vlivem kyselosti zažloutlý a steřelý, listy pokryty skvrnami a prachem. Jedna složka vysunutá ve středu bloku mimo formát a více mechanicky poškozena na okrajích

Šití: blok soudržný, šití mírně poškozené, více vazů přetržených, řada složek uvolněných, přední deska téměř utržena od bloku, zadní zcela oddělena, ztráta tvaru bloku – prolomení bloku ve středu

Desky: lepenka výrazně poškozena v rozích, desky prohnuté od bloku, poškozené mírně v rozích a na hranách – rozvrstvení, ubroušení,

Pokryv: odřená useň poškozena velkou ztrátou po celé délce horního okraje, menší ztráty v rozích, velmi poškozený hřbet trhlinami a ztrátou,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru a odkyselení, opravy mechanicky poškozených míst, doplnění předsádek, vytvarování bloku, nové přelepení, oprava a nasazení desek k bloku, podložení všech ztrát a poškozených míst usně

Signatura 8A444/5

Inv. Číslo I:26187

Autor, název: Luther, Martin, Der Fünffte Teil der Bücher ... darinnen begrieffen sind die Auslegung vber das erste Buch, vnd folgend vber etliche Capitel der andern Bücher Mose, ...

Místo, datum: Wittemberg, 1556

Rozsah: [5], 583 l.

Rozměry: 33 x 22 x 7,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, háčkové spony

Šití na čtyři dvojité vazy, (motouz)

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: papír poškozen především v úvodu a závěru trhlinami a ztrátami, předsádky zachované v torzech, holá přídeští. Papír vlivem kyselosti zažloutlý a steřelý, listy pokryty skvrnami a prachem.

Šití: blok soudržný, odlepené pg přelepů

Desky: dřevo ubroušené a odlomené u rohů

Pokryv: velmi poškozený povrch – useň odlepena na mnoha místech od desek i hřbetu, ztráty na rozích, hranách, i u obou hlavic.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru a odkyselení, opravy mechanicky poškozených míst, doplnění předsádek, upevnění přelepů, oprava desek, podložení všech ztrát a poškozených míst usně, přilepení povrchu k deskám a hřbetu.

Signatura 8A444/10

Inv. Číslo I:26189

Autor, název: Luther, Martin, Der Zehende Teil der Bücher ... Nemlich die herrliche Auslegung vber das Erste Buch Mosi, ...

Místo, datum: Wittemberg, 1558

Rozsah: [4], cccccc listů

Rozměry: 33 x 23 x 8 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, háčkové spony, komplet kování

Šití na čtyři dvojité vazy, (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5, plíseň, červotoč,

Blok: papír poškozen především na předsádkách prvních a posledních složkách bloku. Listy jsou potrhané, se ztrátami, předsádky prasklé v drážce, zadní v havarijním stavu. Papír vlivem kyselosti zažloutlý a steřelý, listy pokryty skvrnami a prachem. Výrazné skvrny a poškození od vlhkosti v zadní části bloku.

Šití: blok soudržný, odlepené pg přelepů, některé listy částečně vytržené z bloku, chybí horní kapitálek

Desky: dřevo přední desky odlomené v rozích, zadní deska silně poškozena červotočem – odlomena celá hrana podél přední ořízky, desky prohnuté.

Pokryv: velmi poškozený povrch zadní desky, useň odlepena na mnoha místech od desek i hřbetu, ztráty na především na zadní desce a u hlavic, ztráta spon a tří nárožnic.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru a odkyselení, opravy mechanicky poškozených míst papíru, doplnění předsádek, upevnění přelepů, oprava desek, podložení všech ztrát a poškozených míst usně, její přilepení k deskám a hřbetu, zhotovení chybějících částí kování a spon

Signatura 8A419/ 2 **Inv. Číslo I:25035**

Autor, název: Druhý díl Biblí, totižto, Nowý Zákon

Místo, datum: W Starem Městě Pražském, 1677

Rozsah: [12], 512, [12] s., [6] obr. příl., z toho 1 příloha chybí

Rozměry: 33 x 23 x 8 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, trnové spony,

Šití na pět jednoduchých vazů (motouz)

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: papír extrémně poškozen kyselostí – listy mimořádně zahnědlé, pokryté četnými skvrnami a zateklinami, celková degradace. Znečištění prochází celým blokem. Mechanicky výrazně poškozeny jsou úvodní a závěrečné složky, (havarijní stav – velké ztráty). U předsádek chybí lítačky.

Šití: poškozené – utržené vazy, uvolněné listy, blok soudržný, prohnutý mírně dovnitř

Desky: nepoškozené, chybí spony

Pokryv: poškozený povrch hřbetu – ztráty spodních dvou mezivazních polí, trhliny u horní hlavičky, prodření u spodní hrany desek,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 8A440 **Inv. Číslo I:26171**

Autor, název: Dubravius, Jan, Historia Bohemica

Místo, datum: Hanoviae, 1602

Rozsah: [20], 287, [23] s.

Přívazek: Rerum Bohemicarum antiqui scriptores ...

Místo, datum: Hanoviae, 1602

Rozsah: [8], 268, [8] s.

Rozměry: 33 x 22 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba polopergamenová, desky mramorovaný papír

Lepenkové desky,

Šití na čtyři pg řemínky, šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: drobná mechanická poškození v průběhu bloku i na předsádkách, papír mírně zažloutlý,
Šití: nepoškozené

Desky: zvlněné, ztráta pevnosti, štěpení na hranách,

Pokryv: z části nebo zcela odlepený pergamen v rozích, uvolněný potah hřbetu, havarijní stav potahového papíru – degradace, trhliny, ztráty

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava desek, oprava potahového papíru, upevnění – resp. znovu potažení pg rohů

Signatura 21N11 **Inv. Číslo 82:4327**

Autor, název: Wirsung, Christoph, Ein new Artzney-Buch

Místo, datum: Newstadt an der Hardt, 1592

Rozsah: [28], 850, [233] s., z toho chybí tit. list

Rozměry: 31,5 x 20 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba polokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, desky červeně barvený pergamen

Lepenkové desky, tkanice,

Šití na čtyři jednoduché vazy, (motouz), šité kapitálky,

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: mechanicky poškozen především papír předsádek a prvních listů. V závěru bloku v důsledku poškození zadní desky jsou poškozeny mechanicky oba vnější rohy listů. Praskliny v drážkách předsádek. Papír znečištěný prachem a skvrnami, v závěru bloku i zateklinami.

Šití: funkční, přetržené vazy i pg přelepy.

Desky: ve zcela havarijním stavu – výměna, chybí tkanice, chybí horní kapitálek

Pokryv: poškozený pokryv hřbetu – zachován pouze ve fragmentu, poškození pergamenu na deskách - ztráty v rozích i na okrajích, pořezání, deformace, odlepení od lepenky desek

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru bloku, oprava mechanicky poškozených listů včetně předsádek, oprava nebo výměna desek, podložení pokryvu hřbetu novou usní, podložení pergamenu na deskách v místech ztrát, doplnění tkanic

Signatura 21N9 **Inv. Číslo 82:4260**

Autor, název: Veselý, Fabian, Conciones ... = Kazanj na swátky přes celý rok, ...

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1724

Rozsah: [18], 591, [29] s., z toho chybí s. [1-18] před s. 1, s. 1-8, s. [2-39] za s. 591

Rozměry: 31, 5 x 22 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: dochováno bez vazby

Šití na šest jednoduchých motouzů

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: mechanicky poškozen následkem ztráty vazby – složky v úvodu a závěru bloku jsou ošoupané, potrhane se ztrátami, rohy obroušené a ohnuté do bloku. Papír je silně znečištěný, pokrytý množstvím skvrn. Předsádky zcela chybí.

Šití: funkční, blok má zborcený tvar

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, zhotovení konzervační vazby

Signatura

21L1090

Inv. Číslo 82:2730

Autor, název: Briseux, Charles-Étienne, L' Art de bâtir des maisons de campagne où l'on traite de leur distribution, de leur construction, et de leur décoration

Místo, datum: Paris, 1743

Rozsah: xvi, 162, [4] s., [1] frontispis, 136 obr. příl., z toho větší část na dvoulistech s křídélky

Rozměry: 30 x 23 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, velké množství vlepaných příloh

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba zlacení na hřbetu,

Lepenkové desky,

Šití na pět jednoduchých vazů, (motouz),

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: extrémně poškozený blok. Většina příloh uvolněných a nyní pouze volně vložených do bloku,

blok rozházený, okraje listů mechanicky velmi znečištěné a poškozené trhlinami a prachem

Přední mramorovaná předsádka chybí, zadní je poškozena v drážce a odlepena od přideští. Listy

v celém bloku poškozeny plísní. Ztráty v důsledku působení plísně. Papír znečištěný prachem a

skvrnami, v závěru bloku i zateklinami.

Šití: nefunkční, zborcený tvar bloku, odlepené pg přelepy.

Desky: oddělené od bloku, poškození v rozích a na hranách

Pokryv: poškozený pokryv hřbetu – ztráty u hlavy i paty, prodřené hrany a rohy, trhlina v zadní drážce

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura

21N50

Inv. Číslo 82:4316

Autor, název: Martin von Cochem, Weliký žiwot pána a spasytele nassého Krysta Gežjsse ...

Místo, datum: W Praze, 1717

Rozsah: [16], 1137, [7] s., z toho chybí s. [15-16] před s. 1 a s. [6-7] za s. 1137

Rozměry: 21 x 18 x 11 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba polokožená, hnědá useň, desky původně papír

Lepenkové desky,

Šití na tři jednoduché vazy, (motouz),

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: extrémně poškozený blok. Díky povolenému šití došlo ke zborcení bloku a rozházení složek. Množství listů vyčnívá mimo formát a došlo tak jejich mechanickému poškození trhlinami na okrajích. Rovněž mechanické znečištění prachem je značné. Řada listů je z bloku vytržena a zachována v torzech. Papír je pokryt množstvím skvrn. Předsádky jsou zachovány v torzech. Kniha je v havarijním stavu

Šití: nefunkční, zborcený tvar bloku, vypadlé složky a listy

Desky: oddělené od bloku, poškozená lepenka na hranách rozvrstvením,

Pokryv: uvolněný od hřbetu knihy, rohy uvolněné od lepenky, vše mírně poškozeno mechanicky

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura

21N51

Inv. Číslo 82:4323

Autor, název: Fassmann, David, Gespräche in dem Reiche derer Todten

Místo, datum: Leipzig, 1727-1728

Rozsah: 1348, [18 +] s., z toho chybí s. 241-246 [včetně frontispisu k č. 16], nestránkovaný frontispis k č. 26, vše za s. [18] za s. 1348 [tj. konec rejstříku]

Rozměry: 21 x 17 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk

Lepenkové desky,

Šití na čtyři jednoduché vazy, (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: papír bloku mechanicky poškozen především na předsádkách a posledních listech bloku, které jsou vysunuty mimo formát. Papír je zažloutlý poškozený skvrnami a zateklinami, několik listů je z bloku uvolněných. Předsádky jsou zachovány v torzech.

Šití: funkční, přetržené vazy, poškozené přelepy, poškozené kapitálky, vypadlé listy

Desky: poškozená lepenka na hranách rozvrstvením, oddělená zadní deska, desky prohnuté,

Pokryv: uvolněný od hřbetu knihy, roztržený v celé délce zadní drážky, chybí horní přední roh, na zadní desce useň sražena, ztráty rovněž v rozích, pokryv uvolněný od lepenky,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: mechanické očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených listů včetně předsádek, všití uvolněných listů, oprava přelepů a kapitálků, nasazení oddělené desky, oprava koženého pokryvu.

Signatura

21N34

Inv. Číslo 82:4279

Autor, název: Hájek z Libočan, Václav, Böhmische Chronik

Místo, datum: Leipzig, 1718

Rozsah: [34], 880, [28] s., [1] obr. příl.

Rozměry: 21 x 17 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk

Dřevěné desky, trnové spony

Šití na čtyři jednoduché vazy, (motouz),

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: papír bloku mechanicky poškozen především na předsádkách a první a poslední složce bloku, trhliny, ztráty. Blok znečištěn prachem, skvrnami a zateklinami. Listy mimořádně zhnědlé v ploše.

Šití: funkční,

Desky: ubroušené rohy, ztráta spon

Pokryv: uvolněný od hřbetu knihy, roztržený v celé délce přední a části zadní drážky, chybí část zadní záložky a materiál některých rohů, v ploše useň poškozena červotočem

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: mechanické očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených listů včetně předsádek, oprava přelepů, oprava koženého pokryvu doplnění spon

Signatura

21N19

Inv. Číslo 82:4297

Autor, název: Myller, Angelicus Maria, Peregrinus in Jerusalem = Fremdling zu Jerusalem, ...

Místo, datum: Alt-Stadt Prag, 1729

Rozsah: [40], 462, [12] s., z toho chybí s. [1-2, 37-38] před s. 1, s. [11-12] za s. 462

Rozměry: 21,5 x 17 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, rukopis na předsádce

Vazba celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk. štítek

Lepenkové desky,

Šití na čtyři jednoduché vazy, (motouz),

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: papír bloku mechanicky poškozen především na předsádkách - listy odlepeny z přideští, u zadní předsádky chybí lítačka, výrazně mechanicky poškozeny ztrátami první listy bloku. Papír pokryt zateklinami, skvrnami, v ploše zažloutlý.

Šití: funkční, v bloku částečně uvolněné složky, vypadnuté listy, prohnutý tvar hřbetu

Desky: ubroušené rohy, silně rozvrstvená lepenka, zvlnění

Pokryv: uvolněný od lepenky i od hřbetu, na zadní desce sražený působením vlhkosti, useň zvlněná, ztráty na záložkách, v rozích, u obou hlavíc, trhliny v drážce a na hřbetu, prodření kloubů vazů

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: mechanické očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených listů včetně předsádek, oprava přelepů, oprava lepenkových desek, oprava koženého pokryvu

Signatura 21N16 **Inv. číslo** 82:4266
Autor, název: Kelský, Antonín Jan, Conciones dominicales ...
Místo, datum: Praga, 1736
Rozsah: [2], 900, [22] s., z toho chybí vše před s. 31 a za s. 860
Rozměry: 21 x 18 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: bez vazby
Šití na čtyři jednoduché vazy, (motouz),

Popis poškození

pH 4,0,
Blok: následkem ztráty vazby silně mechanicky poškozené listy v úvodu a závěru bloku, předsádky zcela chybí, blok v havarijním stavu, mechanické poškození i celkové znečištění všech listů. Prach, skvrny, zežloutnutí papíru, trhliny, velké ztráty,
Šití: poškozené, vazy přetržené a oddělené místy od bloku, kromě standardního šití bylo v minulosti provedeno pomocné šití obšitím uvolněných složek,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru, zhotovení vhodné vazby

Signatura 21N13 **Inv. číslo**
Autor, název: Lomnický z Budče, Šimon, Tobolka zlatá, ...
Místo, datum: W Praze, 1791
Rozsah: [4], 234, [12] s., z toho chybí s. [1-4] před s. 1 a s. [11-12] za s. 234.
Rozměry: 17 x 10 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: bez vazby
Šití: původní šití nezachováno, pomocně prošito

Popis poškození

pH 4,5,
Blok: následkem ztráty vazby silně mechanicky poškozené listy v úvodu a závěru bloku, předsádky zcela chybí, blok v havarijním stavu, mechanické poškození i celkové znečištění všech listů. Prach, skvrny, zežloutnutí papíru, trhliny, velké ztráty, u spodního okraje jsou listy zastřižené nůžkami. Listy jsou silně ohmatané.
Šití: poškozené, vazy přetržené a oddělené od bloku, kromě standardního šití bylo v minulosti provedeno pomocné šití obšitím uvolněných složek,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru, zhotovení vhodné vazby

Signatura 21N145

Inv. Číslo 85/11503

Autor, název: Žalmy korunovaného proroka Dawida ...

Místo, datum: W Star. Městě Prazském, 1736

Rozsah: [24], 593, [7] s., [1] příl., z toho chybí s. [1-24], 1-78, [4-7] za s. 593, [1] příl.

Rozměry: 13 x 8 x 2,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby,

Šití na tři jednoduché vazy, (motouz)

Popis poškození

pH 4,5, foxing

Blok: poškození papíru souvisí se ztrátou vazby. Listy jsou zejména na konci a počátku bloku poškozeny jak mechanicky, tak silným znečištěním. Papír je ošoupaný, zteřelý, pokrytý skvrnami, foxingem. Po okrajích jsou drobné trhliny a ztráty. Celý blok je silně zahnědlý.

Šití: funkční, mírně poškozené, hřbet je propadlý dovnitř, celý mechanismus je výrazně uvolněný,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru, zhotovení nové vazby

Signatura 21N143

Inv. Číslo 85/11529

Autor, název: Ignác z Loyoly, Duchownj cwičenj

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1721

Rozsah: [8], 269, [6] s., z toho chybí s. [6] za s. 269

Rozměry: 18 x 13 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby, pouze provizorně přelepeno strojním papírem na ploše hřbetu

Šití na tři jednoduché vazy, (motouz?) provizorně pomocně prošito skrz blok

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: extrémně mechanicky znečištěný papír. Listy pokryty silnou zateklinou a řadou jiných skvrn.

Papír poškozen, trhlinami, ztrátami, ohnutými a ubroušenými rohy. Titulní list výrazně menší. Celý blok je silně zahnědlý.

Šití: funkční, ale poškozené, hřbet je propadlý dovnitř, celý mechanismus je výrazně uvolněný. Složky vyčnívají z bloku.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru, zhotovení nové vazby

Signatura 21N139

Inv. Číslo 85/11446

Autor, název: Ripa, Cesare, *Allerley Künsten und Wissenschaften dienliche Sinnbilder und Gedanken*

Místo, datum: Augustae Vindelicorum, [1758-1760]

Rozsah: 200 l., z toho chybí tit. list a listy č. 7, 41, 85, 106, 109, 162, 178-200

Rozměry: 24,5 x 19,5 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, zlacení na hřbetě,

Desky: lepenka

Šití na pět jednoduchých vazů (motouz), pomocné pozdější prošívané složky

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: papír poškozený v úvodu a závěru bloku včetně mramorovaných předsádek – trhliny v drážce, ztráta zadní lítačky, v bloku řada skvrn a ohmatané rohy.

Šití: funkční, uvolněné, přetržené některé vazy, zalomeno několik složek ve hřbetu, celý mechanismus je výrazně uvolněný. Složky vyčnívají z bloku.

Lepenka: desky ubroušené a rozvrstvené v rozích a na hranách, prohnuté

Pokryv: ztráta materiálu ve větším rozsahu na hřbetu, poškozené rohy, praskliny v drážkách

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených partií, rehabilitace šití – nastavení vazů, pomocné přelepení a vytvarování hřbetu. Oprava a znovu nasazení desek, oprava mechanicky poškozených míst usně.

Signatura 21N117

Inv. Číslo 85/11533

Autor, název: Martin von Cochem, *Malý zlatý nebe klíč, ...*

Místo, datum: W Praze, 1763

Rozsah: [16], 458, [6] s., [1] obr. příl., z toho chybí s. 177-188, 197-198, s. 449-458, [1-6] za s. 458, [1] obr. příl.

Rozměry: 16,5 x 10 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk, papír na deskách,

Desky: lepenka

Šití na dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: papír poškozený v průběhu celého bloku, silné znečištění ohmatáním listů, skvrny, zahnědnutí, zatekliny. Mechanicky poškozeny především předsádky, (ztráta přední lítačky), okraje a středy listů podél přední ořízky. Opravy v bloku (provedené před šitím) – převazba,

Šití: funkční, ale velmi uvolněné, přetržené některé vazy, Složky vyčnívají z bloku.

Lepenka: zalomené rohy, probroušení na hranách, rozvrstvení,

Pokryv: popraskaná useň, ztráta materiálu ve větším rozsahu na hřbetu, poškozené rohy, praskliny v drážkách. Potahový papír odřený, probroušený na hranách, ztráta na přední desce

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura 21N114

Inv. Číslo 85:11523

Autor, název: Martin von Cochem, Polowičnj nebe-kljč ...

Místo, datum: W Gindřichowu Hradcy, 1839

Rozsah: [14], 454 s., z toho chybí frontispis a s. 449-454

Rozměry: 16 x 10,5 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová

Desky: dřevo slepované s několika vrstvami papíru

Šití na dva zařezávané vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: extrémně poškozený v důsledku poškození vazby a ztráty přední desky, papír zteřelý, úvodní složky mechanicky poškozeny zalomením a ubroušením rohů, trhliny a drobné ztráty v průběhu bloku, řada složek vyčnívá mimo blok

Šití: nefunkční,

Desky: chybí přední deska, zadní téměř oddělena od bloku, rozlepené vrstvy

Pokryv: zachován pouze ve fragmentu na zadní desce

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, rekonstrukce vazby

Signatura 21N94

Inv. Číslo 82:4328

Autor, název: Martin von Cochem, Weliký žiwot pána a spasytele nasseho Krysta Gežjsse ...

Místo, datum: Praha, [1698-1759]

Rozsah: + 3 -1137, [3 +] s., chybí vše před s. 3 a vše za s. s. [3] za s. 1137

Rozměry: 21 x 18 x 10,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, tmavá useň, slepotisk

Desky: dřevo, trnové spony

Šití na čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: extrémně poškozený v úvodu a závěru, včetně předsádek zachovaných ve fragmentech, listy poškozené trhlinami, ztrátami ohmatáním, skvrnami a zateklinami, řada složek vyčnívá mimo blok
Šití: nefunkční, blok zcela deformovaný, řada složek vyčnívá mimo blok

Desky: mírně prohnuté, chybí trny

Pokryv: poškozen ztrátami v rozích u hlavic, na kloubech vazů a větší ztrátou v horním okraji přední desky, poškozené řemínky spon, díry po červotoči,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura 21N92

Inv. Číslo 4287/82

Autor, název: Hammerschmidt, Jan Florián, Hystorye klattowská ...

Místo, datum: [Praha], 1699

Rozsah: [14], 406, [1] s., [1] obr. příl., z toho chybí obrazová příl., vše před s. 47 a za s. 356

Rozměry: 18,5 x 14,5 x 2,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby,

Šití složky navzájem k sobě přišité pouze stehem nitě, stopy po zařezávaných vazech

Popis poškození

pH 4,5, foxing

Blok: poškození papíru souvisí se ztrátou vazby. Listy jsou velmi poškozeny jak mechanicky, tak silným znečištěním. Papír je ošoupaný, zteřelý, pokrytý skvrnami, foxingem. Po obvodu listů jsou četné trhliny a ztráty. Celý blok je silně zahnědlý.

Šití: nefunkční, poškozené, celý mechanismus je výrazně stažený, jeden list ve fragmentu oddělen od bloku

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru, zhotovení nové vazby

Signatura 21N87

Inv. Číslo 82:4303

Autor, název: Axlar, Pavel Josef, Nábožný horliwý wúdcce ...

Místo, datum: W Praze, 1720

Rozsah: [22], 736 s., z toho chybí horní část tit. s., s. 723-736

Rozměry: 21 x 17 x 6 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, tmavá useň, slepotisk

Desky: lepenka

Šití na tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: výrazné mechanické poškození v průběhu celého bloku, předsádky a první/ poslední listy extrémně. Zatekliny, mechanické znečištění prachem a ohmatáním, skvrny. Zadní předsádka chybí.

Řada složek vyčnívá mimo blok

Šití: poškozené, blok zcela deformovaný,

Desky: silně prohnuté, zadní oddělena od bloku

Pokryv: ve velmi špatném stavu, místy oddělený od lepenky, zvlněný a sražený v ploše přední desky.

Struktura přesušená, popraskaná. Ztráty na hlavicích, v rozích a u zadní desky při okraji, ztráta v ploše hřbetu.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura 21N82

Inv. Číslo 85:11460

Autor, název: Index rerum omnium, quae in Aristotelis operibus continentur, ...

Místo, datum: [Lugduni], 1680

Rozsah: [430] l.

Rozměry: 13 x 9 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň, slepotisk

Desky: dřevo, háčkové spony

Šití na čtyři dvojité vazy (motouz), šitý kapitálek

Popis poškození

pH 4,5, plíseň,

Blok: mechanicky poškozené listy v úvodu a závěru bloku včetně předsádek, předsádky dochovány ve fragmentech, v bloku řada vypadlých listů. Trhliny, ztráty, zalomené rohy. Mechanické poškození prachem, skvrnami a zateklinami ve vysokém stupni. Řada složek vyčnívá mimo blok

Šití: mírně poškozené, rozlomené ve hřbetě, vysunuté složky, poškozené kapitálky - fragmenty

Desky: ztráta spon, desky silně prohnuté, zadní oddělena od bloku

Pokryv: ztráty na hřbetu u hlavic, v rozích, trhliny v drážce, místy odlepen od podkladu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura 21N78

Inv. Číslo 4353/82

Autor, název: Slabikář pro sedlské sskoly v cýs. král. zemjch

Místo, datum: W Praze, 1826

Rozsah: 46 s.

Rozměry: 17 x 10,5 x 0,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, světlá useň, desky škrobový papír,

Desky: dýha,

Šití na dva vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5, plíseň,

Blok: rozpadlé složky mechanicky znečištěné prachem, ohmatáním, skvrnami. Listy poškozené trhlinami, ztrátami, jeden list přetržený v polovině. Předsádky prasklé v drážce.

Šití: poškozené, rozlomené ve hřbetě, vysunuté složky, blok téměř uvolněný z desek

Desky: prohnuté,

Pokryv: téměř v celé ploše uvolněný povrch hřbetu, potahový papír prodřený na hranách a v rozích, ošoupaný, se ztrátou na zadní desce

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura 21N58

Inv. Číslo 2797/82

Autor, název: Pučálka, Pavel, Lodi cýrkwe swaté rytěrugjcy na moři swěta tohoto, ...

Místo, datum: W Mensým Měště Pražském, 1677

Rozsah: [4], 309, [15] s., z toho chybí s. [1-4] před s. 1, s. 1-16, 19-22, [6-15] za s. 309

Rozměry: 14 x 9,5 x 2,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby,

Šití na dva jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5, foxing

Blok: poškození papíru souvisí se ztrátou vazby. Listy jsou velmi poškozeny jak mechanicky, tak silným znečištěním. Papír je ošoupaný, zteřelý, pokrytý skvrnami, zateklinami a foxingem. Po obvodu listů jsou četné trhliny a ztráty. Celý blok je silně zahnědlý.

Šití: nefunkční, poškozené, deformace tvaru bloku, vypadlé složky či listy z bloku

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru, zhotovení nové vazby

Signatura 21N57

Inv. Číslo 2796/82

Autor, název: Ewangelia a episstoly na neděle a swátky přes celý rok gako y passige pána Krysta

Místo, datum: [Praha], 1699

Rozsah: 479 s., z toho chybí s. 470-479 (chyba v stránkování)

Rozměry: 15,5 x 11 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby,

Šití na tři vazy (useň)

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: poškození papíru souvisí se ztrátou vazby. Listy jsou velmi poškozeny jak mechanicky, tak silným znečištěním. Papír je ošoupaný, zteřelý, pokrytý skvrnami a zateklinami. Po obvodu listů v úvodu a závěru jsou četné trhliny a ztráty. Celý blok je silně zahnědlý.

Šití: částečně poškozené, deformace tvaru bloku,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru, zhotovení nové vazby

Signatura: 21N166

85/11474

Autor, název: Koniáš, Antonín, Cytara Nowého Zákona, ...

Místo, datum: W Hradcy Králowe, 1738

Rozsah: [16], 566, [22] s.

Rozměry: 17,5 x 11 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, výzdoba slepotisk

Desky: dřevo,

Šití: na čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: v závěru vypadlý jeden list z bloku – mechanicky poškozený, chybí přední předsádka na přideštit, poškozené obě drážky, nános mušinců. Mechanicky znečištěný papír prachem a skvrnami, patrné zežloutnutí papíru bloku

Šití: částečně poškozeno, přetržené vazy, propadlý hřbet

Desky: deformované, zadní naprasklá

Pokryv: mechanicky poškozený v rozích desek a na hřbetu. Ztráty u zadní desky a na hřbetě.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 21N164

Inv. Číslo 85/11457

Autor, název: Martin von Cochem, [Historie o hraběnce z Brabantu gménem Genovéfě]

Místo, datum: [S. I.], [1760-1820]

Rozsah: [25] l. zachováno, chybí listy označené složkovými signaturami A1-C7, F1-F8

Rozměry: 17 x 11 x 0,5cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: blok všit do silnějšího ohnutého ručního kartonu (potah?)

Šití: jednoduchou nití všito do kartonu

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: poškození papíru souvisí se špatným stavem vazby. Listy mechanicky znečištěné prachem, skvrnami, atypické poškození papíru ve spodní části bloku (postupuje od přední desky - vosk?), skvrny od rzi. V úvodu a závěru bloku poškození ztrátami.

Šití: částečně poškozené, deformace tvaru bloku,

Desky: obálka mechanicky znečištěna, poškozena ztrátami

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru, rekonstrukce původní vazby

Signatura: 21N167

85/11472

Autor, název: Kořínek, Jan, Staré paměťj kuttno-horské, ...

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1675

Rozsah: [32], 376, [15] s., [6] obr. příl., z toho chybí s. [1-32] před s. 1, s. 1-16, s. [9-10, 15] za s. 376, [4] obr. příl.

Rozměry: 16 x 10 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, bílá useň s povrchovou úpravou, výzdoba slepotisk

Desky: lepenka, tkanice (useň),

Šití: na dva jednoduché vazy (motouz), usňové tkanice

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: přední předsádka stržena z přídeští – volný list chybí, zadní poškozena v drážce a chybí volný list. Mechanicky poškozeny listy v úvodu/závěru bloku. Poškozeny i uvolněné složky vyčnívající z bloku. Papír znečištěný prachem, skvrnami a zateklinami. Červotoč.

Šití: poškozeno, přetržené vazy, propadlý hřbet, chybí kapitálek u hlavy

Desky: deformované, degradované

Pokryv: mechanicky poškozený v rozích desek, na hranách na hřbetu u hlavy a paty.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 21 N163

85/11456

Autor, název: Předrahý poklad pokladnice Českého království, to gest, Přemilá pánu bohu panna a mučedlnice s. Barbora, ...

Místo, datum: W Praze, 1670

Rozsah: [16], 92, [4] s., [2] obr. příl.

Rozměry: 18,5 x 14 x 1,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň s povrchovou úpravou, výzdoba slepotisk

Desky: chybí, tkanice

Šití: na dva jednoduché vazy (motouz), tkanice

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: chybí obě předsádky, mechanicky poškozeny listy v úvodu/závěru bloku. Poškozeny i uvolněné složky vyčnívající z bloku. Papír znečištěný prachem, skvrnami a zateklinami.

Šití: poškozeno, přetržené vazy,

Desky: chybí

Pokryv: mechanicky poškozený v rozích desek, na hranách. Poškození červotočem. Poškozena pata na hřbetu, ztráty v rozích, na hranách a na hřbetu.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 21N176

85/11582

Autor, název: Kořínek, Jan, Staré paměti kuttno-horské

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1675

Rozsah: [32], 376, [15] s., [6] obr. příl., z toho chybí s. [1-4] před s. 1, s. [11-15] za s. 376, [4] obr. příl.

Rozměry: 14,5 x 10 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby

Desky: chybí,

Šití: na dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: blok poškozený ztrátou vazby, mechanicky poškozené a ošoupané první a poslední listy, ztráty a trhliny. V průběhu bloku znečištění papíru zateklinami, skvrnami a prachem.

Šití: soudržné, silně stažené ve hřbetu, blok prohnutý směrem dovnitř

Desky: chybí

Pokryv: zachován fragment hnědé usně na hřbetu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 21N208

85/11916

Autor, název: Druhý djl Biblj, totižto, Nowý Zákon

Místo, datum: W Starem Městě Pražském, 1677

Rozsah: [12], 512, [12] s., [6] obr. příl., z toho chybí s. [1-12] před s. 1, s. 1-6, s. [1-12] za s. 512, [3] obr. příl.

Rozměry: 38 x 20,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, hnědá useň, desky olejový papír - převazba

Desky: lepenka

Šití: na čtyři jednoduché zapuštěné vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: dochované obě předsádky z novodobého papíru – zadní odtržena od bloku, v bloku řada historických oprav provedených před převazbou. Několik listů uvolněných z bloku – mechanicky poškozených podél okrajů. Více mechanicky poškozen úvod a závěr bloku. Listy zažloutlé, pokryté prachem, skvrnami a zateklinami.

Šití: funkční, mírně rozvolněné

Desky: mírně deformované, rozlepené na hranách

Pokryv: mechanicky poškozený pokryv hřbetu především u paty knihy, papírový pokryv poškozen větší ztrátou na zadní desce a menšími ztrátami na hranách a v rozích

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených míst, vlepení oddělených listů zpět do bloku, oprava lepenek, oprava usně u paty, oprava a doplnění papírového pokryvu

Signatura: 21N213

Inv. Číslo 82:4336

Autor, název: Lauterbeck, Georg, Politia historica

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1606

Rozsah: [14], 732, [31] s., z toho chybí s. [27-31] za s. 732

Rozměry: 31 x 20 x 6cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená – světlá useň, historická oprava odlišnou usní (hnědou) na hřbetu, výzdoba slepotisk, - převazba s použitými deskami z odlišného tisku,

Desky: dřevěné, opačně nasazené desky, trnové spony

Šití: na tři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,0

Blok: výrazně mechanicky poškozený papír úvodních/závěrečných složek – vytržený titulní list, poslední listy bloku chybí. U přední předsádky chybí lítačka, zadní chybí celá. Papír bloku mechanicky poškozen prachem, skvrnami, zateklinami a celkovým zažloutnutím. Poškození hmyzem v průběhu bloku – červotoč (?)

šití: funkční

desky: zadní deska chybí, je umístěna místo přední (ta chybí zcela), dřevo prasklé, napadené červotočem, chybí jedna spona

Pokryv: useň odřena, poškrábána, mechanicky poškozena v rozích, na hřbetu chybí celý pokryv

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy mechanicky poškozených partií. Doplnění předsádek. Zhotovení chybějící desky, oprava dochované, doplnění ztrát pokryvu, výroba chybějících částí kování.

Signatura: 21N214

Inv. Číslo 4335/82

Autor, název: Prorokové a knihy Machabejský

Místo, datum: W Praze, 1712

Rozsah: 470, 59, [21] s.

Přívazek

Autor, název: Druhý djl Biblj, totižto, Nowý Zákon

Místo, datum: w Starem Městě Pražském, 1677

Rozsah: [12], 512, [12] s., [6] obr. příl., z toho chybí 3 obr. přílohy

Rozměry: 32,5 x 23 x 10,5cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená – hnědá useň, výzdoba slepotisk, - převazba

Desky: dřevo – prohozené desky, trnové spony

Šití: na šest jednoduchých vazů (motouz)

Popis poškození

pH 4,0

Blok: v důsledku poškozeného šití je papír v průběhu celého bloku značně mechanicky poškozen u všech vysunutých listů a složek jsou trhliny a ztráty. Z přední předsádky zachováno torzo a na zadní jsou větší ztráty. Papír je zažloutlý, pokrytý prachem, skvrnami a zateklinami, v bloku je velké množství historických oprav provedených před převazbou – i ve hřbetu.

šití: poškozené

desky: nasazené opačně, deformované prohnutím, ztráta spon

Pokryv: useň ve velmi špatném stavu – odlepena od podkladu, sražena, se ztrátami v rozích, na hranách u paty.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 21N215

Inv. Číslo 82:4349

Autor, název: Biblj česká, to gest, Swaté pjsmo

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1715

Rozsah: [20], 1263, [24] s., z toho chybí s. [1-20] před s. 1, s. 1-17, s. 483-500, 1257-1263, s. [1-24] za s. 1263

Rozměry: 31,5 x 21 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby

Desky: bez desek

Šití: na čtyři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,0

Blok: vzhledem ke ztrátě vazby je extrémně mechanicky poškozený blok ztrátami a trhlinami, papír je znečištěný prachem, skvrnami a zateklinami. Listy mají silně zahnědlá tisková zrcadla. Složky jsou často vysunuty mimo blok. Šití je zcela nefunkční, blok má zborcený tvar, řada stehů šicí nitě chybí.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení.

Signatura: 21N101

Inv. Číslo 4350/82

Autor, název: Hammerschmidt, Jan Florián, [Historie klatovská - výtah týkající se obrazu Panny Marie klatovské]

Místo, datum: [S.l., 1700-1800]

Rozsah: 2-40 s.

Rozměry: 17 x 10 x 0,4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby

Desky: bez desek

Šití: prošito okolo složek nití

Popis poškození

pH 4,0

Blok: jedná se o cca čtyři složky bez vazby, které jsou silně mechanicky poškozeny ohnutím a zalomením rohů, ztrátou materiálu na prvním a posledním listu. Celý pravý spodní roh je výrazně ubroušen. Listy jsou znečištěné v ploše a ohmatané. Prach je zadřený do struktury papíru.

Šití je poškozené

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení.

Signatura: 21N278

Inv. Číslo 85/11630

Autor, název: Češka, Josef, Duchownj pjsně nowé

Místo, datum: W Praze, 1783

Rozsah: 24 s.

Rozměry: 16,5 x 9 x 0,4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby

Desky: bez desek

Šití: prošito okolo složek nití

Popis poškození

pH 4,0

Blok: jedná se o cca čtyři složky bez vazby, které jsou silně mechanicky poškozeny ohnutím a zalomením rohů, ztrátou materiálu na prvním/ posledním listu. Celý pravý spodní roh je výrazně ubroušen. Listy jsou znečištěné v ploše a ohmatané. Prach je zadřený do struktury papíru. Na titulním listu jsou větší ztráty.

Šití je poškozené

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení.

Signatura: 21N210

Inv. Číslo 4317/82

Autor, název: Biblij česka

Místo, datum: W starem miestije Prazskem, 1529

Rozsah: [569] l., z toho chybí listy a1-a6, x2, nn6, NN8, PP8, [1-6] za PP8

Rozměry: 30,5 x 23,5 x 9,5cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň s opravou přelepením celého hřbetu rovněž hnědou usní – převazba, výzdoba slepotisk

Desky: dřevěné, spony trnové,

Šití: na čtyři jednoduché vazy, (motouz)

Popis poškození

pH 4,0

Blok: převázaný blok s velkým množstvím historických oprav, opravy předsádek v drážce plátnem, v bloku se vyskytuje běžná míra mechanického poškození, více koncentrovaná na úvod a závěr knihy. Předsádky již v minulosti doplněny novodobým papírem. Několik listů částečně oddělených od bloku. Všechny papír znečištěný prachem, skvrnami, zateklinami, foxingem a zhnědnutím tiskových zrcadel.

Šití je částečně funkční,

Desky: červotoč, spony chybí – volné části

Pokryv: silně degradovaná useň, ztráta poloviny potahu zadní desky, hřbet skryt pod opravou, přední deska poškozené rohy a hrany,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených listů, včetně předsádek. Zpětné přišítky uvolněných listů k bloku. Zpracování hřbetu. Oprava desek, podložení poškozených míst usně - doplnění pokryvu na zadní desce. Doplnění spon

Signatura: 21N220

Inv. Číslo 85/11627

Autor, název: Eusebios z Caesareje, Historia Cýrkewnj

Místo, datum: [Praha], 1594

Rozsah: [14], 394, [13] s., z toho chybí titulní list

Přívazek:

Autor, název: Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, Historia Cýrkewnj

Místo, datum: [Praha], 1594

Rozsah: [12], 624, [19] s.

Rozměry: 35,5 x 23 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň slepotisk

Desky: dřevěné, spony háčkové,

Šití: na čtyři dvojité vazy, (motouz)

Popis poškození

pH 4,0

Blok: výrazně poškozený papír v úvodu (složka H) a /závěru bloku včetně předsádek (chybí obě lítačky). Několik listů oddělených od bloku. Všechny papír znečištěný prachem, skvrnami, zateklinami, foxingem a zhnědnutím tiskových zrcadel.

Šití je funkční, zpětrhané přelepy hřbetu,

Desky: mírně poškozené v rozích, deformované prohnutím, chybí volné části spon

Pokryv: ztráty v rozích i na hranách, poškození u hlavy/ paty, ztráty v kloubech vazů, useň poškrábaná, znečištěná, pokryv odlepen v celé ploše od hřbetu a zadní desky

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených složek, včetně předsádek. Zpětné přišítky uvolněných listů k bloku. Přelepení hřbetu. Oprava desek, podložení poškozených míst usně. Doplnění spon

Signatura: 21N217

Inv. Číslo 4362/82

Autor, název: Catholische Bibel, ...

Místo, datum: Nürnberg, 1763

Rozsah: [+ 30], 664 + s., chybí frontispis, tit. list, portrét (dedikanta?), s. 7-8, vše za s. 664

Rozměry: 38,5 x 25 x 6 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, bílá useň, slepotisk

Desky: dřevěné, spony trnové,

Šití: na šest jednoduchých vazů, (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mírně mechanicky poškozené listy v úvodu a závěru bloku včetně předsádek. V průběhu bloku je papír znečištěn prachem, mírným zažloutnutím a skvrnami. Předsádky uvolněné od příděští.

Šití: nepoškozeno

Desky: mírně deformované prohnutím, chybí volné části spon

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: mechanické očištění papíru včetně odkyselení, opravy mechanicky poškozených listů, opravy usně, doplnění spon

Signatura: 21N216

Inv. Číslo 4365/82

Autor, název: Prorokové a knihy Machabejský

Místo, datum: W Praze, 1712

Rozsah: 470, 59, [21] s.

Přívazek

Autor, název: Druhý djl Biblj, totižto, Nowý Zákon

Místo, datum: w Starem Městě Pražském, 1677

Rozsah: [12], 512, [12] s., [6] obr. příl., z toho chybí s. [1-4] před s. 1, 5 mědirytových příloh

Rozměry: 36 x 22,5 x 11,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, rukopisný jeden list

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk

Desky: dřevěné, spony trnové železné

Šití: na pět jednoduchých vazů, (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: vzhledem k nefunkčnímu šití je blok rozpadlý, papír mechanicky poškozený s trhlinami a ztrátami. Předsádky zachovány. Listy jsou mechanicky znečištěny prachem, skvrnami, a zateklinami, místy zahnědlá tisková zrcadla.

Šití: zcela nefunkční, kapitálky poškozené, zpuchřelé vazy

Desky: poškozené červotočem, vylepené z lícové strany ručním papírem – poškozeno, spony - chybí volné části

Pokryv: větší ztráty v rozích i na hranách, chybí celý pokryv hřbetu, na zadní desce useň degradována a sražena

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 21N362

Inv. Číslo 85/11914

Autor, název: Leucht, Valentin, Vita sanctorum, ...

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1625

Rozsah: [4], cxii, [4], ccccxiii, [1] l., z toho zachováno 1 nečíslovaný list předmluvy, listy ii-cxii a 4 nečíslované listy první části, listy i-cxxv druhé části. Případné další ztráty a omyly vazby zjistit dle digitalizované kopie. V červnu 2016 nedostupná.

Rozměry: 29 x 20,5 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: původně zřejmě celokožená

Desky: dřevěné, spony háčkové

Šití: původní nezachováno, nyní provizorně sešito

Popis poškození

pH 4,5

Blok: celý blok extrémně poškozen. Mechanicky poškozeny **všechny** listy zejména podél přední a spodní ořízky. Kromě mechanického poškození je papír silně zahnědlý s četnými skvrnami. Papír je silně degradován, zteřelý, se ztrátou pevnosti. Kniha je na hranici manipulovatelnosti. Předsádky ani pokryv či stopy po kování se nezachovaly

Šití: zcela nefunkční,

Desky: poškozené červotočem, ztrátami v rozích a u hřbetu. Desky jsou nasazeny opačně a pravděpodobně pocházejí z jiné vazby

Pokryv: chybí

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, zhotovení dobové vazby (přiložení desek do pouzdra)

Signatura: 21N333

Inv. Číslo 85/11764

Autor, název: Beckovský, Jan František, Katolického žiwobytyj nepohnutedlný základ ...

Místo, datum: W Staré Praze, 1707-1708

Rozsah: [16], 597, [11], [10], 630, [10], 16, 539, [10] s., z toho chybí v 1. části: s. [1-16] před s. 1; ve 2. části: s. [3-6] před s. 1, [9-10] za s. 630; ve 3. části: s. 1-6, 11-14 před s. 1, 529-531, [1-9] za s. 539

Rozměry: 22 x 18 x 13 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, malby na přیدهšť

Vazba: polokožená, tmavá useň, desky barvený papír

Desky: dřevěné, spona,

Šití: tři vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: v průběhu bloku se vyskytují drobné trhliny a ztráty po obvodu listů způsobené vysunutím jednotlivých složek z bloku, První dvě složky jsou od vazů odděleny. Z předsádek zachovány pouze výlepy na přیدهšť s malbami. Papír je mechanicky znečištěný prachem, skvrnami, zateklinami a je mírně zažloutlý až zahnědlý.

Šití: funkční, mírně poškozené vysunutím některých složek, oddělené první dvě složky

Desky: poškozené prohnutím, přední přelomena v půli – část se nedochovala, na desce zachovaný jeden ze dvou kovových pásků sloužící v minulosti k spojení rozlomené desky.

Pokryv: na hřbetu částečně odlepený, trhliny v drážce, papírový potah zachován pouze ve fragmentu

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, postupná oprava a zapracování uvolněných složek a listů zpět do bloku, doplnění ulomené desky, oprava usně, doplnění potahu

Signatura: 21N298

Inv. Číslo 85/11901

Autor, název: Litoměřický kalendář

Místo, datum: V Praze, [1846-1849?]

Rozsah: 3-4 sv. ([62]; 89-164; 63-154; 47-92, 109-158, [2] s.)

Rozměry: 22 x 19x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: brožovaná nekvalitní vazba, potah dvě vrstvy papíru

Desky: měkký karton,

Šití: viditelně dochovaný pouze jeden vaz, částečně zapuštěný

Popis poškození

pH 4,5

Blok: v průběhu bloku se vyskytuje větší množství drobných mechanických poškození způsobených nekvalitní vazbou a povoleným šitím, papír je degradovaný se ztrátou pevnosti, silně zašpiněný, pokrytý velkým množstvím skvrn a prachem. Předsádky nezachovány.

Šití: nefunkční,

Desky: karton je zprohýbaný, ubroušený se ztrátou pevnosti, na několika místech natržený, v rozích se ztrátami materiálu,

Pokryv: potahový papír zachován pouze ve fragmentech, silně odřeny

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, replika původní vazy s využitím původních vazebních prvků

Signatura: 21N286

Inv. Číslo 85/11592

Autor, název: Martin von Cochem, Malý zlatý nebe klíč, ...

Místo, datum: W Praze, [1784]

Rozsah: [16], 446, [8 +] s.

Rozměry: 17,5 x 10,5 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, tmavá useň,

Desky: dřevo,

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír bloku vykazuje běžnou míru mechanického poškození, na několika místech jsou však listy v extrémně špatném stavu. Více poškozen úvod/závěr. Přední předsádka zachována, u zadní chybí lítačka. Papír je silně mechanicky znečištěn prachem, skvrnami a zateklinami. Papír je degradovaný se ztrátou pevnosti.

Šití: částečně funkční, extrémně deformovaný hřbet prolomením dovnitř

Desky: dřevo naprosto zprohýbané, naštípnuté na více místech, ubroušené v rozích

Pokryv: useň je sražená, odlepená od povrchu, se ztrátami na hranách i v rozích. Výrazně mechanicky poškozena na hřbetu ztrátami a sražením.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 21N375

Inv. Číslo 4261/82

Autor, název: Scherer, Georg, Kázanj na nedělnj ewangelia přes celý rok

Místo, datum: W Praze, 1704

**Rozsah: [20], [4], 1058, [8] s., z toho chybí s. [1 – 2 (= titulní list)], s. 3 – 8, 13 – 14, ke s. 19 - 24
přišita 3 torza chybějících listů**

Rozměry: 30 x 21 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: původně zřejmě celokožená, nyní opravy plátnem a papírem,

Desky: lepenka, tkanice

Šití: pět jednoduchých vazů (motouz),

Popis poškození

pH 4,5, plíseň!!!

Blok: naprostý rozpad vazby zapříčinil extrémně vysoké mechanické poškození papíru. Všechny listy vykazují větší či menší ztráty papíru po obvodu a trhliny. Oba rohy bloku jsou výrazně ubroušené.

Řada listů je zachována ve fragmentech a vytržena z bloku. Mechanicky je papír znečištěn prachem, skvrnami a zateklinami. Papír je degradovaný se ztrátou pevnosti.

Šití: nefunkční, extrémně deformovaný hřbet

Desky: zcela degradovaná lepenka poškozená plísní

Pokryv: useň zachovaná pouze v malém fragmentu na zadní desce

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, replika původní vazby

Signatura: 21N373

Inv. Číslo 85/11625

Autor, název: Hájek z Libočan, Václav, Böhmische Chronik

Místo, datum: Nürnberg, 1697

Rozsah: [32], 882, [45] s., z toho chybí s. [45] za s. 882

Rozměry: 33,5 21 x 8 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: původně celopergamenová, pergamen nyní částečně přelepen ručním papírem,

Desky: lepenka,

Šití: pět pg řemínků,

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mechanicky poškozené listy ve hřbetu i na okrajích. Papír degradovaný se ztrátou pevnosti vlivem zvýšené kyselosti. Listy vykazují ztráty, trhliny, ošoupání v rozích. Některé listy odděleny od bloku a zachovány ve fragmentech. Mechanicky je papír znečištěn prachem, skvrnami a zateklinami. Přední předsádka s lítačkou ve fragmentu, zadní lítačka zcela chybí a deska je slepena částečně s poslední složkou.

Šití: velmi poškozené, blok vícekrát prolomený a deformovaný, šití rozvolněné

Desky: lepenka, rozvrstvená, ubroušená na hranách

Pokryv: pergamen je na více místech odlepen od desek, přetržen v celé délce přední drážky, odlepen na záložkách. Ztráty u hlavic a na hřbetu – opravy prošitím nití. Pokryv přelepen druhotně modře barveným ručním papírem.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 21N369**Inv. Číslo 85/11544****Autor, název: Rohn, Jan Karel, Nomenclator, to gest, Gmenowatel, ...****Místo, datum: W Praze, 1764-1768****Rozsah: [4], 186, [39] s.; [4], 220, [60] s.; [70], [2], 309, [70] s.; [2], 416 [spr. 417], [70] s., z toho chybí s. 414-416 [spr. 415-417]; rejstříky 3. a 4. dílu vevázány před 3. a 4. díl****Rozměry: 21 x 18 x 10 cm****Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, hnědá useň, zlacení, slepotisk, desky papír

Desky: lepenka z kaširovaného papíru

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: mechanicky poškozené listy v úvodu a závěru bloku včetně přední předsádky. Mechanicky znečištěné listy prachem, zateklinami a skvrnami ve hřbetu i na okrajích. Papír zvlněný a zažloutlý.

Šití: funkční

Desky: chybí přední deskami s pokryvem, zadní deska poškozena, degradována, ztráty materiálu a pevnosti

Pokryv: useň na hřbetu mechanicky poškozena ztrátami v rohu, u hlavy a paty, potahový papír zachován ve fragmentu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 21N234**Inv. Číslo 85/11719****Autor, název: Jan z Hvězdy, Konwalinky, ...****Místo, datum: W Praze, 1824****Rozsah: 131 s., [1] obr. příl., z toho chybí frontispis, dolní část tit. listu a s. 131****Rozměry: 16 x 10 x 1,5 cm****Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru,

Vazba: nedochována

Desky: nedochovány

Šití: nelze stanovit, původně zřejmě na zapuštěné motouzy

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: mechanicky poškozené listy následkem ztráty vazby – trhliny, ztráty, ošoupané rohy. Papír ohmataný, pokrytý prachem, skvrnami, zateklinami. První list zachován ve fragmentu a obálka utržena

Šití: funkční, ale zborcený blok

Desky: chybí

Pokryv: chybí

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, ochranná vazba

Signatura: 21N243**Inv. Číslo 85/11552****Autor, název: Apian, Petrus, Neue unnd wolgegründete Underweisung aller Kauffmanns Rechnung ...****Místo, datum: Franckfurt a. M., 1564****Rozsah: [191] l. zachováno****Rozměry: 16 x 10 x 3 cm****Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová, usňové tkanice

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché vazy (motouz), šitý kapitálek

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: chybí obě předsádky, mechanicky poškozené více zadní a přední složky, obroušené a zalomené rohy, trhliny, červotoč. Papír v celém bloku silně zahnědlý s výraznými skvrnami od vlhkosti.

Degradovaný a zažloutlý.

Šití: částečně poškozené, propadlý hřbet, zpřetrhané vazy i přelepy, poškozené kapitálky

Desky: degradovaná lepenka,

Pokryv: pergamen je silně zvlhčený v ploše, smršťený, znečištěný a uvolněný od podkladu. Ztráty v rozích, na hranách u paty a hlavy, trhliny v drážkách.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 21N270**Inv. Číslo 85/11619****Autor, název: Vychaeus, Václav Pankrác, O neyswětěgssý Nowého zákona oběti msse swaté ...
Djl 5-7****Místo, datum: W Praze, 1701****Rozsah: [24], 970, [27] s., z toho chybí s. [9-24] před s. 1 a vše za s. 966****Rozměry: 20 x 16,5 x 8 cm****Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená s opravou na hřbetu, výzdoba slepotisk

Desky: lepenka, spona (?)

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,0 červotoč

Blok: předsádky zachovány – u zadní odtržena část lítačky, papír bloku silně zahnědlý!!!, poškozený prachem, skvrnami a zateklinami. Listy vykazují běžnou míru mechanického poškození. První listy bloku jsou výrazně mechanicky poškozeny ztrátami a jsou uvolněny z bloku.

Šití: poškozeno, blok rozvolněn, složky vysunuty, poškozené vazy

Desky: degradovaná lepenka, červotoč

Pokryv: extrémně poškozená useň na hřbetu i obou deskách – ztráty, praskliny, přesušení, uvolnění od desek, oprava sešitím v přední drážce

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení!!!

Signatura: 21N271

Inv. Číslo 85/11618

Autor, název: Šteyer, Matěj Václav, Postylla katolická ...

Místo, datum: W Praha, 1691

Rozsah: [8] s., 8 listů, s. 9-1054, [1] s., chybí vše před listem B1 [= s. 9] a za Mmmmmm4 [= s. 1020], stránkování seříznuté

Rozměry: 17,5 x 16,5 x 7,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: blok s deskami vložen do koženého obalu původně zřejmě polokožená vazba – useň přišita k lepence desek – převazba, ořezáno

Desky: lepenka,

Šití: tři jednoduché motouzy

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: chybí obě volné části předsádek, v důsledku poškození šití celý blok výrazně mechanicky poškozen trhlinami, ztrátami, lomy a deformacemi. Papír znečištěn prachem, silně zažloutlý, skvrny a zatekliny.

Šití: poškozeno, blok rozvolněn, složky vysunuty, poškozené vazy

Desky: degradovaná lepenka,

Pokryv: useň oddělena od hřbetu i lepenek, odřena, menší formát než desky, ztráty na hřbetu, poškozená struktura

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení!!!

Signatura: 21N273

Inv. Číslo 85/11595

Autor, název: Fraydt, Leopold, Cztyrycet chwáło- a sláwo-ržečj, ...

Místo, datum: W Praha, 1776-1779

Rozsah: 299, [2], 267, [10] s., z toho chybí v 1. dílu s. 177-299, v 2. dílu s. [1-2] před s. 1, s. 1-224, s. [2-10] za s. 267

Rozměry: 18,5 x 12 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: polokožená, hřbet tmavá useň, desky papír s ražbou
Desky: dřevo,
Šití: provizorně prošito skrz blok (brožovaná vazba)

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: původní předsádky chybí, z nových dochovány části na přideštích, papír celého bloku silně mechanicky znečištěn prachem, skvrnami a zateklinami. Listy poškozeny trhlinami, ohnutými a ubroušenými rohy.

Šití: zcela nefunkční, uvolněné všechny listy

Desky: deformované, ztráty na hranách, rozklížené vrstvy

Pokryv: useň zvlněna ve hřbetu, poškozena hlava a pata, prasklá drážka u přední desky, deformace v ploše, papír zachován v torzu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 21N490-2

Inv. Číslo 85/11522

Autor, název: Pluquet, François-André-Adrien, Mémoires pour servir a l'histoire des égaremens de l'esprit humain par rapport a la religion Chrétienne, ...

Místo, datum: A Paris, 1762

Rozsah: [4], 652 s.

Rozměry: 17,5 x 11,5 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, mramorovaná useň, zlacení na hřbetu,

Desky: lepenka,

Šití: pět jednoduchých vazů (motouz)

Popis poškození

pH 4,5 plíseň!!

Blok: mramorované předsádky zachovány, ale silně mechanicky poškozeny a v drážce zcela odděleny. Blok nepoškozen, listy zvlněné, pomačkané rohy. Papír poškozen zateklinami. Uvolněné listy v bloku.

Šití: částečně poškozené, vazy zteřelé,

Desky: lepenka rozlepena na hranách i v rozích, ztráta materiálu u horního okraje,

Pokryv: useň povrchově odřena, ztráty materiálu v rozích a na hranách, u hlavy a paty, pokryv uvolněn z přední desky a ze hřbetu

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava předsádek, oprava konstrukce šití, oprava lepenkových desek, podložení pokryvu.

Signatura: 21N529-1

Inv. Číslo 85/11465

Autor, název: Bossuet, Jacques Bénigne, Histoire des variations des eglises protestantes.

Tome premier

Místo, datum: A Paris, 1770

Rozsah: [4], cxliv, 332 s.

Rozměry: 17 x 10,5 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, mramorovaná useň, zlacení na hřbetu,

Desky: lepenka,

Šití: pět jednoduchých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5 plíseň!!

červotoč

Blok: mramorované předsádky zachovány, ale silně mechanicky poškozeny a v drážce zcela odděleny. Blok poškozen plísní – ztráty papíru, zteřelý papír. Znečištění zateklinami.

Šití: částečně poškozené, uvolněné ve hřbetu,

Desky: lepenka rozlepena na hranách i v rozích, částečně degradovaná

Pokryv: useň povrchově odřena, ztráty materiálu v rozích, na hřbetu a u hlavy, pokryv uvolněn z přední desky

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava předsádek, oprava konstrukce šití, oprava lepenkových desek, podložení a doplnění pokryvu.

Signatura: 21N529-3

Inv. Číslo 4341/82

Autor, název: Bossuet, Jacques Bénigne, Histoire des variations des eglises protestantes.

Tome troisieme

Místo, datum: A Paris, 1770

Rozsah: viii, 408 s.

Rozměry: 17 x 10,5 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, mramorovaná useň, zlacení na hřbetu,

Desky lepenka,

Šití: pět jednoduchých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5 plíseň!! červotoč

Blok: mramorované předsádky zachovány, ale mechanicky poškozeny. Blok poškozen silně plísní – ztráty papíru, koncentrované po obvodu ořízky. Znečištění zateklinami a plísní.

Šití: částečně poškozené, uvolněné ve hřbetu,

Desky: lepenka rozlepena na hranách i v rozích, částečně degradovaná

Pokryv: useň povrchově odřena, ztráty materiálu v rozích, na hranách, na hřbetu a u hlavy, pokryv uvolněn z přední desky

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 21N477

Inv. Číslo 85/11848

Autor, název: Rubeš, František Jaromír, Paleček, milownjk žertu a prawdy. Swazeček 8. – 15.

Místo, datum: W Praze, 1843 - 1844

Rozsah: 8 sv. [sv. 8 - 46 [spr. 70] s., sv. 9 - 24 s., sv. 10 - 60 s., sv. 11 - 60 s., sv. 12 - 60 s., sv. 13 - 60 s., sv. 14 - 60 s., sv. 15 - 60 s.]

Rozměry: 14,5 x 10 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: poloplátěná, hnědé plátno, desky mramorovaný papír,

Desky: lepenka,

Šití: původně na zapuštěné motouzy, nyní nezřetelné

Popis poškození

pH 4,5 plíseň!! červotoč

Blok: papírový blok je poškozen především v důsledku rozpadu šití. Blok je zaprášený, pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou poškozené drobnými ztrátami a trhlinami, mají ohnuté rohy.

Předsádky zachovány.

Šití: zcela nefunkční

Desky: lepenka rozlepena na hranách i v rozích, částečně degradovaná

Pokryv: chybí pokryv na hřbetu i v rozích, papír je silně odřený, poškrábaný se ztrátami na hranách

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, rekonstrukce původní vazby

Signatura: 21N490 -1

Inv. Číslo 85/11468

Autor, název: Pluquet, François-André-Adrien, Mémoires pour servir a l'histoire des égaremens de l'esprit humain par rapport a la religion Chrétienne, ...

Místo, datum: A Paris, 1762

Rozsah: 272, 429, [3] s.

Rozměry: 17 x 11,5 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, mramorovaná useň, zlacení na hřbetu,

Desky: lepenka,

Šití: pět jednoduchých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mramorované předsádky zachovány, zadní mírně poškozena. Vypadlý první a poslední list z bloku.

Šití: částečně poškozené, uvolněné ve hřbetu, poškozené kapitálky

Desky: deformované v rozích

Pokryv: useň povrchově odřena, roztržena na přední desce do cca poloviny výšky. Poškozena trhlinou v drážce zadní desky. Ztráty materiálu v rozích, na hranách u hlavy a paty.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava předsádek, oprava konstrukce šití, oprava lepenkových desek, podložení a doplnění pokryvu.

Signatura: 21N456

Inv. Číslo 85/11802

Autor, název: Pjsně Ročnj, To gest: Kancyonálek, ...

Místo, datum: W Praze, 1798

Rozsah: 467, [13] s., z toho chybí vše před s. 23, s. 29 - 32, 407 - 412, vše za s. 464

Rozměry: 10,5 x 8,5 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: dochováno bez vazby

Desky: chybí

Šití: dva jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: Silně mechanicky znečištěný blok znečištěním, prach zadřený do povrchu papíru, skvrny, zatekliny, zteřelý papír, listy poškozeny trhlinami, drobnými ztrátami. Silně ubroušené a zalomené rohy.

Šití: silně poškozeno, blok rozlomen a oddělen na dva díly. Níť přetrhané, vazy nefunkční

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení papíru

Signatura: 21N452

Inv. Číslo 85/11553

Autor, název: Pjsně Ročnj, To gest: Kancyonálek, ...

Místo, datum: W Praze, 1798

Rozsah: 467, [13] s., z toho chybí vše před s. 3 a za s. 464

Rozměry: 11 x 9 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk,

Desky: spona,

Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mechanicky více poškozené listy v úvodu/závěru bloku. Z předsádek zachovány pouze výlepy na předeštlí. Papír bloku znečištěný prachem, ohmatáním skvrnami a zateklinami. V ploše silně zažloutlý. Blok mírně mechanicky poškozen.

Šití: částečně poškozené,

Desky: ubroušeny mírně v rozích, spona chybí

Pokryv: useň povrchově odřena, ztráty materiálu v rozích, na hranách, Pokryv hřbetu zachován

pouze ve fragmentu. Useň odlepena od bloku na hřbetu a u hlavy: Pokryv uvolněn z přední desky a záložky.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy mechanicky poškozených partií, zpevnění šití, doplnění ztrát usně, doplnění kování (?)

Signatura: 21N454

Inv. Číslo 85/11513

Autor, název: Ewangelia a Epistoly na Neděle a Swátky přes celý Rok gakož y Passyge Pána Krysta dle Wypsanj čtyr Swatých Ewangelistů ec.

Místo, datum: W Praze, [1759-1799]

Rozsah: A8 - Z8, Aa8 - FF8 [= 240] l., z toho chybí 6 listů. Zachováno v úplnosti do Ee1, z následujících 9 uvolněných poškozených listů identifikovatelný pouze Ee2, vzhledem k pův. rozsahu chybí 6 listů

Rozměry: 8,5 x 11 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová (?)

Desky: dřevo, spona,

Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mechanicky poškozené listy v celém bloku - ztráty, trhliny, poškozené okraje u ořízky.

Předsádky nezachovány. Papír bloku znečištěný prachem, ohmatáním skvrnami a zateklinami.

V ploše silně zažloutlý.

Šití: zcela nefunkční, několik složek téměř odděleno a provizorně přichyceno pomocným stehem nitě.

Desky: zachována pouze přední deska, která je k bloku přišita

Pokryv: na ploše přední desky zachován fragment papírového pokryvu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, rekonstrukce původní vazby

Signatura: 21N457

Inv. Číslo 85/11593

Autor, název: Bridel, Bedřich, Dusse w očitscy skrze Jozeffa w žalářj postaweného. ...

Místo, datum: W staré Praze, 1694

Rozsah: [2], 170 s.

Rozměry: 12,5 x 7,5 x 1,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk

Desky: dřevo,

Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mírně mechanicky poškozené listy v celém bloku - ztráty, trhliny, poškozené okraje u ořízky.

Zadní předsádka chybí, přední odlepena od desky. Papír bloku znečištěný prachem, ohmatáním skvrnami a zateklinami. V ploše silně zažloutlý.

Šití: mírně poškozeno, blok rozlomen, stehy uvolněné, několik listů vytržených, některé složky uvolněné.

Desky: mechanicky poškozena zadní deska,

Pokryv: poškozen mechanicky na rozích, části hran a velkou trhlinou v drážce u hřbetu, povrch poškozen stržením lepicího štítku

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení, opravy mechanicky poškozených partií papíru, zpevnění šití, oprava desky a podložení a doplnění všech ztrát a poškozených míst pokryvu

Signatura: 21N458

Inv. Číslo 85/11934

Autor, název: Gertruda z Helfty, Rozkošné duchovní a velmi nábožné modlitby, ...

Místo, datum: [S.l., 1. pol. 18. stol.]

Rozsah: zachováno [16], 15-501, [7] s., [1] obr. příl. – Unikát, nelze zjistit přesný rozsah

Rozměry: 11,5 x 7,5 x 3cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk

Desky: dřevo,

Šití: dva jednoduché zapuštěné vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mechanicky poškozené listy v celém bloku - ztráty, trhliny, poškozené okraje u ořízky.

Poškozeny obě předsádky – chybí lítačky. Papír prvních a posledních listů ve velmi špatném stavu, některé listy ve fragmentech, oddělené od bloku. Papír bloku znečištěný prachem, ohmatáním skvrnami a zateklinami. V ploše silně zažloutlý.

Šití: zcela nefunkční, blok rozpadlý, vazy přetržené

Desky: mechanicky poškozené obě desky – olámané z více stran

Pokryv: silně poškozen mechanicky na rozích, části hran a většími ztrátami na hřbetě i ve spodní části přední desky

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 21N584

Inv. Číslo 85/11942

Autor, název: [Decreta et circularia]

Místo, datum: [S.l., 1776 - 1791]

Rozsah: [382] l.

Rozměry: 34 x 21, 5 x 7cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, rukopisné listy

Vazba: celopapírová, měkká – škrobový papír

Desky: slepované papíry,

Šití: tři kožené proužky

Popis poškození

pH 4,5, plíseň!!!!

Blok: silně mechanicky poškozené listy v celém bloku - ztráty, trhliny, poškozené okraje u ořízky.

Některé listy srolovány do bloku. Listy v závěru knihy silně poškozeny plísní, zachovány ve

fragmentech oddělených od bloku. Z předsádek zachován pouze výlep obálky na přední straně. Papír bloku znečištěný prachem, ohmatáním skvrnami, plísní a zateklinami. V ploše silně zažloutlý.

Šití: zcela nefunkční, blok rozpadlý, vazy přetržené

Desky: obal mechanicky poškozen plísní, zadní část obálky pouze ve fragmentu, na hranici manipulovatelnosti

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, rekonstrukce původní vazby

Signatura: 21N560

Inv. Číslo 4277/82

Autor, název: Biblij česká

Místo, datum: W Starém Miestie Pražském, 1556-1557

Rozsah: [10], 474 [spr. 473], [3], 475 - 604 [2], [16] l., z toho chybí nečíslované listy 1-2 před s. 1.

Listy Nnniiii - [Nnnvi] patřící mezi listy 474 a 475 jsou chybně vevázány mezi listy 480 a 481

Rozměry: 36,5 x 27 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk - převazba

Desky: dřevo, trnové spony

Šití: tři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5, plíseň!!!!

Blok: v bloku množství historických oprav velkého rozsahu, předsádky nové nepoškozené.

Mechanicky papír znečištěn skvrnami, zateklinami, prachem. V ploše zažloutlý. Úvodní čtvrtina papíru bloku má vatovitý nepevný charakter. V průběhu bloku jsou patrná místa drobná poškození.

Šití: funkční,

Desky: přední nepoškozená, zadní napadena červotočem a prasklá, chybí části spon

Pokryv: useň sražena a odlepena na obou deskách, ztráty v rozích, na hranách a v drážkách, poškozena hlava a pata

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očistit a odkyselit papír, lokálně doklížit nepevná místa, vypárat úvodní a závěrečnou poškozenou část složek a ty restaurovat samostatně, opravit drobná poškození v bloku. Vrátit opravené složky do bloku, použít původní předsádky, opravit dřevěnou desku. Podložit všechny ztráty pokryvu a dolepit pokryv zpět na desky. Doplnit spony

Signatura: 21N555-6-11

Inv. Číslo 4318/82

Autor, název: Le Tourneux, Nicolas, Das christliche Jahr, ... Sechster Theil -XI. Theil

Místo, datum: Prag, 1733-1734

Rozsah: [2], 1341, [3] s.

Rozměry: 39 x 29 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň, slepotisk

Desky: lepenka,

Šití: šest jednoduchých vazů (motouz)

Popis poškození

pH 4,5 plíseň!!!!červotoč

Blok: chybí jeden list přední předsádky, vytržený titulní list, v bloku na straně 1153 1167 jsou vyřiznuté listy – část listů vložena volně do bloku. Mechanicky více poškozeny pouze listy v úvodu a závěru bloku. Papír znečištěn prachem, zateklinami, skvrnami a plísní. V ploše jsou listy zažloutlé.

Šití: funkční,

Desky: přední chybí, zadní poškozena plísní, deformována, ztráta rohu,

Pokryv: useň silně znečištěna, odřená, ztráty v rozích, na hranách,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očistit a odkyselit papír, opravit mechanická poškození v bloku, doplnit předsádky, doplnit chybějící desku, výměna zadní, oprava poškozených míst usně

Signatura: 21N585

Inv. Číslo 85:11917

Autor, název: Biblj česká

Místo, datum: [Praha], [1715]

Rozsah: [22], 1263, [24] s., z toho chybí s. [1-4, 15-16, 21-22] před s. 1, ze s. 1 – 6 zachována pouze torza

Rozměry: 32 x 21,5 x 12 cm

Popis předmětu:

Tisk na ruční papíru,

Vazba celokožená, hnědá useň,

Desky: lepenka,

Šití čtyři jednoduché zdvojené vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5 plíseň!!!! Červotoč, havarijní stav

Blok: zcela rozpadlý blok. Papír je celoplošně zažloutlý až zahnědlý, pokrytý skvrnami a zateklinami, prachem a foxingem. Téměř všechny listy vykazují ztráty, četné trhliny, deformace. Předsádky chybí, zachován pouze výlep na předním přideštití.

Šití: nefunkční,

Desky: degradované

Pokryv: zachována pouze v torzech na obou deskách, useň silně znečištěna, odřená, ztráty v rozích a na hranách,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, zhotovení dobové vazby

Signatura: 21N587

Inv. Číslo 4276/82

Autor, název: Hájek z Libočan, Václav, Böhmische Chronik

Místo, datum: Nürnberg, 1697

Rozsah: [32], 882, [45] s., z toho chybí prvních dvacet a posledních třináct neočíslovaných stran

Rozměry: 33,5 x 21 x 7,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby

Desky: bez desek

Šití: pět jednoduchých motouzů, navíc provizorně sešito

Popis poškození

pH 4,5 havarijní stav

Blok: zcela rozpadlý blok, poškozený ztrátou ochranné funkce vazby. Listy jsou zažloutlé až zahnědlé, pokryté prachem a skvrnami. Většina listů vykazuje mechanické poškození ve formě ztrát, trhlin, deformací a poškozených rohů. Předsádky chybí,

Šití: nefunkční,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, zhotovení dobové vazby

Signatura: 1B29

Inv. Číslo R:3610

Autor, název: Tanner, Jan Bartoloměj, *Geschichte Derer Helden Von Sternen, ...*,

Místo, datum: Zu Prag, 1732

Rozsah: [18], 433, [17] s., [2] l. příl. za s. 84

5 drobných přívazků:

1. *Der vollkommene Adlers-Sieg,...* [S.l.,], 1718. Rozsah: 12, [4] s., [2] l. obr. příl.
2. *Saxum Augusto nomine conscriptum ... Apud Viennam, [1733].* Rozsah: [2] l.
3. *Kriegs-Declaration wider die Cron Franckreich ... [S.l. 1734].* Rozsah [6] l.
4. *WIR CARL der Sechste ... [S.l., 1734].* Rozsah: [1] list
5. *WIR CARL der Sechste ... [S.l., 1734].* Rozsah: [1] list

Rozměry: 34 x 22 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, v zadní části volně vložena skládaná příloha

Vazba: polopergamenová, desky mramorovaný papír, vazba opravovaná

Desky: dřevo,

Šití: tři vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,0 plíseň!!!!

Blok: mírně mechanicky poškozené listy bloku. Silné znečištění uhelným prachem (saze?) na předním dvoulistu. Některé listy extrémně zahnědlé. Skvrny, zatekliny, prach.

Šití: funkční, velmi rozvolněné, uvolněné složky.

Desky: přední deska téměř rozlomená, ztráty podél horního kraje, zadní dtto

Pokryv: pergamen na hřbetu silně znečištěn, mechanicky poškozen u hlavy – ztráta hlavice, trhliny v drážce a u paty. Papírový potah na přední desce zcela degradován, v torzu, na zadní desce poškozen drobnými ztrátami, probroušením hranách

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených míst papíru, zpevnění hřbetu, oprava předsádek, oprava obou desek, oprava pergamenového i papírového pokryvu – náhrada polepu přední desky.

Signatura: 1H145

Inv. Číslo I:26169

Autor, název: Tanner, Jan Bartoloměj, Swatá Cesta Z Prahy do Staré Boleslavě, ...

Místo, datum: W Praze, 1692

Rozsah: [2], 44, [2] l., z toho chybí tit. list

Rozměry: 15 x 9,5 x 1 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, desky papír,

Desky: dřevo,

Šití: tři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,0 plíseň!!!!

Blok: silně mechanicky poškozena většina listů bloku – v minulosti nevhodně opraveno. Poškození koncentrováno ve spodním rohu. Předsádky nepoškozeny. Listy znečištěny prachem, zateklinami a skvrnami.

Šití: funkční, velmi rozvolněné, uvolněné složky.

Desky: silně deformované prohnutím

Pokryv: useň poškozena pouze červotočem na hřbetu, papír odřený

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení.

Signatura: 1F250

Inv. Číslo Plz:1008

Autor, název: Rozmlauwánij Swatého Ržehoře Papeže O Ziwotech, a Zazracych Swatých, ...

Místo, datum: W Holomaucy, 1602

Rozsah: [16], 335 s.,

Rozměry: 20 x 14 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň, slepotisk

Desky: dřevo, trnové spony

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,0

Blok: papír minimálně mechanicky poškozen – pouze odtržen volný předsádkový list a v zadní části bloku poškození od červotoče. Papír zažloutlý a pokrytý prachem a skvrnami

Šití: funkční, přetržené vazy v přední drážce – odtržená celá přední deska i s pokryvem

Desky: nepoškozené, chybí jeden trn

Pokryv: useň probroušena v rozích

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy mechanicky poškozených míst, vlepění uvolněného listu, spojení odtržené přední desky s blokem, doplnění chybějícího trnu

Signatura: 1G487

Inv. Číslo Plz:4261

Autor, název: Chřepický z Modliškovic, Zdeněk Jiří, Ctnosti a swattosti prwo-mučedlnjka swatého Sstěpána dokonalý následownjk ... swatý Jan Nepomucký ...

Místo, datum: Praga, 1730

Rozsah: [31] l.

Přívazky: 15 drobných přívazků obsahujících celkem [156] l.

Rozpis přívazků v elektronickém katalogu SVK PK

Rozměry: 20 x 16 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, zlacení na hřbetu

Desky: dřevo,

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,0

Blok: extrémně zahnědlý papír poškozený skvrnami a prachem. Listy vykazují drobná mechanická poškození pouze v úvodu a závěru. Předsádky zachovány, poškozeny v drážce.

Šití: funkční,

Desky: poškozené ztrátami v rozích, prohnuté od bloku,

Pokryv: useň probroušena v rozích a na hranách, větší ztráty okraj přední desky, pata knihy, klouby vazů, trhlina v zadní drážce

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy mechanicky poškozených míst, doplnění desek, doplnění a podložení ztrát usně

Signatura: 2C1/835-1

Inv. Číslo R:648

Autor, název: Kwěty

Místo, datum: W Praze, 1835

Rozsah: Č. 1-26, s. 1-260

Rozměry: 25 x 21 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová, mramorový papír

Desky: lepenka,

Šití: tři zapuštěné vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,0

Blok: obě předsádky zachovány, extrémně zahnědlý degradovaný papír poškozený skvrnami a prachem. Listy vykazují drobná mechanická poškození pouze v úvodu a závěru.

Šití: funkční, uvolněné, některé složky vysunuté z bloku, poškozené vazy

Desky: deformace rohů, rozlepení lepenky na hranách

Pokryv: prasklý papír v drážkách, poškozeny obě hlavice, ztráty v rozích a na hranách, celkové odření

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2C1/835-2

Inv. Číslo R:649

Autor, název: Kwěty

Místo, datum: W Praze, 1835

Rozsah: Č. 27-51/52, s. 261-516, [4] s. rejstříku

Rozměry: 25 x 21 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová, mramorový papír

Desky: lepenka,

Šití: tři zapuštěné vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,0

Blok: předsádky obě zachovány, extrémně zahnědlý degradovaný papír poškozený skvrnami a prachem. Listy vykazují drobná mechanická poškození pouze v úvodu a závěru.

Šití: poškozené, některé složky téměř vytržené z bloku

Desky: deformace rohů, rozlepení lepenky na hranách

Pokryv: prasklý papír v drážkách, poškozeny obě hlavice, ztráty v rozích a na hranách, velká ztráta na hřbetu, celkové odření

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2E2/796

Inv. Číslo R:1391

Autor, název: Kraméryusowy Cýs. král. Wlastenské noviny

Místo, datum: V Praze, 1796-1797

Rozsah: 1796, č. 1-53, 478 s.; 1797, č. 1-52, 452 s.

Rozměry: 21,5 x 18,5 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: kartonová ochranná obálka ze strojního papíru

Desky: slepení předsádek a obálky

Šití: blok pouze prošit několika stehy podél hřbetu

Popis poškození

pH 5,5

Blok: předsádky kompletní, ale roztržené v drážce, výlepy desek silně degradované vlivem použitého lepidla

Šití: nepoškozené,

Desky: obálka nepůvodní, degradovaná, rozpadlá

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru, oprava předsádek, výměna obálky

Signatura: 2F119

Inv. Číslo I:18361

Autor, název : Ambrozi, Juraj, Spasytedlná Přejprawa k Smrti ...

Místo, datum: W Pressporku, 1778

Rozsah: [46], 443, [5], 142, [6], 88, [2], 155, [13] s., 1 obr. příl., z toho chybí s. [6-13] za s. 155

Poznámka: přitisky ohlášené na titulní straně

Rozměry: 18 x 10,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň,

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché zapuštěné vazy (motouz)

Popis poškození

pH 5,0

Blok: poškozené předsádky, odlepené z přideští, chybí zadní lítačka, výrazně mechanicky poškozena i znečištěna přední a zadní složka, zbytek bloku minimálně poškozen.

Šití: poškozené, zpuchřelé a přetržené vazy

Desky: degradovaná plísň poškozená lepenka, ztráty materiálu u horního okraje

Pokryv: useň zachovaná ve fragmentu pouze na přední desce

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru a odkyselení, oprava předsádek, první a poslední složky, nové ušití bloku, oprava desek doplnění pokryvu

Signatura: 2F126

Inv. Číslo I:18721

Autor, název: Guagnini, Alessandro, Kronyka Mozkewská

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1589

Rozsah: [16], 334, [1] s., z toho chybí s. [1-2, 15-16] před s. 1, s. 115-116, 129-130

Rozměry: 17 x 10 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň, slepotisk

Desky: dřevo, háčkové spony

Šití: tři jednoduché zapuštěné vazy (motouz)

Popis poškození

pH 5,0

Blok: poškozené předsádky, ztráta obou lítaček, výrazněji poškozený papír knižního bloku – znečištění prachem, skvrnami, zateklinami, mechanické poškození ztrátami, trhlinami, ubroušené rohy. Papír má vatovitý charakter – je zcela degradovaný ve spodní části hřbetu – listy jsou v ohybu rozpadlé.

Šití: poškozené, zpuchřelé a přetržené vazy v drážce

Desky: obě prasklé ve spodní části,

Pokryv: useň poškozena velkou ztrátou na spodním okraji obou desek i hřbetu, chybí materiál horní hlavice

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2F127**Inv. Číslo I:5688****Autor, název: Quadrilingue dictionarium: videlicet, Bohemo - Germanico - & Latino – Graecum****Místo, datum: Pragae, 1683****Rozsah: 322, [156] s., z toho chybí s. 1-4, 7-14, [155-156]****Rozměry: 15,5 x 10 x 3,5 cm****Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová

Desky: slepované papíry

Šití: tři jednoduché zapuštěné vazy (motouz?)

Popis poškození

pH 5,0

Blok: papír mechanicky znečištěný prachem, skvrnami, zateklinami a zažloutnutím. Listy jsou poškozené ubroušením rohů, spodní roh okusem hlodavce, výrazně poškozeny první a poslední list, Předšádky z větší části chybí, v bloku volně vložen jeden fragment

Šití: uvolněné, pomocné šití několika stehy skrz pokryv

Desky: pergamenová obálka extrémně poškozena na zadní desce červotočem – vykousané cestičky, přední deska ztráta podél spodního okraje

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených partií. Vazba – konzervační přístup – zachování původních prvků – pouze fixace a doplnění některých částí obálky

Signatura: 2G161**Inv. Číslo R:2572****Autor, název: Janiš, Josef Antonín, Aučiniwé sprawowanj Wčel ...****Místo, datum: W Praze, 1789****Rozsah: [4], 10, [4], 284 s., 2 obr. příl., z toho chybí 2 obr. příl.****Rozměry: 20,5 x 13 x 2,5 cm****Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová ,

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché zapuštěné vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír mechanicky znečištěný prachem, skvrnami, zateklinami. V závěru vytržený dvoulist.

Šití: uvolněné,

Desky: rozlepená degradovaná lepenka,

Pokryv: papír odřený, znečištěný, ztráty v rozích, na hranách, trhliny v zadní drážce, poškozená hlava i pata

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených partií. Oprava lepenek, oprava a doplnění potahového papíru.

Signatura: 2G260

Inv. Číslo R:2679

Autor, název: Šimek, Maxmilian, Krátký Weytah wsseobecné Hystorye prirozených Wěcy mimo Prjlepku nekterých paměti hodných Prjběhu k wssevzitečné Potřebě českýho Gazyka ...

Místo, datum: We Wjdni, 1778

Rozsah: [3], 317, [7], 130 s., z toho chybí souběžná německá titulní strana

Rozměry: 20 x 12 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, tmavá useň, slepotisk, zlacení na hřbetu,

Desky: lepenka

Šití: pět jednoduchých vazů (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír mechanicky znečištěný prachem, skvrnami, zateklinami. Předsádky zachované, poškozené v drážkách. V zadní části vytržené poslední dva listy. V závěru vytržený dvoulíst.

Šití: uvolněné, rozlomené ve hřbetu, poškozené vazy

Desky: deformace rohů, rozlepené

Pokryv: ztráty v rozích, poškozená hlava pata,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených partií. Zpevnění konstrukce hřbetu, nastavení vazů, oprava desek, oprava usňového pokryvu

Signatura: 2G269

Inv. Číslo R:2688

Autor, název: Methodenbuch = Kniha methodnj ...

Místo, datum: Praha, 1777

Rozsah: [16], 391 s., [1] tab., z toho 1 tab. chybí

Rozměry: 17,5 x 11 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová, škrobový papír

Desky: dřevo

Šití: dva jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5 plíseň

Blok: u přední předsádky chybí lítačka, praskliny v drážkách. Papír mechanicky znečištěný prachem, skvrnami, zateklinami, plísní.

Šití: uvolněné, první složka téměř oddělena od bloku

Desky: ubroušené rohy, zadní deska prasklá,

Pokryv: zachován ve fragmentech na obou deskách, mimořádně odřený a zteřelý

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených partií – předsádek, Zpevnění konstrukce hřbetu, oprava desek, oprava papírového pokryvu

Signatura: 2G270

Inv. Číslo R:2689

Autor, název: Guido delle Colonne, Letopisové Trojansstj, ...

Místo, datum: W Praze, 1790

Rozsah: [4], 340 s., z toho chybí s. 339-340

Přívazek: 8 listů částečně popsaných chybějícím textem

Rozměry: 17 x 11 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová, původně použit ruční modrý papír, později přelepen hnědým papírem - převazba

Desky: lepenka

Šití: tři zapuštěné jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: předsádky dochovány, mechanicky poškozené listy trhlinami, ztrátami. Papír znečištěný prachem, ohmataný, zažloutlý, pokrytý skvrnami a zateklinami.

Šití: nefunkční, uvolněné složky, vytržené listy

Desky: degradovaná lepenka

Pokryv: odřený, nelze stanovit míru dochování původního potahu – oba pokryvy poškozeny mechanicky ve vyšší míře.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2G322

Inv. Číslo R:2748

Autor, název: Zdeněk z Zásniku s swými towarissi, aneb: Rytjři w Blánickém wrchu zawřenj

Místo, datum: W Praze, 1799

Rozsah: 117, [3] s., z toho s. 1-2 a 115-117 nahrazeny opisem, s. [1-3] za s. 117 chybí

Rozměry: 17,5 x 10,5 x 1,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová,
Desky: lepenka
Šití: tři zapuštěné jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: předsádky dochovány, u zadní chybí lítačka, papír celého bloku mimořádně mechanicky znečištěn prachem, skvrnami a zateklinami. Listy jsou zahnědlé a zažloutlé. Papír je zteřelý s trhlinami a ztrátami na okrajích.

Šití: poškozené – rozvolněné

Desky: degradovaná lepenka

Pokryv: odřený, s rozsáhlými ztrátami na obou deskách i hřbetu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2G323

Inv. Číslo R:2749

Autor, název: Smith, John, Prawdiwé přjhydy po cestách, kteréž vykonal w čtyřech djljch swěta, ...

Místo, datum: W Praze, 1798

Rozsah: 88 s.

Rozměry: 18 x 11 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová,

Desky: lepenka

Šití: nelze stanovit

Popis poškození

pH 4,5 havarijní stav

Blok: celý blok i vazba v havarijním stavu, papír zcela degradovaný na hranici manipulovatelnosti, velké ztráty papírové hmoty, předsádky nedochovány,

Šití: poškozené

Desky: degradovaná lepenka

Pokryv: odřený, s rozsáhlými ztrátami na přední desce i hřbetu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2G398

Inv. Číslo R:2794

Autor, název: Pothmann, Moritz Kasimir, Mrawo-knjha pro křestianského wlastence s prawdiwými přiběhami a přjklady k naučenj a vzdělánj popsaná

Místo, datum: W Brně, 1791

Rozsah: 416, [3] s.

Rozměry: 18 x 11 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, hnědá useň, modrý ruční papír, slepotisk

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír mechanicky znečištěn prachem, skvrnami, zateklinami, uvolněné některé listy z bloku
přední předsádka chybí lítačka, zadní novodobá ze strojního papíru, papír poškozen na předsádkách
a prvních a posledních listech,

Šití: poškozené silnou deformací

Desky: bez poškození

Pokryv: extrémně poškozena useň – odlepena od hřbetu, velké ztráty, papír poškozen rozsáhlými
ztrátami, silně odřený povrch

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava předsádek, oprava hřbetu, podložení
poškozených míst na usni, doplnění papírového pokryvu

Signatura: 2G341

Inv. Číslo R:2775

Autor, název: Dokonalý Gednatel, aneb zemský advokát, ...

Místo, datum: W Praze, 1794-1795

Rozsah: 167, [17] s.; [8], viii, 146, [14] s.

Frontispis přilepený na přední desku započítán do stránkování

Rozměry: 18,5 x 10,5 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová, - druhotně použitý list z hudebního rukopisu

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír mechanicky znečištěn prachem, skvrnami, zateklinami, uvolněné některé listy z bloku
přední předsádka chybí lítačka, zadní chybí celá,

Šití: rozvolněné – povolené klížení

Desky: deformované rohy, obě odlepené z pokryvu a oddělené od bloku

Pokryv: obálka v jednom kuse oddělena od desek i bloku

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava a doplnění předsádek, oprava hřbetu, nasazení
desek, potažení původním pergamenem

Signatura: 2G668

Inv. Číslo I:8560

Autor, název: Svoboda, František Jan Nepomucký, Lněnný provázek plný tagemstwj Ezechiele widěnj, ...

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1710

Rozsah: A4 - B4, C2 [= 10] l., z toho chybí tit. list A1, list A2 chybně označen B2.

Přívazky: 15 drobných přívazků v celkovém rozsahu [177] listů,

Rozpis v elektronickém katalogu SVK PK

Rozměry: 18 x 15 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, rukopisné poznámky

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché vazy (motouz), pg záložky v bloku, šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: papír mechanicky znečištěn prachem, skvrnami, zateklinami, mírné mechanické poškození v bloku – trhliny, drobné ztráty, v úvodu vyříznuto několik listů včetně lítačky, historické opravy

Šití: rozvolněné – povolené klížení, chybí horní kapitálek

Desky: deformované v ploše, poškozené rohy

Pokryv: chybí celý pokryv hřbetu, poškozené rohy a hrany ztrátami

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2G674

Inv. Číslo I:18489

Autor, název: Joannides Frýdecký, Jiří, Modlitby Křestianské ...

Místo, datum: W Městě Trenčjne, 1654

Rozsah: [30], 438, [28] s., z toho chybí strany [1-2, 15-16] před stranou 1, strany 1-2. Chybějící strany dopsány ručně

Rozměry: 15 x 9,5 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: původně celokožená nyní opravena jako polokožená, desky papír, převazba

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky zachovány, zadní odlepena od předeštlí, uvolněný přední a vytržený zadní list, mechanicky papír znečištěn skvrnami, zateklinami a zažloutnutím v ploše,

Šití: funkční

Desky: zadní deska rozlepena, deformované rohy, poškozena svrchní vrstva papíru,

Pokryv: useň se ztrátami v rozích, papír zachován v torzu na přední desce, torzo původní usně na ploše zadní desky

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, zpevnění konstrukce hřbetu, oprava mechanicky poškozených partií, podložení poškozených částí usně i papírového podlepu

Signatura: 2H42

Inv. Číslo R:16289

Autor, název: Manni, Giovanni Battista, **Wěčný pekelný Žalář aneb hrozné pekelné muky**
Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1676
Rozsah: [10], 401 [spr.[400] s., 26 obr. příl., z toho chybí s. 388-399
Rozměry: 13 x 8 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk a celoplošná ražba,
Desky: dřevo, trnové spony
Šití: dva pravé jednoduché motouzy, cizelovaná zlatá ořízka

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky zachovány, přední oddělena s deskou od bloku, zadní poškozena v drážce, papír bloku poškozen červotočem. Znečištěn prachem, silně zažloutlý a ohmataný.

Šití: nefunkční

Desky: odděleny od bloku, ztráta spon

Pokryv: useň se ztrátami v rozích, na hranách. Hřbet zachován v torzu.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2H69

Inv. Číslo R:3105

Autor, název: Žalmy korunovaného proroka Dawida ...

Místo, datum: W Star. Městě Pražském, 1736

Rozsah: [24], 593, [7] s., [1] příl., z toho chybí s. [1-2] před s. 1, [4-7] za s. 593, [1] příl.

Rozměry: 13,5 x 9 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: polokožená, tmavá useň,
Desky: dřevo,
Šití: tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: silně zahnědlý a ohmataný papír pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky poškozeny ubroušením rohů, trhlinami a drobnými ztrátami. Z předsádek zachovány pouze výlepy přideští

Šití: velmi poškozené, uvolněné ve hřbetu, popraskané vazy

Desky: zadní deska poškozena u hřbetu

Pokryv: useň odlepena od podkladu, povrchově odřena, ztráty materiálu v rozích, na hřbetu u paty a u hlavy

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2H71

Inv. Číslo R:3107

Autor, název: Lotter, Tobias Conrad, Atlas geographicus portatilis, XXIX. mappis orbis habitabilis regna exhibens

Místo, datum: [Augsburg], [1750-1771]

Rozsah: [2] l., [29] map na dvoulistech, [2] l., z toho chybí 5 map

Rozměry: 10,5 x 7,5 x 1 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová s papírovým potahem hřbetu, mramorový papír

Desky: lepenka,

Šití: nelze stanovit

Popis poškození

pH 4,5

Blok: zcela rozpadlý blok na jednotlivé samostatné složky bez zadní desky, přední deska oddělena od bloku. Listy jsou mechanicky poškozeny trhlinami a drobnými ztrátami. Z předsádek zachován pouze přední

Šití: velmi poškozené, nefunkční

Desky:

Pokryv: pokryv hřbetu zachován pouze z části, pokryv desky silně odřený

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2H134

Inv. Číslo

Autor, název: Adlerhold, Germanus, Neu-eröffnetes Italien, ...

Místo, datum: Nürnberg, 1703

Rozsah: [56], 564, [36] s., 10 obr. příl., 1 mapa; z toho chybí 1 mapa a 1 obr. příl.

Rozměry: 14 x 8 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, skládané přílohy

Vazba: celopergamenová,

Desky: dřevo, trnové spony

Šití: dva jednoduché vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mírně zažloutlý a ohmataný papír pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky poškozeny pouze v úvodu/závěru trhlinami a ztrátami. Z předsádek zachována pouze přední, ze zadní zůstaly pouze fragmenty

Šití: mírně poškozené, přetržené vazy, přetržené přelepy, poškozené kapitálky

Desky: zadní nedochována, chybí volné části spon

Pokryv: pergamen odlepen částečně od přední desky, ztráty na rozích, probroušené hrany. Pokryv zadní desky a hřbetu chybí,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených částí papíru, doplnění předsádek, výroba zadní desky, oprava kapitálků, oprava šití, doplnění a oprava pokryvu

Signatura: 2H224

Inv. Číslo I:1915

Autor, název: Dychtiwý Pautnjček, Na Hrad Pražský k Hrobu Swatýho Jana Nepomuckého pospjchagicý, ...

Místo, datum: W Praze, [1759-1794]

Rozsah: [52] l.

Rozměry: 11,5 x 7 x 0,9 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, zlacení,

Desky: dřevo

Šití: dva jednoduché vazy (motouz), kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: mírně zažloutlý a ohmataný, papír pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky poškozeny pouze v úvodu/závěru trhlinami a ztrátami. Některé listy jsou vytržené z bloku. Chybí obě lítačky předsádek.

Šití: mírně poškozené, přetřhané vazy

Desky: menší ztráty v rozích

Pokryv: odřený, poškozený červotočem, ztráty v rozích u hlavy a paty

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2H193

Inv. Číslo R:3231

Autor, název: [De Conservanda Bona Valetvdine Opusculum Scholæ Salernitanæ]

Místo, datum: [Frankfurt/Main ?], [1557-1582?]

Rozsah: [8], 263 + l., z toho chybí titulní list a blíže neurčitelný počet listů za l. 263

Rozměry: 15,5 x 10,5 x 3,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová, tkanice

Desky:

Šití: tři pg proužky, šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: chybí přední lítačka, obě předsádky velmi mechanicky poškozené. Papír mírně zažloutlý a ohmataný, pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky poškozeny pouze v úvodu/závěru trhlinami a ztrátami.

Šití: deformace tvaru bloku, utržené vazy

Desky:

Pokryv: znečištěný a smršťený pergamen, poškození u paty

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení, opravy papíru, doplnění předsádek, oprava tvaru hřbetu, vyčištění pergamenu, doplnění tkanic

Signatura: 2H258

Inv. Číslo R:3281

Autor, název: Boethius, Christoph, Ruhm-belorberter, triumph-leuchtender und glantz-erhöheter Kriegs-Helm ... wider den blut-besprengten türckischen Tulband. ...

Místo, datum: Nürnberg, 1687. Rozsah: [10], 344, [16] s., [5] obr. příl., z toho 2 patří do 2. dílu

Přívazky:

Autor, název: Des Ruhm-belorberter und Triumph-leuchtender Kriegs-Helms Dero Röm. Kais. Maj. und Dero Hohen Bunds-Verwandeten, Wider den Mahometischen Tulband.

Místo, datum: Nürnberg, 1686. Rozsah: 456, [16] s., [13] obr. příl., z toho 4 patří do 1. dílu

Autor, název: Anhang; Oder Beschreibung der Provinzien Aus ... Halb-Insel Morea

Místo, datum: [S.l.], [1686-1687]. Rozsah: s. [345]-352, 9-48, 47, [9] s.

Autor, název: Boethius, Christoph, Anhang Zu dem Triumph-leuchtenden Kriegs-Helm ...

Místo, datum: [S.l.], [1686-1687]. Rozsah: [2], 148, [9] s.

Rozměry: 19,5 x 17 x 7,5 cm

Na konci konvolutu seznam příloh s pokyny knihaři

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, skládané přílohy

Vazba: celokožená, tmavá useň, slepotisk, převazba

Desky: dřevo a lepenka

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: předsádky zachovány, ale poškozeny, Papír mírně zažloutlý, ohmataný, pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky poškozeny více v úvodu/závěru trhlinami a ztrátami spolu s několika jednotlivými listy v bloku.

Šití: poškozené, utržené vazy

Desky: deformované, rozlepené,

Pokryv: ztráty v rozích a na hranách, na hřbetu zachována pouze torza.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2H521

Inv. Číslo I:9042

Autor, název: Breviarium politicorum secundum rubricas Mazarinicas, multis locis Auctius

Místo, datum: Francofurti, 1697

Rozsah: [8], 156, [4] s.

Rozměry: 13 x 8 x 1,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová s papírovou opravou hřbetu, původně mramorovaný papír

Desky: dřevo

Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky zachovány, ale poškozeny, papír zažloutlý, ohmataný, pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky poškozeny více v úvodu/závěru trhlinami a ztrátami. Poškození pravého horního rohu ubroušením a zalomením.

Šití: částečně poškozené, utržené vazy

Desky: poškozené ztrátami v rozích, zadní velká ztráta v rohu

Pokryv: zachován ve fragmentech, chybí celý hřbet

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2H525

Inv. Číslo I:9048

Autor, název: Mayer, Udalricus, Exercitia poetica

Místo, datum:Prage, 1693

Rozsah: [4], 307, [7] s., z toho chybí část s. [2-3] za s. 307, s. [4-7] za s. 307

Rozměry: 13 x 7,5 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk

Desky: dřevo

Šití: tři jednoduché vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky – chybí zadní celá předsádka a přední lítačka, papír zažloutlý, ohmataný, pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky poškozeny ztrátami v závěru bloku

Šití: funkční, přetržené vazy v zadní drážce, chybí horní kapitálek

Desky: zadní deska chybí, přední poškozené rohy

Pokryv: chybí pokryv zadní desky a část hřbetu

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, doplnění předsádek, oprava poškozených listů, oprava kapitálku, nastavení vazů, zhotovení zadní desky, oprava přední desky doplnění pokryvu,

Signatura: 2H270

Inv. Číslo R:3316

Autor, název: Kurze Anleitung für die Wundärzte auf dem platten Lande wie solche bey der Kur der innerlichen Krankheiten unter den Menschen verfahren sollen

Místo, datum: Berlin, 1785

Rozsah: xiv, [2], 230 s.

Rozměry: 17,5 x 11 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová, tmavý papír

Desky: dřevo

Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 plíseň

Blok: předsádky dochovány, papír mírně zažloutlý, ohmataný, pokrytý skvrnami, plísní a zateklinami.

Listy jsou mírně mechanicky poškozeny v úvodu bloku

Šití: funkční, zadní motouzy odlepeny od desky, celá deska i s potahem oddělena od bloku a hřbetu

Desky: přední deska zlomena na dvě části- poškozené rohy, zadní deska chybí

Pokryv: ztráty papíru na přední desce v rozích a na hranách, u hlavy a paty, extrémní znečištění

pokryvu hřbetu a přední desky, papír odlepen od podkladu

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava poškozených listů, oprava přední desky
doplnění pokryvu,

Signatura: 2H517

Inv. Číslo I:9724

Autor, název: Ryff, Walther Hermann, Heylsames Handbüchlin gemeyner Practick der gantzen leibartzeney

Místo, datum: [S.l., 1551-1568]

Rozsah: 151 l. zachováno, z toho chybí listy 3, 8, 24

Rozměry: 14,5 x 9,5 x 2,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, tmavá useň, slepotisk,

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 plíseň

Blok: předsádky dochovány pouze na předeštlí – mechanicky poškozeny, papír silně zahnědlý, ohmataný, pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky poškozeny v celém bloku – trhliny, ztráty, deformace.

Šití: funkční, silně rozvolněné

Desky: výrazně poškozeny ztrátami v rozích, deformace

Pokryv: ztráty usně v rozích a u hlavy

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2J1

Inv. Číslo NZ

Autor, název: Wujek, Jakub, Postylla, ...

Místo, datum: w Lithomyssli, 1592

Rozsah: 4 sv. ([6], ccxvi; lxxi; [6], cxxxix; cxlviii l.), z toho chybí listy (číslované římsky): 1. díl: listy [1-6], 1-4, 12, 22-23, 105, 114, 116-125, 149-152, 158-159; 2. část 1. dílu: list 44; 2. část 2. dílu: listy 141-148
Rozměry: 19 x 14,5 x 9 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: polokožená, tmavá useň, desky plátno přelepené papírem,
Desky: lepenka
Šití: tři jednoduché zapuštěné vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 plíseň
Blok: předsádky – zadní kompletní, přední chybí lítačka, v úvodu bloku několik vyříznutých listů, historické opravy, papír silně zahnědlý, ohmataný, pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky výrazně poškozeny v celém bloku – trhliny, ztráty, deformace.
Šití: nefunkční, silně rozvolněné, řada složek vysunutých z bloku, vytržené listy z bloku,
Desky: poškozeny, deformovány, rozlepeny
Pokryv: polovina pokryvu hřbetu chybí, papír zachován ve fragmentech ve více vrstvách lepených přes sebe

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2J61

Inv. Číslo R:3509

Autor, název: Calendarium oeconomicum practicum perpetuum

Místo, datum: Nürnberg, 1754

Rozsah: [8], 104 s., [1] obr. příl.

Rozměry: 16,5 x 10 x 1 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: celopapírová
Desky: dýha slepená s papírem
Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 plíseň
Blok: předsádky – přední kompletní, zadní chybí lítačka, papír silně zahnědlý, ohmataný, pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky poškozeny v celém bloku – trhliny, ztráty, deformace.
Šití: nefunkční, silně rozvolněné, řada složek vysunutých z bloku, vytržené listy z bloku,
Desky: poškozeny, deformovány, rozlepeny, velká ztráta u horního okraje zadní desky
Pokryv: papírový pokryv zachován pouze částečně, fragmenty uvolněny od podkladu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2J62 **Inv. Číslo R:**3510
Autor, název: Kyncl, Jan Petr, Rorate aneb Spěvy Celu-Tyhodnj ...
Místo, datum: W Mlade-Boleslawy, 1735
Rozsah: [4], 54 s.
Přívazek: rukopis, 8 listů
Rozměry: 16 x 20 x 1,5 cm
Poznámka: unikát

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, v zadní části rukopis

Vazba: celokožená

Desky: lepenka, spona háčková

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 plíseň

Blok: předsádky kompletní, papír zahnědlý, ohmataný, pokrytý skvrnami Listy jsou mírně mechanicky poškozeny v celém bloku. Celý blok silně zvlněn.

Šití: funkční,

Desky: poškozeny, silně deformovány, rozlepeny, ztráty v rozích

Pokryv: popraskaná useň, deformovaná v ploše, ztráty v rozích a na hřbetu

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených partií, oprava desek, oprava usně

Signatura: 2J63 **Inv. Číslo R:**3511
Autor, název: Země Dobrá, To gest:, Země Česká, ...
Místo, datum: W Hradcy- Králowé, [1754]
Rozsah: [28], 467, [17] s., [1] obr. příl., z toho chybí frontispis a titulní list
Rozměry: 16,5 x 9,5 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, v zadní části rukopis

Vazba: původně celokožená

Desky: dřevo

Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky – chybí obě lítačky, papír zahnědlý, ohmataný, pokrytý skvrnami. Listy jsou mírně mechanicky poškozeny v úvodu a závěru bloku.

Šití: funkční, mírně deformovaný blok

Desky: poškozena zadní deska ztrátami v rozích

Pokryv: chybí komplet pokryv – zachován pouze malý fragment usně na zadní desce

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených partií, zpevnění hřbetu, doplnění předsádek, oprava desek, nový pokryv?

Signatura: 2J65 **Inv. Číslo R:**3512
Autor, název: Bonaventura, svatý, Žiwot Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta, ...
Místo, datum: W Praze, 1698

Rozsah: [4], 518 s., z toho chybí s. [3-4] před s. 1
Rozměry: 16 x 10 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk
Desky: dřevo, trnové spony
Šití: tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5, červotoč
Blok: předsádky – chybí zadní předsádka, přední prasklá v drážce, papír zažloutlý, ohmataný, pokrytý skvrnami. Listy jsou mírně mechanicky poškozeny v úvodu a závěru bloku.
Šití: funkční, mírně deformovaný blok, poškozené vazy
Desky: ztráta dřeva u přední desky na hranách, ztráta spon
Pokryv: zachované pouze torzo usně na přední desce

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených partií, doplnění a oprava předsádek, zpevnění hřbetu, nastavení vazů, oprava přední desky, doplnění pokryvu a spon

Signatura: 2J66

Inv. Číslo R:3513

Autor, název: Vrba, Jakub Ferdinand, Krátký weytah práv městských Králowstwj Českého, ...

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1725

Rozsah: [4], 201 s.

Rozměry: 16 x 9,5 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk a tepání
Desky: dřevo, trnové spony
Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5, červotoč
Blok: předsádky – chybí přední lítačka, zadní prasklá v drážce, papír zažloutlý, ohmataný, pokrytý skvrnami a zateklinami.
Šití: částečně poškozeno,
Desky: ztráta spon
Pokryv: ztráty v ploše desek, chybí pokryv hřbetu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2J78

Inv. Číslo R:3528

Autor, název: Fuchs von Herrnau, Johann Michael, [Auserlesener Historien-Spiegel, ... Dritter Theil]

Místo, datum: [Sultzbach], [1680-1720]

Rozsah: [28], 560 stran, z toho chybí s. [1-4] před s. 1

Přívazek

Autor, název: Theatrum catholicum, ...

Místo, datum: Salzburg und Lintz, 1711

Rozsah: [16], 253, [9 +] s., chybí vše za nečíslovanou stranou 9

Rozměry: 17 x 10,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk

Desky: lepenka

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5, červotoč

Blok: předsádky – chybí obě lítačky, papír zažloutlý, ohmataný, pokrytý skvrnami a zateklinami.

Vatovitý charakter zvlněného papíru. Ztráty materiálu v úvodu, vytržený první list.

Šití: částečně poškozeno, přetržené vazy

Desky: degradované

Pokryv: ztráty v rozích, poškozená hlava a pata, ztráta v ploše zadní desky

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2J79

Inv. Číslo R:3529

Autor, název: Abraham a Sancta Clara, Besonders meubliert- und gezierte Todten-Capelle

Místo, datum: Nürnberg, 1710

Rozsah: [60], 316, [16] s., [1] obr. příl. (mědirytina), 68 obr. příl. dřevořezových, z nich chybí 4 přílohy u textů číslo 16, 23, 27, 48

Rozměry: 16,5 x 10 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché vazy (motouz), textilní kapitálky

Popis poškození

pH 4,5, červotoč

Blok: předsádky – chybí obě lítačky, papír bloku extrémně poškozen jak znečištěním, tak mechanicky.

Listy jsou zažloutlé, pokryté četnými skvrnami a zateklinami. Po obvodu jsou poškozeny ztrátami a trhlinami. Řada listů a složek je vysunuta – vytržena mimo blok.

Šití: poškozeno, deformovaný blok, přetržené nitě, přetržené vazy

Desky: poškozené ztrátami v rozích a u hran, rozlepené

Pokryv: zašpiněný, ztráta pokryvu celého hřbetu, ztráty na hranách desek,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 2J108

Inv. Číslo I:13766

Autor, název: Kelský, Antonín Jan, *Conciones festuales in totius anni festa ...*

Místo, datum: Vetero-Pragae, 1732

Rozsah: [6], 720, [20] s., z toho chybí tit. list

Rozměry: 19 x 17 x 6 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: převazba, použité materiály plátno, papír – ve více vrstvách

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché zapuštěné vazy (motouz), textilní kapitálky

Popis poškození

pH 4,5 ,

Blok: předsádky druhotné, blok extrémně poškozen znečištěním – silné zatekliny na mnoha listech, papír zažloutlý. Běžné mechanické poškození v průběhu bloku.

Šití: poškozeno, přetržené vazy, chybí kapitálek u hlavy

Desky: zadní deska oddělena od bloku a rozlepena, deformace

Pokryv: všechny vrstvy mechanicky poškozeny se ztrátami

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, dobová vazba

Signatura: 2J106

Inv. Číslo I:9014

Autor, název: Martin von Cochem, *Veliký Žiwot Pána a Spasytelé Nassého Krysta Gežjsse ...*

Místo, datum: W Praze, 1698

Rozsah: [16], 1137, [7] s., z toho chybí nečíslované strany 1-2, 9-10, 15-16 před stranou 1 a nečíslované strany 4-7 za stranou 1137. Chyba v pořadí úvodních listů: 3 listy složky a vevázány za 2 listy složky b

Rozměry: 22 x 19 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk,

Desky: dřevo, spony trnové

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky ze škrobového papíru, zadní chybí, výrazněji mechanicky poškozen papír v úvodu a závěru bloku, blok extrémně poškozen znečištěním – silné zatekliny na mnoha listech, papír zahnědlý, foxing na mnoha listech. Historické opravy.

Šití: poškozeno, přetržené nitě, silný nános klišu na hřbetu i vazech

Desky: zadní deska chybí

Pokryv: odřený a poškrábaný, poškozené drážky trhlinami, ztráty na hranách a v rozích, trhliny v ploše hřbetu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 2J102**Inv. Číslo****Autor, název:** Groh, Jan, **Welký Žiwot Pána a Spasytele nasseho Krysta Gežjsse, ...****Místo, datum:** [Praha], 1779**Rozsah:** [12], 1056, [12] s.**Rozměry:** 21 x 17 x 9,5 cm**Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk

Desky: lepenka

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 ,

Blok: předsádky – přední zachována, zadní na přideštit pouze ve fragmentu, papír bloku silně zažloutlý, pokrytý skvrnami, zateklinami, prach zadřený do papíru. Většina listů poškozena mechanicky trhlinami a ztrátami. Výrazně poškozen pravý spodní roh.

Šití: nefunkční, rozpadlý blok

Desky: deformované, poškozené rohy a hrany

Pokryv: odřený a poškrábaný, velké ztráty na obou deskách, pokryv částečně odlepený od desek

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 2J109**Inv. Číslo R:16270****Autor, název:** Medlín, Jan Nepomuk, Postylla ...**Místo, datum:** W Praze, 1796**Rozsah:** [16], 612, 359, [12] s., z toho chybí s. [1-2, 7-8, 15-16] před s. 1 prvního dílu a s. [10-12] za s. 359 druhého dílu. Strany [13-14] před s. 1 prvního dílu s obsahem druhého dílu vevázány za vnitřní titulní stranu druhého dílu**Rozměry:** 22 x 18 x 8,5 cm**Popis předmětu:**

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, hnědá useň, desky pokryty více vrstvami papíru

Desky: lepenka

Šití: pět jednoduchých vazů (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: předsádka – přední novodobá, zadní nezachována, papír bloku silně zahnědlý, pokrytý skvrnami, zateklinami, prach zadřený do papíru. Řada listů poškozena mechanicky trhlinami a ztrátami. Historické opravy v bloku.

Šití: zcela deformovaný blok – poškozené šití – nutno přešít

Desky: deformované, degradované, rozlepené na okrajích, poškozené rohy a hrany

Pokryv: mnoho vrstev pokryvů lepených přes sebe (useň i papír) všechny poškozeny ztrátami, silně degradované, pokryv částečně odlepený od desek, přišitý k sobě

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 2J119

Inv. Číslo I:19977

Autor, název: Surius, Laurentius, Vitae sanctorum, To gest: Żiwotowe, Skutkowe, Mučedlnjctwj, Smrt a Památka, Neypředněgssých Swatých a Swětic Božjch, ...

Místo, datum: W Praze, 1696

Rozsah: [14], 626 s.; [4], 598, [10] s., z toho chybí v 1. dílu s. [1-14] před s. 1, s. 1-4, blíže neurčené strany [?]; v 2. dílu s. [1-2] před s. 1., blíže neurčené strany [?], s. [9-10] za s. 598

Rozměry: 19 x 16 x 10 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, více vrstev usně na zadní desce, zavazování na tkanici

Desky: dřevo

Šití: tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádka – zachované pouze v torzech, papír bloku silně zahnědlý, pokrytý skvrnami, zateklinami, prach zadřený do papíru. Listy bloku poškozeny mechanicky trhlinami a ztrátami po všech krajích. Řada dvoulistů rozpadlých na jednotlivé listy.

Šití: zcela deformovaný blok – poškozené šití – nutno přešít

Desky: deformované, poškozené červotočem a četnými ztrátami po obvodu

Pokryv: mnoho vrstev pokryvů lepených přes sebe, celková ztráta pokryvu hřbetu, ztráty po obvodu desek

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 2J118

Inv. Číslo NZ

Autor, název: Surius, Laurentius, Vitae sanctorum, To gest: Żiwotowe, Skutkowe, Mučedlnjctwj, Smrt a Památka, Neypředněgssých Swatých a Swětic Božjch, ...

Místo, datum: W Praze, 1696

Rozsah: [14], 626 s.; [4], 598, [10] s., z toho chybí v 1. dílu s. [1-14], 1-8, 11-16, 179-182, 371-374, 417-424, 427-430; v 2. dílu s. 83-86, 211-214, 225-230, 251-254, 259-262, 289-294, 339-342, 403-406, 411-414, 419-422, 483-486, 491-492, 555-558, 597-598, [5-10] za s. 598

Rozměry: 20 x 17 x 8 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: dochováno bez vazby
Desky: nezachovány
Šití: tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,
Blok: předsádky – nezachované, papír bloku silně zahnědlý, pokrytý skvrnami, zateklinami, prach zadřený do papíru. Listy bloku poškozeny mechanicky trhlinami a ztrátami po všech krajích. Řada dvoulístů rozpadlých na jednotlivé listy. Novodobé opravy strojním papírem.
Šití: zcela deformovaný blok – poškozené šití – nutno přešít

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, zhotovení dobové vazby

Signatura: 2J112

Inv. Číslo I:23304

Autor, název: Správa hystorycká o životě mučedlnjctwi a zázracých sw. Jana Nepomuckého,
...

Místo, datum: W Praze, [1730]

Rozsah: [2], 253 s., z toho chybí titulní list

Rozměry: 21 x 17 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: celokožená, tmavá useň, slepotisk
Desky: lepenka
Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,
Blok: předsádky – chybí přední lítačka, zadní celá – poškozená. Papír bloku zahnědlý, pokrytý skvrnami, zateklinami. Vatovitý charakter papíru. Mechanické poškození papíru v úvodu/závěru bloku – trhliny a ztráty.
Šití: uvolněné, vysunuté složky mimo blok
Desky: degradované, rozlepené, ztráty v rozích a na hranách
Pokryv: v celé ploše potrhaný, zachováno pouze torzo hřbetu, ztráty na přední desce

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 2J114

Inv. Číslo R:16287

Autor, název: Táborský, Chrysostom Xaver Ignác, Tria tabernacula in Monte Thaboraeo exstructa, ...

Místo, datum: Olomucii, 1738

Rozsah: [24], 1096, [32] s., [1] příl., z toho chybí frontispis a titulní list

Doplněny 2 listy pergamenového papíru, na 1. titulní s., na 2. exlibris

Rozměry: 20 x 17 x 9 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: předsádky – nezachovány, papír bloku poškozen ztrátou vazby. Mechanické poškození v úvodu a závěru bloku. Papír bloku zažloutlý, pokrytý skvrnami, zateklinami.

Šití: uvolněné, propadlý hřbet – deformovaný blok, poškozené nitě ve středu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, zhotovení vazby

Signatura: 2J113

Inv. Číslo R:16286

Autor, název: Prugger, Martin, Kniha Navčenj a Příkladův, ...

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1758

Rozsah:[10], 795, [26] s., [1] obr. příl., z toho chybí s. [1-4] před stranou 1, s. [11-12, 19-26] za stranou 795, [1] obr. příl.

Rozměry: 20 x 16,5 x 9 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, tmavá useň, slepotisk - převazba

Desky: dřevo, trnové spony

Šití: tři jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5, červotoč!!!

Blok: předsádky – chybí výlep na předeštlí, zadní předsádka ve fragmentech – novodobé předsádky.

Papír bloku zahnědlý, pokrytý skvrnami, zateklinami. Silné mechanické poškození papíru v úvodu/závěru bloku – velké ztráty. Poškozena více i střední část v rozsahu několika složek – červotoč.

Šití: nefunkční

Desky: poškozeny červotočem

Pokryv: prasklá useň v přední drážce, ztráty na hřbetu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 2L294/III

Inv. Číslo Gr:558

Autor, název: Fabricius, Johann Albert, Bibliotheca Graecae liber tertius

Místo, datum: Hamburgi, 1718

Rozsah: [14], 830 s., 1 obr. příl.

Rozměry: 21,5 x 18,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polopergamenová, desky olejový papír,

Desky: lepenka,

Šití: tři pg proužky (?) textilní kapitálek

Popis poškození

pH 4,5, plíseň,

Blok: předsádky zachované, zadní se ztrátami materiálu. Blok nepoškozen mechanicky, papír silně zažloutlý vlivem kyselosti.

Šití: funkční

Desky: degradované plísni se ztrátami na hranách a v rozích

Pokryv: odřený se ztrátami vlivem plísně

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy mechanicky poškozených partií, oprava desek, opravy a doplnění pokryvu

Signatura: 2L294/I

Inv. Číslo Gr:557

Autor, název: Fabricius, Johann Albert, Bibliotheca Graeca, ... [Liber primus]

Místo, datum: Hamburgi, 1718

Rozsah: [14], 940 s., 1 obr. příl.

Rozměry: 21,5 x 18,5 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polopergamenová, desky olejový papír,

Desky: lepenka,

Šití: tři pg proužky (?) textilní kapitálek

Popis poškození

pH 4,5 plíseň,

Blok: předsádky zachované, přední se ztrátami materiálu. Cca jedna čtvrtina bloku má v důsledku působení plísně poškozený spodní pravý roh. Zbytek bloku nepoškozen. Papír silně zažloutlý vlivem kyselosti.

Šití: funkční

Desky: degradované plísni se ztrátami na hranách a v rohu

Pokryv: odřený se ztrátami vlivem plísně, znečištěný pergamen, se ztrátami u hlavy, částečně prasklá zadní drážka

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy mechanicky poškozených partií plísní, oprava předsádky, výměna desek (?)opravy a doplnění pokryvu

Signatura: 3E3/12

Inv. Číslo R:4773

**Autor, název: Schaller, Josef František Jaroslav, Topographie des Königreichs Böhmen ...
Zwölfter Theil, Klattauer Kreis**

Místo, datum: Prag, 1789

Rozsah: [10], 162, [2] s., [1] příl., z toho chybí mědirytová mapa na příloze

Rozměry: 22 x 13 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: měkká celopapírová,

Desky: obálka z ručního papíru,

Šití: dva zapuštěné vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5, plíseň,

Blok: předsádky zachované pouze na předeštlí. Papír zažloutlý, pokrytý prachem, skvrnami a zateklinami. Listy silně ubroušené v rozích – ztráty, zalomení do bloku.

Šití: povolené, poškozený vaz

Desky: obálka výrazně mechanicky poškozena trhlinami, ztrátami, deformací v ploše

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 3E56

Inv. Číslo R:4829

Autor, název: Theobald, Zacharias, Hussiten Krieg

Místo, datum: Nürnberg, 1621

Rozsah: [8], 322, [1]; 228; 179, [8] s.

Rozměry: 20 x 16 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: měkká celopergamenová, slepotisk, holandské kanty,

Desky: slepovaný papír

Šití: čtyři pg proužky, šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: předsádky – přední chybí lítačka, zadní kompletní, poškozená v drážce a popraskaná na desce.

Papír v bloku více poškozen červotočem. Výraznější poškození v úvodu a závěru bloku – trhliny a ztráty. Papír zažloutlý, pokrytý prachem, skvrnami a zateklinami.

Šití: nepoškozené, chybí horní kapitálek

Desky: nepoškozené – mírná deformace

Pokryv: poškozen pokryv hřbetu velkými trhlinami v obou drážkách u hlavy

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených listů, doplnění předsádky, podložení trhlín pokryvu

Signatura: 3F104

Inv. Číslo R:5264

Autor, název: Roth-Scholtz, Friedrich, *Leben Eines Herrlichen Bildes, ... Frantz Antoni, Des Heil. Röm. Reichs Grafen von Sporck, ...*

Místo, datum: [S.l.], 1720

Rozsah: [16], 224, [2], 225-351, [1] obr. příl., [9] slož. obr. příl., z toho chybí s. 41-48, 6 slož. příl.

Přívazky 5x:

Species facti, ... [S.l.], [1717]. 24 s. - Ein anders Memorial. [S.l.], [1720]. [4] l. – Extract eines curiosen Schreibens ... [Wien], [1720]. [2] l. – Die Ungemeine Tugend ... [S.l.], 1720. [4] l., z toho chybí titulní list. - Unparteyische End-Urteil ... [Lyssa], [1721]. [2] l.

Rozměry: 20,5 x 16,5 x 4,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová, barvený zelený pergamen

Desky: lepenka

Šití: tři zapuštěné vazy (motouz), textilní kapitálek

Popis poškození

pH 4,5 ,

Blok: předsádky – u přední předsádky chybí lítačka. Výraznější poškození v úvodu a závěru bloku – trhliny a ztráty. První složky a poslední listy odděleny od bloku. Papír zažloutlý, pokrytý prachem, skvrnami a zateklinami.

Šití: poškozené – přetržené a uvolněné vazy, poškozené nitě, chybí spodní kapitálek

Desky: prohnuté, nepoškozené – mírná deformace, přední deska odtržena od bloku

Pokryv: poškozen pokryv na hřbetu u horní hlavice – ztráta materiálu, ošoupaný povrch, drobná poškození na rozích

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 3F127

Inv. Číslo R:5290

Autor, název: Apologia, Oder Entschuldigungsschrifft, Auß was für vnvermeidlichen Vrsachen Alle drey Stände deß Löblichen Königreichs Böheimb, Sub utraque, ein Defensionwerk anstellen müssen ...

Místo, datum: In Alten Stadt Prag, 1619

Rozsah: 23 s.

Přívazky: 10 polemických tisků z let 1619-1620 o celkovém rozsahu 1060 stran

Rozpis viz elektronický katalog SVK PK

Rozměry: 20 x 17 x 7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová, slepotisk

Desky: lepenka

Šití: čtyři pg řemínky, dva kapitálové vazy

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: přední předsádka chybí, zadní kompletní. Celý blok extrémně zahnědlý vlivem zvýšené kyselosti, drobná mechanická poškození v úvodu a závěru bloku. V bloku papír místy poškozen červotočem. Papír zažloutlý, pokrytý prachem, skvrnami a zateklinami.

Šití: funkční, mírně poškozený horní kapitálek

Desky: extrémně poškozené deformací

Pokryv: poškozen na hřbetu u horní hlavice – ztráta materiálu, ošoupaný povrch, drobná poškození na rozích, silné znečištění

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy poškozených listů včetně předsádek, vyrovnaní desek, oprava pokryvu hřbetu a rohů

Signatura: 3G200

Inv. Číslo R:5654

Autor, název: Tito Artykulowé na Sněmu Obecném, ... 12. dne Měsíce Listopadu, 1709. ...

Místo, datum: W Menssým Městě Pražském, 1710

Rozsah: [2], xxxix, [3] s.

Přívazek 1.: Autor, název: Articulu deß allgemeinen Landtag-Schlusses, ... den 12. Monats-Tag Novembris, Anno 1710

Místo, datum: In Kleinern Stadt Prag, 1711

Rozsah: [2], lvi, [4] s.

Přívazek 2.: Autor, název: Articulu deß allgemeinen Landtag-Schlusses, ... den 12. Monats-Tag Novembris, Anno 1711

Místo, datum: In Kleinern Stadt Prag, 1712

Rozsah: [2], xxxiii, [3] s.

Rozměry: 18 x 15,5 x 1,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová, na deskách dvě vrstvy dekoračních papírů. (původně pergamenová?)

Desky: lepenka

Šití: tři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: chybí lítačky obou předsádek, v závěru bloku vyříznuto několik listů. Listy jsou extrémně znečištěny velkou zateklinou procházející většinou bloku. První list bloku z větší části utržen. V bloku běžná mechanická poškození.

Šití: poškození, blok deformovaný

Desky: poškozené na hranách a v rozích rozlepením

Pokryv: obě vrstvy silně znečištěné, poškrábané se ztrátami

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení,

Signatura: 3G261

Inv. Číslo R:5716

Autor, název: Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, ... den 9. Monats-Tag Decembris 1748. ...

Místo, datum: In Alten-Stadt Prag, 1749

Rozsah: [2], cxv, [3] s., [1] obr. příl.

Rozměry: 20 x 16 x 1 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: bez vazby

Šití: prozatímně sešito skrz složky

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: stav papíru odpovídá dlouhodobé ztrátě vazby. Listy jsou poškozeny silně mechanickým znečištěním prachem, zateklinami a skvrnami. Papír první a poslední složky je více poškozen mechanicky. Hřbet poškozen červotočem, chybí obě lítačky předsádek.

Šití: funkční

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení s důrazem na očištění papíru, replika původního šití – ochranná obálka

Signatura: 3G298

Inv. Číslo R:5756

Autor, název: Birken, Sigmund von, Der Donau-Strand ...

Místo, datum: Nürnberg, [post 1683]

Rozsah: [8], 220 s., 40 l. obr. příl., z toho chybí s. 69-74, 11 obr. příl.

Rozměry: 13,5 x 8 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: původně celopergamenová, opravovaná světlou usní (?) ve hřbetu,

Desky: lepenka

Šití: dva jednoduché vazy

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: předsádky dochovány, papír poškozen mechanickým znečištěním – prach, skvrny, zatekliny.

Listy v bloku deformované, s menšími trhlinami a ztrátami.

Šití: poškozené, přetržené vazy, rozlomený hřbet na více místech

Desky: rozlepené na okrajích, deformace rohů, červotoč

Pokryv: pokryv v havarijním stavu, ztráty, znečištění, smršnění, pořezání, červotoč

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 3G321

Inv. Číslo R:5779

Autor, název: Anleitung zur bürgerlichen Baukunst

Místo, datum: Wien, 1785

Rozsah: [6], 174 s., [7] slož. obr. příl., z toho chybí 1 příloha

Rozměry: 17 x 11 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, vlepované skládané přílohy

Vazba: celopapírová, škrabový papír

Desky: dřevo

Šití: dva jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,0,

Blok: předsádky - chybí přední a zadní přideščí. Mechanicky poškozeny jsou především skládané přílohy v zadní části bloku (přišívané k bloku), vatový papír. Papír poškozen mechanickým znečištěním – prach, mastné skvrny, zatekliny,

Šití: funkční, propadlý hřbet

Desky: obě prasklé na několika místech,

Pokryv: papírový pokryv odlepen z větší části od dřeva, poškozen ztrátami na hranách, v rozích u hlavy i paty. Papír odřen, znečištěn.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy poškozených příloh, doplnění předsádek, oprava tvaru hřbetu, oprava desek, oprava pokryvu

Signatura: 3H84

Inv. Číslo R:5906

Autor, název: Haller, J. G., Die Fremde : Ein Schauspiel ...

Místo, datum: Prag, 1788

Rozsah: 35 s.

Rozměry: 17,5 x 10, 5 x 0,8 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová,

Desky: lepenka

Šití: dva jednoduché zařezávané vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,0

Blok: zadní předsádka chybí, blok vytržen z vazby. Listy významně mechanicky poškozeny, trhliny, ztráty. Silné znečištění papíru – zatekliny, prach, zažloutnutí.

Šití: nefunkční,

Desky: mírně poškozeny na hranách i v rozích,

Pokryv: papírový pokryv odlepen z části od podkladu, poškozen ztrátami na hranách a v rozích. Papír odřen, znečištěn.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení.

Signatura: 3H170/III

Inv. Číslo NZ

Autor, název: Nowý Tytularnj Kalendář ... Na Rok Páně 1761 ...

Místo, datum: W Praze, [1760]

Rozsah: [68], 73, [1] s. – Mezi listy kalendáře vevázáno 26 prázdných listů, částečně popsané

Rozměry: 22 x 18 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopapírová, slepotisk

Desky: dřevo, zavírání na tkanice

Šití: tři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5 foxing

Blok: přední předsádka prasklá v drážce, zadní kompletní, papír silně zahnědlý se skvrnami a zateklinami. Minimální mechanické poškození

Šití: funkční, - přetržené vazy u přední desky, deska oddělena od bloku,

Desky: ztráty materiálu v rozích, deformace

Pokryv: ztráta pokryvu hřbetu, drobné ztráty na hranách a v rozích, papír silně znečištěný,

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy poškozených listů včetně předsádek, vyrovnání desek, nastavení prasklých vazů – nasazení desky, oprava pokryvu

Signatura: 3J85

Inv. Číslo R:6207

Autor, název: Lomnický z Budče, Šimon, Kancyonal a neb: Pijsnie Nowé Hystorycké na dni obzwlásstnij Swátečnij přes celý Rok zwlásst' kterj se od starodáwna w Cýrkwi Božij a w této Křestianské České Zemi Swětj

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1595

Rozsah: [28], 514, [12] s., z toho chybí s. [1-28] před s. 1, s. 5-18, 23-26, 37-38, 127-128, 209-210, 511-512, s. [1-12] za s. 514

Rozměry: 18 x 16 x 5,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, tmavá useň, slepotisk

Desky: dřevo, komplet kování, spony háčkové

Šití: tři jednoduché vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5 foxing

Blok: předsádky z modrého ručního papíru, přední kompletní, zadní částečně stržena z předeštlí, papír silně zahnědlý se skvrnami a zateklinami. Následkem poškozeného šití jsou poškozeny především okraje všech listů vysunutých mimo blok – trhliny, ztráty, deformace, řada listů vytržena z bloku.

Šití: poškozené, blok deformovaný, provizorně sešito ve středu

Desky: mírně prohnuté, chybí volné části spon

Pokryv: ztráta pokryvu na hřbetu u hlavy

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 3J109

Inv. Číslo R:6240

Autor, název: Johann Georg I., saský kurfiřt, Process Und Gerichts Ordnung ...

Místo, datum: Dresden, 1627

Rozsah: [8], 169, [4] s., z toho chybí s. [1-2, 7-8], 95-102, 145-169, [1-4]

Rozměry: 17,5 x 15 x 1,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová, slepotisk

Desky: nedochovány

Šití: čtyři pg proužky

Popis poškození

pH 4,5 foxing

Blok: blok je vytržen z vazby, má nefunkční šití, přetržené vazby a stehy nití. Chybí obě předsádky.

Papír bloku je v úvodu extrémně znečištěný prachem, v bloku skvrnami, zateklinami a zažloutnutím.

Listy v úvodu a závěru bloku jsou silně mechanicky poškozeny, chybí větší plochy papíru.

Desky: chybí

Pokryv: ztráta pokryvu hřbetu a velká ztráta na přední desce. Pergamen je silně zvlhčen, sražen a znečištěn.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 4B4

Inv. Číslo R:6633

Autor, název: Beckovský, Jan František, Poselkyně Starých Příběhův Českých, ...

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1700

Rozsah: [24], 1040, [48] s., [1] plán na příl., z toho chybí s. [1-18] před s. 1, s. [41-48] za s. 1040

Rozměry: 27,5 x 19,5 x 8 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, tmavá useň, desky papír s imitací plátna, zlacení na hřbetu - převazba

Desky: lepenka

Šití: čtyři jednoduché zapuštěné vazby (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky novodobé, u přední chybí lítačka, historické opravy v bloku, blok mechanicky nepoškozený, papír zažloutlý, pokrytý skvrnami.

Šití: nepoškozené,

Desky: nepoškozené

Pokryv: oddělen zcela od knihy pokryv hřbetu

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: odkyselení papíru, oprava - navrácení pokryvu hřbetu, retuše na deskách

Signatura: 4B14

Inv. Číslo R:6646

Autor, název: Fossati, Gio. Francesco, Memorie storiche delle guerre d'Italia del Secolo Presente

Místo, datum: In Milano, 1639

Rozsah: [8], 256, [10] s.

Rozměry: 26 x 21 x 2,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová měkká vazba, zlacení, polokožená, tmavá useň, desky papír s imitací plátna, zlacení na hřbetu - převazba

Desky: bez desek

Šití: tři jednoduché vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky obě zachovány, ale poškozeny, papír bloku poškozen mírně mechanicky v úvodu a závěru, mechanické znečištění

Šití: přetržené vazy v přední drážce,

Desky: přelepy vytrženy z celé přední desky a jeden ze zadní desky.

Pokryv: deformovaný v ploše, mechanicky poškozený ve spodním pravém rohu zadní desky. Praskliny u paty

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: odkyselení papíru, oprava mechanicky poškozených předsádek a přelepů hřbetu, oprava pg pokryvu

Signatura: 5B4

Inv. Číslo R:10379

Autor, název: Veneroni, Sieur de, Il Dittionario Imperiale, nel quale le Quattro Principali Lingue Dell' Europa, ...

Místo, datum: In Francoforte Su'l Meno, 1714

Rozsah: [6], 878 s.

Rozměry: 26 x 21 x 6 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: celokožená, hnědá useň, zlacení na hřbetu
Desky: lepenka
Šití: pět jednoduchých vazů (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky škrobový papír – chybí obě lítačky, historická oprava titulního listu, papír celého bloku silně znečištěn prachem, zateklinami a skvrnami, mechanické poškození koncentrované na vysunuté složky bloku a na úvod/závěr. Trhliny, lomy, ztráty. Papír má vatovitý charakter.

Šití: blok není vůbec sešitý, chybí horní kapitálek

Desky: mechanicky poškozena lepenka na hranách a v rozích, rozlepení, deformace, ztráty u horního okraje a v rozích

Pokryv: poškozen ztrátami v rozích, podél horního okraje, ztráta horní hlavice s plochou mezivazního pole, poškození u paty, deformace v ploše, mechanické poškození ve spodním pravém rohu zadní desky. Praskliny u paty

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 5B10

Inv. Číslo R:10382

Autor, název: Ferrerio, Pietro, Palazzi di Roma de piu celebri architetti

Místo, datum: [Romae], [1676]

Rozsah: [50] l. zachováno, z toho 1 list přilepen k přední desce před titulní list

Rozměry: 40,5 x 25 x 1 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, skládané přílohy

Vazba: celopapírová,

Desky: kaširované papíry

Šití: blok prošitý na pěti místech skrz

Popis poškození

pH 4,5

Blok: z předsádek dochované pouze výlepy na přidešty, papír bloku silně zaprášený, pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy mechanicky poškozené trhlinami na okrajích, první listy odtrženy od bloku a více mechanicky poškozeny, historická oprava titulního listu

Šití: soudržné, pouze první listy odděleny

Desky: přední část obálky oddělena od bloku, papír obálky poškrábaný, poškozený deformacemi v rozích i na hranách, na několika místech silně deformovaný.

Pokryv: chybí z části pokryv na hřbetu

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: důkladné očištění papíru, odkyselení, opravy mechanicky poškozených míst, kompletace celého bloku, oprava šití, oprava papírové obálky, doplnění potahu hřbetu

Signatura: 4F181

Inv. Číslo R:8289

Autor, název: Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, ... am 27ten Tage des Monats Oktober 1777. ...

Místo, datum: [S.I., 1778]

Rozsah: lxii, [2] s., [1] slož. příl.

Přívazek:

Człankowé wsseobecného sněmownjho snessenj, ... dne 27. dne měsýce řjgna roku 1777. ...

Místo, datum: [S.I., 1778]

Rozsah: lv, [1] s., [1] slož. příl.

Rozměry: 20,5 x 17 x 1 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, skládaná příloha

Vazba: celopapírová, zlacení

Desky: lepenka

Šití: naříznutý a prošíty blok

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky zachované, přední deska oddělena od bloku. Papír poškozen prachem, špínou, zateklinami. Drobná mechanická poškození ve formě trhlin a lomů.

Šití: částečně rozpadlé

Desky: přední deska oddělena, zadní odtržena spolu s předsádkou z větší části. Lepenka rozlepena na hranách a v rozích, rohy ubroušené.

Pokryv: chybí pokryv na hřbetu

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení, pokud možno použít původní typ vazby lepené, možno zvolit i částečný zásah při zachování původní konstrukce

Signatura: 5B161

Inv. Číslo R:10542

Autor, název: Duhamel Du Monceau, Henri-Louis, Die Tuchmacherkunst, vornehmlich in feinen Tüchern

Místo, datum: Leipzig, 1766

Rozsah: 188 s., 15 slož. obr. příl., z toho 12 příl. chybí

Rozměry: 25 x 20 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: ?

Desky: lepenka

Šití: pět jednoduchých vazů (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: předsádky - u přední list chybí, zadní oddělená od předeštlí. Papír poškozen prachem, špínou, zateklinami. Mechanicky poškozený papír pouze v úvodu a závěru bloku.

Šití: funkční

Desky: lepenka rozlepená v celé ploše přední i zadní desky,

Pokryv: chybí celý pokryv

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy mechanicky poškozených listů, oprava předsádek, scelení lepenek, vyztužení hřbetu, volba nového pokryvu

Signatura: 5B224

Inv. Číslo R:10592

Autor, název: Schwenckfeld, Caspar, Stirpium & Fossilium Silesiae catalogus

Místo, datum: Lipsiae, 1600

Rozsah:]40], 407, [17] s.

Rozměry: 20 x 15,5 x 2,7 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk

Desky: lepenka

Šití: čtyři jednoduché vazy (motouz), šitý kapitálek

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: předsádky - u přední chybí lítačka, zadní je kompletní. Papír bloku je zažloutlý, pokrytý prachem a skvrnami. Mechanicky poškozeny jsou listy první a poslední složky.

Šití: funkční

Desky: lepenka poškozena více ztrátami v rozích a na spodním okraji zadní desky.

Pokryv: pokryv je poškozený požerem v rozích, na zadní desce. Poškozeny obě hlavice.

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy mechanicky poškozených listů, oprava předsádek, scelení a doplnění lepenek, doplnění a oprava pokryvu

Signatura: 5C58

Inv. Číslo R:11305

Autor, název: Gilles, Nicole, Frantzösische Chronica ... Erster Theil

Místo, datum: Zu Basel, 1572

Rozsah: [14], 382 s., z toho chybí s. [9-14] před s. 1

Rozměry: 28,5 x 20,5 x 3 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk

Desky: lepenka

Šití: pět jednoduchých vazů (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: předsádky bez poškození, první list bloku odtržen spolu s přední deskou a předsádkou – mechanicky poškozen, listy poslední složky uvolněné, mírně vsunuté z bloku a mechanicky poškozené podél okrajů, Papír bloku je zažloutlý, pokrytý prachem a skvrnami.

Šití: funkční, přetrženo více vazů v drážce

Desky: lepenka poškozena deformacemi v rozích

Pokryv: pokryv hřbetu je prasklý v celé délce obou drážek, ztráty v rozích, u hlavy i paty

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění a odkyselení papíru, opravy mechanicky poškozených listů, scelení a doplnění lepenek, podložení poškozených míst pokryvu

Signatura: 5C61

Inv. Číslo R:11307

Autor, název: Ferdinandll., Vernewerte Landes-Ordnung. Deroselben Erb Königreichs Böheimb

Místo, datum: Zu Wien, 1627

Rozsah: [8], 506, [11] s., z toho chybí titulní list a s. [9-11] za s. 506

Rozměry: 29 x 18,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová, slepotisk

Desky: kaširovaný papír, tkanice

Šití: tři jednoduché vazy (pg), textilní kapitálky

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: přední předsádka kompletní – oddělená v drážce, zadní pouze fragment na předešlý, papír celého bloku více zvlněný. Výraznější mechanické poškození v úvodní a závěrečné části bloku.

Trhliny, ztráty, lomy. Papír bloku je zažloutlý, pokrytý prachem a skvrnami.

Šití: poškozené, přetržené vazy

Desky: deformované, zadní se ztrátami v rozích a na hranách, chybí tkanice

Pokryv: pokryv silně znečištěný, odlepený od podkladu. Ztráty na hranách a v rozích, u hlavy a paty.

Roztržená zadní drážka.

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 5C62

Inv. Číslo R:11308

Autor, název: Leucht, Valentin, Vita sanctorum To gest: Ziwtowé Skutkowé, Vtrpenj a Smrt, Pána Krysta ...

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1625

Rozsah: [3], cxii, [4], ccccxxxiii, [1] l., z toho chybí listy [1-3], i-vii, civ, cv, cix, [2-4] za s. cxii, vše za listem ccccxxi

Chybějící list rejstříku za cxii nahrazen opisem. Ztráty druhé části a chyby ve vazbě možné zjistit pouze dle úplné kopie

Rozměry: 27,5 x 18 x 8,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, hnědá useň, slepotisk - převazba

Desky: lepenka, tkanice

Šití: nezřetelné, silně klíženo

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: předsádka chybí, papír extrémně mechanicky znečištěn skvrnami zateklinami, prachem a zahnědnutím. Listy v úvodu i závěru bloku v havarijním stavu. Mechanické poškození v menší míře prochází celým blokem. Papír je silně degradovaný. Historické opravy.

Šití: nefunkční, silný nános klišu

Desky: degradované a deformované v rozích

Pokryv: popraskaný, ztráty po červotoči na přední desce

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 5D166

Inv. Číslo R:11737

Autor, název: Martin von Cochem, Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežjsse, ...

Místo, datum: W Praze, 1746

Rozsah:[6], 1137, [7] s.

Rozměry: 23 x 18,5 x 10,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň, slepotisk

Desky: dřevo, spony háčkové

Šití: čtyři dvojité vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: přední předsádka chybí, u zadní chybí lítačka, celý blok je výrazně zahnědlý, pokrytý množstvím skvrn a zateklin. Papír je mechanicky poškozený trhlinami a ztrátami a červotočem.

Šití: povolené, složky vysunuté mimo formát bloku, částečně poškozené, přetřhané vazy, chybí kapitálek u hlavy

Desky: přední deska našťipnuta u přední hrany, zadní nepoškozena, chybí spony

Pokryv: silně znečištěný, přetukovaný, velká ztráta zasahující plochu přední desky, hřbet u hlavy a část zadní desky, menší ztráty v rozích,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 5E213

Inv. Číslo R:12341

Autor, název: Náchodský, Štěpán František, Sancta curiositas. To gest: Swatá Wssetečnost ...

Djl druhý, ...

Místo, datum: W Praze, 1746

Rozsah: [4], 958 stran, z toho chybí s. [1-4] před stranou 1, strany 1-4, 943-958

Rozměry: 20 x 16 x 9,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru, převazba

Vazba: celokožená, světlá useň, slepotisk opravovaná ve hřbetu hnědou usní

Desky: dřevo, spony háčkové

Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5 červotoč

Blok: u obou předsádek chybí volný list, výrazné mechanické poškození v úvodu a závěru bloku – trhliny, ztráty, červotoč. Papír degradovaný. Celý blok je výrazně zahnědlý, pokrytý množstvím skvrn a zateklin.

Šití: poškozené, na hranici funkčnosti

Desky: obě desky odděleny od bloku, pouze provizorně fixovány přišitím, deformovány, poškozeny od červotoče

Pokryv: silně znečištěný, původní pokryv zachován pouze na obou deskách – na hřbetu zcela chybí, z opravy zachován na hřbetu fragment, místy useň odlepena od desek,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 5E203

Inv. Číslo R:12330

Autor, název: Craendonch, Johannes, Winter Theil, Der Hauß- vnd Kinder-Postill, ...

Místo, datum: Zu Dillingen, 1630

Rozsah: [12], 632 s., z toho chybí s. [1-6] před s. 1

Přívazek

Autor, název: Craendonch, Johannes, Sommer Theil, Der Hauß- vnd Kinder-Postill ...

Místo, datum: Zu Dillingen, 1630

Rozsah: 444, 204 s., z toho chybí s. 201-204 za stranou 444

Rozměry: 21 x 16 x 11 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň, slepotisk

Desky: dřevěné, spony háčkové

Šití: čtyři dvojité vazy (motouz), šité kapitálky

Popis poškození

pH 4,5 foxing

Blok: předsádky zachované, ale poškozené. Papír degradovaný, výrazně mechanicky poškozený podél spodního kraje – plíseň (?) - ztráta materiálu. Celý blok je výrazně zahnědlý, pokrytý množstvím skvrn, zateklin a prachem

Šití: silně poškozeno přetrháním šicí nitě, chybí kapitálek u paty

Desky: přední deska nepoškozena, zadní prasklá na dvě části, chybí část u drážky. Zadní deska oddělena od bloku, chybí spony

Pokryv: silně znečištěný, velká ztráta na hřbetu u paty, menší ztráty v rozích a na hranách, trhliny v drážkách,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 5E419- 5

Inv. Číslo I:5687

Autor, název: Oetingischer Bueß- vnd Beicht-Spiegel, ...

Místo, datum: [Místo vydání není známo], [17. století]

Rozsah: [20], 170 + stran, z toho chybí s. [1-4] před stranou 1 a vše za stranou 170

Rozměry: 12 x 7 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,
Vazba: celokožená, hnědá useň,
Desky: dřevěné, spony trnové
Šití: dva jednoduché vazy (motouz),

Popis poškození

pH 4,5, foxing

Blok: předsádky zachované pouze na předeštlí. Papír bloku degradovaný, zažloutlý, pokrytý četnými skvrnami. Listy mechanicky poškozeny po obvodu ztrátami a trhlinami především v úvodu/závěru bloku

Šití: silně poškozeno

Desky: obě desky odděleny od bloku, chybí spony

Pokryv: není, zachován, dochován pouze fragment záložky

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura

5A3

Inv. číslo

Autor, název: Catholische Bibel, Das ist die ganze Heilige Schrift alten und neuen Testaments

Místo, datum: Nürnberg, 1763

Rozsah: [32], 664, 272, 315, [38], 89 [správně 98] s., [2] obr. příl. Nestránkovaný rejstřík k bibli v rozsahu [38] s. přivázán až za katechismus, chybí z něho posledních 6 stran

Rozměry: 33 x 20,5 x 11,5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba celokožená, světlá useň, výzdoba slepotisk,

Desky: dřevo, trnové spony

Šití na pět jednoduchých vazů, (motouz)

Popis poškození

pH 4,5,

Blok: papír poškozen zejména u přední předsádky, u zadní chybí lítačka, mechanicky poškozené první a poslední listy bloku, zbytek bloku poškozen minimálně, papír zaprášený, s četnými skvrnami, zateklinami, znečištěn prachem,

Šití: funkční, uvolněné

Desky: chybí přední deska - chybí trny

Pokryv: odřená useň, mechanicky poškozena useň u hlavy, na hranách a v rozích

Doporučené ošetření:

Částečný zásah: očištění papíru včetně odkyselení, oprava poškozených partií listů včetně doplnění předsádek, zhotovení přední desky, doplnění chybějících částí pokryvu, výroba chybějících trnů

Signatura: 5J304

Inv. Číslo NZ

Autor, název: [Atlas mapparum]

Místo, datum: [S.I.], [1685-1800]

Rozsah: 81 nečíslovaných listů. Z toho tužkou dopsaná čísla 1-49 obsahují pravděpodobně část jednoho atlasu, titulní strana chybí, mapy jsou nesignované, v dobrém fyzickém stavu. Od čísla 50 jsou přivázány mapy, plány a veduty pravděpodobně různého původu, částečně signované, částečně složené, ve špatném fyzickém stavu, na plánech a vedutách jsou italská města a Ženeva, volně vložené složený pohled na Neapol z roku 1685

Rozměry: 32 x 20,5 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, tmavá useň, hřbet slepotisk, desky stříkaný papír

Desky: lepenka,

Šití: tři kožené proužky,

Popis poškození

pH 4,5

Blok: zahnědlý a ohmataný papír pokrytý skvrnami a zateklinami. Listy jsou mechanicky silně poškozené především v zadní části bloku - vytržená skládaná příloha, volně vložený fragment jedné mapy, podlepené grafické listy druhotným papírem, podlepená mapa plátnem. Papír silně znečištěný!!!

Trhliny po obvodu a ztráty papírové hmoty u jednotlivých map.

Šití: poškozené, uvolněné ve hřbetu, vypadané složky

Desky: zadní deska poškozena rozlepením na hranách a obroušením,

Pokryv: useň odlepena od lepenky v rozích, povrchově odřena, chybí pokryv zadní desky, na přední desce pokryv probroušen na hranách, useň je odřena v ploše

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 5F303

Inv. Číslo R:12877

Autor, název: Sstijt wjry prawé, Katholické a Křestianské ...

Místo, datum: W Starém městě Pražském, 1591

Rozsah: [64], 487 [správně 477], [1] s., z toho chybí s. [1-64], s. 1-16, 63-106.

Titulní list nahrazen opisem

Chyba ve stránkování, po s. 389 následuje s. 400

Rozměry: 21 x 17 x 4 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená, světlá useň, slepotisk

Desky: dřevěné, původně kompletní mosazné kování, háčkové spony

Šití: tři dvojité vazy (motouz)

Popis poškození

pH 4,5

Blok: silně zahnědlý steřelý papír pokrytý skvrnami, zateklinami a foxingem. Listy mechanicky poškozeny trhlinami a ztrátami. Z předsádek zachovány pouze výlepy obou přideští.

Šití: nefunkční, blok na několika místech rozlámaný, složky uvolněné v bloku, horní vaz přetržen v obou drážkách, zborcený tvar bloku

Desky: nepoškozené, chybí části kování – volná spona, obě středová kování a sedm nárožnic

Pokryv: useň silně znečištěna, ztráta horní hlavice, prodlžení na kloubech vazů, ztráty na přední desce a v rozích

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 5G220

Inv. Číslo I:1369

Autor, název: Polentze, Jan, Krátká Wssak Gruntowná Sprawa, a Naučenj O Moru, ...

Místo, datum: W Praze, 1708

Rozsah: [45] l., 1 obr. příl.

Rozměry: 15 x 19,5 x 1 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celopergamenová, zlacení

Desky: lepenka, zavazování na tkanice – původně dva páry, nyní pouze jedna tkanice ve středu

Šití: tři jednoduché vazy (motouz) šité kapitálky, zlatá ořízka

Popis poškození

pH 4,5

Blok: zahnědlý papír pokrytý skvrnami, zateklinami a foxingem. Listy mechanicky poškozeny trhlinami a ztrátami.

Šití: nefunkční, blok na několika místech rozlámáný, složky uvolněné v bloku, některé listy zcela vytrženy, vazy částečně odtrženy od hřbetu

Desky: nepoškozené,

Pokryv: pergamen velmi silně znečištěn, mechanicky poškozen v rozích,

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 5G233

Inv. Číslo R:13189

Autor, název: Weingarten, Jan Jakub, Vollkommener, gegen der Böhmischen Edition,

Collationirter Außzug Der Stadt-Recht, ...

Místo, datum: In Niernberg, 1688

Rozsah: [8], 256, [126], 52 s., 1 obr. příl.

Rozměry: 16 x 19,5 x 5 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: celokožená

Desky: lepenka,

Šití: dva jednoduché vazy (motouz) šité kapitálky,

Popis poškození

pH 4,0

Blok: **silně** zahnědlý papír pokrytý prachem, skvrnami, zateklinami a foxingem!!! Listy více mechanicky poškozeny trhlinami a ztrátami. Chybí obě volné části předsádek.

Šití: funkční, blok na mnoha místech rozlámáný, složky uvolněné v bloku,

Desky: mírně deformované, poškozené v rozích

Pokryv: useň poškozena především na hřbetu prasklinami a ztrátami

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení – extrémní znečištění papíru

Signatura: 5H448

Inv. Číslo R:13751

Autor, název: Kniha ke čtenj pro druhau třídu městských a wenkowských sskol

Místo, datum: W Praze, [1842-1852]

Rozsah: 176 s., z toho chybí s. 1-2

Rozměry: 18 x 11 x 2 cm

Popis předmětu:

Tisk na ručním papíru,

Vazba: polokožená, papírový pokryv desek, slepotisk na hřbetu

Desky: dřevo - švartna

Šití: dva jednoduché zapuštěné vazy (motouz)

Popis poškození

pH 5,0

Blok: mechanicky znečištěny listy v úvodu a závěru bloku, skvrny a zatekliny, předsádky dodatečně vlepené na přidešti – chybí lítačka, celým blokem trhliny a ztráty papíru

Šití: poškozené, uvolněné listy

Desky: alarmující stav – rozlámané, ztráty po obvodu

Pokryv: useň ztráty u hlavy i paty, potahový papír silně degradovaný, rozlámaný spolu s deskami, uvolněný od podkladu, zašpiněný, odřený

Doporučené ošetření:

Komplexní zásah včetně odkyselení

Signatura: 21N74

Inv. Číslo 82:4292

Autor, název: Šubar, Valentin, Pjsně na episstoly a ewangeliá nedělnj a swátečnj, kteréž se w cýrkwi božj přes celý rok čtau a wykládagij

Místo, datum: W Starém Městě Pražském, 1613

Rozsah: 275 s.

Rozměry: 14 x 9 x 2,5 cm

Popis předmětu:

Jedná se o již restaurovaný svazek s chybějící poslední složkou, která je v současné době uložena samostatně. Požadavkem je scelit knižní blok do jednoho celku a zhotovit kopii celého tisku na ručním papíru spolu s pergamenovou konzervační vazbou.

(V Příloze č. 3 ZD - Výkaz výměr Technické dokumentace je ocenění zcelení a zhotovení faksimile požadováno zvlášť).

Přílohy:

- 1. Fotodokumentace I sign. 3409 – 29201**
- 2. Fotodokumentace II sign. 29297a – 5A51**
- 3. Fotodokumentace III sign. 5A116 – 21N278**
- 4. Fotodokumentace IV sign. 21N210 – 2H71**
- 5. Fotodokumentace V sign. 2H134 – 5E419/5**
- 6. Fotodokumentace VI sign. 5F303 – 21N74**