

Návrh postupu restaurování a rozpočtu na restaurování listin z majetku Archivu města Plzně 2019

Vypracovala MgA. Jana Bénová

Listiny pergamenové:

- Listiny jednoduché
 - bez pečeti
 - s pečeti

Stav listin:

Listiny pergamenové jednoduché:

Většina listin je přeložených do menšího formátu tak, aby se daly vložit do papírových obálek z nevyhovujícího papíru.

Většina listin má přivěšené pečeti: sign. I 342, I 376, I 390, I 406, II 469, II 467, I 413, I 24, I 28, I 44, I 51, I 218, I 238, I 239, I 244, I 260, I 361, I 419, I 423, I 424, I 425, I 426, I 428, I 429, I 430, I 432, I 433, I 437, I 439, I 440, I 516, II 435, II 436, II 438, II 439, II 440, II 441, II 442, II 443.

Některé pečeti jsou přivěšeny na pergamenový proužek, jiné na šňůře. Pečeti jsou buďto tvořeny jen voskovým obrazem nebo jsou pečeti chráněny dřevěným pouzdem, vrchní část někdy chybí (v tabulce označeno jako pečeť v dřevěné misce).

Ostatní listiny pečeti nemají nebo nejsou dochované.

Listiny jsou obecně v poměrně dobrém stavu. Někde se vyskytují drobné trhliny a dírky, jinde větší trhliny u proříznutí pro závěs pečeti (tam může i část pergamenu chybět). Jen v pár případech chybí větší hmota pergamenu – způsobeno poškozením hlodavci. Na několika listinách z rubu jsou zbytky papíru a lepidla.

Návrh zásahu:

Všechny listiny budou nejprve mechanicky vyčištěny jemnými houbami, pryžemi a štětci. Pergamenové listiny budou pomocí speciální textilie pozvolna vlhčeny, aby došlo k zvláknění pergamenu a listiny mohly být poté pod zátěží dlouhodobě vyrovnávány. Spolu s listinami budou vyrovnány také pergamenové proužky.

Trhliny a chybějící místa listin budou šetrně opraveny japonským papírem vhodné barevnosti a plošné hmotnosti.

Dochované pečeti budou nejprve vyčištěny mechanicky štětcem, poté destilovanou vodou. Drobná místa chybějící hmoty budou dobarveným včelím voskem doplněna tak, aby měla pečeť hladké okraje. Fragmentsy pečeti budou doplněny tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu poškození. Pečeti

nebudou doplňovány do původní velikosti pečetě, pokud to nebude nezbytně nutné. Na závěr bude povrch všech pečetí konsolidován roztokem propolisů v ethanolu.

Na pergamenové listiny (typu jednolistu) budou vyrobeny ploché krabice z lepenky archivní kvality. Listiny budou zajištěny melinexovými pásky k vyjímatelnému přířezu z lepenky (druhé dno krabice). Pečetě budou fixovány do papírových ohrádek.

Rozpočet dle jednotlivých signatur: cena za restaurování včetně obalů a dokumentace

Viz. přiložená tabulka

Cena je konečná, nejsem plátcem DPH

V Praze dne 28. 3. 2019

MgA. Jana Běnová

████████████████████

████████████████████