

**Číselné označení tohoto výrobku : VS 2.1**

Obsah:

- I. Všeobecně
- II. Technické požadavky
  - 1. Základní popis výrobku
  - 2. Konfekční zpracování
  - 3. Materiál
  - 4. Šití
  - 5. Značení výrobků
  - 6. Balení pro distribuci a skladování
  - 7. Technický nákres
  - 8. Velikostní tabulka
  - 9. Velikostní sortiment
- III. Související normy
- IV. Přílohy
  - 1. Materiálový list základního materiálu

## I. Všeobecně

Tato podniková norma platí pro Tričko béžové KR „V“ pro obviněné.  
Výrobek je určen k celodennímu nošení.  
Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání.

## II. Technické požadavky

### 1. Základní popis výrobku

Tričko s krátkým rukávem má průkrčník do „V“ s lemem vysokým 2,7 cm – vazba žebro 1:1 s příměsí elastanu, základní pletenina je jednolící hladká ze směsové příze. Základní díly jsou hladké, jednodílné s třínitým štepováním s roztečí 3 mm.

Rukáv je bez lemu s přinechanou záložkou proštepovanou třínitým stehem s roztečí 3 mm.

### 2. Konfekční zpracování

**Přední díly (PD) a zadní díl (ZD)** – jsou hladké, jejich boční záložky jsou obnitkovány a jsou bez rozparků. Spodní okraj má záložku cca 27 mm širokou a prošitou pětinitým overlockem s třínitým štepem s roztečí 3 mm z lící strany. Ramenní záložky jsou rovněž prošity naplocho pětinitým overlockem s ozdobným prošitím.

**Rukávy krátké** - jsou hladké jednošvové s cca 27 mm širokou záložkou spodního okraje prošitou pětinitým overlockem s třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průramků rukávů jsou rovněž obnitkovány naplocho pětinitým overlockem s třínitým ozdobným štepem s roztečí 3 mm

**Průkrčník** – do průkrčníku je všitý dvojité lem 27 mm široký – žebro 1:1 s příměsí elastanu, který je ve středu předního dílu odšitý do špičky. Záložka průkrčníku PD je obnitkována naplocho pětinitým overlockem s ozdobným třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průkrčníku ZD jsou začištěny našitím tenké podsádky z proužku hladké jednolící pleteniny s podehnutým a prošitým okrajem na dvounitném stroji s vázaným stehem.

### 3. Materiál

K výrobě trička je použitý materiál – jednolící pletenina ve složení: 65 % bavlna/35 % polyester, gramáž: min. 160 g/m<sup>2</sup>, barva: béžová.

Patent – průkrčník – žebro 1:1, ve složení: cca 97% bavlna/3% elastan, gramáž: min.130 g/m<sup>2</sup>, barva: béžová jako základní úplet.

### 4. Šití

Střihání, šití a záložky:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným zapašitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

při strojovém šití: 5+/-1 steh

ozdobné šití: 3 stehy

## 5. Značení výrobků

Každý výrobek se značí textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou na ni uvedeny tyto údaje:

- název dodavatele
- identifikace výrobku (číselné označení určené dodavatelem)
- označení velikosti
- materiálové složení výrobku
- jakost výrobku
- symboly ošetřování
- měsíc a rok výroby

Textilní etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Orientační symboly ošetřování:



Výrobek se dodává v 1. jakosti. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům ČSN 80 7010, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.


## 6. Balení pro distribuci a skladování

Trička se balí: 1 ks do PE sáčku s označením: Název výrobku

40 ks triček se balí do jednoho 5-ti vrstvého kartónu s označením:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc/rok výroby
- brutto váha
- netto váha
- číslo kartónu

## 7. Technický náčrt



## 8. Velikostní tabulka

MÍSTO MĚŘENÍ	VELIKOST					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
1. Šířka pod průramky	48	52	56	60	64	67
2. 1/2 dolní šíře rukávu	19	19	20	20	21	22
3. Délka náramenice	15	16,5	18	19,5	21	22,5
4. Zadní délka trička	66	69	72	75	78	81
5. Délka rukávu	22	22	23	23	24	25
6. Šířka rukávu v podpaží	24	24	25	25	26	27

Tolerance: dle ČSN 80 5004:

- rozměr +/- 5%
- hmotnost +/- 8%
- rozměr po 1 praní +/- 5%

## 9. Velikostní sortiment

S	M	L	XL	XXL	XXXL
---	---	---	----	-----	------

### III. Související normy

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Společné ustanovení.
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetřování.
ČSN 80 0863	Zjištění hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864	Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0880	Zjištění hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5003	Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005	Pletené oděvy. Klasifikace.
ČSN 80 2151	Šicí nitě. Společná ustanovení

### IV. Přílohy

Přílohy jsou připojeny.

**Číselné označení tohoto výrobku : VS 2.2**

Obsah:

- I. Všeobecně
- II. Technické požadavky
  - 1. Základní popis výrobku
  - 2. Konfekční zpracování
  - 3. Materiál
  - 4. Šití
  - 5. Značení výrobků
  - 6. Balení pro distribuci a skladování
  - 7. Technický nákres
  - 8. Velikostní tabulka
  - 9. Velikostní sortiment
- III. Související normy
- IV. Přílohy
  - 1. Materiálový list základního materiálu

## I. Všeobecně

Tato podniková norma platí pro Tričko modré KR „V“ pro mladistvé odsouzené.

Výrobek je určen k celodennímu nošení.

Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání .

## II. Technické požadavky

### 1. Základní popis výrobku

Tričko s krátkým rukávem má průkrčník do „V“ s lemem vysokým 2,7 cm – vazba žebro 1:1 s příměsí elastanu, základní pletenina je jedolící hladká z bavlněné příze. Základní díly jsou hladké, jednodílné s třínitým štepováním s roztečí 3 mm.

Rukáv je bez lemu s přinechanou záložkou proštepovanou třínitým stehem s roztečí 3 mm.

### 2. Konfekční zpracování

**Přední díly (PD) a zadní díl (ZD)** – jsou hladké, jejich boční záložky jsou obnitkovány a jsou bez rozparků. Spodní okraj má záložku cca 27 mm širokou a prošitou pětinitým overlockem s třínitým štepem s roztečí 3 mm z lící strany. Ramenní záložky jsou rovněž prošity naplocho pětinitým overlockem s ozdobným prošitím.

**Rukávy krátké** - jsou hladké jednošvové s cca 27 mm širokou záložkou spodního okraje prošitou pětinitým overlockem s třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průramků rukávů jsou rovněž obnitkovány naplocho pětinitým overlockem s třínitým ozdobným štepem s roztečí 3 mm.

**Průkrčník** – do průkrčníku je všitý dvojitý lem 27 mm široký – žebro 1:1 s příměsí elastanu, který je ve středu předního dílu odšitý do špičky. Záložka průkrčníku PD je obnitkována naplocho pětinitým overlockem s ozdobným třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průkrčníku ZD jsou začištěny našitím tenké podsádky z proužku hladké jedolící pleteniny s podehnutým a prošitým okrajem na dvounitném stroji s vázaným stehem.

### 3. Materiál

K výrobě trička je použitý materiál – jedolící pletenina ve složení: 100 % bavlna, gramáž: min. 180 g/m<sup>2</sup>, barva: středně modrá Pantone 17-4037 TP.

Patent – průkrčník – žebro 1:1, ve složení: cca 97% bavlna/3% elastan, gramáž: min.130 g/m<sup>2</sup>, barva: středně modrá jako základní úplet.

### 4. Šití

Střihání, šití a záložky:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným zapožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

při strojovém šití: 5+/-1 steh

ozdobné šití: 3 stehy

Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**PODNIKOVÁ NORMA**  
**VS 2.2 Tričko modré KR „V“ pro mladistvé**  
**odsouzené**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 3/5

## 5. Značení výrobků

Každý výrobek se značí textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou na n uvedeny tyto údaje:

- název dodavatele
- identifikace výrobku (číselné označení určené dodavatelem)
- označení velikosti
- materiálové složení výrobku
- jakost výrobku
- symboly ošetřování
- měsíc a rok výroby

Textilní etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Orientační symboly ošetřování:



Výrobek se dodává v 1. jakosti. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům ČSN 80 7010, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.

## 6. Balení pro distribuci a skladování


Trička se balí: 1 ks do PE sáčku s označením: Název výrobku

40 ks triček se balí do jednoho 5-ti vrstvého kartónu s označením:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc/rok výroby
- brutto váha
- netto váha
- číslo kartónu



## 7. Technický nákres



## 8. Velikostní tabulka

MÍSTO MĚŘENÍ	VELIKOST						
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
1. Šířka pod průramky	44	48	52	56	60	64	67
2. ½ dolní šíře rukávu	19	20	20	21	21	22	23
3. Délka náramenice	13	15	17	19	21	22	23
4. Zadní délka trička	64	66	69	72	75	78	81
5. Délka rukávu	21	22	22	23	23	24	25
6. Šířka rukávu v podpaží	23	24	24	25	25	26	27

Tolerance: dle ČSN 80 5004:

- rozměr +/- 5%
- hmotnost +/- 8%
- rozměr po 1 praní +/- 5%

## 9. Velikostní sortiment

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
----	---	---	---	----	-----	------

### III. Související normy

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Společné ustanovení.
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetřování.
ČSN 80 0863	Zjištění hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864	Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0880	Zjištění hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5003	Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005	Pletené oděvy. Klasifikace.
ČSN 80 2151	Šicí nitě. Společná ustanovení

### IV. Přílohy

Přílohy jsou připojeny.

**Vítex CZ a.s.**  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**PODNIKOVÁ NORMA**  
**VS 2.3 Tričko šedý melír KR „O“ pro**  
**odsouzené**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 1/5

**Číselné označení tohoto výrobku : VS 2.3**

Obsah:

- I. Všeobecně
- II. Technické požadavky
  - 1. Základní popis výrobku
  - 2. Konfekční zpracování
  - 3. Materiál
  - 4. Šití
  - 5. Značení výrobků
  - 6. Balení pro distribuci a skladování
  - 7. Technický nákres
  - 8. Velikostní tabulka
  - 9. Velikostní sortiment
- III. Související normy
- IV. Přílohy
  - 1. Materiálový list základního materiálu

Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

PODNIKOVÁ NORMA  
VS 2.3 Tričko šedý melír KR „O“ pro  
odsouzené

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 2/5

## I. Všeobecně

Tato podniková norma platí pro Tričko šedý melír KR „O“ pro odsouzené.

Výrobek je určen k celodennímu nošení.

Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání .

## II. Technické požadavky

### 1. Základní popis výrobku

Tričko s krátkým rukávem má průkrčník do „O“ s lemem vysokým 2,7 cm – vazba žebro 1:1 s příměsí elastanu. Základní pletenina je v polokulaté vazbě INTERLOK ze směsové příze Rukáv je bez lemu s přinechanou záložkou proštepovanou třínitým stehem s roztečí 3 mm.

### 2. Konfekční zpracování

**Přední díly (PD) a zadní díl (ZD)** – jsou hladké, jejich boční záložky jsou obnitkovány a jsou bez rozparků. Spodní okraj má záložku cca 27 mm širokou a prošitou pětinitým overlockem s třínitým štepem s roztečí 3 mm z lící strany. Ramenní záložky jsou rovněž prošity naplocho pětinitým overlockem s ozdobným prošitím.

**Rukávy** - jsou hladké jednošvové s cca 27 mm širokou záložkou spodního okraje prošitou pětinitým overlockem s třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průramků rukávů jsou rovněž obnitkovány naplocho pětinitým overlockem s třínitým ozdobným štepem s roztečí 3 mm.

**Průkrčník** – do průkrčníku je všitý dvojitý lem 27 mm široký – žebro 1:1 s příměsí elastanu, který je ve středu předního dílu odšitý do špičky. Záložka průkrčníku PD je obnitkována naplocho pětinitým overlockem s ozdobným třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průkrčníku ZD jsou začištěny našitím tenké podsádky z proužku hladké jednolící pleteniny s podehnutým a prošitým okrajem na dvounitném stroji s vázaným stehem.

### 3. Materiál

K výrobě trička je použitý materiál – oboulící polokulatá pletenina ve složení: 85 % bavlna/15 % viskoza, gramáž: min. 190 g/m<sup>2</sup>, barva: šedá-melange.

Patent – průkrčník – žebro 1:1, ve složení: cca 90% bavlna/10% elastan, gramáž: min.180 g/m<sup>2</sup>, barva: šedá-melange jako základní úplet.

### 4. Šití

Střihání, šití a záložky:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným zapožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

při strojovém šití: 5+/-1 steh

ozdobné šití: 3 stehy

Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**PODNIKOVÁ NORMA**  
**VS 2.3 Tričko šedý melír KR „O“ pro**  
**odsouzené**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 3/5

## 5. Značení výrobků

Každý výrobek se značí textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou na n uvedeny tyto údaje:

- název dodavatele
- identifikace výrobku (číselné označení určené dodavatelem)
- označení velikosti
- materiálové složení výrobku
- jakost výrobku
- symboly ošetřování
- měsíc a rok výroby

Textilní etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Orientační symboly ošetřování:



Výrobek se dodává v 1. jakosti. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům ČSN 80 7010, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.


## 6. Balení pro distribuci a skladování

Trička se balí: 1 ks do PE sáčku s označením: Název výrobku

30 ks triček se balí do jednoho 5-ti vrstvého kartónu s označením:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc/rok výroby
- brutto váha
- netto váha
- číslo kartónu

## 7. Technický nákres



## 8. Velikostní tabulka

MÍSTO MĚŘENÍ	VELIKOST					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
1. Šířka pod průramky	48	52	56	60	64	67
2. 1/2 dolní šíře rukávu	20	20	21	21	22	23
3. Délka náramenice	15	17	19	21	22	23
4. Zadní délka trička	66	69	72	75	78	81
5. Délka rukávu	22	22	23	23	24	25

Tolerance: dle ČSN 80 5004:

- rozměr +/- 5%
- hmotnost +/- 8%
- rozměr po 1 praní +/- 5%

## 9. Velikostní sortiment

S	M	L	XL	XXL	XXXL
---	---	---	----	-----	------

### III. Související normy

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Společné ustanovení.
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetřování.
ČSN 80 0863	Zjištění hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864	Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0880	Zjištění hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5003	Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005	Pletené oděvy. Klasifikace.
ČSN 80 2151	Šicí nitě. Společná ustanovení

### IV. Přílohy

Přílohy jsou připojeny.

**Vítex CZ a.s.**  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**PODNIKOVÁ NORMA**  
**VS 2.4 Tričko šedý melír DR „O“ pro**  
**odsouzené**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 1/5

**Číselné označení tohoto výrobku : VS 2.4**

Obsah:

- I. Všeobecně
- II. Technické požadavky
  - 1. Základní popis výrobku
  - 2. Konfekční zpracování
  - 3. Materiál
  - 4. Šití
  - 5. Značení výrobků
  - 6. Balení pro distribuci a skladování
  - 7. Technický nákres
  - 8. Velikostní tabulka
  - 9. Velikostní sortiment
- III. Související normy
- IV. Přílohy
  - 1. Materiálový list základního materiálu



## I. Všeobecně

Tato podniková norma platí pro Tričko šedý melír DR „O“ pro odsouzené.

Výrobek je určen k celodennímu nošení.

Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání .

## II. Technické požadavky

### 1. Základní popis výrobku

Tričko s dlouhým rukávem má průkrčník do „O“ s lemem vysokým 2,7 cm – vazba žebro 1:1 s příměsí elastanu, základní pletenina je v polokulaté vazbě INTERLOK ze směsové příze. Základní díly jsou hladké, jednodílné s třínitým štepováním s roztečí 3 mm.

Rukávy jsou ukončeny lemem vysokým 4,5 cm ve vazbě žebro 1 : 1 s příměsí elastanu.

### 2. Konfekční zpracování

**Přední díly (PD) a zadní díl (ZD)** – jsou hladké, jejich boční záložky jsou obnitkovány a jsou bez rozparků.

Spodní okraj má záložku cca 27 mm širokou a prošitou pětinitým overlockem s třínitým štepem s roztečí 3 mm z lící strany. Ramenní záložky jsou rovněž prošity naplocho pětinitým overlockem s ozdobným prošitím.

**Rukávy dlouhé** - jsou hladké jednošvové. Rukáv má v dolním okraji našitý dvojitý lem vysoký 4,5 cm ve vazbě žebro 1 : 1 s příměsí elastanu. Záložky průramků rukávů jsou rovněž obnitkovány naplocho pětinitým overlockem s třínitým ozdobným štepem s roztečí 3 mm.

**Průkrčník** – do průkrčníku je všitý dvojitý lem 27 mm široký – žebro 1:1 s příměsí elastanu, který je ve středu předního dílu odšitý do špičky. Záložka průkrčníku PD je obnitkována naplocho pětinitým overlockem s ozdobným třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průkrčníku ZD jsou začištěny našitím tenké podsádky z proužku hladké jednodílné pleteniny s podehnutým a prošitým okrajem na dvounitném stroji s vázaným stehem.

### 3. Materiál

K výrobě trička je použitý materiál – oboulícni polokulatá pletenina ve složení: 85 % bavlna/15 % viskoza, gramáž: min. 190 g/m<sup>2</sup>, barva: šedá-melange.

Patent – průkrčník a rukávové lemy – žebro 1:1, ve složení: cca 90% bavlna/10% elastan, gramáž: min.180 g/m<sup>2</sup>, barva: šedá-melange jako základní úplet.

### 4. Šití

Střihání, šití a záložky:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným zapožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

při strojovém šití: 5+/-1 steh

ozdobné šití: 3 stehy

Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**PODNIKOVÁ NORMA**  
**VS 2.4 Tričko šedý melír DR „O“ pro**  
**odsouzené**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 3/5

### 5. Značení výrobků

Každý výrobek se značí textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou na n uvedeny tyto údaje:

- název dodavatele
- identifikace výrobku (číselné označení určené dodavatelem)
- označení velikosti
- materiálové složení výrobku
- jakost výrobku
- symboly ošetřování
- měsíc a rok výroby
- 

Textilní etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Orientační symboly ošetřování:



Výrobek se dodává v 1. jakosti. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům ČSN 80 7010, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.


### 6. Balení pro distribuci a skladování

Trička se balí: 1 ks do PE sáčku s označením: Název výrobku

30 ks triček se balí do jednoho 5-ti vrstvého kartónu s označením:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc/rok výroby
- brutto váha
- netto váha
- číslo kartónu

## 7. Technický nákres



## 8. Velikostní tabulka

MÍSTO MĚŘENÍ	VELIKOST					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
1. Šířka pod průramky	48	52	56	60	64	67
2. Šířka průkrčníku	18	18	19	19	19	20
3. Zadní délka	66	69	72	75	78	81
4. Délka rukávu včetně lemu	58	60	62	64	66	68
5. Šířka rukávu v průramku	21	22	23	24	25	26
Výška lemu v průkrčníku	2,7					
Výška lemu rukávu	4,5					

Tolerance: dle ČSN 80 5004:

- rozměr +/- 5%
- hmotnost +/- 8%
- rozměr po 1 praní +/- 5%

## 9. Velikostní sortiment

S	M	L	XL	XXL	XXXL
---	---	---	----	-----	------

### III. Související normy

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Společné ustanovení.
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetřování.
ČSN 80 0863	Zjištění hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864	Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0880	Zjištění hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5003	Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005	Pletené oděvy. Klasifikace.
ČSN 80 2151	Šicí nitě. Společná ustanovení

### IV. Přílohy

Přílohy jsou připojeny.

**Vítex CZ a.s.**  
Na Zahradkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**PODNIKOVÁ NORMA**  
**VS 2.5 Tričko bílé KR „O“ pro kuchaře**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 1/5

**Číselné označení tohoto výrobku : VS 2.5**

Obsah:

- I. Všeobecně
- II. Technické požadavky
  - 1. Základní popis výrobku
  - 2. Konfekční zpracování
  - 3. Materiál
  - 4. Šití
  - 5. Značení výrobků
  - 6. Balení pro distribuci a skladování
  - 7. Technický nákres
  - 8. Velikostní tabulka
  - 9. Velikostní sortiment
- III. Související normy
- IV. Přílohy
  - 1. Materiálový list základního materiálu

## I. Všeobecně

Tato podniková norma platí pro Tričko bílé „O“ pro kuchaře.

Výrobek je určen k celodennímu nošení.

Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání.

## II. Technické požadavky

### 1. Základní popis výrobku

Tričko s krátkým rukávem má průkrčník do „O“ s lemem vysokým 2,7 cm – vazba žebro 1:1 s příměsí elastanu, základní pletenina je jednolící hladká z bavlněné příze. Základní díly jsou hladké, jednoduché s třínitým štepováním s roztečí 3 mm.

Rukáv je bez lemu s přinechanou záložkou proštepovanou třínitým stehem s roztečí 3 mm.

### 2. Konfekční zpracování

**Přední díly (PD) a zadní díl (ZD)** – jsou hladké, jejich boční záložky jsou obnitkovány a jsou bez rozparků. Spodní okraj má záložku cca 27 mm širokou a prošitou pětinitým overlockem s třínitým štepem s roztečí 3 mm z lící strany. Ramenní záložky jsou rovněž prošity naplocho pětinitým overlockem s ozdobným prošitím.

**Rukávy krátké** - jsou hladké jednošvové s cca 27 mm širokou záložkou spodního okraje prošitou pětinitým overlockem s třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průramků rukávů jsou rovněž obnitkovány naplocho pětinitým overlockem s třínitým ozdobným štepem s roztečí 3 mm.

**Průkrčník** – do průkrčníku je všitý dvojitý lem 27 mm široký – žebro 1:1 s příměsí elastanu. Záložka průkrčníku PD je obnitkována naplocho pětinitým overlockem s ozdobným třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průkrčníku ZD jsou začištěny našitím tenké podsádky z proužku hladké jednolící pleteniny s podehnutým a prošitým okrajem na dvounitném stroji s vázaným stehem.

### 3. Materiál

K výrobě trička je použitý materiál – jednolící pletenina ve složení: 100 % bavlna, gramáž: min. 160 g/m<sup>2</sup>, barva: bílá.

Patent – průkrčník – žebro 1:1, ve složení: cca 97% bavlna/3% elastan, gramáž: min.130 g/m<sup>2</sup>, barva: bílá jako základní úplet.

### 4. Šití

Střihání, šití a záložky:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným zapožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

při strojovém šití: 5+/-1 steh

ozdobné šití: 3 stehy

## 5. Značení výrobků

Každý výrobek se značí textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou na n uvedeny tyto údaje:

- název dodavatele
- identifikace výrobku (číselné označení určené dodavatelem)
- označení velikosti
- materiálové složení výrobku
- jakost výrobku
- symboly ošetřování
- měsíc a rok výroby

Textilní etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Orientační symboly ošetřování:



Výrobek se dodává v 1. jakosti. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům ČSN 80 7010, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.


## 6. Balení pro distribuci a skladování

Trička se balí: 1 ks do PE sáčku s označením: Název výrobku

50 ks triček se balí do jednoho 5-ti vrstvého kartónu s označením:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc/rok výroby
- brutto váha
- netto váha
- číslo kartónu

## 7. Technický náčrt



## 8. Velikostní tabulka

MÍSTO MĚŘENÍ	VELIKOST					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
1. Šířka pod průramky	48	52	56	60	64	67
2. 1/2 dolní šíře rukávu	20	20	21	21	22	23
3. Délka náramenice	15	17	19	21	22	23
4. Zadní délka trička	66	69	72	75	78	81
5. Délka rukávu	22	22	23	23	24	25

Tolerance: dle ČSN 80 5004:

- rozměr +/- 5%
- hmotnost +/- 8%
- rozměr po 1 praní +/- 5%

## 9. Velikostní sortiment

S	M	L	XL	XXL	XXXL
---	---	---	----	-----	------



### III. Související normy

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Společné ustanovení.
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetřování.
ČSN 80 0863	Zjištění hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864	Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0880	Zjištění hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5003	Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005	Pletené oděvy. Klasifikace.
ČSN 80 2151	Šicí nitě. Společná ustanovení

### IV. Přílohy

Přílohy jsou připojeny.

Číselné označení tohoto výrobku : VS 2.6

Obsah:

- I. Všeobecně
- II. Technické požadavky
  - 1. Základní popis výrobku
  - 2. Konfekční zpracování
  - 3. Materiál
  - 4. Šití
  - 5. Značení výrobků
  - 6. Balení pro distribuci a skladování
  - 7. Technický nákres
  - 8. Velikostní tabulka
  - 9. Velikostní sortiment
- III. Související normy
- IV. Přílohy
  - 1. Materiálový list základního materiálu

## I. Všeobecně

Tato podniková norma platí pro Mikinu zelenou pro obviněné.

Výrobek je určen k celodennímu nošení.

Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání .

## II. Technické požadavky

### 1. Základní popis výrobku

Mikina s dlouhým rukávem má průkrčník do „O“ s lemem vysokým 2,7 cm – vazba žebro 2:2 s příměsí elastanu, základní pletenina je výplňková jednolící ze směsové příze. Základní díly jsou hladké, jednodílné s třínitým štepováním s roztečí 3 mm.

Rukáv je jednodílný dlouhý ukončený lemem vysokým 6 cm ve vazbě žebro 2:2 s příměsí elastanu, stejně jako dolní okraj předního a zadního dílu.

### 2. Konfekční zpracování

**Přední díly (PD) a zadní díl (ZD)** – jsou hladké, jejich boční záložky jsou obnitkovány. Zadní díl pod průkrčníkem má podsádku, na které je našita textilní etiketa. Spodní okraj je ukončen lemem cca 6 cm vysokým ze zdvojeného obou lícního úpletu vazbě žebro 2:2 s příměsí elastanu. Ramenní záložky jsou prošity naplocho pětinitým overlockem s ozdobným prošitím.

**Rukávy dlouhé** - jsou hladké jednošvové. Rukávy mají v dolním okraji našitý dvojitý lem vysoký cca 6 cm ve vazbě žebro 2 : 2 s příměsí elastanu. Záložky průramků rukávů jsou rovněž obnitkovány naplocho pětinitým overlockem s třínitým ozdobným štepem s roztečí 3 mm.

**Průkrčník** – do průkrčníku je všitý dvojitý lem 27 – 30 mm široký – žebro 2:2 s příměsí elastanu. Záložka průkrčníku PD je obnitkována naplocho pětinitým overlockem s ozdobným třínitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průkrčníku ZD jsou začištěny našitím tenké podsádky z proužku hladké jednolící pleteniny s podehnutým a prošitým okrajem na dvounitném stroji s vázaným stehem.

### 3. Materiál

K výrobě mikiny je použitý materiál – jednolící výplňková pletenina, z rubu počesaná,

ve složení: 65 % bavlna/35 % polyester, gramáž: min. 300 g/m<sup>2</sup>, barva: zelená Pantone 350 C

Patent – průkrčník – žebro 2:2, ve složení: cca 97% bavlna/3% elastan, gramáž: min. 130 g/m<sup>2</sup>, barva: zelená jako základní úplet.

### 4. Šití

Střihání, šití a záložky:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným zapošitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

při strojovém šití: 5+/-1 steh

ozdobné šití: 3 stehy

## 5. Značení výrobků

Každý výrobek se značí textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou na ní uvedeny tyto údaje:

- název dodavatele
- identifikace výrobku (číselné označení určené dodavatelem)
- označení velikosti
- materiálové složení výrobku
- jakost výrobku
- symboly ošetřování
- měsíc a rok výroby

Textilní etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Orientační symboly ošetřování:



Výrobek se dodává v 1. jakosti. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům ČSN 80 7010, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.


## 6. Balení pro distribuci a skladování

Trička se balí: 1 ks do PE sáčku s označením: Název výrobku

20 ks mikin se balí do jednoho 5-ti vrstvého kartónu s označením:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc/rok výroby
- brutto váha
- netto váha
- číslo kartónu

## 7. Technický náčrt



## 8. Velikostní tabulka

MÍSTO MĚŘENÍ	VELIKOST						
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A Šířka pod průramky	50	54	58	62	66	70	74
D Šířka průkrčníku	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5
B Zadní délka	60	64	68	72	76	80	84
C Délka rukávu včetně lemu	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70
E Šířka rukávu v podpaží	23	24	25	26	27	28	29
Výška lemu v průkrčníku	2,7 - 3						
F Výška lemu rukávů a dolního okraje	6						

Tolerance: dle ČSN 80 5004:

- rozměr +/- 5%
- hmotnost +/- 8%
- rozměr po 1 praní +/- 5%

## 9. Velikostní sortiment

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
----	---	---	---	----	-----	------

### III. Související normy

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Společné ustanovení.
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetřování.
ČSN 80 0863	Zjištění hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864	Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0880	Zjištění hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5003	Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005	Pletené oděvy. Klasifikace.
ČSN 80 2151	Šicí nitě. Společná ustanovení

### III. Přílohy

Přílohy jsou připojeny.

**Číselné označení tohoto výrobku : VS 2.7**

Obsah:

- I. Všeobecně
- II. Technické požadavky
  - 1. Základní popis výrobku
  - 2. Konfekční zpracování
  - 3. Materiál
  - 4. Šití
  - 5. Značení výrobků
  - 6. Balení pro distribuci a skladování
  - 7. Technický nákres
  - 8. Velikostní tabulka
  - 9. Velikostní sortiment
- III. Související normy
- IV. Přílohy
  - 1. Materiálový list základního materiálu

## I. Všeobecně

Tato podniková norma platí pro Mikinu modrou pro mladistvé odsouzené.

Výrobek je určen k celodennímu nošení.

Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání .

## II. Technické požadavky

### 1. Základní popis výrobku

Mikina s dlouhým rukávem má průkrčník do „O“ s lemem vysokým 2,7 cm – vazba žebro 2:2 s příměsí elastanu, základní pletenina je výplňková jednolící ze směsové příze. Základní díly jsou hladké, jednodílné s třinitým štepováním s roztečí 3 mm.

Rukáv je jednodílný dlouhý ukončený lemem vysokým 6 cm ve vazbě žebro 2:2 s příměsí elastanu, stejně jako dolní okraj předního a zadního dílu.

### 2. Konfekční zpracování

**Přední díly (PD) a zadní díl (ZD)** – jsou hladké, jejich boční záložky jsou obnitkovány. Zadní díl pod průkrčníkem má podsádku, na které je našita textilní etiketa. Spodní okraj je ukončen lemem cca 6 cm vysokým ze zdvojeného obou lícního úpletu vazbě žebro 2:2 s příměsí elastanu. Ramenní záložky jsou prošity naplocho pětinitým overlockem s ozdobným prošitím.

**Rukávy dlouhé** - jsou hladké jednošvové. Rukávy mají v dolním okraji našitý dvojitý lem vysoký cca 6 cm ve vazbě žebro 2 : 2 s příměsí elastanu. Záložky průramků rukávů jsou rovněž obnitkovány naplocho pětinitým overlockem s třinitým ozdobným štepem s roztečí 3 mm.

**Průkrčník** – do průkrčníku je všitý dvojitý lem 27 – 30 mm široký – žebro 2:2 s příměsí elastanu. Záložka průkrčníku PD je obnitkována naplocho pětinitým overlockem s ozdobným třinitým štepem s roztečí 3 mm. Záložky průkrčníku ZD jsou začištěny našitím tenké podsádky z proužku hladké jednolící pleteniny s podehnutým a prošitým okrajem na dvounitném stroji s vázaným stehem.

### 3. Materiál

K výrobě mikiny je použitý materiál – jednolící výplňková pletenina, z rubu počesaná, ve složení: 65 % bavlna/35 % polyester, gramáž: min. 300 g/m<sup>2</sup>, barva:

- středně modrá Pantone 17- 4037 TP

Patent – průkrčník – žebro 2:2, ve složení: cca 97% bavlna/3% elastan, gramáž: min. 130 g/m<sup>2</sup>, barva: středně modrá jako základní úplet.

### 4. Šití

Střihání, šití a záložky:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným zapožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

při strojovém šití: 5+/-1 steh

ozdobné šití: 3 stehy



## 5. Značení výrobků

Každý výrobek se značí textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou na n uvedeny tyto údaje:

- název dodavatele
- identifikace výrobku (číselné označení určené dodavatelem)
- označení velikosti
- materiálové složení výrobku
- jakost výrobku
- symboly ošetřování
- měsíc a rok výroby

Textilní etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Orientační symboly ošetřování:



Výrobek se dodává v 1. jakosti. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům ČSN 80 7010, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.


## 6. Balení pro distribuci a skladování

Trička se balí: 1 ks do PE sáčku s označením: Název výrobku

20 ks mikin se balí do jednoho 5-ti vrstvého kartónu s označením:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc/rok výroby
- brutto váha
- netto váha
- číslo kartónu

## 7. Technický nákres



## 8. Velikostní tabulka

MÍSTO MĚŘENÍ	VELIKOST						
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A Šířka pod průmky	50	54	58	62	66	70	74
D Šířka průkrčníku	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5
B Zadní délka	60	64	68	72	76	80	84
C Délka rukávu včetně lemu	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70
E Šířka rukávu v podpaží	23	24	25	26	27	28	29
Výška lemu v průkrčníku	2,7- 3						
F Výška lemu rukávů a dolního okraje	6						

Tolerance: dle ČSN 80 5004:

- rozměr +/- 5%
- hmotnost +/- 8%
- rozměr po 1 praní +/- 5%

## 9. Velikostní sortiment

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
----	---	---	---	----	-----	------

### III. Související normy

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Společné ustanovení.
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetřování.
ČSN 80 0863	Zjištění hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864	Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0880	Zjištění hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5003	Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005	Pletené oděvy. Klasifikace.
ČSN 80 2151	Šicí nitě. Společná ustanovení

### IV. Přílohy

Přílohy jsou připojeny.

**Číselné označení tohoto výrobku : VS 2.8**

**Obsah:**

- I. Všeobecně
- II. Technické požadavky
  - 1. Základní popis výrobku
  - 2. Konfekční zpracování
  - 3. Materiál
  - 4. Šití
  - 5. Značení výrobků
  - 6. Balení pro distribuci a skladování
  - 7. Technický nákres
  - 8. Velikostní tabulka
  - 9. Velikostní sortiment
- III. Související normy
- IV. Přílohy
  - 1. Materiálový list základního materiálu

## I. Všeobecně

Tato podniková norma platí pro Rolák modrý pro mladistvé odsouzené.

Výrobek je určen k celodennímu nošení.

Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání .

## II. Technické požadavky

### 1. Základní popis výrobku

Rolák s dlouhým rukávem z jednolícího hladkého úpletu. V průkrčníku a v dolním okraji rukávů je všit dvojitý pružný úplet s příměsí elastanu. Spodní okraj je podehnutý a ukončený dvoujehlovým spodem krycím stehem. Švy průramků, manžet a průkrčníku jsou vypracovány naplocho a zpevněny dvoujehlovým stehem.

### 2. Konfekční zpracování

**Přední díly (PD) a zadní díl (ZD)** – jsou hladké, jejich boční záložky jsou obnitkovány. Spodní okraj má zákožku cca 27 mm a prošitou dvoujehlovým spodem krycím stehem s roztečí 5 mm z lící strany. Ramenní záložky jsou prošity naplocho s ozdobným prošitím.

**Rukávy dlouhé** - jsou hladké jednošvové. Rukávy mají v dolním okraji našitý dvojitý úplet vysoký cca 60 mm ve vazbě žebro 1:1 s příměsí elastanu. Záložky průramků rukávů a spodního okraje jsou rovněž prošity dvoujehlovým spodem krycím stehem s roztečí 5 mm z lící strany.

**Průkrčník** – do průkrčníku je všitý dvojitý lem 115 mm široký – žebro 1:1 s příměsí elastanu. Záložka průkrčníku je obnitkována naplocho dvoujehlovým spodem krycím stehem s roztečí 5 mm z lící strany.

### 3. Materiál

K výrobě roláku je použitý materiál jednolící pletenina, ve složení: 100 % bavlna, gramáž: min. 180 g/m<sup>2</sup>, barva: středně modrá Pantone 17-4037 TP.

Patent – průkrčník – žebro 1:1, ve složení: cca 97% bavlna/3% elastan, gramáž: min. 130 g/m<sup>2</sup>, barva: středně modrá jako základní úplet.

### 4. Šití

Střihání, šití a záložky:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným zapožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

při strojovém šití: 5+/-1 steh

ozdobné šití: 3 stehy

Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**PODNIKOVÁ NORMA**  
**VS 2.8 Rolák modrý pro mladistvé**  
**odsouzené**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 3/5

## 5. Značení výrobků

Každý výrobek se značí textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou na n uvedeny tyto údaje:

- název dodavatele
- identifikace výrobku (číselné označení určené dodavatelem)
- označení velikosti
- materiálové složení výrobku
- jakost výrobku
- symboly ošetřování
- měsíc a rok výroby

Textilní etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Orientační symboly ošetřování:



Výrobek se dodává v 1. jakosti. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům ČSN 80 7010, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.

## 6. Balení pro distribuci a skladování

Trička se balí: 1 ks do PE sáčku s označením: Název výrobku

30 ks roláků se balí do jednoho 5-ti vrstvého kartónu s označením:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc/rok výroby
- brutto váha
- netto váha
- číslo kartónu

### 7. Technický nákres



### 8. Velikostní tabulka

MÍSTO MĚŘENÍ	VELIKOST						
	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
1 Šířka pod průramky	48	51	54	57	60	63	65
2 Zadní délka	68	70	72	74	76	77,5	79
3 Délka náramnice	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
4 Délka rukávu včetně lemu	55	57	59	61	63	65	67
5 Šířka rukávu v podpaží	22	22	22	23	23	24	25
6 Výška lemu v průkrčníku - roláku	11,5						
7 Výška lemu rukávů a dolního okraje	6						

Tolerance: dle ČSN 80 5004:

- rozměr +/- 5%
- hmotnost +/- 8%
- rozměr po 1 praní +/- 5%

### 9. Velikostní sortiment

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
----	---	---	---	----	-----	------

### III. Související normy

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Společné ustanovení.
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetřování.
ČSN 80 0863	Zjištění hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864	Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0880	Zjištění hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5003	Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005	Pletené oděvy. Klasifikace.
ČSN 80 2151	Šicí nitě. Společná ustanovení

### IV. Přílohy

Přílohy jsou připojeny.



Číselné označení tohoto výroku : VS 2.9

Obsah:

- I. Všeobecně
- II. Technické požadavky
  - 1. Základní popis výrobku
  - 2. Konfekční zpracování
  - 3. Materiál
  - 4. Šití
  - 5. Značení výrobků
  - 6. Balení pro distribuci a skladování
  - 7. Technický nákres
  - 8. Velikostní tabulka
  - 9. Velikostní sortiment
- III. Související normy
- IV. Přílohy
  - 1. Materiálový list základního materiálu

## I. Všeobecně

Tato podniková norma platí pro Nátělník bílý.

Výrobek je určen k celodennímu nošení.

Norma uvádí požadavky pro výrobu, značení, zkoušení, třídění, balení a dodávání .

## II. Technické požadavky

### 1. Základní popis výrobku

Nátělník bez rukávů, základní pletenina je jedolící hladká z bavlněné příze. Základní díly jsou hladké.

### 2. Konfekční zpracování

**Přední díly (PD) a zadní díl (ZD)** – jsou hladké, jejich boční záložky jsou obnitkovány a jsou bez rozparků.

Spodní okraj má záložku cca 27 mm širokou a prošitou pětinitným overlockem s třinitným štepem s roztečí 3 mm z lící strany.

Ramenní záložky jsou rovněž prošity naplocho pětinitným overlockem s ozdobným prošitím..

**Průramky a průkrčník** jsou olemovány lemem ze základního materiálu - konečná šíře 0,7 - 1 cm.

### 3. Materiál

K výrobě nátělníku je použitý materiál – jedolící pletenina ve složení: 100 % bavlna, gramáž: min. 160 g/m<sup>2</sup>, barva bílá.

### 4. Šití

Střihání, šití a záložky:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným zapožitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

při strojovém šití: 5+/-1 steh

ozdobné šití: 3 stehy

## 5. Značení výrobků

Každý výrobek se značí textilní etiketou, která je všita do zadního průkrčníkového švu a jsou na ní uvedeny tyto údaje:

- název dodavatele
- identifikace výrobku (číselné označení určené dodavatelem)
- označení velikosti
- materiálové složení výrobku
- jakost výrobku
- symboly ošetřování
- měsíc a rok výroby

Textilní etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Orientační symboly ošetřování:



Výrobek se dodává v 1. jakosti. Hotové výrobky musí odpovídat požadavkům ČSN 80 7010, těmto technickým podmínkám a referenčnímu vzorku.


## 6. Balení pro distribuci a skladování

Trička se balí: 1 ks do PE sáčku s označením: Název výrobku

50 ks triček se balí do jednoho 5-ti vrstvého kartónu s označením:

- výrobce
- název výrobku
- počet kusů
- měsíc/rok výroby
- brutto váha
- netto váha
- číslo kartónu

### 7. Technický náčrt



### 8. Velikostní tabulka

MÍSTO MĚŘENÍ	VELIKOST					
	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Šířka pod prúramky B	48	52	56	60	64	67
Zadní délka A	66	69	72	75	78	81

Tolerance: dle ČSN 80 5004:

- rozměr +/- 5%
- hmotnost +/- 8%
- rozměr po 1 praní +/- 5%

### 9. Velikostní sortiment

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
----	---	---	---	----	-----	------

### III. Související normy

ČSN 80 5004	Pletené kusové výrobky. Společné ustanovení.
ČSN EN ISO 3758	Textilie. Symboly ošetřování.
ČSN 80 0863	Zjištění hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864	Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0880	Zjištění hustoty stehů poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 5008	Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5003	Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005	Pletené oděvy. Klasifikace.
ČSN 80 2151	Šicí nitě. Společná ustanovení

### IV. Přílohy

Přílohy jsou připojeny.

**Vítex CZ a.s.**  
Na Zahradkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**Seznam příloh - část 2.**  
**Trička a mikiny pro vězněné osoby**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 1/12

Příloha č.1

Materiálový list základního úpletu 100 % bavlna pro výrobky s číselným označením:

VS 2.5 - Tričko bílé pro kuchaře

VS 2.9 - Nátělník bílý

VS 2.10 - Nátělník černý

Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystrice pod Host.

Seznam příloh - část 2.  
Trička a mikiny pro vězněné osoby

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 2/12



MATERIÁLOVÝ LIST

Zadavatel: VITEX a.s.

Účel: prodej úpletu

Číslo úpletu: 7855

Vazba: jednobliční hladká

Charakteristika				Metoda měření
Materiál tol. ±3%	20 tex bavlna S + Z		100%	interní metoda dle ISO
Hmotnost, tol.-%+%	g/m2	160		ČSN EN 12127
Hustota / 1 cm ± 1ř-sl	počet	řádky 180	sloupky 140	ČSN EN 14 971
Šíře tol.	cm	min 156		ČSN EN 1773
Rozměrové změny	60°C	%	šířka ± 2%      délka ± 2%	ČSN EN ISO 6330
	.....°C	%	šířka              délka	
Stáčení po praní	%	0		interní metoda
Stálost vybarvení	Číslo barev:	Bílá / černá		
	60°C.....	st.	4/4	ČSN EN ISO105-C06
	voda	st.	4/4	ČSN EN ISO105-E01
	pot A	st.	4/4	ČSN EN ISO 105-E04
	K	st.	4/4	
	otěr s	st.	4-5	ČSN EN ISO 105-X12
	m	st.	4	
	ch.čist.	st.	4-5	ČSN EN ISO 105-D01
světlo	st.	-	ČSN EN ISO 105-B02	
Formaldehyd	ppm	max.75 ppm		ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	jed pH	4-7,5		ČSN EN ISO 3071

Certifikáty:

Visačka:

Doplňkový úplet

Úplet-číslo

Úplet lem 1 : 1 ba/elastan-220g/m2

Číslo partie

Etiketa : 100%ba

Barva

Číslo kuponu/počet

Brutto m

Netto m

Symbole ošetření:



Bonifikace:

Kg:

Hmotnost kuponu:

Délka kuponu:

Datum

Poznámka:

Datum: 22.10.2018

Razítko:

**jitex**  
COMFORT s. r. o.  
U Vodárny 1506, 397 01 Písek  
DIČ: CZ 25100255

Podpis:

**Vítex CZ a.s.**  
Na Zahradkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**Seznam příloh - část 2.**  
**Trička a mikiny pro vězněné osoby**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 3/12

Materiálový list základního úpletu 85 % bavlna 15% viskoza pro výrobky s číselným označením:

VS 2.3 - Tričko šedý melír krátký rukáv „O“ pro odsouzené

VS 2.4 - Tričko šedý melír dlouhý rukáv „O“ pro odsouzené



Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

Seznam příloh - část 2.  
Trička a mikiny pro vězněné osoby

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 4/12



MATERIÁLOVÝ LIST

Zadavatel: VITEX a.s

Účel: prodej úpletu v metráži

Číslo úpletu: 7860/melé Vazba: jedolící hladká

Charakteristika				Metoda měření
Materiál	ba 25/1 tex ba / Vs / Vsbar - melé	85 Černý Vs - 15%		interní metoda dle ISO
Hmotnost, tol.-8%+6%	g/m2	190		ČSN EN 12127
Hustota / 1 cm ± 1ř-sl	počet	řádky 17 sloupky 14		ČSN EN 14971
Šíře tol.	cm	min 186		ČSN EN 1773
Rozměrové změny	40°C	%	šířka ± 6% délka ± 6%	ČSN EN ISO 6330
		%		
Stáčení po praní	%	-		interní metoda
Stálost vybarvení	Číslo barev:	Praná - 0006		
	40°C	st.	3-4 / 3-4	ČSN EN ISO105-C06
	voda	st.	4/4	ČSN EN ISO105-E01
	pot A	st.	4/4	ČSN EN ISO 105-E04
	K	st.	4/4	ČSN EN ISO 105-X12
	oř s	st.	4	ČSN EN ISO 105-D01
	m	st.	4	ČSN EN ISO 105-B02
	ch.čist.	st.	4	ČSN EN ISO 14184-1
Formaldehyd	ppm	max.75 ppm		ČSN EN ISO 3071
pH vodného výluhu	jed pH	4 -7,5		

Certifikáty:

Visačka:

Klasifikace, bonifikace :

Úplet-číslo :

Číslo partie :

Barva :

Číslo kuponu/počet :

Brutto m :

Netto m :

Symbole ošetření:

Bonifikace:

Kg:

Hmotnost kuponu:

Délka kuponu:

Datum

**Poznámka:** Nedílnou součástí Materiálového listu je JTX PN 6 / 99 – Užité hodnoty pletených výrobků

Datum: 20.10.2018

Razítko **jitex**  
comfort s.r.o.  
U Vodárny 1506, 397 01 Písek  
DIČ: CZ 25166255 ④

Podpis:  
Ing. Sobotka/Radek

**Vítex CZ a.s.**  
Na Zahradkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**Seznam příloh - část 2.**  
**Trička a mikiny pro vězněné osoby**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 5/12

Materiálový list základního úpletu 100% % bavlna pro výrobky s číselným označením:

VS 2.2 - Tričko modré KR „O“ pro mladistvé odsouzené

VS 2.8 - Rolák modrý pro mladistvé odsouzené



Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.


Seznam příloh - část 2.  
Trička a mikiny pro vězněné osoby

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 6/12

		MATERIÁLOVÝ LIST			
Zadavatel: VITEX CZ a. s.			Účel: prodej úpletu		
Číslo úpletu: 7027		Vazba: jednocitní úplet			
Charakteristika			Metoda měření		
Materiál tol. ±3%	ba čes „Z, S	100		interní metoda dle ISO	
Barva dle zadání					
Hmotnost, tol. ± 5%	g/m <sup>2</sup>	183		ČSN EN 12127	
Hustota / l cm ± 1ř-sl	počet	řádky 20	sloupky 15	ČSN 80 0868	
Šíře tol. -1+3 %	cm	150		ČSN EN 1773	
Rozměrové změny	40°C	%	Šířka max. ± 2%	délka max. ± 2%	ČSN EN ISO 6330
	.....°C	%	Šířka	délka	
Stáčení po prání	%	0%		interní metoda	
Stálost vybarvení	Číslo barev:	29946			
	40°C.....	st.	min 4-5/4-5		ČSN EN ISO105-C06
	voda	st.	min 4-5/4-5		ČSN EN ISO105-E01
	pot A	st.	min. 4-5/4-5		ČSN EN ISO 105-E04
	K	st.	min. 4-5/4-5		
	otěr s	st.	min.4		ČSN EN ISO 105-X12
	m	st.	min.4		
	žehlení za sucha	st.	min.4		ČSN EN ISO 105-X11
světlo	st.	min.4		ČSN EN ISO 105-B02	
Formaldehyd	ppm	Max.75ppm		ČSN EN ISO 14184-1	
pH vodního výluhu	jed pH	4-7,5		ČSN EN 1413	
Stálobarevnost ne světle (stupeň modré stupnice)	st	min. 5-6		ČSN EN ISO 105-B02	
Azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní arylaminy,	mg/kg	Při barvení a úpravě nepoužíváme zakázaná AZO- barviva		EN 14362-1	
Doplňkový materiál . Lem 1 : 1 – (3735)					
Materiálové složení – 98%bavlna / 2% elastan					
Hmotnost : 250g/m <sup>2</sup>					
Symboly ošetření: 					
Hmotnost kuponu: 15 kg					
Poznámka:					
Datum: 20.2. 2018		Razítko:		Podpis: Ing. Sobotka Rašek	

  
U Vodárny 1508, 397 01 Písek  
DIČ: CZ 25166255

**Vítex CZ a.s.**  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**Seznam příloh - část 2.**  
**Trička a mikiny pro vězněné osoby**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 7/12



JITEX Comfort s.r.o.  
U Vodárny 1506  
397 01 Písek

tel: 382 782 222  
fax: 382 782 343

e-mail [jitex@jitex.cz](mailto:jitex@jitex.cz)

registrace u KS v Č.B. , oddíl C , vložka 7301

Pan  
**Josef Janečka**  
VITEX a.s.  
Bystřice pod Hostýnem  
[josefjanecka@centrum.cz](mailto:josefjanecka@centrum.cz)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

VYŘIZUJE

DATUM A MÍSTO ODESLÁNÍ

Ing. Sobotka Radek

22.10. 2018

**Věc PROHLÁŠENÍ DODAVATELE**

Prohlašujeme, že úplety v materiálovém složení bavlna, ba/ Vs 7860, 7855, vyrobené v Jitex COMFORT s.r.o., dle testovaných parametrů , vypovídajících o zdravotní nezávadnosti

**nepředstavují zdravotní riziko**

a splňují na základě výsledků zkoušek a vystaveného protokolu č. COV/ 18 /174 v akreditované zkušební hygienické požadavky na výrobky pro děti do 3let stanovené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.února 2001,zákon č.258/2000 Sb. V platném znění a vyhlášky MZ ČRč.84/2001Sb.

Ing. Sobotka Radek  
Manažer prodeje Jitex COMFORT s.r.o.

**jitex**

comfort s.r.o.

U Vodárny 1506, 397 01 Písek  
DIČ: CZ 25166255

**Vítex CZ a.s.**  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**Seznam příloh - část 2.**  
**Trička a mikiny pro vězněné osoby**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 8/12

Materiálový list základního úpletu 65% bavlna 35% PES pro výrobky s číselným označením:

VS 2.1 - Tričko béžové KR „O“ pro obviněné

Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

Seznam příloh - část 2.  
Trička a mikiny pro vězněné osoby

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 9/12



MATERIÁLOVÝ LIST

Zadavatel: VITEX a.s.		Účel: prodej úpletu v metráži	
Číslo úpletu: 7789		Vazba: jednocícní	
Charakteristika			Metoda měření
Materiál tol. ±3%	65%ba35%polyester - 20/1 tex	bavlna 65%	interní metoda dle ISO
		polyester -35%	
Hmotnost, tol.-8%+6%	g/m2	200	ČSN EN 12127
Hustota / 1 cm ± 1ř-sl	počet	řádky 15 sloupky 14	ČSN EN 14971
Šíře tol.	cm	min 176	ČSN EN 1773
Rozměrové změny	40°C	%	šířka ± 6% délka ± 6%
	...95°C	%	šířka ± 8% délka ± 8%
Stáčení po praní	%	-	interní metoda
Stálost vybarvení	Číslo barev:	Dle zadání	
	40°C	st.	4 / 4
	95°C.....	st.	4 / 4
	voda	st.	4/4
	pot A	st.	4/4
	K	st.	4/4
	otěr s	st.	4
	m	st.	4
ch.čist.	st.	-	ČSN EN ISO 105-D01
m.voda	st.	-	ČSN EN ISO 105-E02
světlo	st.	-	ČSN EN ISO 105-B02
Formaldehyd	ppm	max.75 ppm	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	jed pH	4 -7,5	ČSN EN ISO 3071
Certifikáty:			<b>Visačka:</b>
Klasifikace, bonifikace :			<b>Úplet-číslo :</b>
			<b>Číslo partie :</b>
			<b>Barva :</b>
			<b>Číslo kuponu/počet :</b>
			<b>Brutto m :</b>
			<b>Netto m :</b>
Symboly ošetření:			<b>Bonifikace:</b>
			<b>Kg:</b>
Hmotnost kuponu:			
Délka kuponu:			<b>Datum</b>
<b>Poznámka:</b> Nedílnou součástí Materiálového listu je JTX PN 6 / 99 – Užité hodnoty pletených výrobků			
Datum: 13.11.2018		Razítko:	Podpis: Ing.Sobotka Radek

**jitex**  
COMFORT s.r.o.  
U Vodárny 1506, 397 01 Písek  
DIČ: CZ 25166255

**Vítex CZ a.s.**  
Na Zahradkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**Seznam příloh - část 2.**  
**Trička a mikiny pro vězněné osoby**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 10/12

Materiálový list základního úpletu 65% bavlna 35% PES pro výrobky s číselným označením:

VS 2.6 - Mikina modrá pro mladistvé odsouzené

VS 2.7 - Mikina pro mladistvé odsouzené

Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystrice pod Host.

Seznam příloh - část 2.  
Trička a mikiny pro vězněné osoby

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 11/12



MATERIÁLOVÝ LIST

Zákazník : VITEX a.s.					
Číslo úpletu: 6381		Vazba: jednocílní vzorová			
Charakteristika				Metoda měření	
Materiál tol. ±3%	ba/ PES česaná 29,5 tex				interní metoda dle ISO
	Ba/ PES česaná 20 tex				
	Polyester		35%		
bavlna		65%			
Hmotnost, tol. ± 5%	g/m <sup>2</sup>	305		ČSN EN 12127	
Hustota / 1 cm ± 1ř-sl	počet	řádky 21	sloupky 15	ČSN 80 0868	
Šíře tol. -1+3 %	cm	150		ČSN EN 1773	
Rozměrové změny	40°C	%	šířka max. ± 6%	délka max. ± 6%	ČSN EN ISO
	.....°C	%	šířka	délka	6330
Stáčení po praní	%	5 %		interní metoda	
Stálost vybarvení	Číslo barev:	Dle zadání odběratele			
	40°C	st.	4/4		ČSN EN ISO105-C06
	voda	st.	4/4		ČSN EN ISO105-E01
	pot A	st.	4/4		ČSN EN ISO
	K	st.	4/4		105-E04
	otěr s	st.	3-4		ČSN EN ISO
	m	st.	3-4		105-X12
	žehlení za sucha	st.	4		ČSN EN ISO 105-X11
světlo	st.	4		ČSN EN ISO 105-B02	
Formaldehyd	ppm	max.75ppm		ČSN EN ISO 14184-1	
pH vodného výluhu	jed pH	4-7,5		ČSN EN 1413	
Obsah aromatických aminů		Při výrobě nepoužíváme zakázaná AZO barviva			
Rezistance mezi dvěma body R <sub>p-p</sub> (Ú)	Ú	-		ČSN EN 61340-5-1	
Stanovení kovů ve vodách a vodních výluzích	mg/kg	vyhovuje		Metodika č. 100612 Zkušební laboratoř 1018.9	
Klasifikace, bonifikace, adjustace:					
Lem : 3940 –					
Symboly ošetření:					
<b>Poznámka:</b> Nedílnou součástí materiálového listu je JTX PN 6 / 99 – Užité hodnoty pletených výrobků					
Datum : 13.11 2018		 U Vodárny 1506, 397 01 Písek DIČ: CZ 25106255		Podpis : Sobotka R. Ing.	



Vítex CZ a.s.  
Na Zahrádkách 270  
768 61 Bystřice pod Host.

**Seznam příloh - část 2.**  
**Trička a mikiny pro vězněné osoby**

Vydání: 1

Změna: 0

Strana 12/12



Pan  
Josef Janečka  
VITEX a.s.  
Na Zahrádkách 270,  
768 61 Bystřice pod Hostýnem

JITEX Comfort s.r.o.  
U Vodárny 1506  
397 01 Písek

tel: 382 782 000  
e-mail: [poradna@jitex-comfort.cz](mailto:poradna@jitex-comfort.cz)  
registrace u KS v Č.B. , oddíl C , vložka 7301

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

VYŘIZUJE

DATUM A MÍSTO ODESLÁNÍ

Ing. Sobotka Radek

13.11. 2018

**Věc PROHLÁŠENÍ DODAVATELE**

Prohlašujeme, že úplety , v materiálovém složení 65% bavlna /40% polyester, vyrobený v Jitex COMFORT s.r.o., dle testovaných parametrů , vypovídajících o zdravotní nezávadnosti

**nepředstavují zdravotní riziko**

Dodávky výrobků odpovídají předpisům o recyklovatelnosti a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů a obalů. Při barvení a úpravě nepoužíváme zakázaná azo- barviva.

Ing. Sobotka Radek  
Manažer prodeje Jitex COMFORT s.r.o.

**jitex**  
comfort s.r.o.  
U Vodárny 1506, 397 01 Písek  
DIČ: CZ 25166255