

NÂVRH NA RESTAUROVÁNÍ

SOUBOŘ SÁDÈOVÝCH PLASTIK

P. KUTZERA

ZE SBÍREK MUZEA v BRUNTÁLE

PANNA MARIA
STAROZÁKONNÍ MUDRC I.
STAROZÁKONNÍ MUDRC II.

vypracoval :

MgA. Jakub Gajda, Ph.D.

akademický sochař a restaurátor

Studentská 1772, 708 00, Ostrava-Poruba

restaurator@jakub-gajda.com, j.gajda@seznam.cz

www.jakub-gajda.com

© 2019

1. STAV FRED RESTAUROVÁNÍM

U všech *m* dotčených soch je možné hovořit o identickém **znečištění** i počkození povrchu tónované sádry. Povrch sádrových odliatků, provedených v klasické **české** saďce je mírně tónován do okrového tónu, avšak neohraničeně, naprostě volně plynulými přechody od bílé až po okrovou, která na některých místech, především u obou poprsí **Starozákonních** mudrců, tvoří poměrně syté tóny (především **pasáje** v hloubkách očí, vlasů, vousů a korun). **Plastika** Panny Marie je tónována méně výrazně.

Sádrové plastiky Panna Maria (sádra, výška 125 cm, rok 1855, pís.r.e. 3625/63), **Starozákonní** mudrc (**sádra**, výška 48 cm, rok 1857, pís.r.e. 3116/63) a **Starozákonní** mudrc (sádra, výška 45 cm, rok 1857, pís.r.e. 3134/63) jsou znečištěny dlouhodobě **quivajícími** a **penetrujícími** **prachovými** **nečistotami**. Znečištění proběhlo na značném procentu povrchu odliatků, liší se intenzitou **penetrace** do povrchu (bohužel) počkozené sádry. Prachové nečistoty misty penetrovaly hluboko.

Na všech **čech** odlieticích došlo v minulosti k menšímu plastickému počkození. Jedná se o menší vrypy v měkké saďce, drobné odérky, uštipnuté hrany apod. O něco větší počkození nosu jedné z hlav Starozákonného mudrců.

Při předběžné prohlídce nebyly shledány závažnější statické problémy jednotlivých soch ani trhliny statiku (zdegradaci hmoty způsobující).

U sochy Panny Marie chybí předloktí pravé ruky **větší** dlaně. **Jelikož** se jednalo o vystouplou část, patrně nebyla u sochy vůbec fixována. Socha je **prezentována** bez této části (ukončení je přrozené, bez známek odložení).

2. NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

2.1. transfer

Sochy budou jednotlivé zabaleny do měkkých **fólií** a transportovány v pevných konstrukcích do **ateliéru restaurátora**, kde budou probíhat následující etapy **restaurátorství** procesu.

2.2. etapa řízení

Prvotním cílem **restaurátorství** zásahu bude odstranění měkkých penetrovaných prachových **nečistot**, ulpělých do hloubky. **Řízení povrchu** bude probíhat dle výsledků zkoušek rozpustnosti. Vzhledem k charakteru znečištění projevujícího se **penetrací** nečistot do povrchu sádry bude **nejprve** provedeno setření volných **nečistot tampony** namočenými v **etanolu**. Samotné **penetrované nečistoty** pak silně feděnou epavkovou vodou, ale jen do té míry, aby nedošlo k narušení povrchu.

2.3. etapa konsolidace

Proběhne po očištění nečistot, **pakliče** bude povrch sádry zpevnit, např. na **místech** oslabených po očištění **nečistot**, bude to provedeno pomocí různě koncentrovaného bílého gelaku, který bude aplikován na aktuálních **místech** jednotlivých **odlitků**.

2.4. etapa opravy

Všechna poškozená místa (vrupy, odérky, hrany apod.) budou doplněna **čtvrtekářskou** sádrou, která může být **tónována** präekovými pigmenty do tónu slonové **kosti** i více do okru. Po **ztuhnutí** budou doplňky opracovány kovovými **čepičkami** a brusným papírem.

2.5. etapa barevného s'ednocení

Barevná retuš proběhne do světlejšího odstínu **mírné** tónované bílé sádry, v odstínu slonové kosti, srespektováním současných přechodů valéru až do **okrových** **pasáží** jednotlivých **odlitků**. Lokální patinace proběhne pomocí präekových pigmentů pojmenovaných bílou temperou (snadno **odstranitelná** **báze**), závěrečná fixace by proběhla po dohodě se zástupcem investora slabým na třetím běleném věcielovém vosku.

2.6. transfer a uložení

Sochy budou jednotlivé zabaleny do měkkých fólií a transportovány zpět do depozitáře Muzea v Bruntále..

2.7. restaurátorská zpráva

Bude provedena ke každé ze soch a bude obsahovat jak textovou, tak fotografickou část. Investorovi bude předána jak v tištění podobé, tak na CD nosiči.

V Ostravě 17.6.2019

3. FINANČNÍ ROZVAHY

3.1. SOCHA PANNY MARIE

3.1.1. transfer 1.500,- Kč:

3.1.2. etapa čištění 15.000,- Kč

3.1.3. etapa konsolidace	2.000; KE
3.1.4. etapa doplném'	2.000; KE
3.1.5. etapa barevného sjednocení	5.000; KE
3.1.6. transfer a uloiení	1.500,- KE
3.1.7. restaurátorská zpráva	3.000,- KE

Celková cena za restaurovám' sochy Panny Marie	30.000,- KE bez DPH
Cena s DPH 15% (4.500,- KE)	34.500; KE

3.2. SOCHA STAROZÁKONNÍHO MUDRCE I.

3.2.1. transfer	500,- KE
3.2.2. etapa Eiätém'	4.000; KE
3.2.3. etapa konsolidace	500; KE
3.2.4. etapa doplněnl'	1.000; KE
3.2.5. etapa barevného sjednocem'	2.000; KE
3.2.6. transfer a uloienl'	500; KE
3.2.7. restaurátorská zpráva	1.500; KE

Celková cena za restaurování sochy Starozákonného mudrce I	10.000; KE bez DPH
Cena s DPH 15% (1.500; KE)	11.500; KE

3.3. SOCHA STAROZÁKONNÍHO MUDRCE ||.

3.3.1. transfer	500; KE
3.3.2. etapa Eištění	4.000,- KE
3.3.3. etapa konsolidace	500; KE
3.3.4. etapa doplném'	1.000; KE
3.3.5. etapa barevného sjednocení	2.000; KE

3.3.6. transfer a uložení	500 ; Kč
3.3.7. restaurátorská zpráva	1.500,- Kč

Celková **cena** za restaurování sochy **Starozákonného mudrce II** 10.000 ; Kč: bez DPH

Cena s DPH 15% (1.500,- KE) 11.500,- Kč:

V Ostravě 17.6.2019