


SPECIFICATION – Office paper
SPECIFIKACE – kancelářský papír
CIE 168
JET Paper

Parameter Parametr	Unit Jednotka	Value Hodnota	Comments (Method) Poznámka (Metoda)
Size Formát		A4	
Grammage Plošná hmotnost	g/m ²	80 ± 2	<i>Měření a kontrola řízena počítačem. Kalibrace měřících jednotek a kontrola parametrů dle normy PN-ISO 536:1996.</i>
Moisture Vlhkost	%	3,8 – 5,0	<i>Měření a kontrola řízena počítačem. Kalibrace měřících jednotek a kontrola parametrů dle normy PN-EN 287:1994</i>
Thickness Tloušťka	µm	107 ± 3	<i>PN-EN 20535:1995</i>
Whiteness Bělost	CIE	Min.-max. 168 ± 2	<i>PN-ISO 11475:2002</i>
Opacity Opacita	%	93 Min.	<i>ISO 2471:1998</i>
Air permeability (Bendtsen) Propustnost vzduchu	cm ³ /min	<1.250	<i>PN-P-50176-3:1994</i>
Smoothness (measured as roughness Bendtsen) Hladkost (měřena jako hrubost metodou Bendtsen)	cm ³ /min	180 ± 50	<i>PN-93/P-50166.02 Průměrná hodnota horní a spodní strany</i>

*Klimatizováno při relativní vlhkosti: RH 50 ± 2% teplota 23 ± 1°C PN-EN 20187:2000
 Kancelářský papír vyráběný International Paper – Kwidzyn se vyrábí z vlastní celulózy ECF (bez použití elementárního chlóru). Výrobní proces probíhá v neutrálním prostředí. Kalcium karbonát (PCC) použitý jako plnidlo zajišťuje zásaditý charakter papíru pro splnění požadavků normy PN-EN ISO 9706:2001 "Informace a dokumentace – Papír pro dokumenty – Požadavky na trvanlivost".*

 ISO 9001- Quality control
 ISO 9706 – Permanent Paper
 EN12281

 ISO 14001 – Environmental protection
 OHSAS 18001 – Health&Safety

10/2018

Made in EU