



Productspecification/Information

EDEL-ELITE PADDLE PRO

A	Name of product Sports application	EDEL-ELITE PADDLE PRO Paddle, Tennis
B	Producer Production process	EDEL GRASS B.V. - Genemuiden - The Netherlands tufted, cut pile
C	Pile material Yarn Dtex Cross-section of tapes Colour Line colour UV-stability Light fastness Colour fastness	Thiolon® TS XT polyethylene yarn, fibrillated, environment friendly, UV-stabilised 5000/1 Dtex width : approx. 5 mm thickness : approx. 110 µm red clay/olive green/field green white/yellow/reflex blue DIN 53387 meets 6000 hours W.O.M. test >7 on blue scale 1-8 >4 on gray scale 1-5
D	Primary backing Coating Water permeability	Thlobac® polypropylene, needlepunched, UV-stabilised, appr. 150 gr/m ² Carboxylated (SBR) latex, appr. 1216 gr/m ² with 4mm perforation holes 60 liter/min/m ²
E	Product details Pile height Total construction height Pile weight Total weight Gauge Stitch per m ¹ linear Stitch per m ²	 appr. 15 mm ±10% appr. 17 mm ±10% appr. 1320 gr/m ² ±10% appr. 2686 gr/m ² ±10% 3/16" 350 ±10 appr. 73500 ±10%
F	Infill Stabilizing infill Amount	silica-sand, gradation 0.25 - 0.7 mm, min. 80% round of shape 13 mm (appr. 17 kg/m ²)
G	Installation method Roll width Roll length Joints/seams Line marking	loose laid on bound or unbound sub-base 3.72 m ¹ (± 2 cm) - tenniskit-system according to installation schedule the seams in the turf are joined with a reinforcing tape glued to the back of the turf tufted-in or to be laid in by installation
H	Approvals	ITF (CS 01/02-10-063)



The above data are subject to modifications based on technical improvements or company-internal developments. All data are higher than the DIN-standards. All figures are average values and can vary slightly.

Technická specifikace / Informace o výrobku		EDEL-ELITE PADDLE PRO
A	Název výrobku Využití pro sport	EDEL-ELITE PADDLE PRO padel, tenis
B	Výrobce Výrobní proces	EDEL GRASS B.V. – Genemuiden – Nizozemské království všíváný koberec se stříženým vlasem
C	Materiál vlasu Vlákno – dtex Průřez páskami Barva Barva lajnování Stabilita vůči UV záření Světlostálost Stálost barvy	Thiolon® TS XT, polyetylenové vlákno, fibrilované, šetrné k životnímu prostředí, stabilní vůči UV záření 5000/1 dtex šířka : přibl. 5 mm tloušťka: přibl. 110 µm cihlově červená / olivově zelená / fotbalová zelená bílá / žlutá / reflexní modrá norma DIN 53387, splňuje test opotřebení v délce 6000 hodin >7 na škále modré od 1 do 8 >4 na škále šedé od 1 do 5
D	Primární podklad Povrchová úprava Propustnost vody	Thiobac® polypropylen, všíváný, stabilní vůči UV záření, přibl. 150 g/m ² Karboxylovaný (SBR) latex, přibl. 1216 g/m ² s perforačními otvory o průměru 4 mm 60 litrů/min/m ²
E	Podrobnosti týkající se výrobku Výška vlasu Celková konstrukční výška Hmotnost vlasu Celková hmotnost Rozestupy Počet vpichů na 1 m (lineární) Počet vpichů na 1 m ²	přibl. 15 mm ±10 % přibl. 17 mm ±10 % přibl. 1320 g/m ² ±10 % přibl. 2686 g/m ² ±10 % 3/16" 350 ±10 přibl. 73500 ±10 %
F	Výplň Stabilizační výplň Množství	křemičitý písek s frakcí 0,25 až 0,7 mm, min. 80 % oblého tvaru 13 mm (přibl. 17 kg/m ²)
G	Způsob pokládky Šířka role Délka role Spoje/švy Lajnování	volně ložené na zpevněném či volném podkladu 3,72 m (± 2 cm) – systém TennisKit dle pokynů k pokládce švy trávníku jsou spojeny vyztužovací páskou přilepenou zespoda trávníku všité nebo instalované při pokládce
H	Povolení	ITF (CS 01/02-10-063)

Výše uvedené údaje platí s výhradou možných úprav v důsledku technických vylepšení či interního vývoje v rámci společnosti. Veškeré údaje jsou vyšší, než požadují normy DIN. Čísla jsou ve všech případech průměrnými hodnotami a může v souvislosti s nimi docházet k drobným odchylkám.

XXXXXXXXXXXX

www.edelgrass.com

Logo: EDELGRASS

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 6. 2017, č.j. Spr xxxxxxxx, stvrzuji, že překlad souhlasí doslovně s textem připojené listiny sestávající z!..... listu/listů.

V překladu jsem provedla tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. čís.: 678/12A/2020 tlumočnického deníku.

CERTIFICATE OF INTERPRETER

I, the undersigned interpreter of the English language, appointed by Resolution of the Regional Court in Pilsen dated 2 June 2017, Ref. No.: Spr xxxxxxxxxxxx, hereby certify that translation conforms to the attached document consisting of sheet/sheets. the

I made the following corrections in the translation:

The translation is entered in my Journal under number:.....

Otisk kulaté pečeti / Round stamp

Podpis tlumočnicka / Signature of the interpreter

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

12/20/20