

# Cenový návrh č. 22-135a ze dne 04.05.2022

v rozsahu 3 stran

---

**Nabízející:** KOREPO spol. s r. o.  
**Se sídlem:** České mládeže 1096, 463 12 Liberec  
**Korespondenční adresa:** areál GALL s.r.o., Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8  
**Vedený:** u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 29520  
**Zastoupený:** [REDACTED]

**IČO:** 24730319  
**DIČ:** CZ 24730319  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]

**Poptávající:** Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II – Nové Město, ČR  
**Vedený:** u KS v Ústí n. Labem, oddíl Pr, vložka 784  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
**IČO:** 00020011  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]

**Poptávaný/á:**  
**objekt** Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace  
**lokality** Liberec, elektrodílny  
**konstrukce** podlahová protiskluzová EP stěrka  
**rozsah** cca 308 m<sup>2</sup>

## A) Technické řešení a jednotkové ceny díla (bez DPH)

### I. Mechanická příprava podkladní konstrukce

(308 m<sup>2</sup> á 105,- Kč/m<sup>2</sup>)

- plošné přebroušení povrchu stávající podlahové konstrukce na soudržný podklad
- mechanické vyčištění trhlin, spár, výtluků a rýh
- odstranění prachu

### II. Lokální tmelení trhlin, spár, výtluků a rýh

(308 m<sup>2</sup> á 71,- Kč/m<sup>2</sup>)

- materiál - epox. tmel / plastbeton
- vyplnění trhlin, spár, výtluků a rýh epox. tmelem / plastbetonem

### III. Třívrstvá protiskluzová epoxid-křemičitá bezspárová stěrková podlahová konstrukce KOREPO, šedé barvy dle RAL

(308 m<sup>2</sup> á 457,- Kč/m<sup>2</sup>)

- lokální přebroušení tmelených míst
- odstranění prachu
- materiál – epoxidový tmel
- detailní dotmelení plochy
- materiál – stěrková epoxid-křemičitá transparentní penetrace
- materiál – sušený křemičitý písek
- nastěrkování penetrace vč. zásypu křemičitým pískem
- přebroušení zasypané penetrace parketovou bruskou, odstranění prachu
- materiál – stěrková epoxid-křemičitá nosná vrstva
- nastěrkování nosné vrstvy
- přebroušení nosné vrstvy parketovou bruskou, odstranění prachu
- materiál – válečková epox. krycí vrstva šedé barvy dle RAL
- naválečkování krycí vrstvy

## B) Cena díla (bez DPH):

308 m<sup>2</sup> á 633,- Kč/m<sup>2</sup> = 194.964,- Kč

Poznámka:

Ceny jsou platné při objednání díla do 16.05.2022

## C) Obecné podmínky plnění díla

### C1) Podkladní konstrukce zajištěná poptávajícím (vč. zajištěné příjezdové komunikace):

stabilní podsklepený beton, se stávající poškozenou nátěrovou EP povrchovou úpravou, se stávající rovinností

### C2) Celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla:

min. + 15 °C, zbytková vlhkost podkladu max. 4 % objemově (vč. doby zrání, minimálně 7 dní od finální pokládky)

### **C3) Upozornění:**

při nedodržení výše uvedených aplikačních podmínek může dojít k poruchám polymerace, ke zkřídovatění (zbělení) epox. pryskyřice a ke tvorbě pórů/lunkrů; dále není dovoleno vystavit epox. povrch vodě dříve než za 7 dní od pokládky (při zajištění podmínek zrání); dále je nutno vyloučit působení případných aerosolů vody, olejů, silikonů či jiných látek – i stopové množství způsobí rozestupování pryskyřice (vznik lunkrů či misek)

### **C4) Kvalita díla:**

rovinnost: kopírující lokálně tmelený podklad povrchově zbavený nepřídržných částic; případná optická zrcátka, tahy po válečcích či stěrkách a shluky křemičitých zrn (lokální nerovnoměrnosti struktury) v dokončené povrchové úpravě podlahové konstrukce nemají vliv na její technické a užité vlastnosti a jsou přirozeným jevem konstrukce při jejím ručním zpracování;

barevnost pryskyřic a její krycí schopnosti: odstín může vykazovat tzv. melír (tmavší plochy/mapy v pryskyřičné povrchové úpravě); barvy stejného odstínu prováděné v časovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou vykazovat barevný rozdíl; poptávající byl upozorněn na skutečnost, že vlivem UV záření může povrch pryskyřice mírně žloutnout

čerstvá pryskyřice přitahuje hmyz – eventuální ulpělý hmyz v zatvrdlé pryskyřici buď odstraní provoz, nebo je možno jej jako vícepráci mechanicky odstranit a narušená místa zpět zapravit pryskyřicí

### **C5) Poskytované záruky:**

činí **36 měsíců** od předání a převzetí díla

### **C6) Fakturace díla:**

dle skutečně provedených jednotek, se splatností faktury 45 dní od předání a převzetí díla

### **C7) Provádění díla / platnost nabídky:**

v jedné etapě, po dobu 5 dní, nejpozději 08/2022, po vystavení objednávky s odkazem na číslo a datum tohoto cenového návrhu;

ceny jsou platné při objednání díla do 16.05.2022

### **C8) Poznámky:**

C8a) při provádění prací může dojít k úniku hluku a výparů ze syntetických materiálů

C8b) použité materiály BASF jsou zpracovány dle vnitropodnikových předpisů nabízejícího

C8c) poptávající zajistí na své náklady zdroj el. energie 380 V, jištění 32 A

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

