

Restaurátorský záměr s honorářovým rozpočtem

Muzeum jižního Plzeňska

kaple sv. Ondřeje

Čalouněné parapety a klekátka- 2ks

Popis památky a výsledky provedených průzkumů

Popis:

Čalouněné parapety s klekátkem jsou zhotoveny z bavlněného stříhaného bavlněného sametu rudé barvy. Grunt je vycpán africkou trávou a žíněmi.

Samet je připevněn k podkladu čalounickými hřebíky.

Stav:

Samet je značně vyrudlý a silně zašpiněný. Bavlněný vlas sametu je slehlý, na klekátku je silné rozrušení, prasklina, kde je obnažená výplň gruntu africkou trávou a žíněmi.

Ve spodní části klekátka na nožkách je samet částečně odtržený.

Grunt parapetu s klekátkem je mírně deformovaný.

Celkový stav havarijní.

Technický a technologický postup restaurátorského záměru

Samet bude sejmuto z gruntu parapetů a klekátek, vyčištěno tamponováním v roztoku Syntaponu L. Po důkladném propláchnutí v destilované vodě, bude vyrudlá barva sametu oživena citlivým kolorováním v původním valéru. Rozrušená místa sametu budou podložena adekvátním materiálem stejného charakteru, barvy a gramáže, šitou skeletáží fixována k podkladu.

Povrch sametu bude při procesu schnutí jemně kartáčován, aby nedošlo ke slehnutí vlasu.

Samet bude vypnut na grunt čalounickými hřebíčky.

Grunt bude doplněn africkou trávou a žíněmi, aby se sjednotil deformovaný povrch parapetu a klekátka.

Odtržená místa sametu na nožkách budou připevněna čalounickými hřebíčky.

Cena za dílo: 78 000,- Kč + 15%DPH (11 700,- Kč), Celkem **89 700,- Kč**

Záruční doba: 84 měsíců

Pokyny pro další režim památky

Čalouny udržovat v dobře větratelné místnosti s ustálenou vlhkostí vzduchu, při teplotě max .24°C, vlhkosti vzduchu do 60 % a při osvětlení do 500 LUX. Chránit před přímým slunečním zářením a před prachem. Proti škůdcům použít do gázy zabalený vratič či levanduli.

Vypracovala : Helena Kastlová, Restaurování textilií, Chotíkov 284, 330 17 Chotíkov,
IČO: 10385266, DIČ: 6053081529
Dne: 22.7.2022

Fotodokumentace



Celkový pohled parapetu s klekátkem - před restaurováním



Parapet s klekátkem v zádveří - celkový pohled před restaurováním



Rozrušené části a trhliny v bavlněného sametu - detail před restaurováním



Trhliny a zašpinění sametu - detail před restaurováním



Trhliny, zašpinění a deformace povrchu klekátka - detail před restaurováním