

| KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK (<i>PICEA ssp.</i>) A JEDLE (<i>ABIES ALBA</i>) | | | | |
|---|---|--|--|--|
| K V A L I T A | | B/C | KH | D |
| CHARAKTERISTIKA | | Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady , které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen. | Čerstvé kůrovcové dříví s vadami odpovídající kvalitě C. Dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích. | Dříví , které může být využitelné pro pilařské zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zatřídit do kvalit A,B,C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen. |
| Suky | zdravé,srostlé | do 6 cm | do 6 cm | do 8 cm |
| | nesrostlé | do 5 cm | do 5 cm | do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m. |
| | nezdravý | do 3 cm | do 3 cm | do 8 cm |
| Trhliny | dřeňové, hvězdčité | max.do 1/3 tloušťky čela,čepu | max.do 1/3 tloušťky čela,čepu | max.do 1/2 tloušťky čela,čepu |
| | odlupčivé,výsušné | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu | max.do 1/3 tloušťky čela,čepu |
| | současný výskyt | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se |
| | přecházející | mělká výsušná se povoluje | mělká výsušná se povoluje | max.do 1/4 tloušťky čela,čepu |
| Vady růstu | křivost jednoduchá | průhyb od 15% do 20% STP | průhyb od 15% do 20% STP | průhyb od 21% do 25% STP |
| | točitost (cm/bm) | do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se | do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se | dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování) |
| | | od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se | od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se | |
| | sbíhavost (cm/bm) | do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se | do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se | do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se |
| | | od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se | od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se | od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se |
| | | od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se | od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se | od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se |
| | | od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se | od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se | od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se |
| křemenitost (%) | přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu | přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu | dovoluje se | |
| excentrická dřevň (%) | bez omezení | bez omezení | bez omezení | |
| Vady způsob. houbami | zbarvení ¹⁾ | nedovoluje se | zamodrání do 25% průměru čela | nedovoluje se |
| | tvrdá hniloba | | nedovoluje se | nedovoluje se |
| | měkká hniloba | | nedovoluje se | nedovoluje se |
| Napadení hmyzem | mělké | dovoluje se | dovoluje se | bez omezení |
| | hluboké | nedovoluje se | nedovoluje se | |
| Ostatní neuvedené vady | | nedovoluje se | nedovoluje se | nedovoluje se |
| Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu | | délka 4,0 m a 5,0 m + 2 % nadměrek (min. 60 % dodávek v délce 5,0 m), jiné délky po předchozí domluvě - maximální nadměrek k jmenovitým délkám 4 a 5m - 40 cm; maximální průměr čela 50 cm | | |
| Stoupání, tl.stupně, šířka letokruhů apod. | | výřezy délky 5,0 m – min. průměr čepu b.k. 15 – 25 cm; - výřezy délky 4,0 m – min. průměr čepu b.k. 25 cm | | |

