

**KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝREZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - MODŘÍN (LARIX Sp.)**

KVALITA		A	B	C	D
<b>CHARAKTERISTIKA</b>		Dříví prvotřídní, výjimečné jakosti. Obecně odpovídá dříví z oddenkového výřezu, se dřevem téměř bez suků a dalších vad nebo jen s malými vadami.	Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti, zdravé kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků a dále s vadami do takového rozsahu, jenž je uveden níže.	Dříví běžné jakosti až mírně hodnotné, dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Dříví, které může být vyduhováno na využitelné sortimenty a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kval. A,B,C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.
<b>Suky</b>	<b>zdravé,srostlé</b>	nedovolují se	do 3 cm; 3-5 cm max. 1 ks na 1 bm	do 5 cm; 5-8 cm max. 1 ks na 1 bm	dovolují se
	<b>nesrostlé</b>		do 3 cm max. 1 ks na 1 bm	do 3 cm; 3-5 cm max. 1 ks na 1 bm	
	<b>nezdravý</b>		nedovoluje se	do 5 cm max. 1 ks na 1 bm	
<b>Trhliny</b>	<b>dřeňové a do 35 cm</b>	nedovoluje se	nedovoluje se	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu	dovolují se
	<b>hvězdčovitě nad 35 cm</b>	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu	
	<b>odlupčivé do 35 cm</b>	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
	<b>nad 35 cm</b>	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	
<b>Vady růstu</b>	<b>křivost jednoduchá</b>	průhyb méně než 15% STP	průhyb méně než 15% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 32% STP
	<b>točitost (cm/bm)</b>	do 29 cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29 cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29 cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	povoleno (dříví musí být ještě vhodné pro pilářské zpracování)
		do 19 cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se
	<b>sbíhavost (cm/bm)</b>	od 20 do 29 cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20 do 29 cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20 do 29 cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20 do 29 cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se
		od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 do 44 cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30 do 44 cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se
		od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 do 44 cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30 do 44 cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se
				od 45 cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45 cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se
	<b>křemenitost (%)</b>	do 10 % plochy čela, čepu	do 20 % plochy čela, čepu	do 30 % plochy čela, čepu	bez omezení
<b>excentrická dřevň (%)</b>	do 10% tloušťky čela, čepu	do 20% tloušťky čela, čepu	bez omezení	bez omezení	
<b>Vady způsob. houbami houbami</b>	<b>zbarvení <sup>1)</sup></b>	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se jen v běli do hloubky 1 cm	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
	<b>tvrdá hniloba</b>			nedovoluje se	
<b>Napadení hmyzem</b>	<b>mělké</b>	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se	bez omezení
	<b>hluboké</b>			nedovoluje se	
<b>Ostatní neuvedené vady</b>		nedovoluje se	nedovoluje se	dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem	
<b>Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu</b>		Min. tl. čepu 20 cm b.k., max. tl. čela 80 cm b.k., požadované délky 4 m a 5 m s nadměrkem 2%.			
<b>Dodávky kulatiny v celých délkách</b>		Jsou dovoleny			
<b>Ostatní informace</b>					

<sup>1)</sup> plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra