

## Příloha č. 3

## k rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/150102

## Technické podmínky:

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY, VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK (PICEA ssp.) A JEDLE (ABIES ALBA)					
K V A L I T A		A	B	C / KH	D
CHARAKTERISTIKA		Dříví prvotřídní jakosti, čerstvé, zdravé a a rovné kmeny téměř bez suků a dalších vad nebo s malými vadami.	Dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvěné bez zbarvení. Dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva.	Dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvěné s opadající kůrou. Tolerance zbarvení po obvodu kmene v šířce do 5 cm.	Dříví dobře odvětvěné, bez výsušných trhlin znemožňujících pilářské zpracování. Tolerance zbarvení a tvdé hniloby do 2/3 plochy čela (čepu)
Suky	zdravé, srostlé	do 3 cm max. 1 ks na 1 bm	do 4 cm	do 6 cm	do 8 cm
	nesrostlé		do 3 cm	do 5 cm	do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m.
	nezdravý	nedovoluje se	do 2 cm max. 2 ks na 1 bm	do 3 cm	do 8 cm
Trhliny	děňové, hvězdicovité	nedovoluje se	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 1/2 tloušťky čela, čepu
	odlupčivé, výsušné	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
	přecházející	nedovoluje se	nedovoluje se	mělká výsušná se povoluje	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu
Vady růstu	křivost jednoduchá	průhyb méně než 15% STP	průhyb méně než 15% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 32% STP
	točítost (cm/bm)	do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilářské zpracování)
		od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	
	sbihavost (cm/bm)	do 19 cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se
		od 20-29 cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29 cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29 cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se
		od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44 cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se
				od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se
křemenitost (%)	nedovoluje se	nejvýše 10 % průměru čela, čepu se dovoluje	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela, čepu	dovoluje se	
excentrická dřevina (%)	do 10% tloušťky čela, čepu	do 15% tloušťky čela, čepu	bez omezení	bez omezení	
Vady způsob. houbami houbami	zbarvení <sup>1)</sup>	nedovoluje se	nedovoluje se	tolerance zbarvení po obvodu kmene v šířce do 5 cm pouze u kvality KH	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
	tvrdá hniloba	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
	měkká hniloba	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Napadení hmyzem	mělké	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se	bez omezení
	hluboké			nedovoluje se	
Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Rozměry kulatiny - délka, minimální průměr čepu		Min. tl. čepu 30 cm b.k., max. tl. čela 100 cm s.k., požadovaná délka 4 m a 5 m s nadměrkem 2%.			
Dodávky kulatiny v celých délkách		Nejsou dovoleny			
Příměsy					
Výmět		Dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu SM III. A/B/C/D/KH třídy jakosti, dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám a dále dříví s obsahem plastových štítků a kamene.			
Kov		Dříví s obsahem kovu.			
Ostatní informace					

<sup>1)</sup> plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra