

zkouška dne 18. 4. 2016



Handwritten signature

TECHNICKÁ DOKUMENTACE K TS-MOP

Obsah

Osvědčení č. 16-022

Osvědčení č. 16-023

Protokol o zkouškách č. AZL 16/0042

Protokol o zkouškách č. AZL 16/0103

Protokol o zkouškách č. AZL 16/0103-01

Protokol o zkoušce č. 530-04/L1/15

Protokol o zkoušce č. 531-04/L1/15

Protokol o zkoušce č. 532-04/L1/15

Protokol o zkoušce č. 533-04/L1/15

Protokol o zkoušce č. 86/2015

Protokol o zkoušce č. 87/2015

Protokol o zkoušce č. 88/2015

Protokol o zkoušce č. 89/2015

Protokol o zkoušce č. 90/2015

Protokol o zkoušce č. 91/2015

Protokol o zkoušce č. 92/2015

Protokol o zkoušce č. 93/2015

Materiálový list – art. BOND - vrchový materiál

Materiálový list – art. DMC 477 – pletenina

Doklad o antibakteriální aktivitě materiálu – pletenina

Přehled použitého materiálu dle kap. 9 čl. 9.2

Tabulky kontrolních rozměrů



Textilní zkušební ústav
TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ
VÁCLAVSKÁ 6, 658 41 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

vydává

zadavateli:
IČ: 25380869

CNM textil a.s., č.p. 425, 739 01 Baška

OSVĚDČENÍ

číslo: 16 – 022

kterým se potvrzuje, že základní materiál

tkanina BOND

barva béžového potisku: žlutopísková, hnědá pouštní
barva zeleného potisku: světlezelená, tmavozelená, hnědá, černá
materiálové složení: 50% polyester/ 50% bavlna; vazba: ripstop

tkanina určená pro AČR na výrobu:

1. Blůza pod balistickou ochranu 2012 s béžovým potiskem
2. Blůza pod balistickou ochranu 2012 se zelným potiskem

byl hodnocen dle:

- zadávací dokumentace Čj. 405-22/2015-1350, „Blůza pod balistickou ochranu“, zadavatele MO ČR, Praha 6, Přílohy č. 1 „Požadavky na technickou dokumentaci“, TS-MOP-82-12/4, TS-MOP-83-12/4 (kapitola 10, tabulka 10.1 Technické parametry - základní materiál, tabulka 10.2 Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál na rukávy) v návaznosti na požadavky
- Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic. Tabulka č. 1 Základní kritéria pro hodnocení textilních výrobků (vybrané hygienické vlastnosti z hlediska zdravotní nezávadnosti materiálu s ohledem na účel použití)

Na základě zjištěných hodnot požadovaných parametrů hodnoceného základního materiálu

**se osvědčuje, že uvedený základní materiál - tkanina BOND s béžovým a zeleným potiskem
vyhovuje požadavkům uvedené technické specifikace, výše uvedeným TS-MOP.**

Na základě dosažené úrovně vybraných parametrů hygienických vlastností se osvědčuje, že hodnocený základní materiál

**vyhovuje hygienickým požadavkům na materiál, který přichází do přímého styku s pokožkou
a nepředstavuje zdravotní riziko dle uvedené technické specifikace,**

a tedy dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti), v platném znění, § 3 odst. 1

splňuje požadavky na obecnou bezpečnost.

Úroveň hodnocených požadovaných parametrů uvádí příloha, která je nedílnou součástí tohoto osvědčení.

Osvědčení bylo vydáno na základě žádosti č. COV/16/053 ze dne 01.02.2016. Podkladem pro vydání osvědčení je zkušební protokol č. AZL 16/0042 ze dne 8.2.2016, vydaný AZL TZÚ, Brno.

Platnost osvědčení do: 28.02.2018

Datum vydání osvědčení: 08.02.2016



Osvědčení vydala:

Paula
Jitka Paulová
certifikační oddělení

KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o.
Okružní 4200
CZ 796 01 Prostějov
tel. +420 562 302 716
fax +420 562 302 740
ČC CZ60750197



Hodnocení dle požadavků TS-MOP-82-12/4

Tabulka 10.1 Technické parametry - základní materiál (pořadové číslo řádku tabulky 1, 3, 6 až 19)

základní materiál: **tkanina BOND**
barva béžového potisku: žlutopísková, hnědá pouštní
materiálové složení: 50% polyester/ 50% bavlna; vazba: ripstop

Tabulka č. 1: Požadované technické parametry a vyhodnocení výsledků zkoušek základního materiálu

| P. č. TS-MOP | Parametry | Zkušební metoda | Měřicí jednotka | Požadovaná hodnota | Zjištěná hodnota | Hodnocení |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Materiálové složení celkové (kvantitativní podíl textil. vláken) | Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011 | % | 50 % polyester 50 % bavlna | 48,5 % polyester 51,5 % bavlna | V |
| 3 | Materiálové složení (kvantitativní podíl textil. vláken) - <u>osnova</u> - <u>útek</u> | Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011 | % | 50 % PESs / 50 % ba AI česaná | 48,7 % PES / 51,3 % ba | V |
| | | | | 50 % PESs / 50 % ba AI česaná | 48,5 % PES / 51,5 % ba | V |
| 6 | Plošná hmotnost | ČSN EN 12127 | g.m ⁻² | 200 ± 5 % | 205 + 2,5 % | V |
| 7 | Prodyšnost | ČSN EN ISO 9237 | mm.s ⁻¹ | min. 180 | 190,7 | V |
| 8 | Pevnost v tahu - osnova/ útek | ČSN EN ISO 13934-1 | N | min. 1000 / 700 | 1175,8 / 855,8 | V |
| 9 | Odolnost vůči oděru - přístroj Martindale | ČSN EN ISO 12947-2 | počet otáček | min. 48 000 | > 48 000 | V |
| 10 | Změna rozměrů po mechanickém praní při 60°C po 5 cyklech - osnova / útek | ČSN EN ISO 6330 | % | max. - 2,5 / - 2,5 | - 1,5 / 0 | V |
| 11 | Změna rozměrů po chemickém čištění po 5 cyklech - osnova / útek | ČSN EN ISO 3175-1 3175-2 | % | max. - 1 / - 1 | - 0,5 / 0 | V |
| | Stálobarevnost | | stupeň | min. | | |
| 12 | - na světle | ČSN EN ISO 105-B02 | modré stupnice | 5 | 5 | V |
| 13 | - při chemickém čištění | ČSN EN ISO 105-D01 | šedé stupnice | 4/4 | 5/5 | V |
| 14 | - při žehlení za mokra | ČSN EN ISO 105-X11 | šedé stupnice | 4/4-5 | 5/5 | V |
| 15 | - v otěru za sucha <i>světlé / tmavé odstíny</i> | ČSN EN ISO 105-X12 | šedé stupnice | 4-5 / 4 | 4-5 / 4 | V |
| 16 | - v otěru za mokra <i>světlé / tmavé odstíny</i> | | | 3-4 / 3 | 4 / 4 | V |
| 17 | - v potu kyselém // alkalickém | ČSN EN ISO 105-E04 | šedé stupnice | 4/3-4 // 4/3-4 | 5/4-5 // 5/4-5 | V |
| 18 | - v mechanickém praní 60°C | ČSN EN ISO 105-C06 | šedé stupnice | 4/4 | 4-5/4-5 | V |
| 19 | - ve vodě | ČSN EN ISO 105-E01 | šedé stupnice | 4/4 | 5/4-5 | V |

Legenda: V - vyhovuje požadavkům zadávací dokumentace, uvedenému TS-MOP, požadované parametry základního materiálu

Hodnocený základní materiál – tkanina BOND s béžovým potiskem – splňuje požadavky zadávací dokumentace Čj. 405-22/2015-1350, Přílohy č. 1 „Požadavky na technickou dokumentaci“, TS-MOP-82-12/4, Tabulka 10.1 Technické parametry - základní materiál.



KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Okružní 4209 fax +420 582 302 710
CZ 796 01 Prošňákov DIČ CZ60750197



Hodnocení dle požadavků TS-MOP-83-12/4

Tabulka 10.1 Technické parametry - základní materiál (pořadové číslo řádku tabulky 1, 3, 6 až 19)

základní materiál: **tkanina BOND**

barva zeleného potisku: světlezelená, tmavozelená, hnědá, černá
materiálové složení: 50% polyester/ 50% bavlna; vazba: ripstop

Tabulka č. 2: Požadované technické parametry a vyhodnocení výsledků zkoušek základního materiálu

| P. č. TS-MOP | Parametry | Zkušební metoda | Měřicí jednotka | Požadovaná hodnota | Zjištěná hodnota | Hodnocení |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Materiálové složení celkové (kvantitativní podíl textil. vláken) | Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011 | % | 50 % polyester 50 % bavlna | 48,5 % polyester 51,5 % bavlna | V |
| 3 | Materiálové složení (kvantitativní podíl textil. vláken) - <u>osnova</u> - <u>útek</u> | Nařízení EP a Rady (EU) č. 1007/2011 | % | 50 % PESs / 50 % ba AI česaná | 48,7 % PES / 51,3 % ba | V |
| | | | | 50 % PESs / 50 % ba AI česaná | 48,5 % PES / 51,5 % ba | V |
| 6 | Plošná hmotnost | ČSN EN 12127 | g.m ⁻² | 200 ± 5 % | 205 + 2,5 % | V |
| 7 | Prodyšnost | ČSN EN ISO 9237 | mm.s ⁻¹ | min. 180 | 190,7 | V |
| 8 | Pevnost v tahu - osnova / útek | ČSN EN ISO 13934-1 | N | min. 1000 / 700 | 1175,8 / 855,8 | V |
| 9 | Odolnost vůči oděru - přístroj Martindale | ČSN EN ISO 12947-2 | počet otáček | min. 48 000 | > 48 000 | V |
| 10 | Změna rozměrů po mechanickém praní při 60°C po 5 cyklech - osnova / útek | ČSN EN ISO 6330 | % | max. - 2,5 / - 2,5 | - 1,5 / 0 | V |
| 11 | Změna rozměrů po chemickém čištění po 5 cyklech - osnova / útek | ČSN EN ISO 3175-1 3175-2 | % | max. - 1 / - 1 | - 0,5 / 0 | V |
| | Stálobarevnost | | stupeň | min. | | |
| 12 | - na světle | ČSN EN ISO 105-B02 | modré stupnice | 5 | 5 | V |
| 13 | - při chemickém čištění | ČSN EN ISO 105-D01 | šedé stupnice | 4/4 | 4-5/4-5 | V |
| 14 | - při žehlení za mokra | ČSN EN ISO 105-X11 | šedé stupnice | 4/4-5 | 5/5 | V |
| 15 | - v otěru za sucha <i>světlé / tmavé odstíny</i> | ČSN EN ISO 105-X12 | šedé stupnice | 4-5 / 4 | 4-5 / 4 | V |
| 16 | - v otěru za mokra <i>světlé / tmavé odstíny</i> | | | 3-4 / 3, černá 2-3 | 4 / 3-4, černá 2-3 | V |
| 17 | - v potu kyselém // alkalickém | ČSN EN ISO 105-E04 | šedé stupnice | 4/3-4 // 4/3-4 | 4-5/3-4 // 4-5/3-4 | V |
| 18 | - v mechanickém praní 60°C | ČSN EN ISO 105-C06 | šedé stupnice | 4/4 | 4-5/4 | V |
| 19 | - ve vodě | ČSN EN ISO 105-E01 | šedé stupnice | 4/4 | 4-5/4 | V |

Legenda: V - vyhovuje požadavkům zadávací dokumentace, uvedenému TS-MOP, požadované parametry základního materiálu

Hodnocený základní materiál – tkanina BOND se zeleným potiskem – splňuje požadavky zadávací dokumentace Čj. 405-22/2015-1350, Přílohy č. 1 „Požadavky na technickou dokumentaci“, TS-MOP-83-12/4, Tabulka 10.1 Technické parametry - základní materiál.



KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o.
Okružní 4206
CZ 786 01 Prostějov
tel. +420 582 302 716
fax +420 582 302 710
DIČ CZ60750197



Hodnocení zdravotní nezávadnosti dle požadavků TS-MOP-82-12/4
Tabulka 10.2 Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál na rukávy
(pořadové číslo řádku tabulky 1 až 5)
v návaznosti na požadavky Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 (AHM)

základní materiál: **tkanina BOND**
barva běžového potisku: žlutopísková, hnědá pouštní
materiálové složení: 50% polyester/ 50% bavlna; vazba: ripstop

Tabulka č. 3: Úroveň hodnocených parametrů zdravotní nezávadnosti (toxicity) základního materiálu

| P. č. TS-MOP | Vlastnost - parametr | Zkušební metoda | Měřicí jednotka | Požadovaná hodnota | Zjištěná hodnota | Hodnocení |
|-----------------|---|--|---------------------|--|--|---|
| 1 | Obsah volného formaldehydu | ČSN EN ISO 14184-1 | mg.kg ⁻¹ | max. 75 | 17,8 | V |
| 2 | pH vodného výluhu | ČSN EN ISO 3071 | - | 4,5 - 7,5 | 6,8 | V |
| 3 | Obsah těžkých kovů | ČSN EN ISO 105-E04 AA, AE spektrometrie ICP | mg.kg ⁻¹ | max. 1,0 0,1 1,0 0,02 2,0 pod det. limitem 4,0 50,0 4,0 | < 0,05 < 0,02 < 0,05 < 0,005 < 0,03 nedetekovatelný < 0,20 0,38 < 0,20 | V V V V V V V V V |
| 4 | Azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní arylaminy (Obsah aromatických aminů) | ČSN EN 14362-1 | mg.kg ⁻¹ | pod detekčním limitem metody | < 30 | V |
| 5 | Obsah pentachlórfenolu | chromatografie GC/MS | mg.kg ⁻¹ | max. 0,5 | < 0,04 | V |
| | Obsah chlorovaných fenolů | | mg.kg ⁻¹ | max. 0,5 | < 0,4 | V |
| | Stálobarevnost | | stupeň | min. | | |
| | - v potu: • alkalickém | ČSN EN ISO 105-E04 | šedě | 3-4/3-4 | 5/4-5 | V |
| | • kyselém | | stupnice | 3-4/3-4 | 5/4-5 | V |
| | - v otěru: • za sucha | ČSN EN ISO 105-X12 | šedě | 3-4 | 4-5 | V |
| | • za mokra | | stupnice | 2-3 | 4 | V |

Legenda: V - vyhovuje požadavkům zadávací dokumentace, uvedenému TS-MOP, požadované parametry zdravotní nezávadnosti (toxicity) základního materiálu a současně vyhovuje vybraným požadavkům MD SZÚ č. 1/2000
< - symbolem je označen detekční limit metody

Hodnocený základní materiál – tkanina BOND s běžovým potiskem – splňuje požadavky zadávací dokumentace Čj. 405-22/2015-1350, Přílohy č. 1 „Požadavky na technickou dokumentaci“, TS-MOP-82-12/4, Tabulka 10.2 Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál na rukávy a současně splňuje požadavky Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 (AHM).



KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o.
Okružní 4200
CZ 796 01 Prosečkov
tel. + 420 562 302 716
fax + 420 562 302 710
DIČ CZ60750197



Hodnocení zdravotní nezávadnosti dle požadavků TS-MOP-83-12/4
Tabulka 10.2 Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál na rukávy
(pořadové číslo řádku tabulky 1 až 5)
v návaznosti na požadavky Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 (AHEM)

základní materiál: **tkanina BOND**
barva zeleného potisku: světlezelená, tmavozelená, hnědá, černá
materiálové složení: 50% polyester/ 50% bavlna; vazba: ripstop

Tabulka č. 4: Úroveň hodnocených parametrů zdravotní nezávadnosti (toxicity) základního materiálu

| P. č. TS-MOP | Vlastnost - parametr | Zkušební metoda | Měřicí jednotka | Požadovaná hodnota | Zjištěná hodnota | Hodnocení |
|--------------|---|---|---------------------|--|--|---|
| 1 | Obsah volného formaldehydu | ČSN EN ISO 14184-1 | mg.kg ⁻¹ | max. 75 | 16,8 | V |
| 2 | pH vodného výluhu | ČSN EN ISO 3071 | - | 4,5 - 7,5 | 6,8 | V |
| 3 | Obsah těžkých kovů - arsen - kadmium - olovo - rtuť - chrom celkový - chrom šestimocný - kobalt - měď - nikl | ČSN EN ISO 105-E04 AA, AE spektrometrie ICP ČSN ISO 11083 | mg.kg ⁻¹ | max. 1,0 0,1 1,0 0,02 2,0 pod det. limitem 4,0 50,0 4,0 | < 0,05 < 0,02 < 0,05 < 0,005 < 0,03 nedetekovatelný < 0,20 0,38 < 0,20 | V V V V V V V V V |
| 4 | Azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní arylaminy (Obsah aromatických aminů) | ČSN EN 14362-1 | mg.kg ⁻¹ | pod detekčním limitem metody | < 30 | V |
| 5 | Obsah pentachlórfenolu | chromatografie GC/MS | mg.kg ⁻¹ | max. 0,5 | < 0,04 | V |
| | Obsah chlorovaných fenolů | | mg.kg ⁻¹ | max. 0,5 | < 0,4 | V |
| | Stálobarevnost | | stupeň | min. | | |
| | - v potu: • alkalickém • kyselém | ČSN EN ISO 105-E04 | šedé stupnice | 3-4/3-4 3-4/3-4 | 4-5/3-4 4-5/3-4 | V V |
| | - v otěru: • za sucha • za mokra | ČSN EN ISO 105-X12 | šedé stupnice | 3-4 2-3 | 4 2-3 | V V |

Legenda: V - vyhovuje požadavkům zadávací dokumentace, uvedenému TS-MOP, požadované parametry zdravotní nezávadnosti (toxicity) základního materiálu a současně vyhovuje vybraným požadavkům MD SZÚ č. 1/2000
< - symbolem je označen detekční limit metody

Hodnocený základní materiál – tkanina BOND se zeleným potiskem – splňuje požadavky zadávací dokumentace Čj. 405-22/2015-1350, Přílohy č. 1 „Požadavky na technickou dokumentaci“, TS-MOP-83-12/4, Tabulka 10.2 Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál na rukávy a současně splňuje požadavky Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 (AHEM).

Datum vydání přílohy: 08.02.2016

Přílohu vydala: Jitka Páulová



KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o.
Okružní 4206
CZ 796 01 Prostějov
tel. + 420 582 302 716
fax + 420 582 302 710
DIČ CZ60750197



Textilní zkušební ústav,
TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ
VÁCLAVSKÁ 6, 658 41 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

vydává

zadavateli:
IČ: 60750197

Koutný spol. s r.o., Okružní č.p. 4200, 796 01 Prostějov

OSVĚDČENÍ

číslo: 16 – 023

kterým se potvrzuje, že základní materiál

pletenina DMC 477

barva: šedozeleňá

materiálové složení: 90% polyester/ 10% antistatické vlákno

pletenina určená pro AČR na výrobu:

- 1. Blůza pod balistickou ochranu 2012 s béžovým potiskem**
- 2. Blůza pod balistickou ochranu 2012 se zelným potiskem**

byl hodnocen dle:

- zadávací dokumentace Čj. 405-22/2015-1350, „Blůza pod balistickou ochranu“, zadavatele MO ČR, Praha 6, Přílohy č. 1 „Požadavky na technickou dokumentaci“, TS-MOP-82-12/4, TS-MOP-83-12/4 (kapitola 10, tabulka 10.3 Technické parametry - základní materiál tělová část trupu, tabulka 10.2 Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál na tělovou část trupu) v návaznosti na požadavky
- Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic. Tabulka č. 1 Základní kritéria pro hodnocení textilních výrobků (vybrané hygienické vlastnosti z hlediska zdravotní nezávadnosti materiálu s ohledem na účel použití)

Na základě zjištěných hodnot požadovaných parametrů hodnoceného základního materiálu

**se osvědčuje, že uvedený základní materiál - pletenina DMC 477
vyhovuje požadavkům uvedené technické specifikace, výše uvedeným TS-MOP.**

Na základě dosažené úrovně vybraných parametrů hygienických vlastností se osvědčuje, že hodnocený základní materiál

**vyhovuje hygienickým požadavkům na materiál, který přichází do přímého styku s pokožkou
a nepředstavuje zdravotní riziko dle uvedené technické specifikace,**

a tedy dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti), v platném znění, § 3 odst. 1

splňuje požadavky na obecnou bezpečnost.

Úroveň hodnocených požadovaných parametrů uvádí příloha, která je nedílnou součástí tohoto osvědčení.

Osvědčení bylo vydáno na základě žádosti č. COV/16/039 ze dne 20.01.2016. Podkladem pro vydání osvědčení je zkušební protokol č. AZL 16/0103 ze dne 9.2.2016, vydaný AZL TZÚ, Brno.

Platnost osvědčení do: 28.02.2018

Datum vydání osvědčení: 09.02.2016



Osvědčení vydala:

Jitka Paplová
Jitka Paplová
certifikační oddělení

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 4200
CZ 796 01 Prostějov
tel. +420 582 302 716
fax +420 582 302 710
DIČ CZ60750197

**Hodnocení zdravotní nezávadnosti dle požadavků TS-MOP-82-12/4, TS-MOP-83-12/4****Tabulka 10.2 Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál na tělovou část trupu**

(pořadové číslo řádku tabulky 1 až 5)

v návaznosti na požadavky Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 (AHM)základní materiál: **pletenina DMC 477**

barva: šedozeleňá

materiálové složení: 90% polyester/ 10% antistatické vlákno

Tabulka č. 2: Úroveň hodnocených parametrů zdravotní nezávadnosti (toxicity) základního materiálu

| P. č. TS-MOP | Vlastnost - parametr | Zkušební metoda | Měřicí jednotka | Požadovaná hodnota | Zjištěná hodnota | Hodnocení |
|--------------|---|---|---------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | Obsah volného formaldehydu | ČSN EN ISO 14184-1 | mg.kg ⁻¹ | max. 75 | nedetekovatelné | V |
| 2 | pH vodného výluhu | ČSN EN ISO 3071 | - | 4,5 - 7,5 | 6,8 | V |
| 3 | Obsah těžkých kovů | ČSN EN ISO 105-E04 AA, AE spektrometrie ICP | mg.kg ⁻¹ | max. | | |
| | - arsen | | | 1,0 | < 0,05 | V |
| | - kadmium | | | 0,1 | < 0,02 | V |
| | - olovo | | | 1,0 | < 0,05 | V |
| | - rtuť | 0,02 | < 0,005 | V | | |
| | - chróm celkový | 2,0 | 0,05 | V | | |
| | - chróm šestimocný | ČSN ISO 11083 | pod det. limitem | nedetekovatelný | V | |
| | - kobalt | 4,0 | < 0,20 | V | | |
| - měď | 50,0 | 0,27 | V | | | |
| - nikl | 4,0 | < 0,20 | V | | | |
| 4 | Azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní arylaminy (Obsah aromatických aminů) | ČSN EN 14362-1 | mg.kg ⁻¹ | pod detekčním limitem metody | < 30 | V |
| 5 | Obsah pentachlórfenolu | chromatografie GC/MS | mg.kg ⁻¹ | max. 0,5 | < 0,04 | V |
| | Obsah chlorovaných fenolů | | mg.kg ⁻¹ | max. 0,5 | < 0,4 | V |
| | Stálobarevnost | | stupeň | min. | | |
| | - v potu: • alkalickém • kyselém | ČSN EN ISO 105-E04 | šedé | 3-4/3-4 | 5/4-5 | V |
| | | | stupnice | 3-4/3-4 | 5/4-5 | V |
| | - v otěru: • za sucha • za mokra | ČSN EN ISO 105-X12 | šedé | 3-4 | 4-5 | V |
| | | | stupnice | 2-3 | 4-5 | V |

Legenda: V - vyhovuje požadavkům zadávací dokumentace, uvedeným TS-MOP, požadované parametry zdravotní nezávadnosti (toxicity) základního materiálu a současně vyhovuje vybraným požadavkům MD SZÚ č. 1/2000

< - symbolem je označen detekční limit metody

Hodnocený základní materiál – pletenina DMC 477 – splňuje požadavky zadávací dokumentace Čj. 405-22/2015-1350, Přílohy č. 1 „Požadavky na technickou dokumentaci“, TS-MOP-82-12/4, TS-MOP-83-12/4, Tabulka 10.2 Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál na tělovou část trupu a současně splňuje požadavky Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 (AHM).

Datum vydání přílohy: 09.02.2016

Přílohu vydala: Jitka Pařílková

**KOUTNÝ** www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 682 302 716
Okružní 4200 fax +420 582 302 710
CZ 796 01 Prostějov DIČ CZ60750197



Hodnocení dle požadavků TS-MOP-82-12/4, TS-MOP-83-12/4
Tabulka 10.3 Technické parametry - základní materiál tělová část trupu
 (pořadové číslo řádku tabulky 5 až 12)

základní materiál: **pletěnina DMC 477**
 barva: šedozelená
 materiálové složení: 90% polyester/ 10% antistatické vlákno

Tabulka č. 1: Požadované technické parametry a vyhodnocení výsledků zkoušek základního materiálu

| P. č. TS-MOP | Parametr | Zkušební metoda | Měřicí jednotka | Požadovaná hodnota | Zjištěná hodnota | Hodnocení |
|-----------------|--|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 5 | Plošná hmotnost | ČSN EN 12127 | g.m ⁻² | 175 ± 5% | 167 - 4,6% | V |
| 6 | Výparný odpor - R _{ec} (Odolnost vůči vodním parám) | ČSN EN ISO 11092 | m ² .Pa.W ⁻¹ | max. 4 | 2,1 | V |
| 7 | Změna rozměrů po 5-ti cyklech mechanického praní při teplotě 40°C (v obou směrech) - sloupek (podélný s.) / řádek (příčný s.) | ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3759 | % | max. ± 3 | - 0,5 / 0 | V |
| 8 | Stálobarevnost v praní při 40°C | ČSN EN ISO 105-C06 | stupeň šedé stupnice | min. 4/4 | 5/4-5 | V |
| 9 | Stálobarevnost v chemickém čištění | ČSN EN ISO 105-D01 | stupeň šedé stupnice | min. 4/4 | 5/4-5 | V |
| 10 | Stálobarevnost v potu | ČSN EN ISO 105-E04 | stupeň šedé stupnice | min. 4/4 | 5/4-5 | V |
| | - kyselém | | | min. 4/4 | 5/4-5 | V |
| | - alkalickém | | | min. 4/4 | 5/4-5 | V |
| 11 | Stálobarevnost v otěru | ČSN EN ISO 105-X12 | stupeň šedé stupnice | min. 4 | 4-5 | V |
| | - v otěru za sucha | | | min. 4 | 4-5 | V |
| | - v otěru za mokra | | | min. 4 | 4-5 | V |
| 12 | Antistatické vlastnosti (zabezpečené vláknem) | ČSN EN 1149-5 | | | | |
| | Rezistance mezi dvěma body | ČSN EN 61340-4-1 | Ω | < 10 ¹² | 13,37.10 ⁶ | V |
| | Měrný povrchový odpor | ČSN EN 1149-1 | Ω | ≤ 2,5.10 ⁹ | 61,78.10 ⁶ | V |

Legenda: V - vyhovuje požadavkům zadávací dokumentace, uvedeným TS-MOP, požadované parametry základního materiálu

Hodnocený základní materiál – *pletěnina DMC 477* – splňuje požadavky zadávací dokumentace Čj. 405-22/2015-1350, Přílohy č. 1 „Požadavky na technickou dokumentaci“, TS-MOP-82-12/4, TS-MOP-83-12/4, Tabulka 10.3 Technické parametry - základní materiál tělová část trupu.



KOUTNÝ www.koutny.cz
 Koutný spol. s r.o.
 Okružní 4200
 CZ 796 01 Přestěpov
 tel. + 420 562 302 716
 fax + 420 562 302 710
 DIČ CZ60750197



Textilní zkušební ústav
Václavská 6, 658 41 Brno, Česká republika

zkušební laboratoř č. 1001 akreditovaná ČIA

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH

AZL 16/0042

ZADAVATEL:

CNM textil a.s.
Baška 425
739 01 Baška

VZOREK:
(dle údajů zadavatele)

Materiál určený na „Blůza pod balistickou ochranu“
základní materiál - tkanina BOND
barva potisku: béžový - žlutopísková+hnědá pouštní
zelený - světlezelená+tmavozelená+hnědá+černá
materiálové složení: 50% polyester/ 50% bavlna
vazba: ripstop
plošná hmotnost: 200 g.m⁻²

PŘEDMĚT ZKOUŠENÍ:

Zkoušky dle specifikace v zadávací dokumentaci „Blůza pod balistickou ochranu“; Čj. 405-22/2015-1350
1. Blůza pod balistickou ochranu 2012 s béžovým potiskem
TS-MOP-82-12/4
2. Blůza pod balistickou ochranu 2012 se zeleným potiskem
TS-MOP-83-12/4

**PODMÍNKY POUŽITÍ
PROTOKOLU:**

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen k předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. K reprodukování části protokolu si musí zákazník vyžádat souhlas zkušebny, která protokol vystavila. Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěné na základě subdodávky nebo neakreditované zkoušky, je toto v protokolu slovně uvedeno.

**PROTOKOL VYSTAVIL:
PŘEKontroloval:
POČET STRAN:**

M. Štorková *Štorková*
I. Tichá *Tichá*
6

**DATUM PŘIJETÍ
ZAKÁZKY:**
5.1.2016

**DATUM PROVEDENÍ
ZKOUŠEK:**
6.1. – 5.2.2016

**DATUM VYSTAVENÍ
PROTOKOLU:**
8.2.2016



+420 543 426 720
+420 543 426 742
<http://www.tzu.cz>
chz@tzu.cz

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Okružní 4200 fax +420 582 302 710
CZ 796 01 Prostějov DIČ CZ60750197



METODIKA ZKOUŠEK:

| Poř.č. TS-MOP | Zkušební metoda | Název normy |
|---|---|--|
| <i>Požadavky na materiál dle TS-MOP, čl. 10.1 základní materiál</i> | | |
| 1 / 3 | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 | Podíl textilních vláken ve dvousložkových směsích <i>metoda č.7 s použitím 75% kyseliny sírové – obsah celulózových vláken</i> |
| 6 | ČSN EN 12127 | Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků |
| 7 | ČSN EN ISO 9237 | Textilie - Zjišťování prodyšnosti plošných textilií |
| 8 | ČSN EN ISO 13934-1 | Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip |
| 9 | ČSN EN ISO 12947-2 | Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku |
| 8 | ČSN EN ISO 3759 | Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů |
| | ČSN EN ISO 6330 | Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií <i>postup praní: 6N; teplota (60±3)°C, počet cyklů praní 5x</i> <i>postup sušení: C - v rozprostřeném stavu</i> |
| | ČSN EN ISO 5077 | Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení |
| 11 | ČSN EN ISO 3175-1 | Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doupravě |
| | ČSN EN ISO 3175-2 | Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doupravě při použití tetrachlorethylenu <i>počet cyklů: 5</i> |
| 12 | ČSN EN ISO 105-B02 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou |
| 13 | ČSN EN ISO 105-D01 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu |
| 14 | ČSN EN ISO 105-X11 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X11: Stálobarevnost při žehlení (za mokra) |
| 15 / 16 | ČSN EN ISO 105-X12 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru za sucha/za mokra |
| 17 | ČSN EN ISO 105-E04 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu |
| 18 | ČSN EN ISO 105-C06 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v praní (test CIS) |
| 19 | ČSN EN ISO 105-E01 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě |

Klimatizace zkušebních vzorků: teplota (20±2)°C; relativní vlhkost (65±4) %

Uvedené nejistoty měření byly stanoveny na základě předpokladu normálního rozdělení hodnot. Pro vyjádření rozšířené nejistoty je třeba je vynásobit koeficientem rozšíření (k = 2 pro interval spolehlivosti 95%). Nejistoty nezohledňují vliv odběru vzorku.



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. + 420 582 302 716
Okružní 4206 fax + 420 582 302 716
CZ 796 04 Prácheň DIČ CZ60750197



| Poř.č. TS-MOP | Zkušební metoda | Název normy |
|--|--|--|
| <i>Požadavky na materiál dle TS-MOP, čl. 10.1 základní materiál - zdravotní nezávadnosti Požadavky Metodického doporučení Státního zdravotního ústavu č. 1/2000 (AHEM)</i> | | |
| 1 | ČSN EN ISO 14184-1 | Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda acetylacetonovou metodou) Hodnoty do 16 mg . kg ⁻¹ leží v rozsahu nepřesnosti metody a jsou označeny ve výsledku jako „nedetekovatelné“. |
| 2 | ČSN EN ISO 3071 | Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu Nejistota stanovení: ± 3 % |
| 3 | AA, AE spektrometrie, ICP ČSN EN ISO 15586 ČSN EN ISO 11969 ČSN ISO 11083 (Cr ^{VI}) ČSN EN ISO 17294 (As) ČSN 75 7440 (Hg) | Obsah extrahovatelných těžkých kovů <i>výluh podle ČSN EN ISO 105-E04 (roztok 2)</i> Stanovení As a Hg bylo provedeno na pracovišti LABTECH spol.s r.o., Brno – AZL č.1147 Nejistota stanovení: ± 20 rel.%, je vyjádřena jako kvalifikovaný odhad pro stanovenou koncentrační úroveň. |
| 4 | ČSN EN 14362-1 | Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken |
| 5 | Metoda plynové chromatografie GC/MS, | Obsah Pentachlorfenolu (není předmětem akreditace) Obsah chlorovaných fenolů (není předmětem akreditace) |
| - | ČSN EN ISO 105-X12 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru |
| - | ČSN EN ISO 105-E04 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu |

Klimatizace zkušebních vzorků: teplota (20±2)°C; relativní vlhkost (65±4) %

Uvedené nejistoty měření byly stanoveny na základě předpokladu normálního rozdělení hodnot. Pro vyjádření rozšířené nejistoty je třeba je vynásobit koeficientem rozšíření (k = 2 pro interval spolehlivosti 95%). Nejistoty nezohledňují vliv odběru vzorku.



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 4206
CZ 796 01 Prosečtjov
tel. + 420 582 302 716
fax + 420 582 302 710
DIČ CZ260750197



VÝSLEDKY ZKOUŠEK:

| Základní materiál - tkanina BOND barva potisku: béžový - žlutopísková+hnědá pouštní materiálové složení: 50% polyester/ 50% bavlna vazba: ripstop; plošná hmotnost: 200 g.m ⁻² | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------|--------|
| Poř. č. | Vlastnost | zkušební metoda | měřicí jednotka | zjištěné hodnoty | | |
| | | | | | polyester | bavlna |
| 1 / 3 | Kvantitativní podíl textilních vláken | Narižení EP a Rady (EU) č.1007/2011 | % | celek | 48,5 | 51,5 |
| | | | | osnova | 48,7 | 51,3 |
| | | | | útek | 48,5 | 51,5 |
| 6 | Plošná hmotnost | ČSN EN 12127 | g.m ⁻² | 205 | | |
| 7 | Prodyšnost | ČSN EN ISO 9237 | mm.s ⁻¹ | 190,7 | | |
| 8 | Pevnost - maximální síla | ČSN EN ISO 13934-1 | N | ve směru podélném / příčném 1175,8 / 855,8 | | |
| 9 | Odolnost vůči oděru na přístroji Martindale | ČSN EN ISO 12947-2 | počet otáček | průměrný počet otáček, při kterých nedošlo k poškození vzorku > 48 000 | | |
| 10 | Změna rozměrů po prání 5x prání, teplota 60°C | ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 | % | ve směru podélném / příčném -1,5 / 0 | | |
| 11 | Změna rozměrů po chemickém čištění počet cyklů: 5x | ČSN EN ISO 3175-1,2 | % | ve směru podélném / příčném -0,5 / 0 | | |
| 12 | Stálobarevnost na světle ¹⁾ | ČSN EN ISO 105-B02 | stupeň modré stupnice | změna odstínu 5 | | |
| 13 | Stálobarevnost v chemickém čištění ¹⁾ | ČSN EN ISO 105-D01 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 5 / 5 | | |
| 14 | Stálobarevnost při žehlení ¹⁾ . ihned po zkoušce . po 4 hodinách | ČSN EN ISO 105-X11 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 5 5 / 5 | | |
| 15 / 16 | Stálobarevnost v otěru ¹⁾ . za sucha . za mokra | ČSN EN ISO 105-X12 | stupeň šedé stupnice | zapouštění – sv. odstíny/ tm.odstíny 4-5 / 4 4 / 4 | | |
| 17 | Stálobarevnost v potu ¹⁾ . alkalickém . kyselém | ČSN EN ISO 105-E04 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 4-5 / 4-5 5 / 4-5 / 4-5 | | |
| 18 | Stálobarevnost v prání ¹⁾ . test C1S (60°C) | ČSN EN ISO 105-C06 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 4-5 / 4-5 / 4-5 | | |
| 19 | Stálobarevnost ve vodě ¹⁾ | ČSN EN ISO 105-E01 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 4-5 / 4-5 | | |

1) uvedené stálobarevnosti odpovídají nejnižší hodnotě zjištěné na vzorku



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 562 302 716
Okružní 420/1 fax +420 562 302 710
CZ 796 01 Prostějov DiC CZ60750197



Textilní zkušební ústav

Základní materiál - tkanina BOND

barva potisku: zelený - světlezelená+tmavozelená+hnědá+černá

materiálové složení: 50% polyester/ 50% bavlna

vazba: ripstop; plošná hmotnost: 200 g.m⁻²

| Poř. č. | Vlastnost | zkušební metoda | měřicí jednotka | zjištěné hodnoty | |
|---------|---|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | | | polyester | bavlna |
| 1 / 3 | Kvantitativní podíl textilních vláken | Nařízení EP a Rady (EU) č.1007/2011 | % | celek | 48,5 / 51,5 |
| | | | | osnova | 48,7 / 51,3 |
| | | | | útek | 48,5 / 51,5 |
| 6 | Plošná hmotnost | ČSN EN 12127 | g.m ⁻² | 205 | |
| 7 | Prodyšnost | ČSN EN ISO 9237 | mm.s ⁻¹ | 190,7 | |
| 8 | Pevnost - maximální síla | ČSN EN ISO 13934-1 | N | ve směru podélném / příčném 1175,8 / 855,8 | |
| 9 | Odolnost vůči oděru na přístroji Martindale | ČSN EN ISO 12947-2 | počet otáček | průměrný počet otáček, při kterých nedošlo k poškození vzorku > 48 000 | |
| 10 | Změna rozměrů po prání 5x prání, teplota 60°C | ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 | % | ve směru podélném / příčném -1,5 / 0 | |
| 11 | Změna rozměrů po chemickém čištění počet cyklů: 5x | ČSN EN ISO 3175-1,2 | % | ve směru podélném / příčném -0,5 / 0 | |
| 12 | Stálobarevnost na světle ¹⁾ | ČSN EN ISO 105-B02 | stupeň modré stupnice | změna odstínu 5 | |
| 13 | Stálobarevnost v chemickém čištění ¹⁾ | ČSN EN ISO 105-D01 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 4-5 / 4-5 / 4-5 | |
| 14 | Stálobarevnost při žehlení ¹⁾ . ihned po zkoušce . po 4 hodinách | ČSN EN ISO 105-X11 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 5 5 / 5 | |
| 15 / 16 | Stálobarevnost v otěru ¹⁾ . za sucha . za mokra | ČSN EN ISO 105-X12 | stupeň šedé stupnice | zapouštění - sv. odstíny/ tm.odstíny 4-5 / 4 4 / 3-4, černá 2-3 | |
| 17 | Stálobarevnost v potu ¹⁾ . alkalickém . kyselém | ČSN EN ISO 105-E04 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 4-5 / 3-4 / 3-4 4-5 / 3-4 / 3-4 | |
| 18 | Stálobarevnost v prání ¹⁾ . test C1S (60°C) | ČSN EN ISO 105-C06 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 4-5 / 4 / 4 | |
| 19 | Stálobarevnost ve vodě ¹⁾ | ČSN EN ISO 105-E01 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 4-5 / 4 / 4-5 | |

1) uvedené stálobarevnosti odpovídají nejnižší hodnotě zjištěné na vzorku


KOUTNÝ www.koutny.cz

 Koutný spol. s r.o.
 Okružní 460/2
 CZ 796 01 Prostějov
 tel. +420 582 302 716
 fax +420 582 302 710
 DIČ CZ60750197



Textilní zkušební ústav

| Základní materiál - tkanina BOND | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|--|
| barva potisku: béžový - žlutopísková+hnědá pouštní zelený - světlezelená+tmavozelená+hnědá+černá | | | | | |
| materiálové složení: 50% polyester/ 50% bavlna | | | | | |
| vazba: ripstop; plošná hmotnost: 200 g.m ⁻² | | | | | |
| Poř. č. TS-MOP | Vlastnost | zkušební metoda | měřicí jednotka | zjištěné hodnoty | |
| <i>Parametry zdravotní nezávadnosti</i> | | | | | |
| <i>Požadavky Metodického doporučení Státního zdravotního ústavu č. 1/2000 (AHEM)</i> | | | | | |
| | <i>Barva potisku</i> | | | <i>běžový</i> | <i>zelený</i> |
| 1 | Obsah volného a hydrolyzou uvolněného formaldehydu | ČSN EN ISO 14184-1 | mg . kg ⁻¹ | 17,8 | 16,8 |
| 2 | pH vodného výluhu | ČSN EN ISO 3071 | - | 6,8 | 6,8 |
| 3 | Obsah extrahovatelných těžkých kovů + | AA, AE spektrometrie ICP | mg . kg ⁻¹ | As * < 0,05 Cd < 0,02 Pb < 0,05 Hg * < 0,005 | Cr _{celk} < 0,03 Co < 0,20 Cu 0,38 Ni < 0,20 |
| | Obsah šestimocného chromu + | ČSN ISO 11083 | mg.kg ⁻¹ | nedetekovatelný | |
| 4 | Obsah aromatických aminů odvozených od azobarviv²⁾ | ČSN EN 14362-1 | mg . kg ⁻¹ | < 30 | < 30 |
| 5 | Obsah pentachlorofenolu Obsah chlorovaných fenolů | Chromatografie GC/MS | mg . kg ⁻¹ mg . kg ⁻¹ | < 0,04 < 0,4 | < 0,04 < 0,4 |
| - | Stálobarevnost v potu¹⁾ . alkalickém . kyselém | ČSN EN ISO 105-E04 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 4-5 / 4-5 4-5 / 3-4 / 3-4 5 / 4-5 / 4-5 4-5 / 3-4 / 3-4 | |
| - | Stálobarevnost v otěru¹⁾ . za sucha . za mokra | ČSN EN ISO 105-X12 | stupeň šedé stupnice | zapouštění – sv. odstíny/ tm.odstíny 4-5 / 4-5 4-5 / 4 4 / 4 4/3-4, černá 2-3 | |

* obsah těžkých kovů zajištěn subdodávkou

+ směsný vzorek předložených barevných variant

¹⁾ uvedené stálobarevnosti odpovídají nejnižší hodnotě zjištěné na vzorku

²⁾ Provedenou analýzou nebyla v předloženém vzorku zjištěna azobarviva, která mohou uvolňovat jeden nebo více aminů štěpením jejich azoskupiny (azoskupin); Symbolem < je označena limitní hodnota definovaná nařízením REACH 1907/2006/Príloha XVII.

symbolem < je označen detekční limit metody

Ing. Petr Nasadil
vedoucí zkušební laboratoře





Textilní zkušební ústav

Václavská 6, 658 41 Brno, Česká republika

zkušební laboratoř č. 1001 akreditovaná ČIA

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH

AZL 16/0103

ZADAVATEL:

Koutný spol. s r.o.
Okružní čp. 4200
796 01 Prostějov

VZOREK:
(dle údajů zadavatele)

Materiál určený na „Blůza pod balistickou ochranu“
základní materiál na tělovou část trupu – pletenina DMC 477
materiálové složení: 90% polyester/ 10% antistatické vlákno
barva: šedozeleňá

PŘEDMĚT ZKOUŠENÍ:

Zkoušky dle specifikace v zadávací dokumentaci. „Blůza pod balistickou ochranu“; Čj. 405-22/2015-1350
1. Blůza pod balistickou ochranu 2012 s béžovým potiskem TS-MOP-82-12/4
2. Blůza pod balistickou ochranu 2012 se zeleným potiskem TS-MOP-83-12/4

PODMÍNKY POUŽITÍ
PROTOKOLU:

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen k předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. K reprodukování části protokolu si musí zákazník vyžádat souhlas zkušebny, která protokol vystavila. Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěné na základě subdodávky, je toto v protokolu slovně uvedeno.

PROTOKOL VYSTAVIL:
PŘEKONTROLOVAL:
POČET STRAN:

Tichá *Tichá*
Drabálková *Drabálková*
5

DATUM PŘIJETÍ
ZAKÁZKY:
21.1.2016

DATUM PROVEDENÍ
ZKOUŠEK:
22.1. – 8.2.2016

DATUM VYSTAVENÍ
PROTOKOLU:
9.2.2016



+420 543 426 713
+420 543 426 742
<http://www.tzu.cz>
zaz@tzu.cz www.koutny.cz
KOUTNÝ
Koutný spol. s r.o. tel. +420 543 426 716
Okružní 4200 fax +420 543 426 740
CZ 796 01 Prostějov DIČ CZ60750197



METODIKA ZKOUŠEK:

| Poř. č. TS-MOP | Zkušební metoda | Název normy |
|---|---|--|
| <i>Požadavky na materiál dle TS-MOP, čl. 10.2 materiál na tělovou část trupu, zdravotní nezávadnost</i> | | |
| 1 | ČSN EN ISO 14184-1 | Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda acetylacetonovou metodou) Hodnoty do 16 mg . kg ⁻¹ leží v rozsahu nepřesnosti metody a jsou označeny ve výsledku jako „nedetekovatelné“. |
| 2 | ČSN EN ISO 3071 | Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu Nejistota stanovení: ± 3 % |
| 3 | AA, AE spektrometrie, ICP ČSN EN ISO 15586 ČSN EN ISO 11969 ČSN EN ISO 17294 (As) ČSN 75 7440 (Hg) | Obsah extrahovatelných těžkých kovů <i>výluh podle ČSN EN ISO 105-E04 (roztok 2)</i> Stanovení As a Hg bylo provedeno na pracovišti LABTECH spol.s r.o., Brno – AZL č.1147 Nejistota stanovení: ± 20 rel.%, je vyjádřena jako kvalifikovaný odhad pro stanovenou koncentrační úroveň. |
| | ČSN ISO 11083 | Jakost vod. Stanovení chromu (VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5 – difenylkarbazidem Hodnoty do 0,5 mg Cr ^{VI} / kg ⁻¹ leží v rozsahu nepřesnosti metody a jsou označeny ve výsledku jako „nedetekovatelný“. |
| 4 | ČSN EN 14362-1 | Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken |
| 5 | Metoda plynové chromatografie GC/MS | Obsah pentachlorofenolu (není předmětem akreditace) Obsah chlorovaných fenolů (není předmětem akreditace) |
| <i>Požadavky na materiál dle TS-MOP, čl. 10.3 materiál na tělovou část trupu</i> | | |
| 5 | ČSN EN 12127 | Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků |
| 6 | ČSN EN ISO 11092 | Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení) |
| 7 | ČSN EN ISO 3759 | Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů |
| | ČSN EN ISO 6330 | Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií <i>postup praní: 4N; teplota (40±3)°C, počet praní 5x</i> <i>postup sušení: C - v rozprostřeném stavu</i> |
| | ČSN EN ISO 5077 | Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení |
| 8 | ČSN EN ISO 105-C06 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v praní (<i>test AIS</i>) |
| 9 | ČSN EN ISO 105-D01 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu |
| 10 | ČSN EN ISO 105-E04 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu |
| 11 | ČSN EN ISO 105-X12 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru |
| 12 | ČSN EN 61340-4-1 | Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah |
| | ČSN EN 1149-1 (ČSN EN 1149-5) | Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu |



KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o. tel. + 420 562 302 716
Okružní 4236 fax + 420 562 302 710
CZ 796 01 Prostějov DIČ CZ60750197



Textilní zkušební ústav

| Poř. č. | Požadavky Metodického doporučení Státního zdravotního ústavu č. 1/2000 (AHEM) | |
|---------|---|---|
| 1 | ČSN EN ISO 14184-1 | Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda acetylacetonovou metodou) Hodnoty do $16 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ leží v rozsahu nepřesnosti metody a jsou označeny ve výsledku jako „nedetekovatelné“. |
| 2 | ČSN EN ISO 3071 | Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu Nejistota stanovení: $\pm 3 \%$ |
| 3 | AA, AE spektrometrie, ICP ČSN EN ISO 15586 ČSN EN ISO 11969 ČSN EN ISO 17294 (As) ČSN 75 7440 (Hg) | Obsah extrahovatelných těžkých kovů výluh podle ČSN EN ISO 105-E04 (roztok 2) Stanovení As a Hg bylo provedeno na pracovišti LABTECH spol.s r.o., Brno – AZL č.1147 Nejistota stanovení: $\pm 20 \text{ rel.}\%$, je vyjádřena jako kvalifikovaný odhad pro stanovenou koncentrační úroveň. |
| | ČSN ISO 11083 | Jakost vod. Stanovení chromu (VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5 – difenylkarbazidem Hodnoty do $0,5 \text{ mg Cr}^{\text{VI}} / \text{kg}^{-1}$ leží v rozsahu nepřesnosti metody a jsou označeny ve výsledku jako „nedetekovatelný“. |
| 4 | ČSN EN ISO 105-E04 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu |
| 5 | ČSN EN ISO 105-X12 | Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru |

Klimatizace zkušebních vzorků: teplota $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$; relativní vlhkost $(65 \pm 4) \%$

Uvedené nejistoty měření byly stanoveny na základě předpokladu normálního rozdělení hodnot. Pro vyjádření rozšířené nejistoty je třeba je vynásobit koeficientem rozšíření ($k = 2$ pro interval spolehlivosti 95%). Nejistoty nezohledňují vliv odběru vzorku.



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Okružní 4200 fax +420 582 302 710
CZ 796 01 Prostějov DIČ CZ60750197



Textilní zkušební ústav

VÝSLEDKY ZKOUŠEK:

| Poř. č. TS-MOP | Parametr | zkušební metoda | měřicí jednotka | zjištěné hodnoty |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| <i>Základní materiál na tělovou část trupu – pletenina DMC 477 materiálové složení: 90% polyester/ 10% antistatické vlákno barva: šedozeleňá</i> | | | | |
| <i>TS-MOP, čl. 10.2 zdravotní nezávadnost Požadavky Metodického doporučení Státního zdravotního ústavu č. 1/2000 (AHEM)</i> | | | | |
| 1 | Obsah volného a hydrolyzou uvolněného formaldehydu | ČSN EN ISO 14184-1 | mg.kg ⁻¹ | nedetekovatelné |
| 2 | pH vodného výluhu | ČSN EN ISO 3071 | – | 6,8 |
| 3 | Obsah extrahovatelných těžkých kovů | AA, AE spektrometrie ICP | mg.kg ⁻¹ | As* < 0,05 Cr _{celk.} 0,05 Cd < 0,02 Co < 0,20 Pb < 0,05 Cu 0,27 Hg* < 0,005 Ni < 0,20 |
| | Obsah šestimocného chrómu | ČSN ISO 11083 | mg.kg ⁻¹ | nedetekovatelný |
| 4 | Obsah aromatických aminů odvozených od azobarviv¹⁾ | ČSN EN 14362-1 | mg.kg ⁻¹ | < 30 |
| 5 | Obsah pentachlorofenolu | Chromatografie GC/MS | mg.kg ⁻¹ | < 0,04 |
| | Obsah chlorovaných fenolů | | mg.kg ⁻¹ | < 0,4 |
| – | Stálobarevnost v potu .alkalickém .kyselém | ČSN EN ISO 105-E04 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 4-5 / 4-5 5 / 4-5 / 4-5 |
| – | Stálobarevnost v otěru .za sucha .za mokra | ČSN EN ISO 105-X12 | stupeň šedé stupnice | zapouštění – směr podélný/příčný 4-5 / 4-5 4-5 / 4-5 |

* obsah těžkých kovů zajištěn subdodávkou

symbolem < je označen detekční limit metody

¹⁾ Provedenou analýzou nebyla v předloženém vzorku zjištěna azobarviva, která mohou uvolňovat jeden nebo více aminů štěpením jejich azoskupiny (azoskupin).; Symbolem < je označena limitní hodnota definovaná nařízením REACH 1907/2006/Příloha XVII.


KOUTNÝ www.koutny.cz

 Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
 Okružní 4200 fax +420 582 302 710
 CZ 796 01 Prosejovice DIČ CZ60750197



Základní materiál na tělovou část trupu – **pletovina DMC 477**
 materiálové složení: 90% polyester/ 10% antistatické vlákno
 barva: šedozeleňá

| Poř. č. TS-MOP | Parametr | zkušební metoda | měřicí jednotka | zjištěné hodnoty |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| <i>TS-MOP, čl. 10.3</i> | | | | |
| 5 | Plošná hmotnost | ČSN EN 12127 | g.m ⁻² | 167 |
| 6 | Výparný odpor R _{et} | ČSN EN ISO 11092 | m ² .Pa.W ⁻¹ | 2,1 |
| 7 | Změna rozměrů počet prání 5x (40°C) | ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 | % | -0,5 / 0 |
| 8 | Stálobarevnost v prání . test A1S (40°C) | ČSN EN ISO 105-C06 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 4-5 / 4-5 |
| 9 | Stálobarevnost v chemickém čištění | ČSN EN ISO 105-D01 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 4-5 / 4-5 |
| 10 | Stálobarevnost v potu . alkalickém . kyselém | ČSN EN ISO 105-E04 | stupeň šedé stupnice | změna odstínu/zapouštění 5 / 4-5 / 4-5 5 / 4-5 / 4-5 |
| 11 | Stálobarevnost v otěru . za sucha . za mokra | ČSN EN ISO 105-X12 | stupeň šedé stupnice | zapouštění - směr podélný/příčný 4-5 / 4-5 4-5 / 4-5 |
| 12 | Rezistance mezi dvěma body | ČSN EN 61340-4-1 | Ω | 13,37 . 10 ⁶ |
| | Měrný povrchový odpor | ČSN EN 1149-1 (ČSN EN 1149-5) | Ω | 61,78 . 10 ⁶ |

Ing. Petr Nasadil
vedoucí zkušební laboratoře



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
 Okružní 4200 fax +420 562 302 710
 CZ 796 01 Prosepeř DiC CZ60750197



Textilní zkušební ústav
Václavská 6, 658 41 Brno, Česká republika

zkušební laboratoř č. 1001 akreditovaná ČIA

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH

AZL 16/0103-01

ZADAVATEL: Koutný spol. s r.o.
Okružní čp. 4200
796 01 Prostějov

VZOREK: Materiál určený na „Blůza pod balistickou ochranou“
(dle údajů zadavatele) *materiál na tělovou část trupu – pletenina DMC 477*
materiálové složení: 90% polyester/ 10% antistatické vlákno
barva: šedo zelená



PŘEDMĚT ZKOUŠENÍ: Barevná odchylka

**PODMÍNKY POUŽITÍ
PROTOKOLU:**

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen k předloženému vzorku. Odběr vzorku proveden zadavatelem. Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý. K reprodukování části protokolu si musí zákazník vyžádat souhlas zkušebny, která protokol vystavila. Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěné na základě subdodávky nebo neakreditované zkoušky, je toto v protokolu slovně uvedeno.

PROTOKOL VYSTAVIL:
PŘEKONTROLOVAL:
POČET STRAN:

Tichá *Tichá*
Drabálková *Drabálková*
2

**DATUM PŘIJETÍ
ZAKÁZKY:**
21.1.2016

**DATUM PROVEDENÍ
ZKOUŠEK:**
22.1.2016

**DATUM VYSTAVENÍ
PROTOKOLU:**
9.2.2016



+420 543 426 720
+420 543 426 742
<http://www.tzu.cz>
chz@tzu.cz

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 4200
CZ 796 01 Prostějov

tel. +420 582 302 716
fax +420 582 302 750
DIČ CZ60750187



Textilní zkušební ústav

METODIKA ZKOUŠEK:

Barevná odchylka

byla hodnocena podle ČSN EN ISO 105-J01 mezi ověřovacím vzorkem a vzorkem dodaným ke zkouškám

Barevná odchylka byla vypočtena z reflexních vlastností naměřených na spektrofotometru Datacolor 650

- měření v rozsahu viditelné oblasti 400 – 700 nm
- zdroj světla: D65/10

Výsledek: hodnoty barevných souřadnic L, a, b

hodnoty barevných odchylek ve složkách barevného prostoru ΔL , Δa , Δb , ΔE

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Materiál na tělovou část trupu – pletenina DMC 477</i> materiálové složení: 90% polyester/ 10% antistatické vlákno barva: šedozelená | | | | | | | |
| Barevná odchylka (CIE) ČSN EN ISO 105-J01 | | | | | | | |
| Souřadnice | L | a | b | ΔL | Δa | Δb | ΔE |
| <i>zadané</i> <i>(ověřovací vzorek)</i> | 32,18 | 0,95 | 7,36 | 1,07 | 0,04 | -0,91 | 1,41 |
| <i>zjištěné</i> <i>(vzorek dodaný ke zkouškám)</i> | 33,24 | 0,99 | 6,45 | | | | |

Ing. Petr Nasadil
vedoucí zkušební laboratoře




KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o. tel. + 420 582 302 716
Okružní 4200 fax + 420 582 302 710
CZ 796 01 Prostějov DIČ: CZ60750197

Vojenský výzkumný ústav, s. p., Středisko zkoušení
 Veslařská 230, 637 00 Brno
**ZKŮŠEBNÍ LABORATOŘ Č. 1449 AKREDITOVANÁ ČIA
 PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025**
 ZKŮŠEBNA MASKOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
 ČÍSLO PROTOKOLU: 530-04-L1/15 STRANA 1



PROTOKOL O ZKOUŠCE stanovení spektrální reflektance materiálů

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Výtisk číslo: 2 | Počet stran: 2 | Počet příloh: 4 + vzorek |
| Popis a identifikace zkoušených předmětů: vzorek maskovací textilie s deformačním vzorem Název: Bond-lesní-264-15 Typ: textilní materiál pro vojenské stejno kroje se čtyřbarevným deformačním vzorem – lesním Výrobce: CNM textil, a.s. Zadavatel: CNM textil a.s., Baška 425, Baška 739 01 | | |
| Datum přijetí do zkoušky: 29.9.2015 | Metodika zkoušení (metodický postup): (A)* MPSZ04-01 (ČOS 108018, ČOS 108019) | |
| Provedení zkoušky: 30.9.2015 Zahájení: 11:00 Ukončení: 15:00 | Zkoušku provedl: Bc. František Mazůrek Vedoucí laboratoře: Bc. František Mazůrek | |
| Zkušební zařízení, měřicí geometrie a typy etalonů: spektrofotometr SHIMADZU UV-3101PC, měřicí geometrie 7°/d, etalon síran barnatý (BaSO ₄) | | |
| Výsledky se týkají jen předmětu zkoušky. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem vedoucího zkušebny. | | |
| Výsledky včetně nejistot měření určované veličiny: Průběhy spektrálních reflektancí zkoušeného materiálu jsou uvedeny v příloze 1 až 4 k tomuto protokolu. | | |
| Interpretace výsledků: Spektroznábní kritérium u zelených odstínů je menší nebo rovno 1, vzorek vyhovuje požadavku uvedenému v ČOS 108017 článek 7.4. Zkoušený vzorek se zahrnutím nejistot měření vyhověl požadavkům na průběhy spektrálních reflektancí barevných odstínů uvedeným v ČOS 108017 článek 7.4. Ve zkoušce Stanovení spektrální reflektance vzorek vyhověl. | | |
| Datum vydání protokolu: 1.10.2015 | Razítko a podpis:  Mgr. Adam Jobánek vedoucí zkušebny | |

*(A) = akreditovaná zkouška, (S) = zkouška provedena subdodavately, (N) = neakreditovaná zkouška



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
 Okružní 4200
 CZ 796 01 Prostějov
 tel. + 420 582 302 716
 fax + 420 582 302 710
 DIČ CZ60750197



Výsledky zkoušky: vzorek čtyřbarevný – Bond-lesní-264-15

◆ - odstín černý

Spektrální reflektance **vyhovuje** v měřeném rozsahu od 400 nm do 1200 nm.

◆ - odstín hnědý

Spektrální reflektance **vyhovuje** v měřeném rozsahu od 400 nm do 1200 nm.

◆ - odstín tmavozelený

Spektrozonální kritérium: 1,0. **Vyhovuje.**
Spektrální reflektance **vyhovuje** v měřeném rozsahu od 400 nm do 1200 nm.

◆ - odstín světlezelený

Spektrozonální kritérium: 0,9. **Vyhovuje.**
Spektrální reflektance **vyhovuje** v měřeném rozsahu od 400 nm do 1200 nm.

Poznámka: Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k = 1,65$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %.

Závěr:

Měřením byl zjištěn průběh spektrálních reflektancí vzorku: **Bond-lesní-264-15**

Barvy: černá, hnědá, tmavozelená a světlezelená.

Hodnocené průběhy spektrálních reflektancí barevných odstínů jsou zobrazeny v přílohách protokolu.

Vzorek vyhověl požadavkům na průběhy spektrálních reflektancí barevných odstínů v rozsahu spektra od 400 nm do 1200 nm.

Vzorek ve zkoušce vyhověl.

Zpracoval: Bc. František Mazúrek

Schvaluje: Mgr. Adam Jobánek

Datum: 1.10.2015

Přílohy: Závislost spektrální reflektance na vlnové délce jednotlivých měřených odstínů.

----- KONEC PROTOKOLU -----





Spektrální charakteristika

reflektance

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veselácká 230
637 00 Brno


Spektrofotometr: Shimadzu UV3101PC
Měřicí geometrie: 7°/d
Standard: sítan barnatý (Ba SO₄)
Pozadí: realizace čar. tělesa

Barva: černá
Datum: 30.9.2015
Měřil: Bc. František Muzlíček

Příloha č. 1 k protokolu č.: 530-04-1/15



Graf spektrální reflektance



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 4200
CZ 796 01 Prosečtjov

tel. + 420 582 302 716
fax + 420 582 302 710
DIČ CZ60750197



Spektrální charakteristika


reflektance

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veselácká 230
637 00 Brno

Spektrolometr: Shimadzu UV3101PC
Měřicí geometrie: 7°d
Standard: sítan barnatý (Ba SO₄)
Pozadí: realizace čer. tělesa

Barva: tmavě zelená
Datum: 30.9.2015
Měřil: Bc. František Mazánek
Spektr. kritérium: 0,95121554

Graf spektrální reflektance



Příloha č. 3 k protokolu č.: 530-04-1115

Druh materiálu: Dondeleni-264-15



KOUTNÝ

www.koutny.cz

Koutny spol. s r. o.
Okružní 4206
CZ 796 01 Prostějov

tel. + 420 582 302 716
fax + 420 562 302 710
DIČ CZ60750197



Spektrální charakteristika

reflektance

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veselá 230
637 00 Brno

Spektrometr: Shimadzu UV3101PC
Měřicí geometrie: 7°/d
Standard: sítan barnatý (Ba SO₃)
Pozadí: realizace čor. tělesa

Barva: světlezelená

Datum: 30.9.2015


Měří: Bc.František Mrazlíček

Spektr. kritérium:

0,978271617




Graf spektrální reflektance



KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o. tel. +420 562 302 716
Okružní 4200 fax +420 562 302 710
CZ 796 01 Prácheň DiČ C260750197

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený
z 6 listů doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořízen, složenou z 9 listů.
Ve Frydku-Místku, dne 21. 12. 2015


MIROSLAVA JUDOČÁKOVÁ
notářská kancelář
pověřená notářem ve Frydku-Místku




KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Okružní 4200 fax +420 582 302 710
CZ 796 01 Prácheň DiČ CZ60750197



Vojenský výzkumný ústav, s. p., Středisko zkoušení
 Veslařská 230, 637 00 Brno
**ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Č. 1449 AKREDITOVANÁ ČIA
 PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025**
 ZKUŠEBNA MASKOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
 ČÍSLO PROTOKOLU: 531-04-L1/15 STRANA 1



| | |
|--|--|
| PROTOKOL O ZKOUŠCE určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu | |
| Výtisk číslo: 4 | Celkový počet stran: 3 Počet příloh: 0 |
| Popis a identifikace zkoušených předmětů: vzorek maskovací textilie s deformačním vzorem | |
| Název: Bond-lesní-264-15 | |
| Typ: textilní materiál pro vojenské stejnokroje se čtyřbarevným deformačním vzorem – lesním | |
| Výrobce: CNM textil, a.s. | |
| Zadavatel: CNM textil a.s., Baška 425, Baška 739 01 | |
| Datum přijetí do zkoušky: 29.9.2015 | Metodika zkoušení (metodický postup): (A) ¹⁾ MPSZ04-03 (ČOS 108018, ČOS 108019) |
| Provedení zkoušky: 30.9.2015 | Zkoušku provedl: Bc. František Mazůrek |
| Zahájení: 11:00 Ukončení: 15:00 | Vedoucí laboratoře: Bc. František Mazůrek |
| Zkušební zařízení, měřicí geometrie a spektrální rozsah měření (zdroj osvětlení a stupeň pozorovatele): spektrofotometr SHIMADZU UV-3101PC, měřicí geometrie 7°/d, spektrální rozsah měření od 380 nm do 780 nm, zdroj osvětlení D65, stupeň pozorovatele 10° | |
| Výsledky se týkají jen předmětu zkoušky. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem vedoucího zkušebny. | |
| Výsledky včetně nejistot měření určované veličiny: Barevné souřadnice odstínů a rozdíly vůči požadovaným hodnotám barevných souřadnic jsou uvedeny v závěru protokolu. | |
| Interpretace výsledků: Vzorek vyhovuje požadavkům ČOS 108017 příloha A, tabulka č.1. | |
| Datum vydání protokolu: 1.10.2015 | Razítko a podpis:  Mgr. Adam Jobánek vedoucí zkušebny |

¹⁾ (A) = akreditovaná zkouška, (S) = zkouška provedena subdodavatelsky, (N) = neakreditovaná zkouška





Výsledky zkoušky: vzorek čtyřbarevný – Bond-lesní-264-15

Měřením a následným výpočtem byly zjištěny barevné souřadnice vzorku, hodnoty rozdílů barevných souřadnic a hodnota barevného rozdílu vůči standardům barevných odstínů.

Barva černá:

Stanovené barevné souřadnice: $L^* = 21,1 \pm 0,002$, $a^* = -1,6 \pm 0,005$, $b^* = 0,6 \pm 0,003$
Požadované barevné souřadnice: $L^* = 20,3$, $a^* = -0,7$, $b^* = 1,4$
 $\Delta L^* = 0,8 \pm 0,004$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta a^* = -0,9 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta b^* = -0,8 \pm 0,007$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta E^* = 1,5 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017

Barva hnědá:

Stanovené barevné souřadnice: $L^* = 26,6 \pm 0,002$, $a^* = 0,2 \pm 0,005$, $b^* = 8,0 \pm 0,003$
Požadované barevné souřadnice: $L^* = 26,3$, $a^* = 0,4$, $b^* = 7,3$
 $\Delta L^* = 0,3 \pm 0,004$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta a^* = -0,2 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta b^* = 0,7 \pm 0,007$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta E^* = 0,8 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108018

Barva tmavozelená:

Stanovené barevné souřadnice: $L^* = 34,5 \pm 0,002$, $a^* = 0,1 \pm 0,005$, $b^* = 18,5 \pm 0,003$
Požadované barevné souřadnice: $L^* = 34,8$, $a^* = -0,6$, $b^* = 17,9$
 $\Delta L^* = -0,3 \pm 0,004$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta a^* = 0,7 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta b^* = 0,6 \pm 0,007$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta E^* = 1,0 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108018

Barva světlezelená:

Stanovené barevné souřadnice: $L^* = 41,8 \pm 0,002$, $a^* = -0,6 \pm 0,005$, $b^* = 19,0 \pm 0,003$
Požadované barevné souřadnice: $L^* = 40,6$, $a^* = -7,6$, $b^* = 18,6$
 $\Delta L^* = 1,2 \pm 0,004$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta a^* = 1,0 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta b^* = 0,4 \pm 0,007$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017
 $\Delta E^* = 1,6 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108018

Poznámka: Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k = 1,65$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %.



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Okružní 4200 tax +420 582 302 710
CZ 796 01 Prostějov DIČ CZ260750197



Vojenský výzkumný ústav, s. p., Středisko zkoušení
Veslařská 230, 637 00 Brno
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Č. 1449 AKREDITOVANÁ ČIA
PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025
ZKUŠEBNA MASKOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
ČÍSLO PROTOKOLU: 531-04-L1/15 STRANA 3



Celkové hodnocení: Vzorek ve zkoušce vyhověl.

Zpracoval: Bc. František Mazúrek

Schvaluje: Mgr. Adam Jobánek

Datum: 1.10.2015

----- KONEC PROTOKOLU -----



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. + 420 582 302 716
Okružní 4200 fax + 420 582 302 710
62 796 01 Prostějov DIČ: CZ60750197



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený
z 2 listů doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořizen, složenou z 2 listů.
ve Frýdku-Místku, dne 21. 12. 2015

Miroslava JUDICÁKOVÁ

MIROSLAVA JUDICÁKOVÁ
notářka
pověřená notářem ve Frýdku-Místku

KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný a spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Okružní 428/1 fax +420 582 302 740
62 796 01, Přestavice DiC: C260750197


Vojenský výzkumný ústav, s. p., Středisko zkoušení
Veslařská 230, 637 00 Brno

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Č. 1449 AKREDITOVANÁ ČIA
PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025

ZKUŠEBNA MASKOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
ČÍSLO PROTOKOLU: 532-04-L1/15 STRANA 1



PROTOKOL O ZKOUŠCE stanovení spektrální reflektance materiálů

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Výtisk číslo: 3 | Počet stran: 2 | Počet příloh: 2 + vzorek |
| Popis a identifikace zkoušených předmětů: vzorek maskovací textilie s deformačním vzorem | | |
| Název: Bond-pouštní-265-15 | | |
| Typ: textilní materiál pro vojenské stejnokroje s dvoubarevným deformačním vzorem – pouštním | | |
| Výrobce: CNM textil, a.s. | | |
| Zadavatel: CNM textil a.s., Baška 425, Baška 739 01 | | |
| Datum přijetí do zkoušky: 2.10.2015 | Metodika zkoušení (metodický postup): (A)* MPSZ04-01 (ČOS 108018, ČOS 108019) | |
| Provedení zkoušky: 5.10.2015 | Zkoušku provedl: | Bc. František Mazúrek |
| Zahájení: 10:00 Ukončení: 12:00 | Vedoucí laboratoře: | Bc. František Mazúrek |
| Zkušební zařízení, měřicí geometrie a typy etalonů: spektrofotometr SHIMADZU UV-3101PC, měřicí geometrie 7°/d, etalon síran barnatý (BaSO4) | | |
| Výsledky se týkají jen předmětu zkoušky. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem vedoucího zkušebny. | | |
| Výsledky včetně nejistot měření určované veličiny: Průběhy spektrálních reflektancí zkoušeného materiálu jsou uvedeny v příloze 1 a 2 k tomuto protokolu. | | |
| Interpretace výsledků: Zkoušený vzorek se zahrnutím nejistot měření vyhověl požadavkům na průběhy spektrálních reflektancí barevných odstínů uvedeným v ČOS 108017 článek 7.4. Ve zkoušce Stanovení spektrální reflektance vzorek vyhověl. | | |
| Datum vydání protokolu: 5.10.2015 | Razítko a podpis:  Mgr. Adam Jobánek vedoucí zkušebny | |

*(A) = akreditovaná zkouška, (S) = zkouška provedena subdodavatelysky, (N) = neakreditovaná zkouška

KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o.
Okružní 4206
796 01 Prostějov
tel. +420 582 302 716
fax +420 582 302 710
OIC C 260750197





Vojenský výzkumný ústav, s. p., Středisko zkoušení
Veslařská 230, 637 00 Brno
**ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Č. 1449 AKREDITOVANÁ ČIA
PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025**
ZKUŠEBNA MASKOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
ČÍSLO PROTOKOLU: 532-04-L/15 STRANA 2



Výsledky zkoušky: vzorek dvoubarevný – Bond-pouštní-265-15

♦ - odstín hnědý-pouštní

Spektrální reflektance **vyhovuje** v měřeném rozsahu od 400 nm do 1200 nm.

♦ - odstín žlutopískový

Spektrální reflektance **vyhovuje** v měřeném rozsahu od 400 nm do 1200 nm.

Poznámka: Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k = 1,65$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %.

Závěr:

Měřením byl zjištěn průběh spektrálních reflektancí vzorku: **Bond-pouštní-265-15**

Barvy: hnědá-pouštní a žlutopísková.

Hodnocené průběhy spektrálních reflektancí barevných odstínů jsou zobrazeny v přílohách protokolu.

Vzorek vyhověl požadavkům na průběhy spektrálních reflektancí barevných odstínů v rozsahu spektra od 400 nm do 1200 nm.

Vzorek ve zkoušce vyhověl.

Zpracoval: Bc. František Mazúrek

Šchvaluje: Mgr. Adam Jobánek

Datum: 5.10.2015



Přílohy: Závislost spektrální reflektance na vlnové délce jednotlivých měřených odstínů.

----- KONEC PROTOKOLU -----

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Jižní 4200 fax +420 582 302 710
2796 01 Kostějov DiC CZ60750197



Spektrální charakteristika

reflektance

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veseláská 230
637 00 Brno


Spektrofotometr: Shimadzu UV3101PC
Měřicí geometrie: 7°/d
Standard: sifran barvatý (Ba SO₄)
Pozadí: realizace čer. tělesa

Druh materiálu: Bond-poušek 265475
Barva: hnědá-poušek
Datum: 5.10.2015
Měří: Bc.František Mazurek

Příloha č. 1 k protokolu č.: 832/04-L/115



Graf spektrální reflektance



KOUTNY www.koutny.cz

Koutny spol. s r.o. tel. + 420 582 302 716
Okružní 4200 fax + 420 582 302 710
CZ 796 01 Píseňov DiČ CZ60750197



Spektrální charakteristika

reflektance

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Veselá 230

637 00 Brno

Spektrofotometr: Shimadzu UV3101PC

Druh materiálu: Bond-poušití-265-15

Měřicí geometrie: 7°/d

Barva: žlutopísková

Standard: sítan barnatý (Ba SO₄)

Datum: 5.10.2015


Pozadí: realizace čer. tělesa

Měří: Ba:franůšek Mazurek

Příloha č.2 k protokolu č.:532-04-1-105



Graf spektrální reflektance




KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 4800
CZ 786 01 Prostějov
tel. +420 582 302 716
fax +420 582 302 710
DIČ CZ60750197

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 3 listů.

Ve Frýdku-Místatce, dne 21. 12. 2015



MIROSLAVA JUD. JUDICÁKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem ve Frýdku-Místatce



KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r. o.
kružel 420
Koutný 100, 420 01 Koutný
tel. + 420 582 302 716
fax + 420 582 302 710
DIC C 260750197



Vojenský výzkumný ústav, s. p., Středisko zkoušení
Veslařská 230, 637 00 Brno
**ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Č. 1449 AKREDITOVANÁ ČIA
PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025**
ZKUŠEBNA MASKOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
ČÍSLO PROTOKOLU: 533-04-L1/15 STRANA 1



PROTOKOL O ZKOUŠCE určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu

Výtisk číslo: 1

Celkový počet stran: 2

Počet příloh: 0

Popis a identifikace zkoušených předmětů: vzorek maskovací textilie s deformačním vzorem

Název: Bond-pouštní-265-15

Typ: textilní materiál pro vojenské stejnokroje s dvoubarevným deformačním vzorem – pouštním

Výrobce: CNM textil, a.s.

Zadavatel: CNM textil a.s., Baška 425, Baška 739 01

Datum přijetí do zkoušky: 2.10.2015

Metodika zkoušení (metodický postup): (A)¹⁾

MPSZ04-03 (ČOS 108018, ČOS 108019)

Provedení zkoušky: 5.10.2015

Zkoušku provedl: Bc. František Mazůrek

Zahájení: 10:00

Ukončení: 12:00

Vedoucí laboratoře: Bc. František Mazůrek

Zkušební zařízení, měřicí geometrie a spektrální rozsah měření (zdroj osvětlení a stupeň pozorovatele):

spektrofotometr SHIMADZU UV-3101PC, měřicí geometrie 7°/d, spektrální rozsah měření od 380 nm do 780 nm, zdroj osvětlení D65, stupeň pozorovatele 10°

Výsledky se týkají jen předmětu zkoušky. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem vedoucího zkušebny.

Výsledky včetně nejistot měření určené veličiny:

Barevné souřadnice odstínů a rozdíly vůči požadovaným hodnotám barevných souřadnic jsou uvedeny v závěru protokolu.

Interpretace výsledků:

Vzorek vyhovuje požadavkům ČOS 108017 příloha A, tabulka č.1.

Datum vydání protokolu: 5.10.2015

Razítko a podpis:


Mgr. Adam Jobánek
vedoucí zkušebny

¹⁾ (A) = akreditovaná zkouška, (S) = zkouška provedena subdodavately, (N) = neakreditovaná zkouška

KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o.
Okružní 4200
637 01 Baška 150
tel. +420 582 302 716
fax +420 582 302 710
DiČ CZ60750187





Výsledky zkoušky: vzorek dvoubarevný – Bond-pouštní-265-15

Měřením a následným výpočtem byly zjištěny barevné souřadnice vzorku, hodnoty rozdílů barevných souřadnic a hodnota barevného rozdílu vůči standardům barevných odstínů.

Barva hnědá-pouštní:

Stanovené barevné souřadnice: $L^* = 42,9 \pm 0,002$, $a^* = 8,8 \pm 0,005$, $b^* = 14,7 \pm 0,003$

Požadované barevné souřadnice: $L^* = 41,7$, $a^* = 8,4$, $b^* = 13,8$

$\Delta L^* = 1,2 \pm 0,004$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017

$\Delta a^* = 0,4 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017

$\Delta b^* = 0,9 \pm 0,007$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017

$\Delta E^* = 1,5 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108018

Barva žlutopísková:

Stanovené barevné souřadnice: $L^* = 60,0 \pm 0,002$, $a^* = 7,0 \pm 0,005$, $b^* = 13,5 \pm 0,003$

Požadované barevné souřadnice: $L^* = 58,6$, $a^* = 6,8$, $b^* = 12,8$

$\Delta L^* = 1,4 \pm 0,004$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017

$\Delta a^* = 0,2 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017

$\Delta b^* = 0,7 \pm 0,007$ - vyhovuje požadavku ČOS 108017

$\Delta E^* = 1,5 \pm 0,01$ - vyhovuje požadavku ČOS 108018

Poznámka: Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k = 1,65$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %.

Celkové hodnocení: Vzorek ve zkoušce vyhověl.

Zpracoval: Bc. František Mazůrek

Schvaluje: Mgr. Adam Jobánek

Datum: 5.10.2015

----- KONEC PROTOKOLU -----





Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno

Číslo protokolu: 86/2015

Počet stran: 2

Přílohy: 0

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Určení rozměru lineární opakovatelnosti

Zadavatel: CNM textil, a.s., Baška 425, Baška 739 01

Typ vzorku: vzorek typ 1 - materiál plošné základní tkaniny

Označení vzorku: Bond-lesní

Místo a podmínky zkoušky: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
Zkušebna maskovacích prostředků
teplota vzduchu: 21,4 °C
rel. vlhkost vzduchu: 63,8 %
tlak vzduchu: 100,2 kPa

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 4200
72 796 01 Písnice
tel. + 420 582 302 716
fax + 420 582 302 750
DIČ CZ60750197

Zkouška provedena dne: 30.9.2015



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno

Číslo protokolu: 87/2015

Počet stran: 2

Přílohy: 0

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Ověření velikosti, tvaru maskovacích skvrn a orientace maskovacího vzoru

Zadavatel: CNM textil, a.s., Baška 425, Baška 739 01

Typ vzorku: vzorek typ 1 - materiál plošné základní tkaniny

Označení vzorku: Bond-lesní

Místo a podmínky zkoušky: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
Zkušebna maskovacích prostředků
teplota vzduchu: 21,4 °C
rel. vlhkost vzduchu: 63,8 %
tlak vzduchu: 100,2 kPa

Zkouška provedena dne: 30.9.2015

Použité přístroje a vybavení:

Digitální fotoaparát s rozlišovací schopností 8 Mpix, fotografický stativ, 2ks měřicí svinovací pásmo, PC se SW (grafický editor Corel X4).

Příprava vzorků:

Zkoušení je provedeno nedestruktivní metodou. Vzorky jsou před zkouškou udržovány 24 h při teplotě (20 ± 2) °C a relativní vlhkosti (65 ± 4) %. Pro kontrolu možného zdeformování rozměrů jsou po délce i šířce maskovacího vzoru na vzorku položena měřicí svinovací pásma, která musí svírat pravý úhel.

Zkouška:

Zkouška byla provedena na vzorku typu 1. Posouzení velikosti maskovacích skvrn bylo provedeno u všech maskovacích skvrn pro daný barevný odstín, které měly větší plochu než 25 cm². Na rozložený vzorek materiálu byly pokládány průhledné fólie se separovanými barvami. Obrysy skvrn vzorku a průhledné fólie byly jednotlivě vizuálně porovnány. Při hodnocení bylo vzata v úvahu tolerovaná odchylka tvaru maskovacích skvrn, která byla $\pm 0,5$ cm.

Závěr:

V průběhu zkoušky byla ověřena velikost, tvar maskovacích skvrn a orientace maskovacího vzoru.

V celkovém hodnocení vzorek Bond-lesní:

Vyhovuje ČOS 108017



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veselácká 230, 637 00 Brno
DIČ: CZ29372259, IČ: 29372259

Zkoušku provedl: Bc. František Mazůrek
Schválil: RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.

Datum vydání: 1.10.2015



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno

Číslo protokolu: 88/2015

Počet stran: 2

Přílohy: 0

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Zkouška ověření rozmístnění maskovacích skvrn na vzorku

Zadavatel: CNM textil, a.s., Baška 425, Baška 739 01

Typ vzorku: vzorek typ 1 - materiál plošné základní tkaniny

Označení vzorku: Bond-lesní

Místo a podmínky zkoušky: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
Zkušebna maskovacích prostředků
teplota vzduchu: 21,4 °C
rel. vlhkost vzduchu: 63,8 %
tlak vzduchu: 100,2 kPa

Zkouška provedena dne: 30.9.2015

KOUTNÝ www.koutny.cz

vojenský ústav, s. p. tel. + 420 582 302 716
637 00 Brno fax + 420 582 302 710
IČO: 252 252 252 DIČ: CZ22750197

Použité přístroje a vybavení:

Digitální fotoaparát s rozlišovací schopností 8 Mpix , fotografický stativ, 2ks měřicí svinovací pásmo, PC se SW (grafický editor Corel X4).

Příprava vzorků:

Zkoušení je provedeno nedestruktivní metodou. Vzorky jsou před zkouškou udržovány 24 h při teplotě $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ a relativní vlhkosti $(65 \pm 4) \%$. Pro kontrolu možného zdeformování rozměrů jsou po délce i šířce maskovacího vzoru na vzorku položena měřicí svinovací pásma, která musí svírat pravý úhel.

Zkouška:

Zkouška byla provedena na vzorku typu 1. Na rozložený vzorek materiálu byly pokládány průhledné fólie s kontrolními otvory č.1 až 16. V průběhu zkoušky bylo ověřováno zda jsou tyto kontrolní otvory vyplněny v celé jejich ploše příslušným barevným odstínem.

Závěr:

V průběhu zkoušky bylo ověřeno rozmístění maskovacích skvm na vzorku.

V celkovém hodnocení vzorek Bond–lesní:

Vyhovuje ČOS 108017



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veselařská 230, 637 00 Brno
IČ: CZ29372259, IČ: 29372259

Zkoušku provedl: Bc. František Mazúrek
Schválil: RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.

Datum vydání: 1.10.2015



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno

Číslo protokolu: 89/2015

Počet stran: 2

Přílohy: 0

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Určení indexu lesku

Zadavatel: CNM textil, a.s., Baška 425, Baška 739 01

Typ vzorku: vzorek typ 1 - materiál plošné základní tkaniny

Označení vzorku: Bond-lesní

Místo a podmínky zkoušky: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
Zkušebna maskovacích prostředků
teplota vzduchu: 21,4 °C
rel. vlhkost vzduchu: 63,8 %
tlak vzduchu: 100,2 kPa

Zkouška provedena dne: 30.9.2015

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 4206
CZ 796 01 Prostějov
tel. +420 582 302 716
fax +420 582 302 710
DIČ CZ60750197

Použité přístroje a vybavení:

Leskoměr TQC GL0030, etalon TQC, PC se SW pro vyhodnocování výsledků (TQC Ideal Finish Analysis).

Odběr vzorků:

Z maskovacího materiálu tkaniny se ze třech různých míst odeberou vzorky použitých barevných odstínů. Rozměry vzorků jsou dány typem použitého měřicího přístroje tak, aby bylo zabezpečeno překrytí měřicího otvoru přístroje.

Zkouška:

Vzorky byly před zkouškou udržovány 24 h při teplotě (20 ± 2) °C a relativní vlhkosti (65 ± 4) %. Zkouška byla provedena při stejných klimatických podmínkách. Po kalibraci přístroje byly jednotlivé vzorky materiálu upevněny k přístroji tak, aby nedošlo k deformaci a povrch vzorků byl plochý. Následně bylo provedeno měření indexu lesku jednotlivých vzorků.

Závěr:

V průběhu zkoušky byl určován index lesku jednotlivých barevných odstínů maskovacího vzoru na vzorku typu 1 při měřících úhlech 60° a 85°.

Celkové hodnocení indexu lesku barevných odstínů maskovacího vzoru na vzorku:

- odstín černý, úhel 60°: 0,3 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín černý, úhel 85°: 0,3 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín hnědý, úhel 60°: 0,4 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín hnědý, úhel 85°: 0,2 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín tmavě zelený, úhel 60°: 0,7 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín tmavě zelený, úhel 85°: 0,2 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín světle zelený, úhel 60°: 1,1 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín světle zelený, úhel 85°: 0,4 / vyhovuje ČOS 108017



Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Veselácká 230, 637 00 Brno

IČ: CZ29372259, IČ: 29372259 

Zkoušku provedl: Bc. František Mazárek
Schválil: RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.

Datum vydání: 1.10.2015



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno

Číslo protokolu: 90/2015

Počet stran: 2

Přílohy: 0

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Určení rozměru lineární opakovatelnosti

Zadavatel: CNM textil, a.s., Baška 425, Baška 739 01

Typ vzorku: vzorek typ 1 - materiál plošné základní tkaniny

Označení vzorku: Bond-pouštní

Místo a podmínky zkoušky: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
Zkušebna maskovacích prostředků
teplota vzduchu: 21,3 °C
rel. vlhkost vzduchu: 64,1 %
tlak vzduchu: 99,2 kPa

Zkouška provedena dne: 5.10.2015

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 4200
CZ 796 01 Přestějov
tel. + 420 582 302 716
fax + 420 582 302 710
DIČ CZ60750197

Použité přístroje a vybavení:

Digitální fotoaparát s rozlišovací schopností 8 Mpix , fotografický stativ, 2ks měřicí svinovací pásma, PC se SW (grafický editor Corel X4).

Příprava vzorků:

Zkoušení je provedeno nedestruktivní metodou. Vzorky jsou před zkouškou udržovány 24 h při teplotě $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ a relativní vlhkosti $(65 \pm 4) \%$. Pro kontrolu možného zdeformování rozměrů jsou po délce i šířce maskovacího vzoru na vzorku položena měřicí svinovací pásma, která musí svírat pravý úhel.

Zkouška:

Zkouška byla provedena na vzorku typu 1. Vzorek byl rozložen na vodorovnou plochu a pomocí měřicího svinovacího pásma byla změřena lineární opakovatelnost maskovacího vzoru AČR po délce a po šířce.

Závěr:

V průběhu zkoušky byla určena lineární opakovatelnost vzorku: šířka 152,9 cm
délka 61,8 cm

V celkovém hodnocení rozměr lineární opakovatelnosti vzorku Bond-pouštní:

Vyhovuje ČOS 108017



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
DIČ-CZ29372259, IČ: 29372259

Zkoušku provedl: Bc. František Mazůrek
Schválil: RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.

Datum vydání: 5.10.2015



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno

Číslo protokolu: 91/2015

Počet stran: 2

Přílohy: 0

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Ověření velikosti, tvaru maskovacích skvrn a orientace maskovacího vzoru

Zadavatel: CNM textil, a.s., Baška 425, Baška 739 01

Typ vzorku: vzorek typ 1 - materiál plošné základní tkaniny

Označení vzorku: Bond-pouštní

Místo a podmínky zkoušky: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
Zkušebna maskovacích prostředků
teplota vzduchu: 21,3 °C
rel. vlhkost vzduchu: 64,1 %
tlak vzduchu: 99,2 kPa

Zkouška provedena dne: 5.10.2015

KOUTNÝ www.koutny.cz
Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Okružní 4200 fax +420 582 302 710
CZ 798 01 Prostějov DIČ CZ60750197

Použité přístroje a vybavení:

Digitální fotoaparát s rozlišovací schopností 8 Mpix, fotografický stativ, 2ks měřicí svinovací pásma, PC se SW (grafický editor Corel X4).

Příprava vzorků:

Zkoušení je provedeno nedestruktivní metodou. Vzorky jsou před zkouškou udržovány 24 h při teplotě (20 ± 2) °C a relativní vlhkosti (65 ± 4) %. Pro kontrolu možného zdeformování rozměrů jsou po délce i šířce maskovacího vzoru na vzorku položena měřicí svinovací pásma, která musí svírat pravý úhel.

Zkouška:

Zkouška byla provedena na vzorku typu 1. Posouzení velikosti maskovacích skvrn bylo provedeno u všech maskovacích skvrn pro daný barevný odstín, které měly větší plochu než 25 cm². Na rozložený vzorek materiálu byly pokládány průhledné fólie se separovanými barvami. Obrysy skvrn vzorku a průhledné fólie byly jednotlivě vizuálně porovnány. Při hodnocení bylo vzata v úvahu tolerovaná odchylka tvaru maskovacích skvrn, která byla $\pm 0,5$ cm.

Závěr:

V průběhu zkoušky byla ověřena velikost, tvar maskovacích skvrn a orientace maskovacího vzoru.

V celkovém hodnocení vzorek Bond–pouštní:

Vyhovuje ČOS 108017



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veselácká 230, 637 00 Brno
DIČ: CZ29372259, IČ: 29372259

Zkoušku provedl: Bc. František Mazůrek
Schválil: RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.

Datum vydání: 5.10.2015



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno

Číslo protokolu: 92/2015

Počet stran: 2

Přílohy: 0

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Zkouška ověření rozmístnění maskovacích skvrn na vzorku

Zadavatel: CNM textil, a.s., Baška 425, Baška 739 01

Typ vzorku: vzorek typ 1 - materiál plošné základní tkaniny

Označení vzorku: Bond-pouštní

Místo a podmínky zkoušky: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
Zkušebna maskovacích prostředků
teplota vzduchu: 21,3 °C
rel. vlhkost vzduchu: 64,1 %
tlak vzduchu: 99,2 kPa

Zkouška provedena dne: 5.10.2015

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o.
Okružní 420
CZ 796 04 Prostějov
tel. + 420 582 302 716
fax + 420 582 302 710
DIČ CZ60750197

Použité přístroje a vybavení:

Digitální fotoaparát s rozlišovací schopností 8 Mpix , fotografický stativ, 2ks měřicí svinovací pásmo, PC se SW (grafický editor Corel X4).

Příprava vzorků:

Zkoušení je provedeno nedestruktivní metodou. Vzorky jsou před zkouškou udržovány 24 h při teplotě (20 ± 2) °C a relativní vlhkosti (65 ± 4) %. Pro kontrolu možného zdeformování rozměrů jsou po délce i šířce maskovacího vzoru na vzorku položena měřicí svinovací pásma, která musí svírat pravý úhel.

Zkouška:

Zkouška byla provedena na vzorku typu 1. Na rozložený vzorek materiálu byly pokládány průhledné fólie s kontrolními otvory č.1 až 16. V průběhu zkoušky bylo ověřováno zda jsou tyto kontrolní otvory vyplněny v celé jejich ploše příslušným barevným odstínem.

Závěr:

V průběhu zkoušky bylo ověřeno rozmístění maskovacích skvrn na vzorku.

V celkovém hodnocení vzorek Bond–pouštní:

Vyhovuje ČOS 108017



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
DIČ: CZ29372259, IČ: 29372259

Zkoušku provedl: Bc. František Mazůrek
Schválil: RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.

Datum vydání: 5.10.2015



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno

Číslo protokolu: 93/2015

Počet stran: 2

Přílohy: 0

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Určení indexu lesku

Zadavatel: CNM textil, a.s., Baška 425, Baška 739 01

Typ vzorku: vzorek typ 1 - materiál plošné základní tkaniny

Označení vzorku: Bond-pouštní

Místo a podmínky zkoušky: Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
Zkušebna maskovacích prostředků
teplota vzduchu: 21,3 °C
rel. vlhkost vzduchu: 64,1 %
tlak vzduchu: 99,2 kPa

Zkouška provedena dne: 5.10.2015

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Okružní 425/5 fax +420 582 302 710
CZ 795 01 Prostějov DIČ CZ60750197

Použité přístroje a vybavení:

Leskoměr TQC GL0030, etalon TQC, PC se SW pro vyhodnocování výsledků (TQC Ideal Finish Analysis).

Odběr vzorků:

Z maskovacího materiálu tkaniny se ze třech různých míst odeberou vzorky použitých barevných odstínů. Rozměry vzorků jsou dány typem použitého měřicího přístroje tak, aby bylo zabezpečeno překrytí měřicího otvoru přístroje.

Zkouška:

Vzorky byly před zkouškou udržovány 24 h při teplotě (20 ± 2) °C a relativní vlhkosti (65 ± 4) %. Zkouška byla provedena při stejných klimatických podmínkách. Po kalibraci přístroje byly jednotlivé vzorky materiálu upevněny k přístroji tak, aby nedošlo k deformaci a povrch vzorků byl plochý. Následně bylo provedeno měření indexu lesku jednotlivých vzorků.

Závěr:

V průběhu zkoušky byl určován index lesku jednotlivých barevných odstínů maskovacího vzoru na vzorku typu 1 při měřicích úhlech 60° a 85°.

Celkové hodnocení indexu lesku barevných odstínů maskovacího vzoru na vzorku:


- odstín hnědý-pouštní, úhel 60°: 0,8 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín hnědý-pouštní, úhel 85°: 0,2 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín žlutopískový, úhel 60°: 1,5 / vyhovuje ČOS 108017
- odstín žlutopískový, úhel 85°: 0,2 / vyhovuje ČOS 108017



Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslářská 230, 637 00 Brno
DIČ: CZ29372259, IČ: 29372259

Zkoušku provedl: Bc. František Mazůrek
Schválil: RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.

Datum vydání: 5.10.2015

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| Artikl | BOND | | | cnm textil a.s. | |
| | MATERIÁLOVÝ LIST | | | 112 | |
| Účel | <u>STEJNOKROJ 95 LETNÍ A STEJNOKROJOVÉ DOPLŇKY</u> | | | Úprava: Podbarvení, Tisk, Sanforizace | |
| Vazba | Ripstop | | | | |
| Materiálové složení: | 50 polyester / 50 bavlna | | | | |
| Příze | Délková hmotnost | Materiálové složení v % | | | |
| | orientační | | | | |
| Osnova: | 29 tex | 50% PES/50% ba AI čes. | | ČSN EN ISO 2060 | |
| Útek: | 29 tex | 50% PES/50% ba AI čes. | | vyhl. MPO č. 93/1999 Sb. | |
| Parametry | Jednotka | Garantované parametry celkově | | NORMA testovací metoda | |
| | | v osnově | v útku | | |
| Šíře min. | cm | 153 | | ČSN EN 1773 | |
| Dostava orientační min: | nt/cm | 36,0 | 25,0 | ČSN EN 1049 – 2 | |
| Hmotnost: +/-5% | g/m2 | 200,0 | | ČSN EN 12127 | |
| Prodyšnost min. Zkušební plocha 20cm2 | | | | | |
| | Tlakový spád 200 Pa | mm/sec | 180,0 | ČSN EN ISO 9237 | |
| Pevnost v tahu min. | | N | 1000 | 700 | ČSN EN ISO 13934 – 1 |
| Odolnost v oděru přístroj Martindale | | | 48000 | | ČSN EN ISO 12947 – 2 |
| Změna rozměrů po mech.praní při 60°C | | | | | ČSN EN ISO 6330 |
| po 5 cyklech | % | -2,5 | -2,5 | | ČSN EN ISO 5077 |
| Změna rozměrů po chemickém čištění | | | | | |
| po 5 cyklech | % | -1,0 | -1,0 | | ČSN EN ISO 3175 – 1.2 |
| Stálost vybarvení minimální | | Změna odstínu (stupeň 1-5) | Zapuštění (stupeň 1-5) | | |
| Vr | | 4 | 4 | ČSN EN ISO 105-E01 | |
| Mechanické praní na 60°C | | 4 | 4 | ČSN EN ISO 105-C06 | |
| Pot alkalický | | 4 | 3 | ČSN EN ISO 105-E04 | |
| Pot kyselý | | 4 | 3 | ČSN EN ISO 105-E04 | |
| Žehlení za mokra | | 4 | 4-5 | ČSN EN ISO 105-X11 | |
| Otěr za sucha světlé odstíny | | | 4-5 | ČSN EN ISO 105-X12 | |
| tmavé odstíny | | | 4 | ČSN EN ISO 105-X12 | |
| Otěr za mokra světlé odstíny | | | 3-4 | ČSN EN ISO 105-X12 | |
| tmavé odstíny | | | 3 černá 2 | ČSN EN ISO 105-X12 | |
| Chemické čištění | | 4 | 4 | ČSN EN ISO 105-D01 | |
| Na světle | | 5 | | ČSN EN ISO 105-B02 | |
| Platí od: | 6. 2. 2015 | | | | |
| Vypracoval: | Ing. Jan Klár - technolog | | | | |
| Schválil: | Ing. Jan Kovář – ředitel závodu | | | | |
| | KOUTNÝ Koutný spol. s r.o. Okružní 4200 CZ 756 01 Brno-žbýšov | | tel. + 420 582 302 716 fax + 420 582 302 710 DIČ CZ80750197 | | cnm textil a.s. Baška 425, 739 01 Baška IČO: 253 80 869 -4.  |



AKCIOVÁ SPOLEČNOST

MATERIÁLOVÝ LIST ÚPLETU DMC477

(90% profilované polyesterové vlákno s obsahem stříbrných iontů/ 10% antistatické vlákno)

| DMC477 | |
|-------------------------------------|--|
| Materiálové složení | 90% polyester/ 10% antistatické vlákno |
| Vazba | obouliční vzorovaná, tvořená profilovaným PES vláknem |
| Plošná hmotnost (g/m ²) | min. 170 g/m ² |
| Barva | šedozelený |
| Způsob ošetřování | |

V České Třebové 29.2.2016

a. s.
Moravská 1075, 562 02, Česká Třebová
IČ: CZ69900748 IČ: 25 29 84 95

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. + 420 582 302 716
Okružní 4200 fax + 420 582 302 710
CZ 796 01 Píseňka DiČ CZ60750197

SINTEX, a.s.
Moravská 1075
Česká Třebová
CZ-560 02

Tel. +420 465 569 950
Fax +420 465 532 175
info@sintex.cz
www.sintex.cz

Česká spořitelna, a.s.
z.ú.(CZK): 1321898389/0800
IČ: 25298496
DiČ: CZ69900748

Společnost je zapsána
u Krajského soudu
v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1856



Praha 29. ledna 2016

SINTEX, a.s.
Moravská 1078
560 02 Česká Třebová
Česká republika
IČO: 25 29 84 96

INVISTA (Nederland) B.V.
Tunnelweg 95
NL-6468 EJ Kerkrade
Parkstad 4370
P.O.Box 1085
NL-6460 BB Kerkrade
The Netherlands

Tel +31 (0)45 567 55 55
Fax +31 (0)45 567 55 00
www.invista.com

Věc : Potvrzení o tvaru profilu, antibakteriálních vlastnostech a obsahu stříbra v přízi Coolmax Fresh

Dodavatel příze – firma **INVISTA (International) S.à r.l.**, 12, Route François-Peyrot, CH-1218 Ženeva, Švýcarsko, tímto potvrzuje, že příze :

- 100% Coolmax Fresh – 83 dtex / 48f / 1

dodaná firmě – SINTEX – číslo lotu 5DBNE

- má **permanentní antibakteriální vlastnosti** a obsahuje ionty stříbra ve hmotě vlákna;
- vlákna Coolmax a Coolmax Fresh jsou funkční profilovaná Polyesterová vlákna

Toto potvrzení se vydává na žádost odběratele.

S pozdravem


Milan Mondok

Sales and marketing consultant, INVISTA (International) pro Českou republiku

LYCRA® is a registered trademark of INVISTA for premium stretch fibers and fabrics.


KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 582 302 716
Chrušín 42001 fax +420 582 302 719
IČO: 011 618410

**PŘEHLED POUŽITÉHO MATERIÁLU V ROZSAHU
KAPITOLY 9 ČL 9.2 PRO TS-MOP-82-12 a TS-MOP-83-12**

| Typ materiálu | Subdodavatel | Charakteristika |
|---|--|--|
| Základní materiál | CNM textil a.s. Baška 425 739 01 Baška | 50% Polyester / 50% bavlna, vazba Ripstop |
| Základní materiál tělová část | SINTEX, a.s. 1078 Česká Třebová 560 02 Česká Třebová | 90% PES / 10% antistatické vlákno s antibakteriální úpravou |
| Knoflíky dvoudírkový – průměr 23 mm | Knoflíkářský průmysl a.s. Tyršova 707 394 68 Žirovnice | dle specifikace a vzorku |
| Nitě šicí, 100% polyester, jemnost nití ČM č. 80 a č. 120 | AMANN s.r.o. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4; Coats Czecho s.r.o. Staré Město 246 569 32 Česká republika | dle specifikace a vzorku |
| Textilní etiketa | NEOTEC s.r.o. Jironická 804/80 150 00 Praha 8, Košiče | dle specifikace a vzorku |
| Zdrhovadlo spirálové nedělitelné (180-250mm) | WICO B.G.M. a.s. Rudolfova 1 405 05 Děčín IX – Bynov | dle specifikace a vzorku |
| Zdrhovadlo spirálové nedělitelné (130mm) | WICO B.G.M. a.s. Rudolfova 1 405 05 Děčín IX – Bynov | dle specifikace a vzorku |
| Poutková ripsová stuha 8mm | PEGA-VEL a.s. Textilní 188/6 794 01 Krnov | dle specifikace a vzorku |
| Kulatá pruženka prům. 2mm | ELASTA - VESTIL spol. s r. o. výroba pružných stuh Krucemburk 82 582 66 Krucemburk | dle specifikace a vzorku |
| Pěna – tloušťka 5 mm | YATE spol. s r.o. Hradec Králové 371 500 06 Hradec Králové | dle specifikace a vzorku |
| Stuhový uzávěr | Ing. Petr Prokúpek Přestavlečná 1468 295 01 Mnichovo Hradiště | dle specifikace a vzorku |

V Prostějově dne 15. 4. 2016


 Koutný spol. s r.o. – Mgr. Michal Kohout

KOUTNÝ www.koutny.cz

Koutný spol. s r.o. tel. +420 692 302 716
 Okružní 4200 fax +420 582 302 710
 CZ 796 01 Prostějov DIČ CZ60750197

Tabulka kontrolních rozměrů : Blůza pod balistickou ochranu 2012

| Místa měření | Obvod hrudníku | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | Tolerance |
|----------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| | Výška postavy | | | | | | |
| A Prsní šířka | 170 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ± 1 |
| | 182 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| | 194 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ± 1,5 |
| B Zadní délka | 194 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| | 170 | 24,5 | 25,2 | 26 | 26,7 | 27,5 | |
| | 182 | 25,5 | 26,2 | 27 | 27,7 | 28,5 | ± 0,5 |
| C Podpažní šířka rukávu | 194 | 26,5 | 27,2 | 28 | 28,7 | 29,5 | |
| | 170 | 79,8 | 80,4 | 81 | 81,6 | 82,2 | |
| | 182 | 83,8 | 84,4 | 85 | 85,6 | 86,2 | ± 1,5 |
| D Délka rukávu včetně náramenice | 194 | 87,8 | 88,4 | 89 | 89,6 | 90,2 | |
| | F Šířka zad | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | ± 1 |
| | G Dolní šířka rukávu | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | ± 0,5 |
| Uvedené parametry jsou v cm. | | | | | | | |