


Příloha č. 3

k rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/060102 platná od 1. 1. 2024



KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK (<i>PICEA ssp.</i>) A JEDLE (<i>ABIES ALBA</i>)					
KVALITA		A	B	C	D
CHARAKTERISTIKA		Dříví prvotřídní jakosti, čerstvé, zdravé a rovné kmeny téměř bez suků a dalších vad nebo s malými vadami.	Dříví čerstvé, běžné až prvotřídní jakosti, zdravé, rovné, odvětvené, bez zabarvení. Dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva.	Dříví běžné jakosti až méně hodnotné. Čerstvé kůrovcové dříví povoleno, nesmí být zabarveno. Včetně dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích.	Dříví dobře odvětvené, bez výušných trhlín znemožňujících pilařské zpracování. Do této kvality bude zaříděno dříví napadené kůrovcem v rozsahu vad určujících tuto kvalitu.
Suky	<i>zdravé, srostlé</i>	do 3 cm max. 1 ks na 1 bm	do 4 cm	do 6 cm	do 8 cm
	<i>nesrostlé</i>		do 3 cm	do 5 cm	do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m.
	<i>nezdravý</i>	nedovoluje se	do 2 cm max. 2 ks na 1 bm	do 3 cm	do 8 cm
Trhliny	<i>dřeňové, hvězdíkovité</i>	nedovoluje se	max.do 1/4 tloušťky čela, čepu	max.do 1/3 tloušťky čela, čepu	max.do 1/2 tloušťky čela, čepu
	<i>odlupčivé, výsušné</i>	nedovoluje se	nedovoluje se	max.do 1/4 tloušťky čela, čepu	max.do 1/3 tloušťky čela, čepu
	<i>současný výskyt</i>	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
	<i>přecházející</i>	nedovoluje se	nedovoluje se	mělká výsušná se povoluje	max.do 1/4 tloušťky čela, čepu
Vady růstu	<i>křivost jednoduchá</i>	průhyb méně než 15% STP	průhyb méně než 15% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 32% STP
	<i>točitost (cm/bm)</i>	do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování)
		od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	
	<i>sbíhavost (cm/bm)</i>	do 19 cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se
		od 20-29 cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29 cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29 cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se
		od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44 cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se
				od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se
<i>křemenitost (%)</i>	nedovoluje se	nejvýše 10 % průměru čela, čepu se dovoluje	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela, čepu	dovoluje se	
<i>excentrická dřeň (%)</i>	do 10% tloušťky čela, čepu	do 15% tloušťky čela, čepu	bez omezení	bez omezení	
Vady způsob. houbami	<i>zbarvení¹⁾</i>	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
	<i>tvrdá hniloba</i>	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
	<i>měkká hniloba</i>	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
Napadení	<i>mělké</i>	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se	bez omezení

<i>hmyzem</i>	<i>hluboké</i>			nedovoluje se	
<i>Ostatní neuvedené vady</i>		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
<i>Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu</i>	minimální průměr čepu 20 cm b.k., max. průměr paty 100 cm b.k., délka 4 m; 5 m + 2% nadměrek (poměr 50% : 50%)				
<i>Stoupání, tl.stupně, šířka letokruhů apod.</i>	dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem				

¹⁾ plísň, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra



Ing. Radovan Srba
obchodní ředitel
Lesy České republiky, s.p.



Ing. Libor Burian
předseda správní rady
MATRIX a.s.

