

Příloha č. 2 - Technická specifikace kancelářského papíru

Spr 136/2024

Parametr	Kvalita "A" požadované parametry	Kvalita "A" nabízené parametry	Kvalita "B" požadované parametry	Kvalita "B" nabízené parametry	Poznámka
Plošná hmotnost	$80 \pm 3,2 \text{ g/m}^2$	$80 \pm 2 \text{ g/m}^2$	$80 \pm 3,2 \text{ g/m}^2$	$80 \pm 3 \text{ g/m}^2$	ČSN EN ISO 536
Opacita	min. 92 %	95 +1/-2	min. 91 %	min. 93	ISO 2471
Bělost CIE	168 ± 3	169 +1/-2	161 ± 3	163 +1/-2	ISO 11475
Hladkost dle Bendtsena (rub i líc)	$180 \text{ ml/min} \pm 50$	160 ± 50	$200 \text{ ml/min} \pm 50$	200 ± 50	ČSN ISO 8791- 2
Formát	A3, A4	A3, A4	A3, A4	A3, A4	ČSN EN ISO 216
Oboustranný tisk	ANO	ANO	ANO	ANO	
Barevný tisk	ANO	ANO	ANO	ANO	
Laserový tisk	ANO	ANO	ANO	ANO	
Inkoustový tisk	ANO	ANO	ANO	ANO	
Ekologická značka	ANO	ANO	ANO	ANO	min. FSC, ECF
Tloušťka	$107 \pm 3 \mu\text{m}$	108 ± 3	$106 \pm 3 \mu\text{m}$	106 ± 3	ČSN EN ISO 534

formát A4, A3 – balík je 500 listů

barva bílá