

Specifikace sloupů může být kupujícím v průběhu čtvrtletí upřesňována.

Délkový nadměrek 2 %.

Dopravu hradí kupující.

Dopravní dispozice: žel. stanice Soběslav, vlastní vlečka IMPREGNACE SOBĚSLAV s.r.o.

Kvalitativní přejímka na skladě dodavatele.

Množstevní elektronická přejímka na skladě odběratele IMPREGNACE SOBĚSLAV s.r.o.

U sloupů v kůře si kupující vyhrazuje právo na reklamaci skrytých vad po odkornění.

Kontaktní osoby:

V Soběslavi 29.6.2017

Požadavky na sloupovinu a sloupové výřezy – příloha č.2

Technické požadavky

- Surovina se dodává z čerstvého, zdravého dřeva a musí vykazovat rovný růst.
 - Sloupovina a sloupové výřezy se dodávají v dřevině smrk (dále jen SM) a v dřevině borovice (dále jen Bor). Dřevina modřín a jedle pouze po dohodě dodavatele a odběratele.
 - Sloupovina se dodává v délkách 10 m+ se stoupáním po 1 m a v čepovém rozpětí 15 až 23 cm nebo středovém průměru 18 až 28cm měřeno b.k.
 - Sloupové výřezy se dodávají v délkách 6 až 9 m se stoupáním délek 0,5m a čepech 13 až 22 cm nebo patách 16 až 26cm měřeno b.k. Sloupové výřezy v délkách 10 až 16 m se stoupáním po 1 m a čepech 15 až 25 cm nebo patách 19 až 35 cm měřeno b.k.
 - **Čela musí být zaříznuta kolmo k podélné ose, bez kořenových náběhů, nedořezů, záseků a vytrhaných vláken.**
 - Odvětvení zároveň s oblou částí kmene.
 - Odkornění do hněda s ojedinělými zbytky kůry, na nichž musí být borka porušena. Po dohodě jsou možné dodávky v kůře.
 - Nadměrky 2 % délky nejméně však 15 cm.
 - Zjišťování objemu se provádí podle středních průměrů měřených b.k. nebo v.k. (ČSN 48 0009), nebo po dohodě s dodavatelem
 - Dodávka může obsahovat více délek, které však musí být v dodávce vhodným způsobem odděleny.
 - Na čele musí být uvedena délka a čepový popř. středový průměr a ke každé dodávce musí být přiložen dodací list obsahující:
 - název dodavatele
 - datum dodávky
 - číslo dopravního prostředku
 - délku, průměr a kubatura dle jednotlivých kusů, popř. kopii zápisu o příjmu, byl-li tento prováděn
 - Přejímka kusová se provádí přímo u dodavatele nebo na skladě odběratele. Místo přejímky je upřesněno v kupní smlouvě. Při přejímce u dodavatele jsou převzaté kusy označeny značkou odběratele.
 - Sbíhavost je povolena od 0,4 do 0,7 cm na bm délky
- Jakostní požadavky:**
- Křivost se dovoluje pouze jednosměrná a to do 20% středového průměru. Vícesměnná křivost a krátké zakřivení (kolena) se nedovolují.
 - Hniloba se nedovoluje ani v náznaku včetně křemenitosti.
 - Zbarvení běle se u Bor dovoluje, pokud neovlivní následnou kvalitu impregnace. U dřeviny SM se nedovoluje.
 - Točitost se dovoluje do 2 cm/bm.
 - Poškození hmyzem se nedovoluje.
 - Mechanické poškození se dovoluje do hloubky max. 0,5 cm.
 - Suky se dovolují pouze zdravé, do průměru 2 cm se neuvažují. Jednotlivé do průměru 3 cm maximálně v počtu 3 ks na 1 m délky.
 - Kořenové náběhy se dovolují, pokud hloubka brázd nepřesahuje 1/20 tloušťky dolního čela.
 - Trhliny se dovolují dřevové a výsušné (čelní, boční a přecházející na čela) do 1/3 hloubky čela.
 - Ostatní vady zde neuvedené se nedovolují.