

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Technická dokumentace

Hodnoty ukazatelů zdravotní nezávadnosti tkaniny:

Ukazatel	Měřicí jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH vodného výluhu	-	4,5 – 7,5	ČSN EN ISO 3071
Migrace prvků ¹⁾ - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl	mg.kg ⁻¹	max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0	stanovení technikou AA, ICP spektrometrie (např. ČSN EN ISO 15586, ČSN EN ISO 11969, ČSN EN ISO 17294-2, ČSN 75 7440)
Obsah aromatických aminů	mg.l ⁻¹	menší než 0,05	ČSN 62 1156

Parametry tkaniny na výrobu lůžkovin:

Barva tkaniny : bílá

Parametr	Metoda	Hodnota
Složení	Nařízení EP a rady EU č. 1007/2011	100% bavlna
Vazba	ČSN 80 0020	plátňová
Šíře tkaniny	ČSN EN 1773	150 cm ± 2 cm
Dostava na 1 cm (osnova/útek)	ČSN EN 1049-2 (metoda A)	24/24 ± 2 nitě/1 cm
Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	145 g/m ² ± 5%

Pevnost v tahu (osnova/útek)	ČSN EN ISO 13934-1	min. 550/500 N
Odolnost vůči oděru	ČSN EN ISO 12947-2	>15.000 otáček
Rozměrová stálost (5x 60°C)	ČSN EN ISO 5077	max. 3,5 % v obou směrech
Prodyšnost	ČSN EN ISO 9237	> 50 mm/s

Stálobarevnost	změna odstínu/zapouštění	
v potu (kyselý/alkalický)	ČSN EN ISO 105-E04	min. 4/4
při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	min. 3-4
v otěru (suchý/mokrý)	ČSN EN ISO 105-X12	Suchý otěr min. 4 Mokrý otěr min. 3-4
na světle	ČSN EN ISO 105-B02	min. 3
při praní	ČSN EN ISO 105-C06	min. 4-5/4



Balení tkanin pro přepravu a skladování:

Tkanina metrově ložená, vyskládaná na paletě s váhou brutto maximálně 1000 kg. Pro přepravu a skladování se paleta zajistí folií proti případnému mechanickému poškození nebo navlhnutí. Každá paleta se označí štítkem, kde se uvede popis přepravovaného zboží a rozpis jeho množství.