

Platný od 1.4.2025

Ident. číslo směsi	Označení "Zkoušky typu"	POUŽITÍ PRO	DLE CSN EN	lok.	Asfaltové pojivo	receptura č.	OH	Poznámka	
						(OH-objemová hmotnost zhutněné směsi)			
1.	ACP 22 S; 50/70	PODKLAD	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/43/22	2,537		
2.	ACP 22 S; 50/70	PODKLAD	EN 13108-1	Lu	50-70	ZT JMO/40/22	2,339		
3.	ACP 22 +; 50/70	PODKLAD	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/41/22	2,537		
4.	ACP 22 +; 50/70	PODKLAD	EN 13108-1	Lu	50-70	ZT JMO/42/22	2,339		
5.	ACP 16S; 50/70	PODKLAD	EN 13108-1	Lu	50-70	ZT JMO/48/22	2,333		

7.	ACP 16+; 50/70	PODKLAD	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/49/22	2,461		
8.	ACP 22 S; PmB 25/55-65	PODKLAD	EN 13108-1	Lu	PmB25/55-65	ZT JMO/46/22	2,342		
9.	ACP 22 S PmB 25/55-65	PODKLAD	EN 13108-1	Že	PmB25/55-65	ZT JMO/47/22	2,541		
10.	ACP 16 +; PmB 25/55-65	PODKLAD	EN 13108-1	Že	PmB25/55-65	ZT JMO/50/22	2,481		
11.	ACP 16 S; PmB 25/55-65	PODKLAD	EN 13108-1	Lu	PmB25/55-65	ZT JMO/65/24	2,338		
12.	ACL 16 + ; 50/70	LOŽNÁ	EN 13108-1	Lu	50-70	ZT JMO/36/21	2,368		
13.	ACL 16 + ; 50/70	LOŽNÁ	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/69/25	2,528		
14.	ACL 22+; 50/70	LOŽNÁ	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/70/25	2,542		
15.	ACL 22 +; 50/70	LOŽNÁ	EN 13108-1	Lu	50-70	ZT JM/34/21	2,365		
16.	ACL 22 S;PmB 25/55-65	LOŽNÁ	EN 13108-1	Lu	PmB25/55-65	ZT JM/44/22	2,371		
17.	ACL 22 S;PmB 25/55-65	LOŽNÁ	EN 13108-1	Že	PmB25/55-65	ZT JMO/71/25	2,553		
18.	ACL 16 + ; PmB 25/55-65	LOŽNÁ	EN 13108-1	Lu	PmB25/55-65	ZT JMO/39/21	2,325		
19.	ACL 16 S ; PmB 25/55-65	LOŽNÁ	EN 13108-1	Lu	PmB25/55-65	15B/18/RA	2,349		
20.	ACL 16 +; PmB 25/55-65	LOŽNÁ	EN 13108-1	Že	PmB25/55-65	ZT JMO/63/23	2,537		
21.	ACL 16 S; PmB 25/55-65	LOŽNÁ	EN 13108-1	Že	PmB25/55-65	ZT JMO/64/23	2,553		
22.	ACO 8; 50/70	OBRUS.	EN 13108-1	Lu	50-70	ZT JMO/08/18	2,341		
23.	ACO 8; 50/70	OBRUS.	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/09/18	2,543		
24.	ACO 8 str; 50/70	OBRUS.	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/10/18	2,594		

25.	ACO 11 +; 50/70	OBRUS.	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/72/25	2,536		
26.	ACO 11 ; 50/70	OBRUS.	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/51/22	2,534		
27.	ACO 11; 50/70	OBRUS.	EN 13108-1	Lu	50-70	ZT JMO/52/22	2,334		
28.	ACO 11 S; 50/70	OBRUS.	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/55/23	2,527		
29.	ACO 11 +; 50/70	OBRUS.	EN 13108-1	Lu	50-70	ZT JMO/32/20	2,338		
30.	ACO 16 S; 50/70	OBRUS.	EN 13108-1	Že	50-70	ZT JMO/24/20	2,534		
31.	ACO 11 +; PmB 45/80-65	OBRUS.	EN 13108-1	Že	PmB 45/80-65	ZT JMO/53/22	2,531		
32.	ACO 11 +; PmB 45/80-65	OBRUS.	EN 13108-1	Lu	PmB 45/80-65	ZT JMO/35/21	2,360		
33.	BBTM-5; 50/70	OBRUS.	EN 13108-2	Že	50-70	ZT JMO/12/18	2,519		
34.	BBTM- 5; 50/70	OBRUS.	EN 13108-2	Lu	50-70	ZT JMO/11/18	2,342		
35.	SAL 8; PmB 45/80-65	LOŽNÁ	TP 147	Lu	PmB 45/80-65	ZT JMO/61/23	2,321		
36.	SMA 11 S ; PmB 45/80-65	OBRUS.	EN 13108-5	Lu	PmB 45/80-65	ZT JMO/54/22	2,295		

OSTATNÍ

	Předobal 4-8	POSYP	NENORM.	Že	50-70	POSYP 4-8	XXX	Posyp do 8mm	
	Předsuš.8-16		NENORM.	Lu	NE	Luleč 8-16		POSYP 8-16	
	R MAT 0-25	PODKLAD	NENORM.		ANO	Drcená a tříděná		0 - 25	
Uložení asfaltových ker na obalovně JMO v Rajhradcích						Pouze čisté - bez příměsí			

Modrá barva asfaltů= modifikovaný asfalt (PmB 45/80-65; PmB 25/55-65)

Ceny jsou uvedeny bez DPH