

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavba: Opravy MK

Objednatel: Mob Stará Bělá
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Stavbyvedoucí :

Konstrukční prvek	M.J.	Množství	Kontrolovaná vlastnost	Předpis norma	Počet/Doklad
-------------------	------	----------	------------------------	---------------	--------------

Spojovací postřik PS; CP					
C 40 B 3 (VIALIT HB 40 K)	m ²	dle jednotlivých objektů	rovnoměrnost postřiku	ČSN 73 6129	průběžně vizuálně zápis do SD

Obrusná vrstva

Směs pro vrstvy komunikace						
	t	dle jednotlivých objektů	teplota směsi u finišeru (min.140°C) rozbor směsi (odběr na obalovně): - obsah asfaltu - objemová hmotnost - zrnitost - mezerovitost V	ČSN EN 13108-1	1x za hodinu 1 na každých započatých 1000t	1x za hod. 1 - protokol o kontrolní zk.
Asfaltová hutněná vrstva z ACO 11						
	m ²	dle jednotlivých objektů	odchylka od projektových výšek* vizuální přejímka hotové vrstvy - TDS	ČSN 73 61 21	celek objekt	zápis do SD zápis do SD

Pozn.: * Bude provedena vizuální kontrola povrchu po dešti. Vždy musí být zajištěno dobré odvodnění plochy vozovky (viz. ČSN 73 61 21 Tab.17).