

Úprava komunikací (vozovek, chodníků) a ostatních pozemků po uložení opravách, apod. inženýrských sítí a po jiných zásazích do pozemků Města Jindřichův Hradec.

Obecné podmínky města Jindřichův Hradec (pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak)

I.) Vozovka:

Narušení živичného povrchu musí být provedeno proříznutím v pravidelných tvarech. V případě příčného uložení sítí bude řešeno protlakem.

Po uložení inženýrských sítí bude výkop důsledně zhutněn po vrstvách po 20 cm. V případě nezhutnitelného výkopku, bude tento nahrazen materiálem dovezeným-šterkopískem. Provizorní oprava v místě zásahu do komunikace bude bezodkladně provedena prosívkou (frakce 0/4). Povrch provizorní opravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. Stav povrchu musí být stavebníkem průběžně sledován, případné poruchy musí být ihned opraveny.

Konečná úprava povrchu vozovky bude provedena vyříznutím (odfrézováním) krytu vozovky s přesahem 0,5m od okrajů provedeného výkopu (v šíři i délce). Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku, nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,5m, bude i tato plocha odfrézována a povrch opraven společně. V celé šíři a délce výkopu budou obnoveny konstrukční vrstvy-viz. dále. Obnova konstrukčních vrstev komunikace bude prováděna v následující skladbě:

- místní komunikace s lehkým provozem:
 - 2x asfaltový beton střednězrný ABS II, tl.50 mm
 - 2x šterkodrt' ŠD 0/32, min. tl. 150 mm
 - zhutnění zasypu rýhy šterkodrt', min. 100MPa
- místní komunikace s těžkým provozem:
 - 3x asfaltový beton střednězrný ABS II, tl.50 mm
 - 2x šterkodrt' ŠD 0/32, min. tl. 200 mm
 - zhutnění zasypu rýhy šterkodrt', min. 120MPa

Míra zhutnění zasypu výkopu (rýhy) bude doložena kvalifikovaným protokolem o zkoušce zhutnění

Napojení staré a nové obrusné vrstvy bude zalito asfaltovou emulzí se zadrcením nebo penetračním nátěrem.

U dlažeb bude konstrukce vozovky provedena z makadamu nebo šterku zakaleného prosívkou tl. min.30 cm a nově položené dlažební prvky uložit do šterkopískového lože. Zůstane-li od okrajů provedené rýhy k obrubníku, nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,5m, bude tato plocha předlážděna společně s konstrukcí rýhy.

Konečná úprava bude provedena nejpozději do 1 měsíce od provizorní opravy, v případě živичného povrchu v zimním období nejpozději do konce dubna následného roku (doba zahájení výroby ABS).

II.) Chodník:

Narušení živичného povrchu musí být provedeno proříznutím v pravidelných tvarech.

Po uložení inženýrských sítí bude výkop důsledně zhutněn po vrstvách po 20 cm. V případě nezhutnitelného výkopku, bude tento nahrazen materiálem dovezeným-šterkopískem. Provizorní oprava v místě zásahu do chodníku bude bezodkladně provedena prosívkou (frakce 0/4). Povrch provizorní opravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. Stav povrchu musí být stavebníkem průběžně sledován, případné poruchy musí být ihned opraveny.

Konečná úprava povrchu chodníku bude provedena vyříznutím (odfrézováním) krytu chodníku s přesahem 0,5m od okrajů provedeného výkopu (v šíři i délce) - vždy v celé šíři chodníku. V celé šíři a délce výkopu budou obnoveny konstrukční vrstvy-viz. dále. Obnova konstrukčních vrstev chodníku bude prováděna v následující skladbě:

-chodník (dle typu):

- litý asfalt nebo živичná směs, tl.30-50 mm
- dlažba z vibrolisovaného betonu DL, I, tl.60 mm
- lože z kameniva drobného drceného 4 – 8 mm, min. tl. 40 mm (ŠP)
- šterkodrt' ŠD 0/32, min. tl. 150 mm

Narušení jakéhokoliv povrchu (živice, dlažba a jiné) v podélném, příčném i v případě výstavby většího množství přípojek bude povrch položen nový v celé šíři chodníku a délce 0,5 m před a 0,5m za provedenými zásahy. Plocha bude opravena společně ve stejné skladbě.

Poškozené díly dlažby budou nahrazeny novými.

Konečná úprava chodníku bude provedena nejpozději do 1 měsíce od provizorní opravy, v případě živičného povrchu v zimním období nejpozději do konce dubna následného roku (doba zahájení výroby ABS).

III.) Zelené plochy:

Zásyp výkopu bude hutněn strojově po 20 cm, vrchní vrstva se pokryje 10 cm kvalitní ornice. Z této vrstvy a okolí se odstraní všechny tvrdé předměty větší než 2 cm (kameny, větve atd.). Dotčená plocha se následně oseje travní parkovou směsí, a to v množství 30 dkg/10 m² a uválí na výšku okolního terénu. Plocha bude zakropena a přihnojena, aby vznikla rovnoměrně zapojená plocha travinou. Následně budou provedeny dvě seče, při minimální výšce porostu 10 cm. Terén a porost narušený ostatní činností bude uveden do původního stavu.

IV.) Záruka:

se vztahuje na veškeré vady a škody vzniklé na nemovitosti ve vlastnictví města Jindřichův Hradec po dobu **36 měsíců ode dne protokolárního předání dotčeného pozemku.**

V.) Vymezení silnic s těžkým provozem:

