

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY, VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK (<i>PICEA ssp.</i>) A JEDLE (<i>ABIES ALBA</i>)				
K V A L I T A		A / B / C	KH	D
CHARAKTERISTIKA		Dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvěné bez zabarvení. Dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva.	Dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvěné s opadající kůrou. Tolerance zabarvení po obvodu kmene v šířce do 3 cm.	Dříví dobře odvětvěné, bez výušných trhlín znemožňujících pilářské zpracování. Tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 2/3 plochy čela (čepu)
Suky	zdravé, srostlé	do 6 cm	do 6 cm	do 8 cm
	nesrostlé	do 5 cm	do 5 cm	do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m.
	nezdravý	do 3 cm	do 3 cm	do 8 cm
Trhliny	dřeňové, hvězdčité	max.do 1/3 tloušťky čela, čepu	max.do 1/3 tloušťky čela, čepu	max.do 1/2 tloušťky čela, čepu
	odlupčivé, výsušné	max.do 1/4 tloušťky čela, čepu	max.do 1/4 tloušťky čela, čepu	max.do 1/3 tloušťky čela, čepu
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
	přecházející	mělká výsušná se povoluje	mělká výsušná se povoluje	max.do 1/4 tloušťky čela, čepu
Vady růstu	křivost jednoduchá	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 25% STP
	točitost (cm/bm)	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilářské zpracování)
		od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	
	sbihavost (cm/bm)	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se
		od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se
		od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se
		od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se
	křemenitost (%)	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela, čepu	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela, čepu	dovoluje se
Vady způsob. houbami houbami	excentrická dřeň (%)	bez omezení	bez omezení	bez omezení
	zbarvení ¹⁾	nedovoluje se	tolerance zabarvení po obvodu kmene v šířce do 3 cm	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
			nedovoluje se	
			nedovoluje se	
Napadení hmyzem	mělké	dovoluje se	dovoluje se	bez omezení
	hluboké	nedovoluje se	nedovoluje se	
Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Rozměry kulatiny - délka, minimální průměr čepu		Dle jednotlivých provozoven uvedených v Příloze č.1 RKS		
Dodávky kulatiny v celých délkách		Nejsou dovoleny		
Příměsy		Povolena příměs dřeviny JD do 10% smluvního objemu.		
Definice přesíleného dříví NE (nestandard)		Dle jednotlivých provozoven uvedených v Příloze č.1 RKS		
Kov		Dříví s obsahem kovu.		
Ostatní informace		Dříví musí být dodána ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvality, v opačném případě bude zaříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy.		

¹⁾ plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra

Podpis: