

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY, VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - BOROVICE (<i>PINUS SYLVESTRIS</i>)				
K V A L I T A		A / B	C	D
CHARAKTERISTIKA		Dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvěné bez zabarvení. Dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva.	Dříví zdravé, rovné, dobře odvětvěné. Tolerance zabarvení po odvodu kmene v šířce do 3 cm.	Dříví dobře odvětvěné, bez výušných trhlin znemožňujících pilařské zpracování. Tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 2/3 plochy čela (čepu)
Suky	zdravé, srostlé	do 5 cm	do 7 cm	dovolují se
	nesrostlé	do 3 cm	do 5 cm; do 6 cm max. 3 ks na 1 bm	dovolují se
	nezdravý	nedovoluje se	do 3 cm	dovolují se
Trhliny	dřeňové, hvězdčicovité	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu	max. do 1/2 tloušťky čela, čepu	dovoluje se
	odlupčivé, výsušné	nedovoluje se	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu	dovoluje se
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se
	přecházející	nedovoluje se	mělká výsušná se povoluje	dovoluje se
Vady růstu	křivost jednoduchá	průhyb méně než 15% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 32% STP
	točitost (cm/bm)	do 29 cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29 cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	povoleno (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování)
		od 30 cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	od 30 cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	
	sbíhavost (cm/bm)	do 19 cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19 cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se
		od 20-29 cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29 cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29 cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se
		od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44 cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44 cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se
		od 45 cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45 cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45 cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se
	křemenitost (%)	nejvýše 10 % průměru čela, čepu povolena	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela, čepu	dovoluje se
	excentrická dřeň (%)	do 15% tloušťky čela, čepu	bez omezení	bez omezení
Vady způsob. houbami	zbarvení ¹⁾	nedovoluje se	max. do 15% tloušťky čela, čepu	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
	tvrdá hniloba	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
	měkká hniloba	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Napadení hmyzem	mělké	nedovoluje se	dovoluje se	bez omezení
	hluboké	nedovoluje se	nedovoluje se	
Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Rozměry kulatiny - délka, minimální průměr čepu		Dle jednotlivých provozoven uvedených v Příloze č. 1 RKS		
Dodávky kulatiny v celých délkách		Nejsou dovoleny		
Příměsy		Povolena příměs dřeviny JD do 10% smluvního objemu.		
Definice přesíleného dříví		Dle jednotlivých provozoven uvedených v Příloze č. 1 RKS		
NE (nestandard)		Dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu BO III. A/B/C/D třídy jakosti, dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám a dále dříví s obsahem plastových štítků a kamene.		
Kov		Dříví s obsahem kovu.		
Ostatní informace		Dříví musí být dodána ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvalit, v opačném případě bude zaříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy.		

¹⁾ plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra

Podpis: