



Technické podmínky - Wotan Forest, a.s.- Divize plošných materiálů Alfa Solnice - platné od 3. ledna 2022

Kvasinská 297, 517 01 Solnice

POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK DŘÍVÍ, PRO NÁKUP JEHLIČNATÉ KULATINY NA PROVOZ DPM ALFA Solnice

DŘEVINA/ KVALITA		SM III. jak. tř., kvalita A/B/C	SM III. jak. tř., kvalita C1	SM III. jak. tř., kvalita KH	SM III. jak. tř., kvalita D	BO III. jak. tř., kvalita A/B/C	BO III. jak. tř., kvalita D
Průměry: čep, čelo - měreno bez kůry		min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm	min. čep 25 cm max. čelo 70 cm
Délky: jmenovitá délka + nadměrek		2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; 5,3 m + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; + nadměrek 2%	2,67m; 4 m; + nadměrek 2%
Suky	zdravé, srostlé	do 4 cm	do 4 cm	do 4 cm	do 6cm, max. 5 ks na 1 bm	do 4 cm	do 6cm, max. 5 ks na 1 bm
	nezdravé, nesrostlé	do 4 cm	do 4 cm	do 4 cm	do 5 cm, max. 5 ks na 1 bm	do 4 cm	do 5 cm, max. 5 ks na 1 bm
Trhliny	dřeňové, hvězdčité	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 2/3 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 2/3 tloušťky čela, čepu
	odlupčivé, výsušné	max. do 1/4 tl. čela, čepu	max. do 1/4 tl. čela, čepu	max. do 1/4 tl. čela, čepu	max. do 1/2 tl. čela, čepu	max. do 1/4 tl. čela, čepu	max. do 1/2 tl. čela, čepu
	výsušné přecházející	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se
	výsušné nepřecházející	nedovolují se	nedovolují se	max. do 1/3 tl.čela čepu	max. do 1/3 tl.čela čepu	nedovolují se	max. do 1/3 tl.čela čepu
	výrobní	dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje	dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje	dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje	dovoluje se ve vzdálenosti 5 cm od okraje	dovoluje se ve vzdálenosti 4 cm od okraje	dovoluje se ve vzdálenosti 5 cm od okraje
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Vady růstu	Točitost (cm/bm)	do 10 cm/bm	do 10cm/bm	do 10cm/bm	do 15cm/bm	do 10 cm/bm	do 15cm/bm
	Sbíhavost (cm/bm)	do 2 cm/bm	do 2cm/bm	do 2cm/bm	do 3cm/bm	do 2 cm/bm	do 3cm/bm
	Křemenitost (%)	přípustné nejvýše 40% průměru čela, čepu	přípustné nejvýše 40% průměru čela, čepu	přípustné nejvýše 40% průměru čela, čepu	bez omezení	přípustné nejvýše 40% průměru čela, čepu	bez omezení
	Excentrická dřeň (%)	do 40% tloušťky čela	do 40% tloušťky čela	do 40% tloušťky čela čepu	bez omezení	do 40% tloušťky čela	bez omezení
	Křivost	jednoduchá do 2 cm/bm	do 2 cm/bm	do 2 cm/bm	max. 3 cm/bm	do 2 cm/bm	max. 3 cm/bm
		složená nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Vady způsobené houbami	Zbarvení	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 1/2 plochy čela nebo čepu	nedovoluje se	max. do 1/2 plochy čela nebo čepu
	Hniloba - tvrdá/měkká	nedovoluje se	tvrdá hnil. se povoluje do 1/8 plochy čela v okrajové části (max.10cm od kraje) měkká - nepovoluje se	nedovoluje se	tvrdá hnil. se povoluje se do 1/3 plochy čela v okrajové části (max.10cm od kraje) měkká - nepovoluje se	nedovoluje se	tvrdá hnil. se povoluje se do 1/3 plochy čela v okrajové části (max.10cm od kraje) měkká - nepovoluje se
Napadení hmyzem	mělké	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se	dovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se
	hluboké	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Ostatní neuvedené vady		nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se

Vysvětlivky: SM A/B/C/C1; BO A/B/C - dříví čerstvé, prvotřídní až běžné jakosti, zdravé kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků a s vadami do takového rozsahu, jenž je uvedeno výše.

SM, BO kv. D - dříví čerstvé, běžné jakosti, vhodné pro loupání, které nelze vzhledem k jeho vádám zatřídit do kv. A/B/C, popř. C1.

KH - čerstvé kůrovcové dříví, bez velkých výsušných trhlin a hlubokého poškození dřevokazným hmyzem. Souše se nedovolují = NESTANDARD!

NESTANDARD - dříví, neodpovídající kvalitou; suky jejich velikosti a počtem; průměrem čepu, čela a dřevinou, k výše uvedeným technickým podmínkám.

Nedovoluje se TVRDÁ HNILOBA na středu plochy čela.

Délka 2,67 m je účtována při nedodržení požadovaného nadměru 2%.