

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK (PICEA ssp.) A JEDLE (ABIES ALBA)				
K V A L I T A		B/C	KH	D
CHARAKTERISTIKA		Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady , které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Čerstvé kůrovcové dříví s vadami odpovídající kvalitě C. Dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích.	Dříví , které může být využitelné pro pilařské zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kvalit A,B,C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.
Suky	zdravé,srostlé	do 6 cm	do 6 cm	do 8 cm
	nesrostlé	do 5 cm	do 5 cm	do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m.
	nezdravý	do 3 cm	do 3 cm	do 8 cm
Trhliny	dřeňové, hvězdíkovité	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu
	odlupčivé,výsušné	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
	přecházející	mělká výsušná se povoluje	mělká výsušná se povoluje	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu
Vady růstu	křivost jednoduchá	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 25% STP
	točitost (cm/bm)	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování)
		od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	
	sbíhavost (cm/bm)	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se
		od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se
		od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se
		od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se
	křemenitost (%)	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	dovoluje se
	excentrická dřeň (%)	bez omezení	bez omezení	bez omezení
Vady způsob. houbami	zbarvení ¹⁾	nedovoluje se	zamodráný do 25% průměru čela	nedovoluje se
	tvrdá hniloba		nedovoluje se	
	měkká hniloba		nedovoluje se	
Napadení hmyzem	mělké	dovoluje se	dovoluje se	bez omezení
	hluboké	nedovoluje se	nedovoluje se	
Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu		délka 4,0 m a 5,0 m + 2 % nadměrek (min. 60 % dodávek v délce 5,0 m), jiné délky po předchozí domluvě - maximální nadměrek k jmenovitým délkám 4 a 5m - 40 cm; maximální průměr čela 50 cm		
Stoupání, tl.stupně, šířka letokruhů apod.		výřezy délky 5,0 m – min. průměr čepu b.k. 15 – 25 cm; - výřezy délky 4,0 m – min. průměr čepu b.k. 25 cm		

¹⁾ plísňe, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra

Podpis: _____