

Kód OJ	Organizační jednotka	Odbyt	Mobil	E-mail	Fakturace	Mobil	E-mail
942	OR jižní Morava						
116	LS Rožnov						
117	LS Vsetín						
136	LS Luhačovice						
138	LS Buchlovice						
141	LS Bučovice						
144	LS Černá Hora						
145	LS Náměšť nad Oslavou						
161	LS Svitavy						

Technické podmínky:

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY, VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - MODŘÍN (LARIX Sp.)							
KVALITA		A	B	C	D	VVL	
CHARAKTERISTIKA		Dříví prvotřídní, výjimečné jakosti. Obecně odpovídá dříví z oddenkového výřezu, se dřevem téměř bez suků a dalších vad nebo jen s malými vadami.	Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti, zdravé kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků a dále s vadami do takového rozsahu, jenž je uveden níže.	Dříví běžné jakosti, dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, které může být vydruhováná na využitelné sortimenty a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kval. A, B, C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Dříví, které může být využité pro pilářské zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kvality A, B, C, D.	
Suky	zdravé, srostlé	nedovolují se	do 3 cm; 3-5 cm max. 1 ks na 1 bm	do 5 cm; 5-8 cm max. 1 ks na 1 bm	do 10 cm	do 12 cm	
	nesrostlé		do 3 cm max. 1 ks na 1 bm	do 3 cm; 3-5 cm max. 1 ks na 1 bm	do 8 cm	do 10 cm	
	nezdravý		nedovoluje se	do 5 cm max. 1 ks na 1 bm	do 8 cm	do 10 cm	
Trhliny	dřeňové a hvězdicovité	do 35 cm	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 2/3 tloušťky čela, čepu	dovolují se	
		nad 35 cm	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu			max. do 1/2 tloušťky čela, čepu
	odlupčivé a výsušné *)	do 35 cm	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	max. do 2/3 tloušťky čela, čepu
		nad 35 cm	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu	max. do 1/4 tloušťky čela, čepu	max. do 1/3 tloušťky čela, čepu	*) do 3 cm bez omezení; do 5 cm 3 ks na čep/čelo	*) do 7 cm bez omezení; do 10 cm 3 ks na čep/čelo
Vady růstu	křivost jednoduchá	průhyb méně než 15% STP	průhyb méně než 15% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 20% do 25% STP	průhyb od 25% do 32% STP	
	točitost	do 19 cm STP: ≤ 1,25 cm/bm do 29 cm STP: pod 5 cm/bm od 30 cm STP: pod 7 cm/bm	do 19 cm STP: ≤ 1,25 cm/bm do 29 cm STP: pod 5 cm/bm od 30 cm STP: pod 7 cm/bm	do 19 cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm do 29 cm STP: méně než 8 cm/bm od 30 cm STP: pod 10 cm/bm	do 19 cm STP: > 2,00 cm/bm do 29 cm STP: méně než 10 cm/bm od 30 cm STP: pod 12 cm/bm	dovoluje se bez omezení	
	sbíhavost	od 20 do 29 cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20 do 29 cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20 do 29 cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20 do 29 cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	
		od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 do 44 cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30 do 44 cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se bez omezení		
		od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30 do 44 cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30 do 44 cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se bez omezení		
	od 45 cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45 cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se bez omezení					
	křemenitost	do 10% plochy čela, čepu	do 20% plochy čela, čepu	do 30% plochy čela, čepu	bez omezení	bez omezení	
excentrická dřeň	do 10% tloušťky čela, čepu	do 20% tloušťky čela, čepu	bez omezení	bez omezení	bez omezení		
Vady způsob. houbami	zbarvení ¹⁾	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se jen v běli do hloubky 1 cm	do 2/3 plochy čela nebo čepu	bez omezení; měkká hniloba do 10% plochy čela/čepu	
	tvrdá hniloba	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se			
Napadení hmyzem	mělké	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se	dovoluje se	bez omezení	
	hluboké	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se		
Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	nedovoluje se	dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem			
Rozměry kulatiny - délka, minimální průměr čepu		Min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. čela neomezena, požadované délky 4 m a 5 m s nadměrkem 2%.					
Dodávky kulatiny v celých délkách		Jsou dovoleny pouze po předešlé domluvě mezi dodavatelem a odběratelem.					
Příměsy		Povolena příměs dřeviny DG bez omezení.					
Nestandard (vláknina)		Dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu MD III. A/B/C/D a VVL třídy jakosti. Dříví s obsahem plastových štítků a kamene.					
Kov		Dříví s obsahem kovu.					
Ostatní informace		Způsob kubirování dříví - dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem na vyšší odpočtu na kůru.					

¹⁾ plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra