

Technické podmínky:

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ - SMRK (<i>PICEA</i> ssp.) A JEDLE (<i>ABIES ALBA</i>)	
K V A L I T A	Kulatina pro průmyslové zpracování (KPZ), výběr z vlákniny (vláknina k pořezu)
CHARAKTERISTIKA	Dříví dobře odvětvené, s mělkými výsušnými trhlinami umožňující pilařské zpracování.
<i>Křemenitost</i>	Povoleno bez omezení
<i>Tvrdá hniloba</i>	Povoleno bez omezení
<i>Točitost</i>	Povoleno bez omezení
<i>Zabarvení</i>	Povoleno bez omezení
<i>Poškození hmyzem</i>	Povoleno bez omezení
<i>Mechanické poškození</i>	Povoleno pouze čerstvé povrchové poškození
<i>Sukatost</i>	Povoleno s podmínkou zachování pořezuschopnosti výřezu
<i>Křivost</i>	Jednostranná i vicesměná do 15 % průměru čepu
<i>Trhliny</i>	Povoleny povrchové trhliny do hloubky max. 2 cm
<i>Excentricita</i>	Kmen musí být pořezuschopný
<i>Kořenové náběhy</i>	Max. 3 cm nad oblou plochu kmene
<i>Sbíhavost</i>	Bez omezení, při sbíhavosti větší než 1 cm je středový průměr odvozen od čepového průměru a vypočítán se sbíhavostí 3 cm / 1 m
<i>Trhliny</i>	Povoleny povrchové trhliny do hloubky max. 2 cm
<i>Měkká hniloba</i>	Není povoleno
<i>Zárost/poškození loupáním zvíř</i>	Není povoleno
<i>Obsah kovu</i>	Není povoleno
<i>Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu</i>	Min. tl. čepu 11 cm b.k., max. tl. čela 39 cm b.k. (resp. 44 cm b.k. u oddenkových kusů). Požadovaná délka 2,45 m + 5 cm nadměrek, možno dodávat také délky 5 m s nadměrkem 2% (max. do 10% z celkových dodávek)
<i>Dodávky kulatiny v celých délkách</i>	Nejsou dovoleny
<i>Příměsy</i>	Povolena příměs dřeviny BO, MD do 8% smluvního objemu.
<i>Definice přesíleného dříví</i>	
<i>NE (nestandard)</i>	Dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám.
<i>Kov</i>	Dříví s obsahem kovu
<i>Ostatní informace</i>	