



Flimex s.r.o.

Šlikova 1235, 511 01 Turnov

tel/fax: xxxxxxxxxxxx

mob: xxxxxxxxxxxx

email: info@flimex.cz

www.flimex.cz

IČO: 27467627

DIČ: CZ 27467627

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zapsáno Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20739

**Správa nemovitostí města Jičína,
a.s.**

17. listopadu 1074

506 01 Jičín

tel: xxxxxxxxxxxx

email: bilek@snmj.cz

k rukám : Ing. Bilka

V Turnově, 11.11.2017

Cenová nabídka č. 17 243 na provedení opravy povrchové úpravy podlahové plochy kotelny

Na základě získaných informací si Vám společnost Flimex s.r.o. dovoluje předložit technickou a cenovou nabídku podlahové konstrukce.

Technické řešení – předmět prací

➤ Vrstvená epoxidová stěrka FLIMEX

- příprava podkladní konstrukce broušením bruskou s odsáváním prachu
- odstranění prachu průmyslovým vysavačem
- tmelení spár, výtlučků a případných trhlin epoxido-křemičitým tmelem
- provedení penetračně nosné vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s následným posypem křemenným pískem
- strojní přebroušení a odstranění prachu
- provedení finální uzavírací jemně protiskuzové povrchové vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice v barvě **zelené RAL 6002**
- předání díla objednateli

Cena za 1 m2 výše uvedené konstrukce 529,- Kč/m2 (cca. 200 m2)

Všeobecné podmínky plnění díla:

- **podkladní konstrukce zajištěná poptávajícím vč. zajištění příjezdové konstrukce**
 - **pod ovrstvovanou konstrukce** – stabilní beton, pevnost min. 25 MPa, povrchově přídržný, odtrhová pevnost min. 1,5 MPa, nekontaminovaný, rovný dle DIN 18202, tabulka 3, rádek 3 (není-li řečeno jinak)
 - nabízející nezodpovídá za poruchy konstrukcí dle této nabídky způsobené destrukcí stávající podlahového souvrství nebo vlivem skrytých vad nepatrných při prohlídce objektu
- **zatížení konstrukce**
 - odpovídající podloží a poptávané konstrukci
 - bez chemického zatížení kromě běžných mycích prostředků
- **celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla**
 - výplň spár a pokládka syntetických stěrek: min. + 15 st. C, zbytková vlhkost podkladu max. 4,5 % obj.
- **kvalita díla**
 - syntetická stěrka – kopírující lokálně tmelený podklad povrchové zbavený nepřídržných částic; případná optická zrcátka, tahy po válečcích či stěrkách a shluky křemenných zrn (lokální nerovnoměrnosti struktury) v dokončené povrchové úpravě podlahové konstrukce nemají vliv na její technické a užitné vlastnosti a jsou přirozeným jevem konstrukce při jejím ručním zpracování; barevnost pryskyřic a její krycí schopnosti: standardní odstíny RAL mohou vykazovat tzv. melír (tmavší plochy a pryskyřičné povrchové úpravě) a sníženou krycí schopnost zrn křemenného vsypu, barvy stejného odstínu prováděné v časovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou vykazovat barevný rozdíl
- **poskytované záruky**
 - 36 měsíců od předání a převzetí díla
- **fakturace díla**
 - dle skutečně provedených jednotek, se splatností 14 dní od předání a převzetí díla
 - k ceně je nutné připočítat DPH v souladu s platnými předpisy
- **provádění díla/ platnost nabídky**
 - po vystavení objednávky/ SOD s odkazem na číslo a datum nabídky, bez nutnosti zimních opatření spojených s realizací díla
 - termín realizace dle potřeby poptávajícího
- **poznámky**
 - přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci
 - použité materiály jsou zpracovány dle vnitropodnikových předpisů nabízejícího
 - poptávající poskytne nabízejícímu bezplatně přípojku elektro 220 V, 380 V/ 16 A

Těším se na spolupráci