

Návrh postupu restaurování a rozpočtu na restaurování listin z majetku Archivu města Plzně

Vypracovala MgA. Jana Bénová

Listiny i. č. 636, 640, 672, 679, 683, 684, 690, 691, 707, 708, 716, 717, 721, 725, 731, 735, 738, 740, 751, 755, 756, 759, 766, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 782, 783, 784, 785, 787 lze rozdělit na:

- Listiny jednoduché
 - bez pečeti
 - s pečeti
 - přivěšenou

Stav listin:

Listiny jednoduché:

Některé listiny jsou poměrně zašpiněné, většina listin je přeložených do menšího formátu tak, aby se daly vložit do papírových obálek z nevyhovujícího papíru.

Výčet listin s přivěšenými pečetěmi: 679 (II 457), 691 (II 343), 731 (II 381), 735 (II 385), 770 (II 417), 771 (II 444), 772 (II 418), 773 (II 419), 775 (II 449), 783 (II 425), 784 (II 462), 785 (II 470), 787 (II 426). Některé pečeti jsou přivěšeny na pergamenový proužek, jiné na šňůře nebo textilních (hedvábných) tkanicích. V několika případech jsou tyto tkanice velmi dlouhé. Pečeti jsou buďto tvořeny jen voskovým obrazem, častěji jsou ovšem pečeti chráněny dřevěným (či kovovým pouzdem), kde vrchní část pouzdra někdy chybí.

Ostatní listiny pečeti nemají nebo nejsou dochované.

Listiny jsou obecně v poměrně dobrém stavu. Někde se vyskytují drobné trhliny a dírky, jinde větší trhliny u proříznutí pro závěs pečeti (tam může i část pergamenu chybět). Jen v pár případech chybí větší hmota pergamenu – způsobeno poškozením hlodavci či plísní. U několika listin je roh listiny uříznutý.

Návrh zásahu:

Všechny listiny budou nejprve mechanicky vyčištěny jemnými houbami, pryžemi a štětci. Listiny (kromě erbovních listin v deskách) budou pomocí speciální textilie pozvolna vlhčeny, aby došlo k zvláčení pergamenu a listiny mohly být poté pod zátěží dlouhodobě vyrovnávány. Spolu s listinami budou vyrovnány také pergamenové proužky.

Pokud má listina dlouhé textilní tkanice na přivěšení listiny, budou tyto opatrně vyčištěny destilovanou vodou.

Trhliny a chybějící místa listin budou šetrně opraveny japonským papírem vhodné barevnosti a plošné hmotnosti.

Listiny s odřezanými rohy budou pouze zafixovány, aby nemohlo dojít k natržení pergamentu.

Dochované pečeti budou nejprve vyčištěny mechanicky štětcem, poté destilovanou vodou. Drobná místa chybějící hmoty budou včelím voskem doplněna tak, aby měla pečeť hladké okraje. Fragmenty pečeti budou doplněny tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu poškození. Pečeti nebudou doplňovány do původní velikosti pečetě, pokud to nebude nezbytně nutné. Na závěr bude povrch všech pečeti konsolidován roztokem propolisů v ethanolu.

Na listiny (typu jednolistu) budou vyrobeny ploché krabice z lepenky archivní kvality. Listiny budou zajištěny melinexovými pásky k vyjímatelnému přířezu z lepenky (jakési druhé dno krabice). Pečeti budou fixovány do papírových ohrádek.

Rozpočet dle jednotlivých signatur: cena za restaurování včetně obalů

Viz. přiložená tabulka

Dokumentace textová a obrazová (tištěná, na CD): 1 100,-

Cena je konečná, nejsem plátcem DPH

V Praze dne 4. 3. 2018

MgA. Jana Bénová

Tel: [REDACTED]

| signatura | popis / poškození / zásah | pečeť | přibližná) v x š | krabice | odhadovaná cena |
|--------------|--|------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| 636 (II291) | trhlina | | 30 x 60 | 3 | 1500 |
| 640 (II294) | sejmout zbytky papíru po okrajích | | 48 x 72 | 3 | 1600 |
| 672 (II325) | trhliny | | 27 x 59 | 3 | 1550 |
| 679 (II457) | pečetě přivěšeny na textilních proužcích, 1 miska poskozená | 5 pečetí v dřev. pouzdech | 30 x 54 | 3 | 1950 |
| 683 (II 335) | trhliny a chybějící část | | 23 x 59 | 3 | 1650 |
| 684 (II336) | trhliny | | 27 x 41 | 2 | 1500 |
| 690 (II342) | | | 30 x 66 | 3 | 1500 |
| 691 (II343) | pečeť přivěšena na textilních proužcích, inkoust sprašuje | pečeť v dřevěném pouzdře | 30 x 66 | 3 | 1650 |
| 707 (II359) | trhliny | | 32 x 58 | 3 | 1550 |
| 708 (II360) | trhiny, smrštěná, ustřižené rohy, zlatý inkoust (měď?) | pečeť pod papír. krytem | 31 x 51 | 3 | 1550 |
| 716 (II367) | trhliny, očistit okraje | | 33 x 63 | 3 | 1600 |
| 717 (II368) | uříznuté rohy | | 36 x 69 | 3 | 1500 |
| 721 (II372) | očistit okraje | | 31 x 66 | 3 | 1550 |
| 725 (II446) | velké trhliny a chybějící místa, smrštěná, velmi špinavá | | 30 x 39 | 2 | 1900 |
| 731 (II381) | textilní proužek | pečeť ve dřevěném pouzdře | 30 x 63 | 3 | 1600 |
| 735 (II385) | zašpiněná, pečeť přivěšena řeznou nití | pečeť ve dřevěném pouzdře | 28 x 38 | 2 | 1500 |
| 738 (II388) | smrštěná | | 37 x 57 | 3 | 1500 |
| 740 (II390) | smrštěná, zatekliny | | 34 x 53 | 3 | 1500 |
| 751 (II400) | zlatý inkoust, šňůra | | 57 x 77 | 3 | 1600 |
| 755 (II404) | pomačkaná, zašpiněná zezadu | | 48 x 72 | 3 | 1500 |
| 756 (II405) | uříznutý roh, velká chybějící místa, částečně vybledlý inkoust | | 33 x 66 | 3 | 1700 |
| 759 (II408) | | | 36 x 62 | 3 | 1500 |
| 766 (II414) | zlatý inkoust, textilní proužek (zašpiněný) | | 35 x 58 | 3 | 1600 |
| 770 (II417) | šňůra | pečeť v dřevěné misce | 39 x 60 | 3 | 1600 |
| 771 (II444) | fragment pečetě, šňůra | pečeť v dřevěné misce | 37 x 51 | 3 | 1550 |
| 772 (II418) | šňůra, očistit okraje | pečeť v dřevěné misce | 35 x 50 | 3 | 1600 |
| 773 (II419) | dlouhé hedvábné proužky, poškozená pečeť | pečeť v dřevěném pouzdře | 26 x 51 | 3 | 1800 |
| 775 (II449) | zlatý a barevné inkousty, hedvábné proužky, poškozená pečeť | pečeť v kostěném (?) pouzdře | 24 x 50 | 3 | 1650 |
| 776 (II421) | šňůra | pečeť v dřevěné misce | 35 x 56 | 3 | 1600 |
| 777 (II422) | šňůra | pečeť v dřevěné misce | 25 x 42 | 2 | 1500 |
| 782 (II424) | šňůra | pečeť v dřevěném pouzdře | 43 x 55 | 3 | 1500 |
| 783 (II425) | šňůra | pečeť v dřevěném pouzdře | 36 x 53 | 3 | 1500 |
| 784 (II462) | tuhá, šňůra | pečeť v dřevěném pouzdře | 41 x 55 | 3 | 1500 |
| 785 (II470) | trhlinky, šňůra | pečeť v dřevěném pouzdře | 38 x 57 | 3 | 1500 |
| 787 (II426) | šňůra | pečeť v dřevěném pouzdře | 35 x 53 | 3 | 1550 |
| | | | | | 55400 |
| | | | | | |
| | rest. zpráva + CD | | | | 1100 |
| | Celkem | | | | 56500 |