

Příloha č. 1

Technická data:	JET A4 80 g/m ²							
Plošná hmotnost		g/m ²		ISO 536		80	3	-3
Tloušťka		mm/1000		ISO 534		107	3	-3
Tuhost podélně L a W	MD	mN		ISO 2493	min.	125		
Tuhost příčně L a W	CD	mN		ISO 2493	min.	58		
Drsnost dle Bendtsena		ml/min		ISO 8791-2		140	50	-50
Opacita		%		ISO 2471	min.	93		
Bělost s UV	D65	%		ISO 2470		113,5	1,5	-1,5
CIE Bělost				ISO 11475		169	3	-3