

Třídící předpisy

Smrk pilařské výřezy

- B**
- čerstvá, zdravá, rovná
 - jednosměrná křivost do max. 1,0 cm/bm povoleno
 - sbíhavost max. 1,0 cm/bm
 - poškození hmyzem je nepřípustné
 - zdravé suky <4cm
- C**
- průměru)
- čerstvá
 - menší tvrdá hniloba na vnějším okraji plochy povoleno (max.15 %
 - jednosměrná křivost max.1,7 cm/bm
 - sbíhavost max. 2,1 cm/bm
 - zarostlé silné suky < 8cm a nezarostlé suky < 4 cm povoleny
 - slabé zabarvení/zamodránění u dříví s neopadavou kůrou
 - trhliny < 1/2 průměru
 - poškození hmyzem je nepřípustné
 - deformace:ovalita,excentrická dřeň,točitost povolena
- KH**
- čerstvá kůrovcová hmota se zamodráním s neopadavou kůrou
 - napadení dřevokazným hmyzem je nepřípustné (Tesařík / pilořitka / dřevokaz / etc.)
- D**
- veškerá pořezu schopná kulatina která neodpovídá výše uvedeným požadavkům
 - jednosměrná křivost max.2,3 cm/bm
 - sbíhavost > 2,1 cm/bm
 - neobsahující viditelné hluboké trhliny jádra
 - neobsahující kovové části
 - napadení dřevokazným hmyzem je nepřípustné (Tesařík / pilořitka / dřevokaz / etc.)
- FH** (vláknina)
- Dříví které spadá pod požadovanou minimální délku a čep.
 - křivost > 2,3 cm/lfm,
 - hluboké trhliny
 - napadené dřevokazným hmyzem
 - obsahující měkou hnilobu
- ÜS** (přesílená) – Dříví které překračuje max. čep nebo čelo
- FE** – Dříví obsahující kovové části
- Tloušťkové stupně:** 1a do 4b
- Minimální čep :** 12 cm b.k.
- Max. čelo:** 55 cm b.k.
- Délky:** 5,00 m ~ 0,1 m nadmíra
4,00 m ~ 0,1 m nadmíra

borovice/modřín pilařské výřezy

- B**
- čerstvá, zdravá, rovná
 - jednosměrná křivost do max. 1,0 cm/bm povoleno
 - sbíhavost max. 1 cm/bm
 - poškození hmyzem je nepřípustné
 - silné zasmolení není přípustné
 - zdravé suky <5cm
- C**
- čerstvá
 - zdravá, tvrdá hniloba na vnějším okraji plochy čeka povoleno (max.15% průměru)
 - jednosměrná křivost max. do 1,7 cm/bm povolena
 - sbíhavost max. 2,1 cm/bm
 - zarostlé silné suky < 8cm a nezarostlé suky < 5 cm povoleny
 - slabé zabarvení/zamodrání u dříví s neopadavou kůrou
 - napadení hmyzem není přípustné
 - silné zasmolení není přípustné
 - deformace: ovalita, excentrická dřeň, točitost povolena
- D**
- veškerá pořezu schopná kulatina která neodpovídá výše uvedeným požadavkům
 - neobsahující viditelné hluboké trhliny jádra
 - neobsahující kovové části
 - křivost max. 2,5 cm/bm
 - sbíhavost > 2,1 cm/bm
 - napadení dřevokazným hmyzem je nepřípustné (Tesařík / pilořitka / dřevokaz / etc.)
- FH** (vláknina)
- Dříví které spadá pod požadovanou minimální délku a čep.
 - křivost > 2,5 cm/bm,
 - hluboké trhliny
 - napadené dřevokazným hmyzem
 - obsahující měkhou hnilobu
 - extrémní deformace
- ÜS** (přesílená) – Dříví které překračuje max. čep nebo čelo
- FE** – Dříví obsahující kovové části

Tloušťkové stupně	1a do 4b
Minimální čep :	13 cm b.k.
Max. čelo:	55 cm b.k.
Délky Borovice/Mondřín:	5,00 m ~ 0,1 m nadmíra
	4,00 m ~ 0,1 m nadmíra