

## Finalit Nr. 25

Premium-Impregnace

### Vlastnosti:

- Dlouhodobá, bezbarvá a paropropustná impregnace. Odolná vůči UV-záření a posypové soli. Vynikající ochrana proti Graffiti!
- Neobsahuje žádný vosk, silikon nebo akrylát! Na bázi polymerové techniky.
- Protiskluzný účinek až R9 na všech přírodních kamenech, keramice a sklu!
- Vhodná pro potravinářské prostředí.
- Goretex-efekt. Vlhkost může z podkladu vydýchat, zvenčí se ovšem do materiálu nedostane.



### Oblasti použití:

Mramor, žula, skleněná mozaika, sklo, umělý kámen, keramika, Cotto, cihla, kabřinec, Solnhofenský kámen, vápenec, beton, pískovec, přírodní kámen, teraco, vymývaný beton, omítka, kov. Není vhodný pro povrchy choulostivé na rozpouštědla!

### Před zahájením prací:

- Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a v případě potřeby od dveří po směru hodinových ručiček vše zdokumentovat fotografiemi.
- Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblépit plastovou lepicí páskou odolnou vůči kyselinám.
- Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním čištěním. V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polížení vodou nesmáčivý, je zpravidla na povrchu nějaká impregnace.
- Vypnout podlahové topení.

### Návod k použití:

- Teplota v prostoru musí být větší než +10°C!
- Povrch připravený pro impregnaci musí být čistý a suchý!
- Příprava podkladu: Finalit Nr. 21 – fixativní penetraci nanést na čistý a suchý povrch (v případě silně savých povrchů aplikovat plnič pórů Finalit Nr. 21S – tento může být nanášen také na vlhký podklad).
- Finalit Nr. 25 Premium-impregnaci v případě potřeby nahřát na pokojovou teplotu.

- Finalit Nr. 25 Premium-impregnaci nanést neředěnou pomocí plochého mopu nebo mopem Lasička jednou až dvakrát podle savosti podkladu a stejnoměrně rozetřít. Impregnaci nenalévat na povrch, nýbrž mop namáčet v lakovací nádobě a impregnaci co nejtenčeji rozšířit po povrchu. Alternativně je možné aplikovat produkt také nástřikem Airless-přístrojem.
- Případné přebytky ihned setřít savými hadry!
- Alternativa stírání přebytků na velkých plochách: jednokotoučový stroj, pod bílý pad podložit froté-hadr nebo hadr z mikrovlákna – tyto materiály odsávají přebytky nejlépe!
- Doba schnutí 2-4 hodiny.
- Impregnaci je možné rozlešit bílým padem a High-Speed strojem. Toto se doporučuje především u leštěných povrchů.
- Konečné vytvrzení a deklarované vlastnosti budou dosaženy za 24 hodin po aplikaci.

#### Specifikace a spotřeba:

Vzhled: Transparentní

pH-hodnota: nelze určit

Spotřeba: 1 litr na cca 100 m<sup>2</sup> dle savosti podkladu

Balení: 0,25 l, 1 l, 5 l – plechová nádoba

Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

#### Ukázky realizací:



Slovensko:  
Grand Hotel Kempinski – Tatry



Rakousko:  
Westbahnhof – nádraží Wien



Slovensko:  
Hotel Elizabeth – Trenčín

#### Výhradní dovozce pro ČR:

██  
██

– tel: ██████████, ██████████  
██

*Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.*